

06
145

18

СБОРНИКЪ

ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

ВЫПУСКЪ XVIII.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТИТУТСКИХЪ КУРСОВЪ.

СОДЕРЖАНИЕ.

Труды Комиссии по вопросу о заготовлении,
поставкѣ и испытаніи портландъ-цемента для
портовыхъ работъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.
1890.

1890

1152

06

1155

СБОРНИКЪ

ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

341898

ВЫПУСКЪ XVIII.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТИТУТСКИХЪ КУРСОВЪ.

Труды Комиссии по вопросу о заготовлении,
поставкѣ и испытаніи портландъ-цемента для
портовыхъ работъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.
1890.

СОДЕРЖАНИЕ.

	стр.
Протоколъ № 1 засѣданія Комиссіи	1
Протоколъ № 2 засѣданія Комиссіи	29
Протоколъ № 3 засѣданія Комиссіи	55
Протоколъ № 4 засѣданія Комиссіи	71
Приложение:	
№ 1. По техническо-инспекторскому Комитету желѣзныхъ дорогъ. Циркуляръ инспекторамъ желѣзныхъ дорогъ, правленіямъ желѣзнодорожныхъ обществъ и управляющимъ желѣзными дорогами отъ 7 октября 1881 г. № 11428 — о нормальныхъ условіяхъ по приемкѣ и испытанію портландскихъ цементовъ	97
№ 2. О заготовлениі и испытаніяхъ портландскихъ цементовъ для портовыхъ работъ во Франціи. Инженера В. Тимонова.	107
№ 3. Записка военного инженера капитана *) Шуляченко по поводу поврежденій, замѣченныхъ на пущоланныхъ и цементныхъ массивахъ, употребляемыхъ при постройкѣ Одесского порта.	127
№ 4. Выписка изъ журнала особой, командированной по распоряженію Г. Министра Путей Сообщенія, Комиссіи по вопросу о поврежденіяхъ въ кладкѣ надводныхъ стѣнокъ сооруженій Одесского порта	145

*) Нынѣ Генералъ-Майоръ.

Comptes-rendus de la Commission des Ciments.

(Présidence de M. N. Ghérsevanoff, Directeur de l'Institut Impérial des Ingénieurs des voies de Communication).

S O M M A I R E:

Procès-verbal № 1 de la séance de la Commission des Ciments	1
" Nº 2 "	29
" Nº 3 "	55
" Nº 4 "	71

A n n e x e s:

№ 1. Comité technique des Chemins de fer. Instruction circulaire en date du 7 ^e , Octobre 1881 № 11428 sur les conditions normales de reception et d'essais de ciments Portland.	97
№ 2. Étude sur la fourniture et les essais des ciments Portland destinés aux travaux maritimes en France par <i>M. V. E. Timonoff</i>	107
№ 3. Mémoire sur les déteriorations des blocs en ciment Portland et en pouzzolane dans les ouvrages du port d'Odessa par le Général <i>Chouliatchenko</i> . . .	127
№ 4. Extrait du rapport de la Commission chargée par Monsieur le Ministre des Voies de Communication de l'étude des causes des déteriorations des maçonneries formant la superstructure des ouvrages du port d'Odessa présenté par <i>M. Brandt</i>	145

№ 5. Изъ статьи Д. Д. Гнусина: «Обзоръ нѣкоторыхъ заграничныхъ портовъ», помѣщенной въ приложеніи къ журналу Министерства Путей Сообщенія 1884 г.	153
№ 6. Записка инженера Ф. Г. Зброжека «О нѣкоторыхъ условіяхъ прочности гидротехническихъ сооружений».	157
№ 7. Изъ статьи «Бетонные работы при постройкѣ набережной въ городѣ Николаевѣ» Л. Бѣлявина; Журналъ Министерства Путей Сообщенія, № 4, 1889 г.	173
№ 8. Замѣтка объ испытаніи цемента и его пріемкѣ. Инженера Г. С. Семикольнова	179
№ 9. Записка Н. А. Бѣлелюбскаго по вопросу о химическомъ составѣ портландъ-цементовъ.	187
№ 10. Рапортъ инженера статского совѣтника Жирухина	191
№ 11. Таблица состава бетона съ разсчетомъ количества щебня, песка и цемента на 1 куб. саж. бетона .	197
№ 12. Таблица вѣса куб. фута цемента въ пудахъ . .	203
№ 12 bis. Отношеніе Управленія работами по устройству Новороссійскаго порта г. Завѣдывающему Механической Лабораторіи Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I, инженеру Н. А. Бѣлелюбскому съ приложеніемъ двухъ актовъ и таблицы результатовъ испытанія бетонныхъ кубовъ	206
№ 13. Техническія условія пріемки портландъ-цементовъ для портовыхъ работъ. Съ двумя инструкциями.	211

№ 5. Extrait du Mémoire de <i>M. D. D. Gnuossine</i> sur quelques ports étrangers (Annales des Voies de Communication de 1884)	153
№ 6. Mémoire sur les conditions de résistance des ouvrages hydrotéchniques par <i>T. G. Zbrojek</i>	157
№ 7. Extrait de la notice de <i>M. Béliavine</i> sur l'emploi du béton aux travaux du port de Nikolajef (Annales des Voies de Communication № 4, 1889)	173
№ 8. Note sur les essais et la fourniture des ciments Portland par <i>M. G. E. Sémikolénoff</i>	179
№ 9. Mémoire sur la composition chimique des ciments Portland par <i>M. N. A. Bélélubski</i> , Directeur du laboratoire d'essais de l'Institut des Ingénieurs des Voies de Communication	187
№ 10. Rapport de M. l'Ingénieur, <i>Gironkhine</i> , Conseiller d'Etat	191
№ 11. Tableau donnant les Quantités de pierres cassées, de sable et de ciment pour un sagène cube de béton dressé par <i>M. Lachtinn</i>	197
№ 12. Tableau donnant le poids d'un pied cube des ciments Portland en pouds	203
№ 12 bis. Lettre de la Direction des travaux du port de Novorossijsk à M-r Bélélubski avec deux procés-verbaux et un tableau constatant les résultats des essais de cubes en béton	206
№ 13. Conditions techniques de reception des ciments Portland adoptées par la Commission des ciments avec deux instructions	211

Печатано по распоряжению Института инженеровъ путей сообщенія
Императора АЛЕКСАНДРА I.

Труды Комиссії по вопросу о заготовлениі, поставкѣ и испытанії
портландъ-цемента для портовыхъ работъ.

Протоколъ № 1.

Засѣданія Комиссіи по вопросу о заготовкѣ, поставкѣ,
приемкѣ и испытаніи портландъ-цемента для порто-
выхъ работъ.

1 ноября 1889 г.

Прѣдсѣдательствовалъ: *М. Н. Герсановъ.*

Присутствовали: *А. Р. Шуляченко.*
Н. А. Бѣлграбскій.
А. Г. Нюбергъ.
Ѳ. Г. Зброжекъ.
Д. Ѳ. Жаринцовъ.
Д. Д. Гнусинъ.
И. В. Жирукинъ.
А. А. Брандтъ.
М. А. Ляхницкій.
С. Ѳ. Глинка.
В. Е. Тимоновъ.

Обязанности Секретаря исполнялъ *Н. К. Лахтинъ.*

Предсѣдатель Коммиссіи М. Н. Герсановъ открылъ засѣданіе нѣсколькими словами, въ которыхъ очертилъ цѣль созыва настоящей Коммиссіи и характеръ предстоящихъ ей занятій.

Въ виду необыкновенного увеличенія въ послѣдніе годы количества употребляемаго на наши портовыя работы портландскаго цемента, въ виду чрезвычайно важной роли, принадлежащей этому цементу именно въ портовомъ дѣлѣ, въ виду молодости нашего портоваго дѣла вообще и, наконецъ, въ виду немаловажныхъ затрудненій, встрѣчаемыхъ на портовыхъ работахъ при нынѣ дѣйствующемъ порядкѣ въ дѣлѣ пріемки цемента и оцѣнки его качествъ, настоящая Коммиссія, назначенная по приказанію Г. Министра отъ 27 сен-

Приложеніе № 1. тября 1889 г. имѣеть цѣлью пересмотрѣть дѣйствующія нынѣ по Министерству Путей Сообщенія постановленія объ испытаніи, поставкѣ и пріемкѣ цементовъ *собственно для портовыхъ работъ*. Кромѣ того, имѣя въ виду, что прочность и долговѣчность цементнаго раствора употребляемаго въ портовыхъ работахъ въ видѣ бетона или же въ бутовой кладкѣ, а также въ употребляемыхъ въ портовомъ дѣлѣ бутовыхъ массивахъ, въ значительной мѣрѣ зависить отъ состава и способа приготовленія раствора и бетона, а также отъ способа производства бутовой кладки, Коммиссіи предоставлено войти и въ разсмотрѣніе вліянія всѣхъ этихъ факторовъ на прочность портовыхъ сооруженій.

Относительно собственно способовъ пріемки и испытаній цемента употребляемаго на портовыя работы, имъ, Предсѣдателемъ, указано наѣдное преимущество пріемки и испытанія цементовъ на самыхъ цементныхъ заводахъ чрезъ особыхъ правительственныхъ инспекторовъ и на заподряженіе поставки цементовъ на портовыя работы непосредственнымъ договоромъ между казною и цементными заводами, какъ это практикуется во Франціи. По этому имъ, Предсѣдателемъ, предварительно разосланы гг. членамъ Коммиссіи отписки статьи инженера Тимонова, знакомаго съ употребленіемъ портландскаго цемента на Либавскихъ портовыхъ работахъ, а также и съ постановкою этого дѣла во Франціи. Статья эта напечатана въ журналѣ М. П. С.

Приложеніе № 2. въ № 33. 1889 и прилагается къ настоящему протоколу.

Вслѣдъ затѣмъ Г. Предсѣдатель предложилъ инженеру Тимонову сдѣлать краткое изложеніе содержанія его записки по вопросу о заготовкѣ, пріемкѣ и испытаніи портландъ-цементовъ, поступающихъ

на портовыя работы во Франци. Инженеръ Тимоновъ доложилъ слѣдующее:

Въ моей замѣткѣ „о заготовленіи и испытаніи портландскихъ цементовъ для портовыхъ работъ во Франціи“, благосклонно представленной на благоусмотрѣніе гг. членовъ настоящей Комиссіи Г. Предсѣдателемъ ея тайн. сов. М. Н. Герсановымъ, я имѣлъ честь указать тѣ выводы, къ которымъ я пришелъ изъ сравненія новѣйшихъ способовъ заготовленія и пріемки цементовъ, примѣняемыхъ во Франціи, съ соотвѣтствующими нашими. Я остановился, именно, на слѣдующихъ обстоятельствахъ, которыя, мнѣ казалось, желательно было бы иметь въ виду при выработкѣ новыхъ правилъ по этому предмету:

1-е чтобы цементъ поставлялся на работы русскими заводами по контрактамъ, заключеннымъ ими непосредственно съ правительствомъ;

2-е чтобы производство, храненіе и прочія заводскія операциіи совершались подъ постояннымъ правительственнымъ надзоромъ;

3-е чтобы при пріемкѣ производился химическій анализъ и допускаемое количество вредныхъ примѣсей было нормировано;

4-е чтобы сроки испытаній были увеличены, сообразно указаніямъ новѣйшихъ данныхъ.

Вполнѣ оставаясь при высказанномъ мной взглядѣ на несомнѣнную пользу принятія въ соображеніе приведенныхъ условій, я позволю себѣ привести здѣсь нѣсколько дополнительныхъ замѣчаній по этому вопросу на основаніи послѣднихъ свѣдѣній, полученныхъ мной на Парижскомъ Международномъ Конгрессѣ по портовымъ сооруженіямъ, и мнѣній нѣсколькихъ выдающихся специалистовъ по портовому дѣлу, выслушанныхъ при недавнемъ посѣщеніи французскихъ и англійскихъ портовъ.

Какъ я имѣлъ честь указать поводомъ къ усиленному изученію вопроса о заготовкѣ и поставкѣ цементовъ для портовыхъ работъ, во Франціи послужили разрушенія сооруженій изъ бетона въ разныхъ портахъ и, въ особенности, набережныхъ въ Дюнкирхенѣ. Не входя въ подробности относительно этихъ печальныхъ фактовъ, всякое упоминаніе о коихъ не можетъ не быть непріятно авторамъ разрушившихъ построекъ, я считаю себя, однако, вправѣ сказать здѣсь то, что было сообщено всѣмъ членамъ конгресса Дюнкирхенскими инженерами. Набережная въ новомъ Дюнкирхенскомъ портѣ были устроены изъ *тощаго* бетона съ довольно *мелкимъ пескомъ*.

комъ. Нѣсколько времени по ихъ окончаніи появились очевидные признаки разложенія раствора. Разложение начиналось на поверхности ввидѣ небольшой грязноватой бляшки, которая при изслѣдованіи оказывалась состоящей изъ легко разсыпающагося вещества. Это изъязвленіе распространялось быстро въ глубину и ширину тѣла набережной, близко напоминая по своему характеру процессъ гненія, и влекло болѣе или менѣе значительныя обрушенія. Въ результатѣ оказалось необходимымъ перестроить всѣ выстроенные на большомъ протяженіи стѣны, замѣнивъ ихъ каменными и понеся огромныя потери денегъ и времени.

Послѣ описанного несчастія въ Дюнкирхенѣ былъ начатъ рядъ опытовъ надъ бетономъ пострадавшихъ стѣнъ. Изъ различныхъ частей ихъ были вырѣзаны съ этой цѣлью большихъ размѣровъ кубы, которые подвергнуты затѣмъ дѣйствію морской воды въ различныхъ условіяхъ. Часть ихъ погружена въ воду вполнѣ, другая вставлена въ отверстія въ стѣнкахъ ящиковъ съ водой, такъ что чрезъ бетонъ происходитъ непрерывное просачивание и т. п. Всѣ эти опыты показали, что склонность бетона къ разрушенію проявляется во всѣхъ частяхъ стѣнъ, какъ ближайшихъ къ вѣнѣніи грани, такъ и внутреннихъ.

Для обстоятельного изученія и урегулированія вопроса о портландскомъ цементѣ въ портовомъ дѣлѣ, въ Парижѣ вмѣстѣ съ тѣмъ была образована комиссія „La commission des Ciments“, руководящая роль въ которой предоставлена профессору Ecole des Ponts et Chaussées г. Leon Durand Claye, завѣдывающему Химической и Механической Лабораторіями Школы и Министерства Публичныхъ Работъ; кроме того, въ важнѣйшихъ портахъ, каковы Boulogne, Dunkerque, Dieppe, La Rochelle и др. устроены съ той же цѣлью специальные механическо-химическая лабораторіи, изъ коихъ лабораторія въ Булони можетъ считаться однимъ изъ образцовыхъ учрежденій этого рода.

Существеннымъ послѣдствиемъ этихъ мѣръ были новыя условія заготовки и поставки цементовъ, о которыхъ я имѣлъ честь сообщить въ моей замѣткѣ. Комиссія продолжаетъ, однако, свою дѣятельность и по нынѣ, подвергая самымъ подробнымъ механическо-химическимъ изслѣдованіямъ всѣ сорты извѣстныхъ цементовъ и собирая всѣ данные, которыя могутъ дать по этому предмету провинціальная лабораторія, строительная практика и, наконецъ, изслѣдованія цемент-

ныхъ заводовъ и ихъ лабораторіи. Изъ послѣднихъ протоколовъ комиссіи, сообщенныхъ членамъ Международного конгресса по портовымъ сооруженіямъ, заслуживаютъ особаго вниманія отчеты о болѣе усовершенствованныхъ способахъ изслѣдованія дѣйствія морской воды на растворы. Для выполненія этого дѣйствія нормальныя французскія условія предписываютъ употребленіе цементной лепешки, изготовленной на стеклянной пластинкѣ, какъ это дѣлается и у настѣ. Показатель этотъ оказывается, однако, недостаточно чувствительнымъ, въ особенности при кратко-срочныхъ испытаніяхъ. Въ настоящее время пользуются еще слѣдующими двумя пріемами. Во 1-хъ изготавливаютъ длинные тонкие цементные стержни, которые подвергаютъ дѣйствію воды, холодной и горячей, или особыхъ растворовъ въ стеклянныхъ трубкахъ, снабженныхъ приспособленіемъ для указанія удлиненія стержня. При такой формѣ образца всѣ измѣненія объема проявляются въ очень рѣзко обозначенныхъ искривленіяхъ и увеличеніи длины. Во 2-хъ дѣлаютъ образцы, имѣющіе такую форму, которая позволяла бы пропускать сквозь нихъ воду или особые растворы подъ нѣкоторымъ давленіемъ, и подвергаютъ ихъ подобнымъ испытаніямъ въ различныхъ обстоятельствахъ: погруженными въ воду вполнѣ, отчасти и т. д. Образцамъ, испытываемымъ фильтраціей, первоначально придавалась форма цилиндрическихъ бутылокъ со стѣнками различной толщины (2—9 см); къ верхней части цилиндра прикрѣплялась стеклянная трубка, посредствомъ которой образецъ можно было сообщить съ резервуаромъ воды или раствора. Резервуаръ помѣщается на высотѣ отъ 0,20 м до 1,20 м надъ цилиндрами, имѣя высоту 1 м; такимъ образомъ давленіе въ образцѣ измѣняется отъ 0,20 м до 1,20 м; кроме того по вечерамъ сообщеніе съ резервуаромъ прекращается. Эти измѣненія давленія имѣютъ ту хорошую сторону, что приближаетъ опытъ къ дѣйствительности. Теперь, вместо новыхъ цилиндрическихъ образцовъ, нашли возможнымъ употреблять кубические сплошные (стор. 7 см.) на которыхъ просто укрѣплена цементомъ стеклянная трубка діам. 0,035 м. и высотой 0,12 м Трубка наполняется водой по мѣрѣ опорожненія (3 раза въ день). Если желательно, то можно соединить ее и съ резервуаромъ. Этотъ упрощенный способъ далъ очень хорошия результаты и примѣняется теперь почти исключительно. Для изслѣдованія сопротивляемости цементовъ химическимъ вліяніямъ употребляется морская вода и растворъ сѣрно-кислого магнія (2 грамма безводной соли на

литръ воды). Употребленіе послѣдняго имѣеть цѣлью воспроизвести искусственно одинъ изъ химическихъ процессовъ, происходящихъ при взаимодѣйствіи морской воды и цементнаго раствора, но усиливъ энергію разрушающихъ элементовъ и ускоривъ этимъ значительно ходъ процесса разложенія. Испытанія растворовъ посредствомъ фильтраціи, насколько позволяютъ судить многочисленные уже результаты, приводимые въ протоколахъ французской цементной комиссіи, представляются превосходнымъ средствомъ для выясненія относительныхъ достоинствъ различныхъ цементовъ и растворовъ. мнѣ кажется, поэтому, что ихъ было бы также полезно включить въ имѣющіяся быть выработанными новыя постановленія, произвѣла предварительно, конечно, необходимыя подготовительные лабораторные опыты для установлениія нормъ.

Изслѣдованія портландскихъ цементовъ фильтраціоннымъ процессомъ привели уже теперь французскихъ инженеровъ къ заключенію что *всѣ портландскіе цементы разрушаются подъ дѣйствиемъ морской воды*. Разрушеніе наступаетъ болѣе или менѣе медленно въ зависимости отъ качествъ цемента и различныхъ другихъ причинъ, но оно неминуемо. Въ числѣ причинъ, сильно вліяющихъ на долговѣчность раствора весьма важной, оказалась относительная измѣренность песка. Если песокъ мелокъ, то разрушеніе наступаетъ очень быстро, даже при большой пропорціи цемента. При замѣнѣ морской воды растворомъ сѣрнокислогомагнія процессъ разложенія чрезвычайно ускоряется. Наблюденія надъ различными портовыми сооруженіями изъ бетона и надъ пробными массивами, опущенными для изслѣдованія въ морскую воду въ разныхъ мѣстахъ французскихъ береговъ океана и подтверждаютъ печальный выводъ только что приведенныхъ опытовъ: *ничьи портландскаго цемента, о которомъ можно было бы сказать, что онъ не разрушается подъ дѣйствиемъ морской воды*. мнѣ кажется, однако, что это не должно никакъ пугать портовыхъ строителей. Нужно только, какъ указываетъ М. Н. Герсановъ, *отказаться a priori отъ мысли устраивать вѣчныя сооруженія, ограничиваясь постройкой сооруженій прочныхъ и способныхъ существовать достаточно долго, чтобы окупить затраченные на нихъ капиталы и принести ту долю пользы, которую слѣдуетъ отъ нихъ требовать*. Весьма возможно, что при непрерывно-совершенствующихъ практикѣ и теоріи цементнаго дѣла мы со временемъ будемъ имѣть растворы безпредѣльной долговѣчности.

Но даже и теперь, при современныхъ условіяхъ, ввиду огромныхъ услугъ, оказанныхъ портовому дѣлу употреблениемъ портландскихъ цементовъ, мнѣ кажется, есть всѣ основанія стремиться къ возможному распространенію у насъ этого продукта, который позволяетъ создавать крайне быстро и экономично при самыхъ затруднительныхъ условіяхъ всѣ портовыя сооруженія. Англичане, эти великие мастера портостроительного искусства, давно остановились на этомъ взгляде и вездѣ, где отсутствие камня или его дороговизна, дѣлали его употребленіе невыгоднымъ, энергично пользовались бетономъ, дѣлая изъ него молы, набережныя доки и проч. И въ настоящее время можно видѣть обширные примѣры такихъ работъ въ Англіи въ Newhaven, на Manchester Ship Canal и пр.

Задача инженеровъ, на сколько мнѣ кажется, должна сводиться при употреблении современныхъ цементовъ прежде всего къ тому, чтобы *употреблять въ дѣло возможно хороший продуктъ*, т. е. представляющей возможно большую сопротивляемость механическимъ и химическимъ агентамъ разрушенія, или, другими словами, къ урегулированію заготовленія, поставокъ и пріемокъ, что и составляетъ вопросъ, возбужденный г. Предсѣдателемъ и предложенный на разрѣшеніе г. г. членамъ настоящей комиссіи.

Затѣмъ, слѣдующая задача портовыхъ строителей—это рациональное пользованіе хорошимъ цементомъ, т. е. опредѣленіе въ каждомъ данномъ случаѣ пропорцій составныхъ частей раствора, изготавленіе его и употребленіе въ дѣло съ соблюдениемъ при каждой изъ этихъ операций того непремѣнного условія, чтобы въ предѣлахъ допустимаго расхода получить сооруженіе, возможно прочное и долговѣчное. Нужно сознаться, что ни строительная практика, ни теоретическая изслѣдованія до настоящаго времени не дали по этому вопросу вполнѣ удовлѣтворительныхъ указаний. Заграничные строители, во всякомъ случаѣ, имѣютъ передъ нами то большое преимущество, что ихъ нормы освящены въ каждомъ портѣ извѣстной рутиной, давностью. У насъ нѣтъ даже этого. Въ нашихъ проектахъ пропорціи растворовъ принимаются *au jugé*, такъ сказать, на-угадъ, и поэтому въ одномъ и томъ-же портѣ, при однихъ и тѣхъ-же условіяхъ, можно встрѣтить значительныя разницы въ этомъ отношеніи.

При крайней молодости нашего портоваго дѣла мы еще не можемъ, *къ счастью*, указать рѣзкихъ случаевъ вредныхъ послѣдствій такого порядка вещей. Тѣмъ не менѣе и съ этой стороны есть уже

указаниія, что вопросъ объ урегулированіи нормъ и способовъ употребленія растворовъ назрѣлъ, и я позволяю себѣ высказать въ заключеніе мое убѣженіе, что чѣмъ скорѣе будутъ приняты мѣры къ его изслѣдованію и разрѣшенію, тѣмъ болѣе выиграетъ отъ этого наше развивающееся портовое дѣло.

Д. Д. Гнусингъ указываетъ, что выраженный въ прочитанной запискѣ инж. Тимановскимъ мрачный взглядъ на употребленія цементовъ въ приморскихъ постройкахъ не вполнѣ подтверждается строительной практикой; такъ римскія постройки, возведенные на римской пущоланѣ сохранились безъ особыхъ поврежденій.

Д. Ф. Жаринцовъ приводить въ видѣ возраженія, что Тейльская известь также сохраняется отлично подъ водой и оказывается признаки разрушенія только въ надводныхъ частяхъ сооруженій, гдѣ разрушающимъ образомъ, по его мнѣнію, дѣйствуетъ на эту известь морозъ.

Н. А. Бѣлелюбскій, ссылаясь на то, что настоящая комиссія вызвана вслѣдствіе возбужденного вопроса о неполнотѣ существующихъ у насъ общихъ условій приемки цементовъ по сравненію съ французскими условіями специально выработанными для портовыхъ работъ, приводить результаты нѣкоторыхъ французскихъ опытовъ надъ растворами съ морской водой, о чемъ докладывалось на бывшемъ въ Парижѣ въ Сентябрѣ строительномъ конгрессѣ. Результаты опытовъ произведенныхъ въ Парижской Лабораторіи и правительстенныхъ портовыхъ лабораторіяхъ, а также опытовъ Кандло, химика на Булонскомъ заводѣ, помѣщены въ изданіи М-ва публичныхъ работъ: Commission des ciments—documents lus à la séance du 5 Juin 1889.

Сравнительные опыты съ цементами на пресной и морской водѣ.

Опыты эти производились Кандло съ 1886 г. на разрывъ и раздробленіе надъ 143 пробами цементовъ различныхъ заводовъ. Для каждой пробы цемента дѣлались 4 разряда опытовъ:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) чистый цементъ на прѣсной водѣ | } погруженіе въ прѣсную |
| 2) растворъ 1:3 на прѣсной водѣ | |
| 3) чистый цементъ на морской водѣ | } погруженіе въ морскую |
| 4) растворъ 1:3 на морской водѣ | |

Испытаніе велось въ обычные сроки съ 7 дней до 5 лѣть.

Песокъ употреблялся природный безъ просѣвки или французскій нормальныій (черезъ 2 сита).

Цементы, употребленные для опытовъ были:

- а) сильно обожженные изъ отборного материала,
- в) обыкновенного хорошаго сорта, съ тонкимъ помоломъ.
- с) обыкновенного хорошаго сорта, съ крупнымъ помоломъ,
- д) низшаго сорта.

Результаты этихъ опытовъ были выражены графически.

По этимъ опыта межу прочимъ оказалось:

Для чистаго цемента на прѣсной водѣ сопротивлѣніе разрыву достигаетъ maximum скорѣй для цемента высшаго качества и цемента съ тонкимъ помоломъ, чѣмъ для цемента крупноизмолотаго; къ концу же года сопротивлѣніе ихъ почти сближается.

Для растворовъ 1:3 на прѣсной водѣ наибольшее сопротивлѣніе получается для цемента съ тонкимъ помоломъ.

Въ результатахъ опытовъ на морской водѣ выдающимся фактамъ является постоянно повторяющееся паденіе сопротивлѣнія чистаго цемента примѣрно послѣ 6 мѣсяцевъ, при одновременному возрастаніи сопротивлѣнія растворовъ съ пескомъ 1:3 и отсутствіе пониженія въ ихъ сопротивлѣнії.

Объяснить это обстоятельство признается затруднительнымъ, оно не происходитъ отъ какого-либо измѣненія цемента, такъ какъ въ образцахъ не замѣчалось разложенія; притомъ если-бы разложеніе имѣло мѣсто, то въ началѣ оно все же не влекло бы за собой замѣтнаго паденія сопротивлѣнія.

По заявлению Кандло разрушеніе цементныхъ образцовъ всегда происходитъ отъ избытка извести, который можетъ быть въ 3-хъ видахъ 1) цементы слабо обожженные и затворенные вскорѣ послѣ измоля: извѣсть входитъ тогда въ соединенія весьма непостоянныя и дѣйствіе на нее сѣрнокислой магнезіи быстро и велико; 2) цементы хорошо обожженные, содержащіе избытокъ свободной извести; въ этомъ случаѣ свободная извѣсть медленно переходить въ гидратъ послѣ схватыванія и производить разбуханіе раствора; 3) цементы съ избыткомъ извести, причемъ послѣдняя гидратизировалась ранѣе затворенія. Въ первыхъ двухъ случаяхъ происходитъ глубокое измѣненіе образцовъ, трещины появляются по всей массѣ и сопротивлѣніе быстро падаетъ до нуля; въ послѣднемъ случаѣ разложеніе идетъ очень медленно; оно начинается по ребрамъ и не сопровождается уменьшеніемъ сопротивлѣнія въ теченіи довольно долгаго времени.

И такъ паденіе сопротивленія чистаго раствора на морской водѣ не сопровождается какимъ либо измѣненіемъ химического состава и только замѣчается переходъ сложенія въ стекловатое, отражающеся неправильностями на сопротивленіе разрыву.

Произведенныи опыты Кандло (въ Булони) приводятъ къ слѣд. *заключеніямъ:*

Паденіе сопротивленія чистаго цемента на морской водѣ не слѣдуетъ считать угрожающимъ признакомъ (*symptome alarmant*) и потому нѣть причины придавать значеніе результатамъ въ большии сроки, а принимать въ расчетъ только результаты опытовъ въ 7—28 дневные сроки.

Тонкость помола улучшаетъ безспорно сопротивленіе растворовъ на прѣсной водѣ; но для работъ портовыхъ не представляется необходимымъ чрезвычайная тонкость помола, за исключениемъ случая, когда требуется имѣть значительное сопротивленіе цемента въ первые-же сроки употребленія его въ дѣло.

Въ техническихъ условіяхъ достаточно относительно помола требовать остатокъ на ситѣ въ 900 отверстій не болѣе 10%; такого рода цементъ соотвѣтствуетъ Министерскимъ требованіямъ (*cahier des charges des Ponts et chauss es*) относителено сопротивленія растворовъ 1:3.

Для сужденія о крѣпости цемента совершенно достаточно имѣть сопротивленіе въ 7 и 28 дней, если только имѣется въ виду констатировать какую энергию способенъ цементъ выказывать чрезъ извѣстное время, а вовсе не искать въ опытахъ на крѣпость какихъ либо указаній относительно обжига, правильности состава и проч., ибо, какъ видно, цементы, способные разрушаться, могутъ давать высокія сопротивленія, а можетъ быть и обратное.

Недостатки обжига или несовершенство состава могутъ быть обнаружены другимъ путемъ и наиболѣе рѣзкія указанія относительно присутствія свободной извести даютъ проба кипяченіемъ (*à l'eau chaude*), предложенная раньще какъ проба на крѣпость; въ смыслѣ же послѣднемъ эта проба повидимому не даетъ рѣзкихъ указаній.

Присутствіе свободной извести, въ цементѣ при производствѣ испытанія на морской водѣ легко обнаруживается на лепешкѣ, *погруженной въ морскую воду*; что-же касается опытовъ на прѣсной водѣ, то этого недостаточно, и проба кипяченіемъ (*à l'eau chaude*) будетъ въ данномъ случаѣ очень полезна.

Къ этому *H. A. Бѣлебѣвскій* присовокупилъ, что на основаніи личной бесѣды съ Кандло при поѣздкѣ его осенью 1889 г. во Францію, а также осмотра его лабораторныхъ работъ, слѣдуетъ заключить, что не представляется вовсе необходимымъ для портовыхъ работъ опыты на крѣпость производить на морской водѣ, *за исключениемъ, развѣ, пробъ на схватываніе и постоянство объема.*

Г. Предсѣдатель указываетъ, что въ Россіи фактъ поврежденія бетона изъ портландскаго цемента обнаружился впервые въ Одессѣ въ 1872 г.

A. Р. Шуляченко: Не соглашаясь со взглядами французскихъ инженеровъ на портландъ-цементъ, напоминаетъ, что однажды французы уже внесли въ цементное дѣло смуту, продолжавшуюся до 1856 года. На основаніи лабораторныхъ изслѣдований Вика, Ривье, Риво и др., изслѣдований неполныхъ и не соответствующихъ дѣйствительнымъ условіямъ употребленія гидравлическихъ растворовъ въ морскихъ сооруженіяхъ, французские инженеры потеряли уверенность въ прочности морскихъ сооруженій, возведенныхъ на гидравлическихъ растворахъ, какъ изъ гидравлическихъ известій, цементовъ, такъ даже и изъ цуцдоланъ (Римской, Неаполитанской цуцдоланы). Къ счастію въ Англіи къ этому времени упрочилось производство портландъ-цементовъ и прекрасныя свойства этихъ цементовъ, неразрушаемость ихъ въ морской водѣ дали возможность англичанамъ, продолжая развиціе цементнаго производства, лишить вопросъ о разрушениіи цементовъ солями морской воды его острого характера; и примѣры сооруженій отлично сохранившихся въ морской водѣ изъ портландъ-цементовъ окончательно успокоили строителей.

Далѣе *A. Р. Шуляченко*, указавъ на то, что не только качество цемента, но и способы производства работъ имѣютъ существенное вліяніе на прочность постройки и на ея долговѣчное существованіе, по предложенію г. Предсѣдателя прочелъ свою записку, причемъ заявилъ, что записка составлена имъ 17 лѣтъ тому назадъ, но не утрастила и теперь въ цѣломъ своего значенія, хотя нѣкоторые взгляды измѣнились съ теченіемъ времени.

(Записка А. Р. Шуляченко помѣщена въ приложеніяхъ).

Приложение № 3.

Д. Ф. Жаринцовъ говорить, что изслѣдованія въ Поти, сдѣланныя Бахметевымъ, указали, что избытокъ свободной извести въ цементѣ можетъ быть причиной разрушенія цементнаго раствора.

θ. Г. Зброжекъ сообщаетъ, что изъ личныхъ наблюдений онъ пришелъ къ тѣмъ же заключеніямъ какія указываетъ въ своей запискѣ А. Р. Шуляченко и что для прочности и долговѣчности бетона главнымъ условіемъ является возможно большая водонепроницаемость его, что особенно важно въ приморскихъ сооруженіяхъ и плотинахъ. Въ Новороссійскѣ пришлось прийти къ тому же заключенію, а именно: *тѣмъ больше бетонъ водонепроницаемъ, тѣмъ легче черезъ него происходитъ фильтрація воды и тѣмъ легче онъ разрушается.*

A. A. Брандтѣ указываетъ, что водонепроницаемость бетона служить причиной разстройства сооруженій, и что къ такому же выводу пришли и французские инженеры.

θ. Г. Зброжекъ обращаетъ вниманіе на то, что, кроме состава раствора и породы камня, большое влияніе на прочность сооруженія имѣетъ самое производство работы. Такъ напримѣръ, при производствѣ кладки часто практикуется заливка и выравниваніе каждого ряда жидкимъ растворомъ; слой этого раствора отстаетъ отъ камня, когда рабочіе по немъ ходятъ, и, положенный на немъ на растворѣ, слѣдующій рядъ камней не получаетъ надлежащей связи съ предшествовавшимъ ему рядомъ. Чтобы достигнуть надлежащей связи между рядами камней необходимо каждый рядъ класть на свѣжемъ растворѣ, по чистой, выметенной вѣниками, верхней постели предыдущаго ряда.

H. A. Бульблюскій сообщаетъ далѣе результаты французскихъ изслѣдований о влияніи песка на сопротивленіе растворовъ и о количествѣ воды потребномъ для затворенія. Опыты производились Кандло (Булонь) и Александромъ (Дієппъ) въ виду опредѣленія пропорціи растворовъ цементныхъ и известковыхъ, наиболѣе соответствующей сопротивленію дѣйствію морской воды. Заключеніе получается слѣдующее:

1) Для портовыхъ работъ уже установлено, что растворы должны быть *возможно болѣе непроницаемы*; minimum цемента въ растворѣ должно быть 600 kil. на одинъ куб. метръ песку;*) *мелкие пески должны быть безусловно изгнаны изъ употребленія*, даже при болѣе жирной пропорціи составныхъ частей раствора;

2) Для гидравлическихъ известій:

Повидимому наилучшій результатъ даетъ пропорція въ 350—450

*) Это составляетъ примѣрно отнош. 1:2,7 смѣси (вѣсъ песка около 1650 кил.)

кил. извести на одинъ куб. метръ песка (средняго вѣса). Эта пропорція обыкновенно и употребляется въ практикѣ.

3) Въ случаѣ работъ, гдѣ не приходится заботиться о непроницаемости растворовъ, а только объ ихъ крѣпости, пропорцію можно значительно уменьшить, особенно для цементовъ при тонкомъ помолѣ самого цемента.

Опыты Кандло о вліяніи количества воды на сопротивленіе растворовъ показываютъ, подобно найденному и инженеромъ Александрѣ, что гораздо менѣе вредно отзывается излишекъ воды при затвореніи, чѣмъ употребленіе малаго количества воды (слишкомъ сухой растворъ). Растворъ долженъ быть приготовленъ съ такимъ количествомъ воды, чтобы будучи надлежащимъ образомъ перемѣшанъ, онъ представлялъ, известную пластичность и чтобы вода притекала къ поверхности. Степень перемѣшиванія раствора измѣняется съ характеромъ работы и, чѣмъ сильнѣе перемѣшиваніе, тѣмъ менѣе нужно брать воды для затворенія *). Для обыкновенной кладки слѣдуетъ разсчитывать только на надавливаніе производимое нѣсколькими ударами молотка каменщика, слѣд. необходимо брать больше воды для затворенія. Въ случаѣ растворовъ, сильно нажатыхъ, необходимо затворять растворъ довольно сухо, иначе вода будетъ притекать къ поверхности съ первыхъ же ударовъ лопатки и достаточно полнаго нажатія раствора не будетъ. Опыты Кандло относительно перезатворенія показали что въ портовыхъ работахъ перезатвореніе (rebattage) рѣшительно должно быть избѣгаемо; въ такихъ растворахъ вначалѣ сопротивленіе ослаблено немного, но затѣмъ разрушеніе наступаетъ быстро.

C. Θ. Глинка. Испытаніе гидравлическихъ растворовъ на дѣйствіе искусственно приготовленной морской воды въ лабораторіяхъ является лишь крайне недостаточною имитациею тѣхъ условій, въ которыхъ эти растворы находятся при употребленіи ихъ на практикѣ, такъ какъ въ морской водѣ вообще всегда заключается углекислота. Не говоря уже о томъ, что условія лабораторныхъ опытовъ совершенно исключаютъ механическое дѣйствіе прибора на массу, которая еще не успѣла отвердѣть въ достаточной степени. Морская вода, употребляемая въ лабораторіяхъ, не представляетъ въ точности свойствъ воды, находящейся въ данномъ морскомъ бассейнѣ.

*.) Что заявлено было и въ настоящемъ засѣданіи (Жаринцовъ).

Изъ замѣчанія А. Р. Шуляченко видно, какое существенное значеніе приходится давать свободной или полу свободной углекислотѣ, находящейся въ морской водѣ; очевидно, въ лабораторныхъ опытахъ вліяніе и этого фактора приходится исключить въ большей или меньшей степени, а, быть можетъ, и совершенно. Нѣть сомнѣнія, что во всякомъ явленіи такого порядка, къ какому приходится отнести случаи разрушенія приморскихъ сооруженій, воздвигаемыхъ на данномъ цементѣ, существенно обратить вниманіе на совокупность факторовъ, обуславливающихъ ходъ данного явленія, а очевидно, комбинированіе этихъ факторовъ въ лабораторіяхъ въ соответствующемъ соотношеніи является весьма затруднительнымъ. Этимъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, и приходится объяснить такія парадоксальные явленія, что образцы цементовъ, затворенные на морской водѣ и въ ней сохраняемые, могутъ давать хорошие результаты, а на практикѣ рассматриваемый цементъ подвергается разрушенію. Для каждого ясно, что нѣть недостатка въ конкретныхъ примѣрахъ для подтвержденія этого взгляда.

Г. Предсѣдатель указываетъ, что приведенные г. Тимоновымъ разрушенія Дюнкирхенскихъ набережныхъ, построенныхъ изъ тощаго бетона съ мелкимъ пескомъ въ значительной мѣрѣ объясняются высказанными уже въ Комиссіи мнѣніями, что для прочности бетона въ портовыхъ работахъ онъ долженъ быть водонепроницаемъ, т. е. не долженъ быть тощимъ и что для прочности его необходимо избѣгать употребленіе мелкаго песку.

А. А. Брандтъ, указавъ на поврежденіе въ надводной части Одесского мола, причемъ напитанный водою, приходящій въ разрушение растворъ, получаетъ черный цветъ, читаетъ выдержки изъ журнала совѣщенія особой, командированной по распоряженію Г. Министра Путей Сообщенія, комиссіи по вопросу о поврежденіяхъ въ кладкѣ надводныхъ стѣнокъ сооруженій Одесского порта отъ 16-го Августа 1889 года.

Приложение № 4. (Выписка изъ этого журнала помѣщена въ приложеніяхъ).

Во время чтенія извлечений изъ упомянутаго протокола члены комиссіи рассматривали образцы Аккерманскаго камня и раствора употребленныхъ для этой кладки. Растворъ оказался совершенно твердымъ.

Д. Ф. Жаринцовъ положилъ одинъ кусокъ засохшаго раствора въ

воду, чтобы узнать насколько онъ становится слабымъ, когда пропитанъ водой. Но передъ окончаніемъ засѣданія комиссіи, т. е. часа черезъ два, растворъ, хотя, и оказался нѣсколько напитаннымъ водой, но свою крѣпость измѣнилъ очень незначительно. Разматривая куски раствора А. Р. Шуляченко нашелъ, что толщина ихъ указываетъ на слишкомъ толстые швы бутовой кладки.

Далѣе А. Р. Шуляченко, убѣдившись личнымъ опытомъ, находить что возведеніе надводной кладки въ приморскихъ постройкахъ значительно затруднительнѣе, чѣмъ это кажется, тѣмъ болѣе, что многіе, считая работу эту болѣе легкою, чѣмъ подводную, обращаютъ на нее менѣе вниманія. Какъ только начинается волненіе, вода начинаетъ перекатываться черезъ возводимую стѣнку, рабочіе бѣгутъ съ работы. Вода вымываетъ растворъ изъ только что выведенной кладки. Когда волненіе уляжется, рабочіе возвращаются и продолжаютъ прерванную работу, не заботясь о тѣхъ измѣненіяхъ въ кладкѣ и растворѣ, которыя произвело волненіе.

Д. Ф. Жаринцовъ обращаетъ особое вниманіе на осадку, происходящую въ сооруженіяхъ, какъ на одну изъ главныхъ причинъ поврежденій.

Д. Д. Гнусингъ возражаетъ на это, указывая, что въ Одессѣ всѣ набережныя возведены на сваяхъ, такъ что осадку сооруженія можно считать устранинной, но тѣмъ не менѣе поврежденіе существуетъ.

Г. Предсѣдатель указываетъ, что въ Одессѣ надводная кладка въ рейдовомъ молѣ состоять изъ отдельно положенныхъ въ діагональномъ направленіи бетонныхъ массивовъ, промежутки между ними заполнены бутовой кладкой, которая по этому не представляетъ монолитности, и въ этомъ видить одну изъ причинъ поврежденій. Такія же поврежденія и по тѣмъ же причинамъ замѣчены и въ надводной кладкѣ Либавскаго южнаго мола. Поэтому при исправленіи надводной кладки Одесскихъ моловъ существующіе въ ней бетонные массивы должны быть вовсе устранины изъ нея.

А. А. Брандтъ говорить, что г. Шевцовъ приписываетъ всѣ поврежденія, произшедшія въ Одесскомъ рейдовомъ молѣ свойствамъ камня.

Д. Д. Гнусингъ приводить случай поврежденій сооруженія тоже выстроеннаго изъ массивовъ на сваяхъ, а именно полузапруда въ


ТАБЛИЦА

(изъ Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers).

пропорці каменныхъ матеріаловъ на одну часть цемента при
употреблениі бетона на новѣйшихъ портовыхъ работахъ.

№ №	Название мѣста.	Песокъ.	Щебень или голышъ.	Камень.	Балластъ.	ЗАМѢТКИ.
1	Абердинъ. Массивы (1873—75)	4	5	—	—	песокъ хороший; голышъ очень гладкий.
	Монолитъ (1875—77) . . .	3	4	—	—	монолитъ строился въ предѣлахъ прилива.
	Мѣшки (1876—78) . . .	2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	—	—	мѣшки прямо въ воду.
2	Амстердамъ. Массивы (1872—78)	3	5	—	—	песокъ плохой, щебень битый, базальтовый.
3	Дублинъ. Массивы (1872—80)	2,8	7,0	—	7	балластъ смѣсь песку, не особенно хорошаго, съ голышемъ.
4	Куррачи. Массивы (1874—75)	4	5 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{1}{4}$	—	
5	Мадрасъ. Массивы (1880—86)	2	5	2 $\frac{1}{2}$	—	
6	Ноломбо. Массивы (1880—86)	2	6	—	—	песокъ крупный; щебень битый, гнейсовый. Массивы превосходны.
7	Ньюгавенъ. Мѣшки и монолитъ (1883—1886) . . .	2	5	—	—	Песокъ плохой; голышъ очень гладкий, средней величины.
8	Чатамъ. Стѣны доковъ. .	4,8	12,0	—	12	Балластъ не особенно хороший; смѣсь песку съ гладкимъ голышемъ, для облицовки взятъ промытый песокъ и дробленный шлакъ.
	Облицовка стѣнъ (1878—86).	2	4	—	—	
	Болѣе важныя части стѣнъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ	3,6	9,0	—	9	
9	Портсмутъ. Доковые стѣны (1878—1886)	4,4	11,0	—	11	Балластъ не лучше Чатамскаго.
10	Фрезебургъ и Букии (1880—1882)					
	Литой монолитъ.					
	Подводный и облицовка	1,6	4,0	—	4	Балластъ чистый съ крупнымъ пескомъ
	Внутренность.	4,8	12,0	—	12	Бетонъ лился въ воду прямо вагонами безъ трубъ.

Примѣчаніе. 1 часть балласта слѣдуетъ считать за 1 часть голыша и 0,4 части песку.—По этому расчету поставлены цифры курсивомъ.



Николаевъ, у конца портовой набережной, которая крошится, тогда какъ гранитная набережная стоитъ совершенно прочно.

A. A. Брандтъ высказываетъ предположеніе, что въ такомъ случаѣ остается допустить динамическое дѣйствіе волнъ и вліяніе воды и мороза.

D. D. Гнусинъ видѣтъ въ пористости Аккерманского камня нѣкоторую причину поврежденія кладки въ Одесскихъ молахъ.

H. A. Бульгубскій читаетъ описание Аккерманского камня помѣщеннное въ VII выпускѣ „Сборника Инженеровъ Путей Сообщенія“ „Механическая лабораторія“. „Главнымъ инженеромъ Новороссійскихъ коммерческихъ портовъ ген.-лейт. Гора (1879—1881) были доставлены въ Лабораторію образцы камня для постройки въ Одесскомъ портѣ волнолома: Аккерманская плита—для булыгъ, тесанной плиты и щебня. Аккерманскій камень желтаго, грязно-сераго цвѣта, состоитъ почти изъ чистой углекислой извести съ небольшой примѣсью глины и песку, съ большими пустотами; неправильные комки сцепментированы кристаллами углекислой извести слабаго сложенія, по нимъ происходитъ и изломъ камня. Сопротивленіе камня слабое—49 пуд.“.

A. A. Брандтъ говоритъ, что если бы облицевка надводныхъ частей была сделана изъ гранита, то разрушеній не было бы.

Мнѣніе это было поддержано большинствомъ, при чемъ высказано, что облицевку надводныхъ частей приморскихъ сооруженій предпочтительно дѣлать изъ гранита, причемъ прочность и долговѣчность сооруженія вполнѣ обеспечена.

A. P. Шуляченко указываетъ, что раковистые известняки всегда бываютъ покрыты пылью; поэтому растворъ къ нимъ плохо пристаетъ несмотря на ихъ пористость.

G. Предсѣдатель замѣчаетъ, что въ такомъ случаѣ Аккерманскій камень вовсе не долженъ быть болѣе употребляемъ въ дѣло.

A. P. Шуляченко утверждаетъ, что карьеры его истощились и что этого камня больше нѣтъ.

G. Предсѣдатель, желая выяснить наиболѣе желательную пропорцію въ бетонѣ цемента, песку и щебня просить *D. Ф. Жаринцова* прочесть составленную имъ таблицу пропорціи каменныхъ материаловъ на одну часть цемента при употребленіи бетона на новѣйшихъ портовыхъ работахъ:

При постройкѣ Севастопольскихъ доковъ употреблялся бетонъ двухъ составовъ:

1) для облицовокъ, толщиною около 2 футъ, по обѣимъ сторонаамъ доковыхъ стѣнъ:

Цемента	1	часть
Песку	$1\frac{1}{2}$	"
Гравія	2	"
Голыша	$2\frac{1}{2}$	"

2) Для внутренности кладки:

Цемента	1	часть
Песку	$2\frac{1}{2}$	"
Гравія	$3\frac{1}{2}$	"
Голыша	6	"

Гравій не крупнѣе грецкаго орѣха; голышъ до величины средняго булыжнаго камня.

Цементъ англійскій завода Брукса; песокъ мѣстный, довольно чистый, ракушечный.

При постройкѣ Варшавской крѣпости, для сводовъ казематовъ употребляются бетонъ:

Цемента	1	часть
Песку	$2\frac{1}{2}$	"
Битаго щебня	$6\frac{1}{4}$	"

По заявлению строителя инж. полковника Вернандера бетонъ безусловно плотный и весьма крѣпкій, хотя на кубическую сажень идетъ только 97 пудовъ цемента.

Разныя данныя.

1. Постепенность возрастанія твердости цемента (изъ оп. Гранта).

Черезъ 7 дней	1	2	3	4	5	сортъ цемен- та по порядку степени со- противленія.
" 30 "	3	2	5	1	4	
" 60 "	3	1	4	5	2	
" 90 "	4	1	5	2	3	

2. Вліяніє мелкості излома (изъ опыт. Гранта).

Отсѣвъ на сітъ 400 въ кв. с. — $24,6\%$ — 19% — $6,7\%$ — 12%

Сопротивление разрыву съ

3 частями песку черезъ 28 дней — 121 — 133 — 62 — 214
 ” 3 мѣс. — 179 — 165 — 133 — 211
 Чистаго цемента черезъ 7 дней — 551 — 442 — 558 — 451

З. Сравнение сопротивления через 7 и 28 дней чистого цемента.

Черезъ 7 днѣй	— 442	черезъ 28	— 728
” 7 ”	— 614	” 28	— 731
” 7 ”	— 527	” 28	— 730
” 7 ”	— 542	” 28	— 735
<hr/>			
Колебанія до 40%			

Колебанія до 40%

4. Сопротивление растворов (из опыта Гранта).

ЧЕРЕЗЪ 12 МѢСЯЦЕВЪ.

5. Сопротивленіє бетона роздробленню (по Гранту).

ЧЕРЕЗЪ ГОДЪ:

кубы $6 \times 6 \times 6$ дюймовъ; 1 ч. ц. п 6 частей дробленныхъ материаловъ.

Портландскій камень	23	тоннъ на 36 кв. дюймовъ.
Кирпичъ	24	
Гранитъ	15 $\frac{1}{2}$	
Кремень	15 $\frac{1}{2}$	
Шлаки	19 $\frac{1}{2}$	
Балластъ	17	

По прочтении таблицы Д. Ф. Жаринцовъ дополняетъ, что заполнить пустоты въ щебнѣ бетона всегда можно, употребляя материалы разной крупности, и высказываетъ, что всѣ составные части (щебень, песокъ, цементъ и вода) должны быть отмѣрены и сразу же

ремѣшаны, причемъ машинному приготовленію бетона даетъ преимущество, какъ со стороны надлежащаго перемѣшиванія, такъ и со стороны дешевизны.

Ф. Г. Зброжекъ возражаетъ, находя, что для хорошаго изгото-
вленія бетона сначала должна быть сдѣлана сухая смѣсь изъ це-
мента и песку въ надлежащей пропорціи, затѣмъ добавляется ще-
бень и наконецъ вливается вода. Ручную работу считаетъ болѣе
совершенной.

Н. А. Бѣлелюбскій напоминаетъ, что въ Новороссійскѣ придер-
живались этого способа.

Д. Д. Гнусинъ указываетъ, что въ брошюре его: „Обзоръ нѣко-
торыхъ заграничныхъ портовъ“, Приложение къ Журналу Мини-
стерства Путей Сообщенія 1884 года приведены данные относи-
тельно состава бетона въ разныхъ заграничныхъ портовыхъ работахъ.

Приложение № 5. (Выписка изъ этой статьи помѣщена въ приложеніяхъ). Затѣмъ
г. Гнусинъ прибавляетъ, что иностранные инженеры отдаютъ пред-
почтение бутовымъ массивамъ передъ бетонами въ отношеніи деше-
визны и прочности въ томъ случаѣ, если ихъ употреблять для пра-
вильной кладки, какъ напр., для стѣнъ набережной. Многіе пред-
почитаютъ ихъ даже и для наброски.

А. Г. Нюбергъ читаетъ таблицу состава бетона, употреблявшагося
въ портовыхъ постройкахъ.

- 1) Въ *Маріуполь* (Портландъ-цементъ Новороссійского завода).
Растворъ (по объему)
а) для облицовки 1 : 2
б) для кладки 1 : 2 $\frac{1}{2}$
в) бетонъ 1 куб. саж. щеб. + 0,40 куб. с. раствора (1 : 2 $\frac{1}{2}$).
- 2) Въ *Николаевъ* (Портландъ-цементъ Новороссійского завода).
а) для облицовки 1 : 3
б) для кладки 1 : 3 $\frac{1}{2}$
в) бетонъ 1 куб. с. щебня + 0,37 раствора (1 : 2 $\frac{1}{2}$).
- 3) Въ *Новороссійскѣ* (Портландъ-цементъ Новороссійского завода).
а) для облицовки 1 : 3
б) для разливки швовъ 1 : 2
в) для кладки 1 : 4
г) бетонъ 1,08 куб. с. голыша + 0,40 раствора (1 : 3).

- 4) Въ Одессѣ (Портландъ-цементъ Новороссійскаго завода).
 - а) для облицовки, бетона и бутовыхъ массивовъ $1 : 2\frac{1}{2}$
 - б) для кладки $1 : 3$
 - в) бетонъ 0,73 куб. с. акцер. к. $\pm 0,35$, гравія $\pm 0,45$ т. с. раствора ($1 : 2\frac{1}{2}$).
- 5) Въ Таганропѣ (Портландъ-цементъ Новороссійскаго завода).
Растворъ $1 : 2\frac{1}{2}$.
- 6) Въ Ревеллѣ (Портландъ-цементъ заводовъ Шмидта и Портъ-Кунда).
 - а) для облицовки $1 : 2$
 - б) для кладки $1 : 4$
 - в) для бетона $1 : 3$
 - г) бетонъ 1 куб. с. щебня $\pm 0,50$ раствора ($1 : 3$).
- 7) Въ Ялтѣ (Портландъ-цементъ заводовъ Шмидта и Новороссійскаго).
 - а) для бутовой кладки $1 : 3$
 - б) для облицовки $1 : 2$
 - в) для бутов. массив. $1 : 2\frac{1}{2}$.
- 8) Въ Сулинѣ для бетона (Англійскій Портландъ-цементъ).
Въ началѣ работъ—1 ц. 3 ч. песка и гравія для подводныхъ частей.
Позже $1 : 3\pm 4$ части гравія.

A. P. Шуляченко обращаетъ особое вниманіе на важность плотности бетона.

Д. Д. Гнусинъ, возвращаясь снова къ сравненію ручного и машинного способа приготовленія бетона, указываетъ, что при постройкѣ порта въ Генуи перешли отъ машинного приготовленія къ ручному, какъ къ болѣе совершенному, причемъ опытъ показалъ, что лучшая смысь получается, слѣдя порядку смѣщенія, указанному *Ф. Г. Зброжекомъ*.

A. P. Шуляченко, не соглашаясь признать преимущество за ручнымъ способомъ приготовленія бетона, указываетъ, что этотъ способъ возможенъ только при работахъ небольшихъ.

Д. Д. Гнусинъ возражаетъ, говоря, что въ Генуи, несмотря на большія работы былъ примененъ ручной способъ.

Д. Ф. Жаринцовъ говорить, что въ Поти бетонъ приготавлялся ручнымъ способомъ, когда была испорчена машина, причемъ ручной способъ оказался дороже.

Ф. Г. Зброжекъ утверждаетъ, что главною причиною повреждения бетонныхъ массивовъ въ Новороссійскѣ была тощестъ бетона, т. е. недостаточность раствора въ бетонѣ и недостаточность цемента въ растворѣ, для котораго употреблялся весьма мелкій песокъ. Для болѣе крупнаго песка назначенная пропорція цемента, была-бы не такъ недостаточна. но добыть болѣе крупный песокъ въ Новороссійскѣ невозможно.

Н. А. Бѣлелюбскій, подтверждая, говорить, что давалъ по этому поводу телеграмму изъ Новороссійска въ Коммиссію коммерческихъ портовъ.

Ф. Г. Зброжекъ заявляетъ, что вслѣдствіе тощести бетона, Новороссійскіе массивы очень пористы и процессъ ихъ разрушенія заключается въ слѣдующемъ: сначала на сторонѣ массива противоположной той о которую разбиваются волны замѣчаются слезы, затѣмъ маленькия струйки, которая постепенно увеличиваясь, разстраиваютъ массивъ.

Г. Предсѣдатель обращаетъ вниманіе на то, что фактъ этотъ доказываетъ, что въ видахъ большей плотности бетона не слѣдуетъ скучиться на растворѣ, какъ то замѣчено было въ Новороссійскѣ.

Н. А. Бѣлелюбскій. [Французскіе опыты по фільтраціи растворѣ (87—88)]. Въ виду важности этого вопроса приводить изложеніе опытовъ въ подробностяхъ. Опыты производились какъ въ парижской лабораторіи, такъ и въ Булони—въ лабораторіи Кандло. Способъ производства опытовъ одинаковъ, но съ тою разницею, что парижскіе опыты велись съ прѣсною водой, насыщенной солями, а булонскіе сверхъ того и непосредственно съ морскою водою.

Для опытовъ приготавливались изъ цементнаго раствора цилиндры діам. 20 см., въ которые вмазывалась глубоко впущенная стеклянная трубка, сообщавшаяся съ резервуаромъ выс. въ 1 метръ и вмѣстимостью 3 куб. метра; резервуаръ наполнялся водою 2 раза въ мѣсяцъ; помѣщался онъ такъ, что дно его было на 0,20 м. выше пробнаго цилиндра и слѣдовательно напоръ отъ 0,20 до 1,20 м.

Пробные образцы приготавлялись различныхъ пропорцій, а именно:

Группа № 1 цемента 150 и 250 кил. на 1 к. м. песк. $\left(\frac{1}{6} \right)$

№ 2 „ 350 и 450 „ „ „ „ $\left(\frac{1}{4,7} \right)$

№ 3 „ 550, 650 и 750 „ „ „ „ $\left(\frac{1}{2,9} \right)$

Воды для затворенія бралось немногого.

Фильтрующая вода была *морская*. Опыты не обнаружили какого-бы то ни было разложенія ни въ одной изъ группъ образцовъ, но образцы группы № 1 постоянно пропускали воду, № 2—проницаемость вначалѣ слабая, прекращалась совсѣмъ черезъ 2—3 мѣсяца, № 3—вначалѣ проницаемость незначительная, прекращалась черезъ нѣсколько дней совсѣмъ.

Далѣе были произведены подобные-же опыты а) надъ растворами 1:3 и 1:5 съ песками различной крупности и цементами разныхъ заводовъ; въ пропорціи 350 кил. цемента на куб. метръ песка притомъ съ однимъ и тѣмъ-же цементомъ разнаго помола и съ песками разной крупности.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ разложение пробныхъ образцовъ не послѣдовало. Существенный выводъ изъ этихъ опытовъ заключается въ томъ, что тонко измолотый цементъ даетъ менѣе проницаемости, также и мелкій песокъ менѣе проницаемъ, но зато вода сочится постоянно, *чего нѣть при крупномъ пескѣ, при которомъ растворъ постепенно затягивается*.

Дальнѣйшіе опыты съ 88 г. велись въ измѣненномъ видѣ, безъ особаго резервуара, а на пробный цементный кубъ съченіемъ $7 \times 7 \times 7$ см., наставляется трубка высотой 12 см. и диаметромъ 3,5 см., низъ которой призывается чистымъ цементомъ. Этотъ способъ веденія опытовъ далъ хорошия результаты *). Вода, наполняющая трубку, фильтруется сквозь образецъ болѣе или менѣе быстро и по мѣрѣ надобности добавляется въ трубкѣ (даже 2—3 раза въ день).

*) Огромное влияние на фильтрацию имѣть степень сухости (пластичность) раствора; чѣмъ суще растворъ и меньше трамбуется, тѣмъ проницаемость больше; растворъ затягивается при этомъ очень медленно.

Опыты велись двояко; а) на фильтрацію морской воды, для чего трубки пробныхъ образцовъ сообщались съ резервуаромъ содержащимъ морскую воду и в) на фильтрацію прѣсной воды, насыщенной растворомъ сѣрнокислой магнезіи (2 грамма соли на литръ воды), причемъ вода прямо наливалась въ трубки.

При этихъ опытахъ обнаружилось рѣзко различіе дѣйствія морской воды и магнезіального раствора; въ первомъ случаѣ пробные кубики даже подъ дѣйствіемъ воды съ напоромъ оставались безъ измѣненія; во второмъ они разрушались; только при растворѣ съ мелкимъ пескомъ разрушеніе происходило и въ первомъ случаѣ.

Общее заключеніе изъ опытовъ выводится слѣдующее:

1) Если песокъ не очень мелкій и воды для затворенія достаточно, то цементные растворы сопротивляются дѣйствію морской воды очень долго даже и въ томъ случаѣ, если они фильтруютъ.

2) Для прекращенія фильтраціи въ первый-же срокъ послѣ затворенія слѣдуетъ брать цемента не менѣе 500—550 килогр. на 1 куб. метръ песка,—при обыкновенной густотѣ раствора; песокъ долженъ быть средней крупности.

3) Рѣшительно должно избѣгать употребленіе мелкаго песка даже при большой пропорціи цементнаго раствора.

4) Даже очень слабый растворъ сѣрнокислой магнезіи производить совсѣмъ другое дѣйствіе чѣмъ морская вода.

Н. А. Бѣллюбскій, пользуясь тѣми-же документами, сообщаетъ еще опытное указаніе относительно разницы дѣйствія на цементъ морской воды и раствора сѣрнокислой магнезіи. Въ одномъ случаѣ 2 грамма цемента прошедшаго черезъ сито въ 5000 отверстій, было подвергнуто дѣйствію 1 литра морской воды въ теченіи 2 мѣсяцевъ. Въ другомъ случаѣ вместо морской воды взята была обыкновенная вода съ содержаніемъ 3,64 грамма сѣрнокислой магнезіи. По истеченіи 2 мѣсяцевъ оба остатка цемента были собраны, высушены до 100° и анализъ ихъ далъ слѣдующее.

	Морская вода	Растворъ $Mg SO_4$
Кремнезема	20,60	21,00
Глинозема	5,52	9,20
Окиси желѣза	1,98	
Извести	38,36	25,88

Морская вода	Растворъ Mg SO ₄
Магнезіи	13,75
Сѣрної кислоты . . .	0,55
Потерп при прокаливаніп	18,70
Ошибка	0,54
	100

Въ первомъ случаѣ магнезіи около $\frac{1}{3}$ извести, во второмъ ея столько же какъ извести. Н. А. Вѣлелюбскімъ заявлено, что при настоящемъ посыщенні Франції онъ лично могъ убѣдиться на сохранившихся образцахъ въ результатахъ дѣйствія фільтраціи магнезіального раствора въ Лабораторіяхъ Парижской и Булонской, и совершенно противоположнаго успокоивающаго дѣйствія морской воды на образцы въ Булонской Лабораторії.

Ѳ. І. Зброжекъ высказываетъ свое убѣжденіе, что для прочности бетоновъ въ морскихъ сооруженіяхъ необходимы растворы, содержащіе не болѣе $2\frac{1}{2}$ ч. песку (средней крупности) на 1 часть цемента.

Д. Ѳ. Жаринцовъ говоритъ, что въ Англіи не слѣдуютъ такому составу, а употребляютъ бетонъ съ значительно меньшимъ содержаниемъ цемента.

На это многіе возражаютъ, что такой составъ еще не оправданъ и что тамъ можно ожидать большія катастрофы, которыя только до сихъ поръ еще не случались.

Далѣе переходятъ къ обсужденію пріемовъ приготовленія и употребленія въ дѣло погружаемаго (литаго) бетона.

Д. Д. Гнусингъ говоритъ, что для погружаемаго бетона должно быть употреблено значительно меньшее количество воды, чѣмъ для бетонныхъ массивовъ. Указываетъ на вредное влияніе на этотъ бетонъ волненія и напоминаетъ, что употребленіе парусины уничтожаетъ вредное дѣйствіе волненія.

Ѳ. І. Зброжекъ утверждаетъ, что погружаемый бетонъ долженъ быть выдержанъ на воздухѣ до погруженія его въ воду и долженъ имѣть видъ тѣста.

Разсмотрѣвъ производство работъ приморскихъ сооруженій и тѣ поврежденія, которыя удалось наблюдать въ нихъ, перешли къ разсмотрѣнію пріемовъ испытанія портландъ-цемента и соответствія между Лабораторными испытаніями и требованіями практики.

A. P. Шуляченко указываетъ на несоответствіе между лабораторными испытаниями и строительной практикой и на тѣ неточности и недостатки, отъ которыхъ не свободны и лабораторные испытания. Въ видѣ примѣра проявленія неточностей въ опытахъ, приводить колебанія въ результатахъ испытаний на разрывъ образцовъ изъ того же чистаго цемента: колебанія эти достигаютъ до 25%.

C. Θ. Глинка противъ мнѣнія лицъ, предполагающихъ, что рѣшающее значение для оцѣнки качествъ цемента имѣеть испытаніе его въ чистомъ видѣ, безъ примѣси песку, указываетъ на явленіе, которое извѣстно всякому, имѣющему дѣло съ лабораторными испытаниями гидравлическихъ цементовъ. Въ то время, какъ при испытанияхъ на разрывъ цементныхъ образцовъ, сдѣланныхъ изъ цемента съ пескомъ, получаются результаты, вообще говоря ровные, такъ что отклоненія въ положительную или отрицательную сторону отъ средняго результата испытанія являются мало существенными и даже не существенными, при испытанияхъ же образцовъ изъ чистаго цемента значительныя колебанія представляются дѣломъ вполнѣ зауряднымъ, и для всякаго ясно, что испытаніе такого рода не можетъ считаться строгимъ испытаниемъ и не можетъ съ опредѣленностью характеризовать механическое сопротивленіе, напр. цемента на разрывъ—самая обыкновенная операция. Объясненія причинъ этого явленія мы не знаемъ, но я не могу не привести слѣдующаго примѣра изъ моей лабораторной практики: я и М. А. Ляхницкій производили испытаніе одного и того же цемента въ чистомъ видѣ; въ то время какъ у М. А. получились результаты, при испытаніи образцовъ на разрывъ, вообще близкіе между собою, по скольку могутъ быть получаемы сходные результаты испытаний для чистаго цемента; у меня получились результаты крайне не ровные. Я склоненъ объяснить это тѣмъ, что М. А. уколачивалъ цементную массу въ формѣ болѣе тщательно, нежели я: каждому изъ насть приходится наблюдать пустоты въ узкомъ сѣченіи образца изъ чистаго цемента, при пробѣ на разрывъ, и, очевидно, этихъ пустотъ, образованныхъ пузырями воздуха, будетъ тѣмъ больше, чѣмъ менѣе тщательно былъ уколоченъ цементъ въ формѣ; быть можетъ въ моемъ случаѣ, большое количество воздушныхъ пузырей въ недостаточно уколоченной массѣ и являлось причиною значительныхъ колебаній въ результатахъ испытанія.

A. P. Шуляченко, соглашаясь съ высказаннымъ С. Θ. Глинкой, продолжаетъ высказывать, что въ дѣлѣ практики мы не имѣемъ

права основываться на лабораторныхъ опытахъ и, возвращаясь къ обсужденію опытовъ французскихъ лабораторій, упрекаетъ французскихъ инженеровъ и химиковъ въ неустановившемся взглядѣ на свойства цементовъ и указываетъ на ложность ихъ теорій, имѣющіхъ своимъ основаніемъ односторонніе лабораторные опыты.

Ф. Г. Зброжекъ спрашиваетъ, существуютъ ли въ результатахъ испытаній механической лабораторіи Института Инженеровъ П. С. упомянутыя колебанія.

Н. А. Бѣлгубскій утверждаетъ, что при испытаніи образцовъ изъ раствора цемента съ пескомъ, колебаній почти не наблюдается, а при испытаніи образцовъ изъ чистаго цемента, колебанія бывають довольно рѣзкія.

А. Р. Шуляченко говоритъ, что лабораторные опыты зависятъ въ значительной степени отъ личности производителя опыта и потому теперь стремятся къ возможному однообразію и уничтоженію вліянія личности производителя опыта, для чего напримѣръ устроена машинка для автоматического насыпанія дроби въ чашку при приборѣ Михаэлиса.

Ф. Г. Зброжекъ говоритьъ, что неточности опытовъ могутъ быть объяснены между прочимъ нѣкоторымъ несовершенствомъ прибора Михаэлиса и недостаточною величиною площади разрывнаго сѣченія образца.

Н. А. Бѣлгубскій возражаетъ, говоря, что приборъ Михаэлиса все же долженъ быть признанъ однимъ изъ наиболѣе удачныхъ приборовъ, что уже выражается его универсальностью при потери даже имени изобрѣтателя. Что же касается до площади разрывнаго сѣченія, то къ площади въ 5 кв. см. пришли послѣ всесторонняго изученія величины сѣченія и формъ образцевъ.

Ф. Г. Зброжекъ утверждаетъ, что сопротивленіе разрыву цементнаго раствора указывается только на мѣсто занимаемое данными продуктомъ среди продуктовъ того же рода, а общія свойства и качества портландскихъ цементовъ устанавливаются еще и другимп опредѣленіямп.

Д. Ф. Жаринцовъ, соглашаясь съ только что высказаннымъ, добавляетъ, что величина сопротивленія связана съ вопросомъ о стойкости продукта.

Ф. Г. Зброжекъ продолжаетъ указывать, что форма и размѣры

цементныхъ образцевъ, а также конструкція прибора служащаго для испытаній сильно вліяютъ на результаты испытаній. Такъ при постройкѣ Литейного моста при испытаніи растворовъ изъ чистыхъ цементовъ (безъ песку), сопротивленіе получаемое на приборѣ Раше, въ началѣ не превосходило 5—7 пуд. на кв. дюймъ черезъ 7 дней, тогда какъ по контракту на поставку цемента требовалось 10 пудовъ. Послѣ нѣкоторыхъ передѣлокъ въ приборѣ и послѣ нѣкотораго измѣненія формъ образцевъ сопротивленіе растворовъ тѣхъ же цементовъ въ тотъ же срокъ получилось до 12 пуд. на кв. дюймъ.

Послѣ нѣкоторыхъ обсужденій существующихъ приборовъ для испытанія цементныхъ образцевъ и разныхъ системъ захватовъ, употребляемыхъ въ этихъ приборахъ пришли къ тому заключенію, что приборъ Михаэлиса и захваты для образцовъ приготовленныхъ въ формахъ Михаэлиса наиболѣе соответствуютъ правильности опытовъ при относительно небольшой величинѣ прибора, допускающей возможность имѣть приборъ Михаэлиса на работахъ.

Г. Предстадатель, закрывал засѣданіе, предложилъ подкомиссія въ составѣ которой вошли Н. А. Бѣлелюбскій, Ф. Г. Зброжекъ и А. Р. Шуляченко выработать къ слѣдующему засѣданію проектъ техническихъ условій для поставки, приемки и испытанія портландцемента на портовыя работы.

Къ первому протоколу Коммиссіи относятся слѣдующія приложенія.

№ 1) Циркуляръ инспекторамъ желѣзныхъ дорогъ, правленіемъ желѣзнодорожныхъ обществъ и управляющимъ желѣзными дорогами, отъ 7 октября 1881 г., № 11428, *о нормальныхъ условіяхъ по приемке и испытанію портландскихъ цементовъ*.

№ 2) „О заготовленіи и испытаніи портландскихъ цементовъ для работъ во Франціи“ инженера Тимонова.

№ 3) Записка А. Р. Шуляченко по поводу поврежденій замѣченныхъ въ пущолановыхъ и цементныхъ массивахъ въ Одессѣ въ 1872 г.

№ 4) Выписка изъ журнала особой Коммиссіи, командированной въ Одессу въ 1889 по вопросу о поврежденіяхъ въ кладкѣ подводныхъ стѣнъ сооруженій Одесского порта.

№ 5) Выписка изъ статьи Д. Д. Гнусина (помѣщенной въ журналѣ Министерства П. С. 1884 г.) о составѣ цементнаго раствора и бетона въ разныхъ портахъ Европы.

Протоколъ № 2.

Засѣданія Комиссіи по вопросу о заготовкѣ, приемкѣ и испытаніяхъ портландъ-цементовъ для портовыхъ работъ.

Января 18 дня 1890 г.

Предсѣдательствовалъ: *М. Г. Герсевановъ.*

Присутствовали: *А. Р. Шулличенко.*
Н. А. Бѣлелюбскій.
А. Г. Нюбергъ.
О. Г. Зброжекъ.
А. Л. Бертье-де-ла-Гарди.
С. И. Руденко.
А. А. Брандтъ.
Д. Д. Гусинъ.
И. В. Жириухинъ.
Д. О. Жаринцовъ.
М. А. Ляхницкий.
С. О. Глинка.
В. Е. Тимоновъ.

Обязанности Секретаря исполнялъ *Н. К. Лахтинъ.*

Засѣданіе было открыто рѣчью Г. Предсѣдателя, въ которой въ краткихъ словахъ онъ изложилъ содержаніе обсуждавшагося въ первомъ засѣданіи и довелъ до общаго свѣдѣнія что проектъ условій для приемки цемента выработанъ подкоммиссіей и разосланъ Гг. членамъ. Выразивъ, затѣмъ, что второе засѣданіе будетъ посвящено выслушиванію докладовъ по вопросамъ затронутымъ въ первомъ засѣданіи, г. Предсѣдатель предложилъ О. Г. Зброжеку прочитать составленную имъ записку.

О. Г. Зброжекъ читаетъ свою записку о нѣкоторыхъ условіяхъ прочности гидротехническихъ сооруженій вообще, въ коемъ главнѣйшимъ образомъ выясняетъ зависимость прочности и долговѣчности этихъ сооруженій отъ способовъ употребленія входящихъ въ составъ ихъ материаловъ, т. е. отъ исполненія работъ по ихъ возведенію.

Приложение № 6. (Записка эта помѣщена въ приложеніяхъ.)

Г. Предсѣдатель, находя, что въ прочитанной запискѣ изложены отвѣты на многіе изъ затронутыхъ коммиссію вопросовъ, предлагаетъ господамъ членамъ высказать свои мнѣнія.

А. Р. Шуляченко заявляетъ, что онъ присоединяется къ сущности изложенного въ запискѣ О. Г. Зброжека, что тщательное исполненіе работъ по возведенію гидротехническихъ сооруженій дѣйствительно представляется однимъ изъ главнѣйшихъ условій ихъ прочности и долговѣчности и что дѣйствіе воды морской и прѣсной на цементные растворы можно считать одинаковымъ, вопреки мнѣнію французскихъ инженеровъ, указывающихъ на вредное дѣйствіе на нихъ морской воды. Приведя примѣръ приморского сооруженія (Трояновъ портъ въ Остіи близъ Рима), хорошо сохранившагося въ теченіи 2000 л., А. Р. Шуляченко просить указать примѣры разрушений портовыхъ построекъ въ Россіи и ходъ работъ по погруженню бетона въ воду въ такомъ состояніи, когда онъ уже началъ схватываться, при чемъ замѣчаетъ что употребленіе бетона въ дѣло въ такомъ состояніи не вполнѣ согласуется съ научнымъ взглядомъ на цементъ и на употребленіе его въ дѣло.

О. Г. Зброжекъ говоритъ, что бывшіе случаи разрушенія портовыхъ сооруженій въ Россіи и въ особенности за границей общеизвѣстны и что едва ли въ перечисленіи ихъ встрѣчается надобность;

относительно же подводной бетонной кладки объясняется, что бетонъ погружается въ воду въ такомъ состояніи, когда онъ началъ схватываться, но не перешелъ еще въ состояніе отвердѣванія, и подъ вліяніемъ давленія можетъ измѣнять форму массы и сплотняться безъ нарушенія связи между частицами.

Д. Ф. Жаринцовъ указываетъ на Англійскаго инженера Кеннепеля, который при постройкѣ набережной въ пространство, огражденное щитами, бросалъ бетонъ въ схватившемся состояніи въ видѣ глыбъ или комьевъ; растворъ изъ бетона при этомъ не вымывался несмотря на прохожденіе бетономъ довольно глубокаго слоя воды. Точно также Диконъ въ Ливерпуль не употреблялъ иного бетона.

Д. Д. Гусинъ заявляетъ, что въ Николаевѣ бетонъ до погружения выдерживался часовъ до 6, болѣе или менѣе, смотря по его густотѣ и по температурѣ воздуха. Такой способъ веденія работъ далъ вполнѣ хорошие результаты.

(См. записку г. Бѣлявина о бетонныхъ работахъ въ Николаевѣ). Приложение № 7.

Ф. Г. Зброжекъ говоритъ, что въ Новороссійскѣ при постройкѣ лодочнаго спуска необходимое время выдерживанія бетона пытались опредѣлить путемъ опыта. Сначала бетонъ продержали въ бетоньеркѣ (въ ящикахъ съ открывающимся дномъ) 12 часовъ, но при этомъ бетонъ оказался настолько окрѣпшимъ, что не могъ выпасть изъ бетоньерки; послѣдовательными за симъ пробами пришли къ тому заключенію, что выдержаній въ теченіе 5 часовъ бетонъ имѣеть ту степень вязкости, которая соответствуетъ лучшему его употребленію при погружениіи въ воду; при этомъ бетонъ выходилъ изъ бетоньерки въ видѣ глыбъ, способныхъ сохранять свою форму при осторожномъ опусканіи на землю.

В. Н. Жирухинъ говоритъ, что при погружениіи бетона въ мѣшкахъ бетонъ также выдерживается некоторое время на воздухѣ.

А. Р. Шуляченко повторяетъ, что такой приемъ употребленія бетона противорѣчитъ свойствамъ цемента и указываетъ, что при этомъ цементъ долженъ терять въ своей крѣпости.

Ф. Г. Зброжекъ объясняетъ, что некоторая потеря въ крѣпости отвердѣванія цементнаго раствора при такомъ способѣ употребленія бетона, въ избыткѣ вознаграждается тѣмъ, что растворъ не вымывается изъ бетона при прохожденіи его черезъ воду.

Д. Д. Гнусинъ возбуждаетъ вопросъ о необходимости трамбованія бутовой кладки при ея возведеніи.

А. Л. Бертье-де-ла-Гарди заявляетъ, что на сколько трамбование полезно и необходимо для бетона, на столько же трамбование бутовой кладки возводимой на цементномъ растворѣ вредно; въ послѣднемъ случаѣ камень должно только осаживать легкими ударами молотка каменьщика. Чрезмѣрная тонкость шва между рядами камней бутовой кладки не составляетъ достоинства кладки. Тонкій шовъ, достигаемый сильнымъ осаживаніемъ камня ведеть скорѣе къ потерѣ чѣмъ къ экономии, такъ какъ при этомъ цементный растворъ теряетъ въ своей силѣ. Шовъ въ бутовой кладкѣ толщиною около пальца безъ осаживанія камня трамбовками даетъ наилучшую связь между камнями. Тесанная же кладка возводится при тонкихъ швахъ вслѣдствіе притески постелей камней.

Д. Д. Гнусинъ возражаетъ, говоря, что если необходимо сближать частицы въ бетонѣ, то конечно надо равно стараться и заботиться о томъ же и въ бутовой кладкѣ.

А. Л. Бертье-де-ла-Гарди возражаетъ, указывая что задача сближенія частицъ въ бетонѣ и бутовой кладкѣ вызвана совершенно различными мотивами и достижение этого сближенія приводить совершенно къ различнымъ результатамъ.

При каменной кладкѣ осаживание камня допускается производить только ударами каменьщичьяго молотка, трамбовки же для осаживания камней должны быть вовсе устраниены; подщебеневаніе камней съ цѣлью выравнить постель, разщебенка между камнями съ заклинкой или вколачиваніемъ, и заливка каждого ряда жидкимъ растворомъ, по мнѣнію большинства, должно быть строго преслѣдуемы при цементномъ растворѣ.

А. А. Брандтъ спрашивается: можно-ли искать причину разрушенія бутовой кладки Одесскихъ моловъ въ дурномъ ея исполненіи?

А. Л. Бертье-де-ла-Гарди соглашаясь съ мнѣніемъ *Ф. Г. Зброжика*, что исполненіе работъ имѣть большое вліяніе на прочность сооруженій, указываетъ на общее въ настоящее время стремленіе въ экономии, какъ въ качествѣ материаловъ, такъ и въ количествѣ раствора т. е. тамъ гдѣ сбереженія менѣе всего возможны. Мы имѣемъ въ Керчи стоящія со временемъ Митридата сооруженія, построенные изъ весьма прочнаго камня, *коралита*, на бронзовыхъ связяхъ. Теперь же въ Керчи исключительно употребляется мѣстный раковистый из-

вестнякъ, обработываемый пилою. Въ настоящее время употреблявшійся прежде способъ каменной кладки не мыслимъ, такъ какъ куб. сажень коралита стоитъ 70 рубл., а обыкновенного дикаря 15—16 рубл.

Тоже самое повторяется и въ Одессѣ, гдѣ нѣть хорошаго камня. Употребляемый тамъ сравнительно порядочный камень изъ мѣстныхъ породъ, вовсе не пригоденъ для гидротехническихъ сооруженій; Аккерманскій камень чрезвычайно пористъ и покрытъ всегда пылью. Камень этотъ легко напитывается водою, которая замерзая, разстрѣпываеть, какъ камень, такъ и растворъ.

C. И. Руденко указываетъ, что въ Феодосіи, какъ и въ Одессѣ главная причина разрушенія каменной кладки, заключается въ поврежденіи самого камня отъ мороза, а не швовъ изъ цементного раствора; швы-же изъ Феодосійской известки, отлично сохраняющейся въ Ялтѣ, въ Феодосіи тоже страдаютъ отъ мороза.

H. A. Бѣлелюбскій говоритъ, что въ настоящее время испытанія на сопротивленіе камня морозу уже производятся, тогда какъ раньше на это не обращали должнаго вниманія, иначе не было-бы такъ много случаевъ поврежденія опоръ мостовъ (Цна, Ока и пр.) отъ мороза. Теперь камни, идущіе на облицовку быковъ и также подферменные камни, подвергаются испытанію на дѣйствіе мороза, и введеніе пробы на морозъ надо считать необходимымъ.

A. A. Брандтъ высказываетъ, что въ техніческихъ условіяхъ надо ввести испытаніе камней и цементовъ на морозъ. Въ комиссії при Департаментѣ Ж. Д. при участіи представителей отъ Департамента Ш. и В. С. и портовой комиссіи должны были выработать правила объ испытаніи камней на морозъ, но комиссія, задавшій болѣе широкой задачей, не выработала еще сказанныхъ правилъ.

D. Ф. Жаринцовъ утверждаетъ, что на постройкѣ нельзѧ имѣть сухаго песку; поэтому ставить требованіе, чтобы цементъ смѣшивался непремѣнно съ сухимъ пескомъ—безполезно. Что-же касается до совершенства и легкости перемѣшиванія цемента и песка, то при механическомъ перемѣшиваніи, которому слѣдуетъ отдавать предпочтѣніе, сырость песка нисколько не затрудняетъ процессъ смѣшиванія.

A. Л. Бертъе-де-ла-Гарди говоритъ, что при сыромъ пескѣ и при механическомъ способѣ смѣшаніе происходитъ вполнѣ удовлетворительно, хотя можетъ быть при этомъ и есть нѣкоторое пониженіе крѣпости отъ вліянія влажности песка.

θ. Г. Зброжекъ говоритъ, что хотя сравнительныхъ опытовъ надъ сопротивлениемъ растворовъ изъ цемента смѣшанного съ сухимъ и съ влажнымъ пескомъ не производилось, но опыты эти можно легко сдѣлать хотя-бы въ лабораторіи. Понижніе крѣпости раствора при смѣшаніи цемента съ влажнымъ пескомъ не столь значительно и не бросается въ глаза, но можно утверждать, что цементъ смѣшанный съ влажнымъ пескомъ распредѣляется не равномѣрно между частицами песку и общая крѣпость раствора падаетъ. При постройкѣ моста Императора Александра II (черезъ р. Неву въ С.-Петербургѣ), решено было не употреблять металлическихъ связей между камнями облицовки, что тогда было новшествомъ и въ виду этого были приняты всѣ мѣры къ возвышенію качествъ цементныхъ растворовъ. Песокъ для растворовъ заготовлялся подъ навѣсомъ и всегда употреблялся сухимъ въ дѣло.

Далѣе, *θ. Г. Зброжекъ*, заявляетъ что морозъ вліяетъ въ сооруженіяхъ главнымъ образомъ не на цементъ, а на камни; вода проникаетъ въ швы и при замерзаніи производить разрушеніе кладки, поднимая камни и отдѣляя ихъ отъ цемента; прямо-же на цементъ въ швахъ морозъ никакъ не вліяетъ. Главная опасность заключается въ томъ, что если въ швахъ есть пустота, въ которую проникаетъ вода, то она, замерзая отрываетъ камни отъ цемента и ихъ разрушаетъ. По крайней мѣрѣ не случалось видѣть такого случая, чтобы хорошо исполненная кладка съ гранитной облицовкой подвергалась разрушенію отъ мороза при нашихъ климатическихъ условіяхъ; но разъ въ кладкѣ есть щели, въ которыхъ можетъ проникать вода, то кладка непремѣнно разрушается.

Поэтому вопросъ объ испытаніи цементовъ на морозъ можетъ имѣть только научный интересъ; да и вообще отягощать и безъ того довольно сложныя испытанія цементовъ еще новыми испытаниями на морозъ едва-ли слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что всѣ испытанія, которыя мы дѣлаемъ, имѣютъ цѣлью доказать, что употребляемый нами продуктъ—есть портландъ-цементъ хорошаго качества. Разъ мы это знаемъ, то уже знаемъ, что растворъ изъ этого цемента, правильно приготовленный, вполнѣ выдерживаетъ морозъ.

A. Р. Шуляченко. Вполнѣ присоединяюсь къ этому мнѣнію.

Г. Предсѣдатель. Значить, проба цемента на морозъ признается излишней, а испытаніе камней на морозъ, какъ говорилъ Николай Аполлоновичъ, следуетъ признать необходимымъ.

Д. Д. Гнусинъ. Въ тѣхъ случаихъ, когда выбора не представляется по причинѣ отсутствія камней хорошаго качества, испытаніе камней на морозъ совершено бесполезно; напр. въ Одессѣ нѣтъ хорошаго камня, такъ что приходится брать камень, не подвергая испытанію; брать—какой есть.

А. Л. Бертье-де-ла-Гарди. Въ Одессѣ тоже есть гранитъ, и если бы онъ или ялтинскій камень были употреблены на облицовку одесскихъ моловъ, то разрушеніе ихъ не имѣло бы мѣста. Разрушеніе является непрѣдѣльнымъ, какъ только употребляютъ для гидротехническаго сооруженія пористый камень въ такой мѣстности, какъ Новороссійскій край съ спѣтыми перемѣнами температуры. Разрушается камень, а кажется что виноватъ цементъ. Между тѣмъ я имѣю доказательства, что цементъ не боится мороза. У меня былъ примѣръ: пришлось поставить въ пылу послѣдней кампаніи въ Севастополь тяжелыя орудія въ теченіи одного мѣсяца на каменные платформы, такъ что разсуждать было некогда о вліяніи мороза на цементную кладку. Морозъ былъ очень сильный и приходилось работать на горячей водѣ, и я тогда-же считалъ, что это дѣло пропащее. Между тѣмъ эти основанія выдержали множество выстрѣловъ, стоять и до сихъ поръ, не смотря на то, что употребленный Новороссійскій цементъ былъ далеко не изъ роскошныхъ.

Н. А. Бѣлелюбскій. Относительно сопротивленія камней дѣйствію мороза слѣдуетъ сдѣлать оговорку (врядъ-ли можно сдѣлать для Одесскихъ камней исключение), что не всѣ пористые камни страдаютъ отъ мороза и наоборотъ — не всѣ плотные камни не подвергаются вліянію мороза. Такъ напр., Ковровскій камень, самъ по себѣ плотный, страдаетъ отъ мороза; тогда какъ пористые камни, обладающіе достаточной силой сцепленія частицъ, отъ мороза не страдаютъ.

А. Л. Бертье де-ла-Гарди. Я выразился бы иначе, а именно: плотный камень *можетъ быть* разрушенъ морозомъ, а пористый *не можетъ не быть* разрушенъ.

Н. А. Бѣлелюбскій. На Кавказѣ, такъ называемый Бѣлогорскій камень очень слабый по сопротивленію раздробленію и столь неоднородный, что въ немъ сопротивленіе мѣняется отъ 50 до 100 пудовъ на \square' и настолько пористый, что если сдѣлать въ немъ углубленіе и налить воды, то съ другой стороны появляются капли; между тѣмъ это лучшій на Кавказѣ камень по сопротивленію морозу.

Г. Предсъдатель. Такимъ образомъ Александръ Львовичъ, утверждаетъ, что бывають плотные камни, которые разрушаются отъ мороза; пористые же по его мнѣнію всѣ разрушаются.

Д. Ф. Жаринцовъ. Съ этимъ нельзя согласиться. Въ Карской области и въ Александрополѣ всѣ постройки возведены изъ вулканическаго туфа—крайне пористаго камня; онъ стоять уже около 60 лѣтъ, а между тѣмъ всякий, подъѣзжая къ Александрополю, скажетъ, что онъ какъ бы окончены въ этомъ году; морозы же въ Александрополѣ превышаютъ 40° .

А. Л. Бертье де-ла-Гарди. Одинъ морозъ безъ оттепелей и влаги ничего не значить; все дѣло въ водѣ и послѣдовательныхъ замерзаніяхъ и оттаиваніяхъ.

Н. А. Бѣлгельбскій. На Кавказѣ атмосферической вліянія гораздо неблагопріятнѣе нашихъ: морозъ и оттепель чередуются тамъ чаще въ зимнее время, а для разрушенія камня морозомъ не требуется сильнаго холода.

А. А. Брандтъ. Я хотѣлъ бы спросить, какія собственно, причины разрушенія Одесскаго мола? Видимая причина разрушенія — морозъ, который дѣйствуетъ только на камень, а отчего же разрушается и растворъ. Я утверждаю, что весь Одесскій моль отъ начала до конца находится въ настоящее время въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ; отчего же именно цементный растворъ обращается въ труху, а камень все-таки остается крѣпкимъ, если морозъ дѣйствуетъ на послѣдній.

Г. Предсъдатель. Вы же сами говорили, что плитки раствора въ швахъ цѣлы, а въ труху обратился цементъ только въ точкахъ соприкосновенія съ камнемъ.

А. Л. Бертье де-ла-Гарди. Вы видите, что разрушеніе начинается все-таки съ камня.

А. Р. Шуляченко. По моему причина заключается въ томъ, что при пористомъ камнѣ, если этотъ камень употребляется слишкомъ сухимъ, происходить извлеченіе воды камнемъ изъ самаго раствора; поэтому растворъ, соприкасающійся съ камнемъ, недостаточно влаженъ и потому легко подвергается разрушенію.

Ф. Г. Зброжекъ. Я уже докладывалъ, что по моему убѣжденію морозъ не оказываетъ непосредственно разрушительного вліянія на окрѣпшій растворъ въ швахъ хорошо исполненного сооруженія, но

если мы представимъ себѣ, что растворъ шва не присталъ къ камню, что между растворомъ и камнемъ существуетъ нѣкоторое, хотя бы самое тонкое, пространство, и въ него попадаетъ вода, то щель эта подъ вліяніемъ мороза можетъ увеличиться; въ слѣдъ за этимъ увеличится и количество просачивающейся воды въ шовъ, и слѣдовательно растворъ въ швѣ подвергнется растворяющему дѣйствію воды, которое и будетъ постепенно увеличиваться, начиная отъ поверхности соприкосновенія раствора съ камнемъ.

Относительно сопротивленія морозу пористыхъ камней вообще могу сказать, что я видѣлъ въ сооруженіяхъ пористые камни, которые сопротивляются хорошо дѣйствію мороза. Примѣромъ такихъ камней можетъ служить Гатчинскій туфъ, въ которомъ не замѣтно быстраго разрушенія отъ мороза, хотя съ поверхности онъ лущится и выпадаетъ кусочками. Я хочу обратить вниманіе на послѣдствія употребленія пористаго камня въ гидротехническихъ сооруженіяхъ, гдѣ это опасно потому, что пористый камень является хорошимъ проводникомъ разрушительной силы воды къ швамъ сооруженія. Къ шву черезъ пористый камень просачивается вода, а разъ это имѣеть мѣсто, то связь раствора съ камнемъ подъ вліяніемъ мороза будетъ уничтожена, а вмѣстѣ съ тѣмъ наступитъ и раствореніе цемента въ швѣ водою, такъ что пористость камня способствуетъ тому, что подъ вліяніемъ мороза и воды происходитъ разрушеніе швовъ.

Въ моей запискѣ я старался выяснить, что цементъ не есть такой матеріаль, который противостоитъ безусловно вліянію атмосферы. Сравнивая отвердѣвшій цементный растворъ съ естественными камнями, я говорю въ запискѣ, что хороший цементный растворъ, приготовленный съ сухимъ пескомъ, по отвердѣваніи, оказываетъ сопротивленіе разрушительному дѣйствію атмосферныхъ вліяній такое же, какъ песчаники и известняки, а иногда большее; но если цементный растворъ не хороший и употребленъ въ дѣло не надлежащимъ образомъ, то онъ можетъ подвергнуться скорому разрушенію. Слѣдовательно при производствѣ работъ надо все-таки стараться не подвергать цементъ разрушительнымъ атмосфернымъ вліяніямъ, т. е. слѣдуетъ избѣгать пористыхъ камней и дурной кладки.

A. P. Шуляченко. Мне кажется, что вы, Федоръ Григорьевичъ, смѣшиваете два явленія: 1) дѣйствіе мороза на цементъ при затвореніи и твердѣніи его и 2) вліяніе мороза на цементъ въ готовой

кладкѣ. Александръ Львовичъ указалъ, что если морозъ не превышаетъ 7—10°, то работать съ цементомъ можно. Дальнѣйшее же дѣйствіе мороза заключается въ томъ, что вода, попавшая черезъ поры камня къ швамъ, разрушаетъ цементъ, какъ и всякия горныя породы.

Я просилъ бы позволенія вернуться къ вопросу о влажномъ пескѣ. Федоръ Григорьевичъ сказалъ, что идеаль, къ которому мы должны стремиться, это употребленіе сухого песку; я же утверждаю, что никакого существеннаго вреда отъ употребленія влажнаго песку быть не можетъ. Обязательное употребленіе сухого песка вызвано было старыми цементами, отличающимися необыкновенно быстрымъ схватываніемъ (цементъ портландскій схватывался въ 10—15 минутъ), а цементъ, схватывавшійся въ $\frac{1}{2}$ часа — часъ, считался уже опаснымъ;—теперь мы имѣемъ цементы, схватывающіеся въ 12 час.; при этомъ условіи употребленіе влажнаго песку не можетъ по моему принести существеннаго вреда, потому что, подъ вліяніемъ механическаго перемѣшиванія и встряхиванія, въ массѣ скоро возстановляется равновѣсіе, и слѣдовательно при хорошей механической работѣ можно свободно смѣшивать цементъ съ влажнымъ пескомъ.

θ. Г. Зброжекъ. Я говорилъ все время объ отвердѣвшемъ растворѣ въ швахъ кладки и мои заявленія не имѣютъ ничего общаго съ вопросомъ, котораго коснулся Александръ Львовичъ, о вліяніи мороза на неокрѣпшій растворъ и о производствѣ кладки въ морозъ. Я не вижу откуда вы, Алексѣй Романовичъ, могли заключить, что я смѣшиваю существенно различные вопросы о вліяніи мороза на отвердѣвшій и на неотвердѣвшій цементный растворъ. О вліяніи мороза на неотвердѣвшій цементный растворъ я не говорилъ, но въ виду вашаго замѣчанія заявляю, что морозъ оказываетъ весьма вредное вліяніе на неотвердѣвшій растворъ; неотвердѣвшій растворъ подвергнувшись замерзанію теряетъ значительно въ крѣпкости при послѣдующемъ отвердѣваніи, въ этомъ я убѣдился прямymi изслѣдованіями надъ сопротивлениемъ подвергавшихся и не подвергавшихся замерзанію цементныхъ растворовъ разрыву. Изслѣдованія эти были мною произведены при постройкѣ моста Императора Александра II; на основаніи сихъ изслѣдованій я полагаю, что гидротехническихъ сооруженій на цементномъ растворѣ въ морозъ возводить нельзя.

Что касается до смѣшенія цемента съ сырымъ пескомъ, то я все-таки утверждаю, что сырость песка затрудняетъ хорошее пере-

мѣшиваніе цемента и песка и ухудшаетъ качество раствора. Слѣдовательно все-таки при сыромъ пескѣ нужна болѣе тщательная обработка, а разъ требуется усиленная работа, то это уже надо считать неблагопріятнымъ обстоятельствомъ.

Г. Предсѣдатель. Это только теоретически, а такъ какъ для смѣшиванія большою частью и безъ того употребляется механическая работа, то дѣйствительно требование сухого песку является совершенно излишнимъ.

Д. Ф. Жаринцовъ. Относительно Одесскихъ моловъ я хотѣль сказать, что главнѣйшая причина ихъ разрушенія—есть осадка мола. Тонкая надстройка возводилась тотчасъ послѣ укладки массивовъ, на которые хотя и была сдѣлана нагрузка, но это было недостаточно при Одесскомъ днѣ; осадка происходила далѣе, такъ что середка осталась цѣла, а въ краяхъ растворъ размытъ и обращенъ въ труху. По моему все объясняется осадкой, такъ какъ это единственное условіе, которое могло дѣйствовать на всемъ протяженіи, а дурную работу на всемъ протяженіи допустить невозможно.

А. Л. Бертье де-ла-Гарди. Во всякомъ случаѣ, когда идетъ рѣчь о разрушеніи такого крупнаго сооруженія, какъ Одесскій моль, то, я думаю, стоптъ на немъ остановиться и рѣшить въ чемъ дѣло. Замѣтьте, что Одесскій портъ строили разныя лица въ разное время и нельзя поэтому допустить всюду дурную работу; въ тоже время строился городъ; невѣроятно же допустить, чтобы еврейскія постройки производились лучше чѣмъ портъ, а между тѣмъ онъ стоять до сихъ поръ; слѣдовательно все дѣло не можетъ заключаться только въ качествѣ работы.

Затѣмъ не можетъ все дѣло заключаться и въ камнѣ, потому что употребленный тамъ Аккерманскій камень—все таки лучшій изъ всего имѣющагося въ этой мѣстности; во всякомъ случаѣ, онъ несравненно лучше камня, употребляемаго для Одесскихъ домовъ, которые строятся изъ камня совершенно пористаго и сквозного, сохраняющагося, однако, отлично.

И такъ повторяю: допустить дурную работу нельзя, допустить разрушеніе цемента — тоже нельзя, разнымъ образомъ нельзя допустить и разрушеніе камня отъ мороза въ обычныхъ условіяхъ. Что же могло подействовать? Осадка? Но вѣдь это сооруженіе по-

строено давно и въ началѣ этого не замѣчалось, между тѣмъ осадка началась бы сразу. Значить, есть иная причина.

Возвращаюсь къ тому, что указалъ въ началѣ, т. е. на пористость камня, употребленного въ гидро-техническое сооруженіе. Пористый камень, сохраняющійся при обыкновенныхъ условіяхъ очень хорошо, ничего не стоитъ на урѣзѣ воды, гдѣ вода то отливается, то прилипаетъ и камень, то мерзнетъ, то оттаиваетъ.

G. Предсѣдатель. Я предложилъ бы этимъ закончить вопросъ о поврежденіяхъ Одесскихъ моловъ и выслушать сообщеніе г. Глинки о способѣ примѣненія тяжелыхъ жидкостей къ испытанію цементовъ.

C. Ф. Глинка. Я не рискнулъ бы обратиться къ собранію съ изложеніемъ опытовъ, только что начатыхъ г. Лахтинымъ и мною, если бы не имѣлъ въ виду, что собраніе специалистовъ по цементному дѣлу, какъ теоретиковъ, такъ и практиковъ, прямо мнѣ скажетъ, стоитъ или нѣтъ продолжать эти опыты, тѣмъ болѣе, что принципъ, который лежитъ въ основаніи этихъ опытовъ, не былъ еще ни разу примѣненъ въ дѣлѣ испытанія цементовъ и, какъ мнѣ кажется, заслуживаетъ вниманія.

Въ геологии давно употребляются тяжелые жидкости для раздѣленія составныхъ частей горныхъ породъ; къ нимъ относится растворъ іодистой ртути въ іодистомъ каліи или іодистомъ баріи. Но эти жидкости не могутъ быть примѣнены для анализа гидравлическаго цемента въ виду того простаго основанія, что въ нихъ входитъ вода. Изъ такихъ жидкостей, въ которыхъ вода не входитъ, мнѣ было известно только одно соединеніе — этилатъ талія, но въ виду его дорогоизны, его примѣненіе немыслимо, даже въ лабораторной практикѣ.

Недавно я узналъ, что для определенія удѣльнаго вѣса горныхъ породъ стали употреблять іодистый метиленъ; его приготовленіе очень просто, онъ стоитъ недорого и особенно важно то, что однимъ и тѣмъ же количествомъ этого вещества, безъ большихъ потерь, можно пользоваться большое число разъ. Я ухватился за это вещество, но, къ сожалѣнію во всемъ Петербургѣ не могъ его найти и только, благодаря любезному содѣйствію университетскихъ химиковъ, я получилъ небольшое количество этого препарата, къ сожалѣнію уже

нѣсколько измѣнившаго свои свойства, вслѣдствіе продолжительного храненія.

Я прежде всего опишу свойства іодистаго метилена: онъ пред-
ставляетъ изъ себя жидкость, которая при $+15^{\circ}$ обладаетъ наиболѣ-
шымъ удѣльнымъ вѣсомъ — 3,36; при $+4^{\circ}C$ метиленъ застываетъ.
Онъ желтоватаго цвѣта, прозраченъ и кипитъ при 188° . Полученный
мною препарать былъ буроватаго цвѣта и смачивалъ стекло; между
тѣмъ какъ настоящій, свѣжій препарать не смачиваетъ стекла. Я
думалъ даже, что онъ не будетъ годенъ, но оказалось, что въ немъ
плаваетъ базальтъ, стекло и доменный шлакъ.

Разбавляя іодистый метиленъ бензоломъ, я получилъ такую жидкость, въ которой нѣкоторыя части портландъ-цемента тонули, а другія всплывали. Въ одной маленькой пробиркѣ *) я имѣю чистый іодистый метиленъ, въ которомъ портландъ-цементъ, большого удѣль-
наго вѣса 3,14, весь плаваетъ. Въ другой пробиркѣ прибавлено
столько бензола, что часть того же самаго цемента потонула, другія
всплыли. Въ третьей пробиркѣ находится портландъ-цементъ по видимому съ примѣсью романскаго; а въ четвертой завѣдомо смѣясь
портландскаго съ романскимъ; но къ сожалѣнію сюда было при-
бавлено слишкомъ много бензола, его пришлось снова отгонять, а
такъ какъ препарать не совсѣмъ чистъ, то произошло частное
разложеніе.

Вотъ все, что я имѣлъ сказать и, повторяю, мнѣ хотѣлось бы
слышать мнѣнія собранія стоптъ-лп продолжать эти опыты.

A. P. Шуляченко. Сообщенное С. Ф. Глинкою представляетъ
большой интересъ, пока, впрочемъ, интересъ научнаго характера; ко-
нечно теперь еще не хотѣлось бы отягощать практику такой пробой,
но научный интересъ это имѣть громадный, потому что вы имѣете
возможность понижать и повышать удѣльный вѣсъ вашей жидкости
и можете дойти до того, что каждая смѣесь цемента будетъ имѣть со-
ответственную смѣесь этой жидкости. Пока, это чисто качественный
анализъ и потому для практики онъ неудобенъ; развѣ только спо-
собомъ этимъ можно пользоваться для опредѣленія фальсификаціи.

C. Ф. Глинка. При этомъ способѣ главнымъ образомъ хорошо

*) Во время сообщенія были показаны пробирки, о которыхъ упоминается въ протоколѣ,

выдѣляются шлаки, затѣмъ романскіе цементы; самое же главное преимущество этого вещества состоить въ томъ, что оно не дѣйствуетъ на цементъ химически.

A. Р. Шуляченко. Это очень интересно, потому что примѣръ шлаковъ химическимъ анализомъ опредѣляется съ трудомъ. Удѣльный вѣсъ шлаковъ ниже удѣльного вѣса портландъ-цементовъ; это даетъ возможность отдѣлять сказаннымъ способомъ шлаки отъ цемента.

Г. Предсѣдатель. И такъ этотъ способъ изслѣдованія признается желательнымъ; и мы просимъ васъ, Сергѣй Федоровичъ, продолжать ваши опыты, а когда они достигнутъ практическаго характера—примѣнимъ ихъ на практикѣ.

A. Р. Шуляченко. Особенно нѣмцы вамъ будуть благодарны: у насъ шлаковъ мало, а они не знаютъ, какъ себя отъ нихъ оградить.

Г. Предсѣдатель. Прежде чѣмъ предложить перейти къ разсмотрѣнію правилъ, выработанныхъ подъ-комиссіей, я долженъ сказать, что, пользуясь предоставленнымъ мнѣ правомъ собрать мнѣнія разныхъ компетентныхъ лицъ, я получилъ между прочимъ письмо отъ инженера Семиколѣнова, которое желалъ бы прочитать въ засѣданіи.

Читается записка г. Семиколѣнова объ испытаніяхъ и пріемкѣ портландскаго цемента для работъ, въ коей авторъ между прочимъ говоритъ о недопущеніи подмѣсей къ цементу и предлагаетъ установить правительственный контроль за приготовленіемъ цемента внезапными ревизіями на тѣхъ заводахъ, которые изъявлять желаніе быть поставщиками казенныхъ работъ и предоставить подрядчикамъ казенныхъ работъ пріобрѣтать цементъ для работъ съ тѣхъ заводовъ, на которыхъ будетъ установленъ такой контроль, причемъ проконтролированный на заводѣ цементъ избавлять отъ нынѣ проектируемыхъ испытаній на мѣстѣ работъ, предоставивъ начальнику работъ право выбирать образчики изъ поставленного на работы цемента и повѣрять качество его испытаніями; если же цемента на русскихъ контролируемыхъ заводахъ будетъ недостаточно или онъ будетъ очень дорогъ, то подрядчику предоставить пріобрѣтать заграничный цементъ съ тѣмъ, чтобы онъ подвергался полнымъ испытаніямъ на мѣстѣ работъ.

Приложение № 8. (Записка помѣщена въ приложеніяхъ).

Г. Предсѣдатель. Сущность прочитанной записи совпадаетъ съ тѣмъ, что мы уже имѣли въ виду, именно: желательно учредить

контроль правительства прямо надъ цементными заводами. Съ этой точки зре́нія взглѣдъ г. Семиколѣнова, какъ опытного инженера, весьма интересенъ.

A. P. Шуляченко. Въ общемъ, вѣроятно, всѣ согласятся, что нѣтъ основанія устраивать иѣсколько контролей; поэтому, если будетъ введенъ контроль на заводѣ, то всѣ дальнѣйшія испытанія являются совершенно лишними и могутъ быть исключены.

Можетъ, конечно, случиться, что транспортъ цемента будетъ испорченъ въ пути подмоченъ; но въ такомъ случаѣ заводъ не несетъ уже отвѣтственности; тогда цементъ можетъ быть забракованъ на мѣстѣ работы и придется обратиться въ лабораторію для опредѣленія его пригодности. Этимъ слѣдовательно я хочу сказать, что контроль на заводѣ я считаю совершенно достаточнымъ.

Теперь, что касается до недопущенія примѣсей,—то это просто желаніе человѣка специально незнакомаго съ дѣломъ: безъ примѣси, напр. гипса, обойтись нельзя; $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ процента его оказываются благо-дѣтельными, такъ какъ благодаря гипсу цементъ изъ твердѣющаго въ $\frac{1}{2}$ часа, дѣлается твердѣющимъ въ 3—4 часа, а это одно изъ необходимыхъ условій удачнаго цемента.

Далѣе, мнѣ кажется, что мѣра внезапныхъ ревизій заводовъ Министерствомъ совершенно несостоятельна, потому что цементный заводъ вѣдь не обязанъ всегда приготовлять цементъ одинакового качества. Очень можетъ случиться, что заводъ, по заказу частнаго лица, будетъ приготовлять цементъ низшаго качества; наконецъ, на заводѣ всегда существуютъ партии, которые не могутъ бытьпущены въ продажу подъ именемъ портландъ-цемента, но который можетъ быть взятъ довольствующимся цементомъ низшаго сорта. Нельзя же свя-зыывать такихъ частныхъ строителей, и какъ скоро заводъ продаѣтъ такой продуктъ не подъ именемъ портландъ-цемента, то никакого нарушенія правилъ промышленности тутъ нѣть и лишать заводъ добра го имени только потому, что у него есть запасъ, не удовлетворяющій министерскимъ требованіямъ, который онъ продаѣтъ не подъ именемъ портландъ-цемента—мнѣ кажется совершенно несправедливо.

Другое дѣло, когда М-во дало заводу извѣстный заказъ. Тогда, конечно, оно и является контролеромъ той поставки, которая для него предназначается, и я думаю, что Правительство должно имѣть своихъ агентовъ, не постоянно живущихъ на заводѣ, а вре-

менно командируемыхъ для наблюденія за исполненіемъ министерскаго заказа, причемъ только та партія и можетъ быть отправляема съ завода, которая освидѣтельствована этимъ инспекторомъ и снабжена о томъ его свидѣтельствомъ; выдачу-же свидѣтельствъ не партіи цемента, а самимъ заводамъ, какъ предлагается г. Семиколѣновъ, я считаю безполезною, потому что всякий заводъ, даже снабженный такимъ свидѣтельствомъ отъ М-ва, можетъ случайно выпустить неудовлетворительный продуктъ.

Затѣмъ, послѣднее замѣчаніе, которое я имѣю сдѣлать—это относительно того, что заграничнымъ заводамъ даютъ черезъ чурь большія преимущества. Здѣсь предполагается установить такой строгій контроль надъ русскими заводами, а заграничнымъ заводамъ дается черезъ чурь большое предпочтеніе; желательно было бы приравнять ихъ съ русскими заводами.

θ. Г. Зброжекъ. Я совершенно раздѣляю мнѣніе, что внезапныя ревизіи заводовъ ни къ чему, кромѣ недоразумѣній между заводомъ и Министерствомъ, не поведутъ и никогда не дадутъ убѣжденія въ томъ, что продуктъ соотвѣтствуетъ установленнымъ качествамъ и вполнѣ согласенъ съ Алексѣемъ Романовичемъ, что слѣдовало бы имѣть на заводѣ контролера отъ Министерства только на время изгото-
влениія заказанной имъ партіи; это было бы выгоднѣе и съ той сто-
роны, что уменьшило бы число агентовъ, а такъ какъ желательно конечно, чтобы это были люди дѣйствительно хорошо знакомые съ дѣломъ изгото-
влениія портландъ цемента, то это является весьма важ-
нымъ обстоятельствомъ.

Затѣмъ, мнѣ кажется, что не смотря на контроль на заводѣ, всетаки нѣкоторый контроль на работахъ *необходимъ*, но я не со-
гласенъ съ Г. Семиколѣновымъ, который указываетъ, что начальникъ
работъ можетъ, по своему усмотрѣнію брать пробы на выборъ и по-
сыпать ихъ въ Петербургъ. Если испытаніе на мѣстѣ, почему либо
представляетъ затрудненія, останавливаетъ работу и заставляетъ под-
рядчика тратиться на запасъ цемента, то посылка пробъ для испыта-
нія въ Петербургъ будетъ еще хуже, потому что всетаки на работахъ
всякое испытаніе можно произвести довольно скоро. Посылка пробъ
въ Петербургъ можетъ повести къ значительнымъ недоразумѣніямъ;
вѣдь если разъ зародилось подозрѣніе въ недоброкачественности ма-
теріала, то значитъ нельзя уже допустить его въ работу раньще

испытаниі, слѣдовательно вся партія должна быть задержана, до получения результатовъ испытаний изъ Петербурга. Такой способъ по-вѣрочнаго контроля я считаю невозможнымъ, но утверждаю, что на ряду съ контролемъ на заводѣ, долженъ быть контроль на мѣстѣ работы; его можно облегчить, позмѣнить, избавить отъ нѣкоторыхъ формальностей, сравнительно съ теперешними требованіями, но онъ всетаки необходимъ.

Д. Д. Гиусинѣ. Контроль на мѣстѣ работъ необходімъ независимо отъ контроля на заводѣ уже потому что партія эта можетъ испортиться въ пути; пересыпать же пробы въ Петербургъ конечно было бы слишкомъ долго.

A. Л. Бертье—де-ла-Гарди. Я совершенно раздѣляю мнѣніе, что Министерство будетъ болѣе обеспечено, если будетъ введенъ контроль на заводѣ. Проба цемента требуетъ умѣлыхъ рукъ и большой опытности; часто проба въ однихъ рукахъ даетъ неудовлетворительный результатъ, но является опытный человѣкъ или мастеръ съ завода, и цементъ оказывается прекраснымъ; слѣдовательно на заводѣ долженъ быть инженеръ, знающій дѣло, и тамъ испытанія могутъ быть поставлены несравненно лучше и дать лучшіе результаты, вѣрнѣе обезпечивающіе Министерство. Даѣже я вполнѣ согласенъ, что контроль надъ заводомъ едва ли можетъ быть установленъ ввидѣ предложаемыхъ внезапныхъ ревизій; подобная инспекція должна заключаться ни въ чемъ иномъ, какъ въ контрольной пробѣ той партії, которая отпускается по заказу Министерства, иначе говоря, на заводѣ исполняется то, что теперь требуется исполнять на мѣстѣ работы. Разъ это будетъ на заводѣ исполнено, и партія является на мѣсто работъ съ свидѣтельствомъ, что цементъ хорошъ, то слѣдуетъ ли подвергать его новому испытанію? Я думаю, что нѣтъ! Да и въ чемъ должны заключаться облегченныя испытанія, такъ какъ онъ и теперь не трудны, для пхъ производства требуется небольшое мѣсто и небольшое количество не очень дорогихъ приспособленій—все это не представляетъ большихъ затрудненій. Что же тутъ можно еще облегчить, когда мы и теперь производимъ приемку по испытаніямъ черезъ 7 дней! Ялагаю, что если мы примѣмъ хорошее точное испытаніе на заводѣ, то и достаточно, и что же, наконецъ, можетъ случиться съ цементомъ въ пути? Онъ можетъ быть только подмоченъ, но вѣдь тогда онъ обратится въ камень, такъ что тутъ требуется контроль простаго

взгляда: разбили бочку, высыпался изъ нея цементъ — значитъ онъ хорошъ, а если не высыпался, значитъ былъ подмоченъ—это и теперь иногда случается и мы тотчасъ же это видимъ и выкидываемъ такія бочки. Слѣдовательно разъ партія идетъ съ завода со свидѣтельствомъ, въ которомъ обозначено число боченковъ, ихъ номера и фирма завода, то этого совершенно достаточно.

H. A. Бѣлглюбскій. Подмочка цемента всегда можетъ быть замѣчена. На постройкѣ Волжского моста на Оренбургской ж. д. была получена партія въ 10000 бочекъ подмоченою; пришлось ее перемалывать и перемолъ обошелся около 40 тыс. руб.; вся партія была раздѣлена на мелкія партіи по 200 бочекъ; было выбрано, то, что оказалось годнымъ, и пробы, испытанныя въ лабораторіи, дали удовлетворительные результаты.

Затѣмъ, относительно пошлины я обращаю вниманіе на то, что съ этой стороны не можетъ быть никакихъ опасеній; русское цементное производство стало такъ прочно, что едва-ли можно бояться конкуренціи иностранного цемента; вѣдь и теперь уже не всею пошлиною пользуются русскіе заводы

A. P. Шуляченко. Тѣмъ не менѣе не надо забывать, что въ теченіи послѣдняго года курсъ поднялся на 40%, такъ что если мы прежде получали иностранній цементъ за 6 руб., то теперь можемъ получать за 4 руб.

H. A. Бѣлглюбскій. Если будетъ признана необходимость контрольныхъ испытаний въ Петербургѣ, то очень важно выработать такія правила, чтобы эти испытанія въ Петербургѣ заканчивались раньше приемки цемента на мѣстѣ работъ, а то теперь, въ большинствѣ случаевъ, отъ начальника работъ получается въ Лабораторію проба тогда, когда приемка уже окончена, такъ что въ сущности эти испытанія являются безполезными.

A. Г. Нюбергъ. Я хотѣлъ спросить, какъ это дѣлается во Франціи: производятся ли тамъ пробы на работахъ, или довольствуются испытаніями на заводахъ?

B. Е. Тимоновъ. Тамъ лабораторія устраиваются непосредственно при работахъ.

D. Ф. Жаринцовъ. Когда требовалось большое количество Тейльской известки для Марсельскихъ работъ, поставка, производимая за-

водомъ Лафаржа и находилась прямо подъ контролемъ Правительства; но тамъ существовалъ другой порядокъ, который трудно применить у насъ; у Лафаржа въ это время не работали ничего, кромѣ казенного заказа, у насъ же въ цементномъ производствѣ получаются разные сорта цемента, причемъ продуктъ не удовлетворяющій условію казенного контракта можетъ перемалываться, и пдти для другихъ работъ. Съ какой же стати инспекторъ будетъ вмѣшпваться въ заводское производство? Не лучше ли иметь на заводѣ постоянный казенный складъ, запечатанный, который инспекторъ и контролируетъ, не касаясь того, что находится въ этого склада? Словомъ, придется сдѣлать, какъ въ таможнѣ: изъ завода цементъ будетъ переводиться подъ контролемъ инспектора въ пакгаузъ, изъ которого онъ уже будетъ свободно выпускаться.

Затѣмъ, что касается до заграничныхъ цементовъ, то хотя ихъ употребленіе и мало вѣроятно, какъ говоритъ Николай Аполлоновичъ, тѣмъ не менѣе желательно и для нихъ установить иѣкоторыя условія, потому что, если здѣшніе заводы контролируются всѣми мѣрами, то это необходимо примѣнить и относительно заграничныхъ цементовъ.

C. П. Руденко. Я все таки того мнѣнія, что контроль начальника работъ необходимъ, потому что, несмотря на присутствіе инспектора на заводѣ, я не могу довѣряться заводу вполнѣ: тамъ могутъ подмѣшать и пережженный и недожженный цементъ; наконецъ, развѣ заводъ можетъ всегда ручаться за свой цементъ? Поэтому я настаиваю, что повѣрка заводскаго контроля на мѣстѣ работы необходима.

Ѳ. Г. Зброжекъ. Дѣйствительно, вовсе отказываться отъ контроля на мѣстѣ работы, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, не слѣдуетъ. Можетъ быть со временемъ практика и выяснитъ, въ какой мѣрѣ этотъ контроль необходимъ; но на первое время, когда мы еще не имѣемъ понятія о тѣхъ лицахъ, которыхъ будутъ контролерами на заводахъ, возбуждать разговоръ о прекращеніи контроля начальника работъ — немыслимо и такія повѣрочные испытанія на работахъ нисколько не затруднительны.

Въ настоящее время испытаніями на работахъ стремятся разрѣшить, такъ сказать, всѣ вопросы о качествахъ цемента; когда же

будеть уже нѣкоторое убѣжденіе, что продуктъ доставляется надлежащаго качества, то на долю начальника работъ останется только опредѣлить, не попало ли въ партію какого-нибудь неподходящаго материала, потому что на заводѣ при большомъ производствѣ, одинъ человѣкъ можетъ и не услѣдить.

A. P. Шуляченко. Я и не думалъ устранить контроль строителя, я только не желалъ дѣлать его обязательнымъ; лишить же его возможности производить испытанія, если партія показалась ему подозрительной, объ этомъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи.

A. Л. Бертье - де - ла - Гарди. Это по моему невозможно: тогда пусть будетъ контроль только на мѣстѣ работъ. Надо что нибудь одно и опредѣленное, а то изъ этого выйдутъ одни пререканія.

H. A. Бѣлелюбскій. На заводѣ будутъ производиться пробы весьма обстоятельный, въ большомъ количествѣ для каждой партіи, такъ что въ сущности свидѣтельства, сопровождающее партіи на мѣсто работъ, будутъ заключать рядъ испытаній, и если начальникъ работъ и пожелаетъ сдѣлать нѣсколько пробъ изъ всей поставки, то все же онъ не будетъ затрудненъ необходимостью брать опредѣленное число пробъ изъ столькихъ то сотенъ. Мне кажется, — намъ слѣдовало бы, предполагая, что общее испытаніе сдѣлано на заводѣ, перечислить, какія еще испытанія необходимы на мѣстѣ работъ. Такъ, напримѣръ, я считаю полезнымъ, провѣрить на мѣстѣ *постоянство объема*; словомъ я полагалъ бы выдѣлить изъ цѣлаго ряда испытаній тѣ изъ нихъ, которыя обязательны и на мѣстѣ работъ.

D. D. Гнусинъ. Заводъ поставляетъ цементъ въ разные мѣста и на разные работы, поэтому заготовляетъ его въ массѣ и никогда инспекторъ на заводѣ не продѣлаетъ столько испытаній, сколько можно сдѣлать на мѣстѣ работъ.

H. A. Бѣлелюбскій. Да почему же, если онъ тамъ только за этимъ и слѣдитъ?

D. D. Гнусинъ. Во всякомъ случаѣ повѣрочный контроль на работахъ необходимъ.

G. Предсѣдатель. Когда будемъ здѣсь рассматривать выработанныя подкоммиссіею техническія условія пріемки цементовъ, то примемъ къ свѣдѣнію все здѣсь сказанное; а теперь я предложилъ бы прочитать письмо г. Ливена, въ которомъ онъ сообщаетъ свои замѣ-

чанія на разосланный проектъ условій пріемки цемента, составленный подкоммісієй. Замѣчанія его могутъ повліять на окончательную редакцію этихъ условій.

Читается письмо слѣдующаго содержанія:

С.-Петербургъ 17-го Января 1890 г.

Милостивый Государь

Михаилъ Николаевичъ!

Вслѣдствіе бывшаго на этихъ дняхъ разговора нашего, имѣю честь препроводить на усмотрѣніе, Вашего Превосходительства, нѣкоторые замѣчанія и мысли, касающіяся проекта установленія техническихъ условій пріемки портландъ-цементовъ для портовыхъ работъ.

Относительно пункта 1-го:

Установливаемый проектомъ крайній предѣль отношенія вѣсоваго количества окиси кальція и щелочей къ суммѣ вѣсовыхъ количествъ кремнезема, глинозема и окиси желѣза $\left(\frac{\text{CaO} + \text{щелочи}}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3} \right) = 2,2$ нельзя не признать слишкомъ узкимъ.

Отношеніе это не мало зависить отъ степени тонкости перемола сырыхъ матеріаловъ, изъ которыхъ приготовленъ цементъ, ибо чѣмъ тоньше ихъ перемоль, тѣмъ выше могутъ быть предѣлы того отношенія, такъ что при достаточно тонкомъ перемолѣ отношеніе 2,4 вполнѣ допустимо.

Въ Италіи допускается даже отношеніе 2,5.

Это происходитъ отъ того, что всѣ безъ исключенія итальянскіе заводы портландскаго цемента обрабатываютъ одни только естественные сырье матеріалы, не прибѣгая вовсе къ искусственному ихъ смѣшенію. Природа же производить процессъ отмучиванія и смѣшенія составныхъ частей сырого цементнаго матеріала съ несравненно большею равномѣрностью и тонкостью нежели человѣческія руки и машины.

Хотя вѣ настоящее время вѣ Россіи всего одинъ только заводъ работаетъ надъ естественнымъ сырьемъ матеріаломъ, однако, на Югѣ нашего отечества не мало есть залежей мергелей, годныхъ для производства портландскаго цемента и, такимъ образомъ, ограниченіе отношенія вѣсовыхъ количествъ $\frac{\text{Ca O} + \text{щелочи}}{\text{Si O}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3}$ крайнимъ предѣ-

ломъ 2,2 или 2,3 можетъ нанести ущербъ развитію отечественной промышленности.

При этомъ совершенно безразлично, употребляется-ли портланд-скій цементъ для портовыхъ или другого рода работъ.

Равнымъ образомъ, мнѣ кажется, что если ограничить количество сѣрной кислоты въ цементѣ 1,5%, то предѣлъ примѣсей, содержащихъ сѣрную кислоту будетъ слишкомъ незначителенъ.

Въ тѣхъ нерѣдкихъ случаяхъ, напримѣръ, когда сѣрная кислота (SO_3) обусловливается наличностью сѣрнаго желѣза въ сырьемъ матеріалѣ, можно смѣло, безъ вреда для цементныхъ работъ въ морской водѣ, допустить два процента сѣрной кислоты, такъ какъ образовавшійся во время процесса обжиганія сѣрнистый кальцій при затверденіи безъ измѣненія объема, вновь превращается въ сѣрнистое желѣзо.

Въ виду сего я предлагаю бы допустить содержаніе сѣрной кислоты (SO_3) до 2%-овъ.

Что же касается количества магнезіи (MgO), то превышение его 3%-овъ слѣдуетъ считать безусловно вреднымъ для годности цементовъ, ибо въ такомъ случаѣ, нерѣдко совершаются разрушеніе цемента нѣсколько лѣтъ спустя, между тѣмъ, какъ нынѣ практикующіеся способы испытанія цемента не даютъ возможности удостовѣриться въ этомъ вредномъ дѣйствіи излишняго количества магнезіи.

Относительно пункта 4-го.

Шесть часовъ представляются слишкомъ небольшимъ максимальнымъ временемъ схватыванія.

Хорошо вылежавшійся и для всѣхъ портовыхъ работъ безусловно годный цементъ можетъ схватываться и въ теченіи болѣе продолжительного времени, и потому мнѣ кажется, слѣдовало-бы опредѣлить максимальный срокъ схватыванія цемента, по крайней мѣрѣ, *въ 8 часовъ*.

Относительно пункта 8-го.

Кромѣ 7 дневнаго испытанія крѣпости цемента, слѣдовало-бы, независимо отъ первоначально оказавшейся недостаточной крѣпости, вообще сохранить нынѣ примѣняемое испытаніе крѣпости *чрезъ 28 дней*, не смотря на то, что для известныхъ цементовъ, въ большинствѣ случаевъ, можно было-бы допустить нормою обнаружившуюся чрезъ 7 дней крѣпость.

Въ заключеніе, въ виду содержащагося въ пунктѣ 2-мъ правила, я позволю себѣ обратить вниманіе, Вашего Превосходительства, на неотложную необходимость установить нормальный вѣсъ бочки цемента въ 10 пудовъ приблизительно, — нетто—не только въ Министерствѣ Путей Сообщенія, но и для *торговли въ Имперіи, вообще.*

Въ западныхъ государствахъ Европы всѣ цементные заводы обязались между собою не выпускать въ торговлю бочекъ съ меньшимъ вѣсомъ цемента и всѣ вѣдомства издали въ этомъ-же смыслѣ соответствующія правила. Кроме того, допускаются также и мѣлки, содержащіе половину сего вѣса.

Между тѣмъ, тѣ же самые заводы не стѣсняются провозить въ Россію *девятыи и даже восъми-пудовыя бочки*, покупаемыя малосвѣдующею публикою отъ недобросовѣстныхъ торговцевъ, во вредъ отечественной промышленности, за полновѣсныя десяти пудовыя.

Ваше Превосходительство оказали-бы не маловажную услугу нашеi отечественной промышленности, войдя въ сношеніе съ Министерствомъ Финансовъ, и предложивъ, чтобы на будущее время пропускался чрезъ таможню иностранный цементъ исключительно въ бочкахъ содержащихъ *не менѣе десяти пудовъ цемента нетто или одиннадцати пудовъ брутто*, подъ страхомъ оплаты таможеннаго штрафа за недовѣсъ.

Примите удостовѣреніе въ моемъ глубокомъ къ Вамъ уваженіи и почтеніи.

Д-ръ *B. Ливенъ.*

Г. Предсѣдателъ. Я прошу Николая Аполлоновича сказать теперь свое мнѣніе о предѣльномъ содержаніи магнезіп въ цементахъ.

Н. А. Бѣлелюбскій читаетъ записку, помѣщенную въ приложеніяхъ, *Приложеніе № 9.* и заявляетъ слѣдующее: къ прочитанному мною остается добавить, что по тѣмъ испытаніямъ, которыя были произведены Диккергофомъ, оказывается, что начиная съ содержанія магнезіп въ 10% обнаруживается замѣтное возрастаніе объема и непостоянство цемента; причемъ увеличеніе объема идетъ непрерывно до 2-хъ лѣтъ, въ теченіи коихъ велись наблюденія. При 6% замѣчается крайне малое увеличеніе объема, останавливающееся на постоянной величинѣ и не влекущее за собою пагубнаго для сооруженія непостоянства объема.

Предположенный подкомиссіей предѣль содерганія магнезіи въ 3% требуетъ мотивировки. Вотъ почему у меня явилось желаніе обратиться къ представителю русскихъ цементныхъ заводовъ и къ нѣкоторымъ специалистамъ заграницей съ предложеніемъ высказаться о предѣльномъ содерганіи MgO и SO₃, основываясь главнымъ образомъ на ихъ личныхъ работахъ.

Предѣль 3% для MgO лично мнѣ казался низкимъ. Изъ полученныхъ мною заявлений можно сдѣлать заключеніе, что большинство изъ запрошенныхъ лицъ высказываются за 5%, или около того. Да-лѣе относительно сѣрной кислоты, слѣдовало-бы остановиться на 2%, потому что сѣрная кислота является не только изъ добавляемаго гипса, но и изъ сырыхъ материаловъ и изъ топлива. То, откуда она взялась, имѣеть значеніе. Между тѣмъ инспекторъ, не войдя въ точный анализъ этого обстоятельства, можетъ забраковать цементъ изъ за такой мелочи. Для сооруженія же эти 2% не вредны, такъ что было бы обоядно выгодою повысить содерганіе сѣрной кислоты съ 1½, на 2%.

Съ цѣлью выяснить вопросъ о магнезіи я поинтересовался изслѣдованиемъ портландъ-цементъ завода Шмидта относительно содерганія въ немъ магнезіи, откинувъ то ея количество, которое попадаетъ туда отъ прибавленія романъ-цемента. Поэтому Лабораторія затребовала отъ завода Шмидта послѣдняго производства портландъ-цементъ, приготовленный по формальному заявлению завода, безъ добавленія романъ-цемента. По анализу Лабораторіи Министерства Финансовъ въ затребованномъ цементѣ оказалось магнезіи 4½% исключительно благодаря присутствію углекислаго магнія въ глинѣ, получаемой Рижскими заводомъ съ береговъ Западной Двины. Тогда явился вопросъ съ какого времени сталъ заводъ употреблять эту глину, только-ли теперь или съ самаго начала производства цемента? Я обратился къ старому цементу, хранящемуся въ Лабораторіи съ постройки Волжского моста, т. е. съ 1881 года. Анализъ этого цемента въ той-же Лабораторіи далъ 4,66% магнезіи; между тѣмъ какъ цементъ съ прибавленіемъ романскаго далъ содерганіе магнезіи въ 8,28%. Отсюда ясно, что цементъ производства 1881 года былъ безъ примѣси романъ-цемента. Принимая во вниманіе, 1) что вредное вліяніе магнезіи начинается съ содерганія ея въ 6%, и 2) что употребленный цементъ при постройкѣ опоръ Волжскаго моста, существующихъ до

сихъ поръ безъ всякихъ поврежденій, былъ безъ примѣсіи романъ-цемента, но съ $4\frac{1}{2}\%$ магнезіи, можно высказаться за содержаніе магнезіи въ портландъ-цементѣ до 5%, безъ вреда для прочности и долговѣчности сооруженій и при томъ не ставя заводы въ безполезно-стѣснительныя условія.

Д. Ф. Жаринцовъ. Въ Потійскомъ портѣ уже 22 года лежатъ доломитовые цементы. Я видѣлъ ихъ 1882 году; они были такъ же крѣпки, какъ 15 лѣтъ тому назадъ, несмотря на то, что они лежатъ въ морской водѣ, и въ нихъ громадное содержаніе магнезіи.

Н. А. Бѣлелюбскій. Я высказываюсь за содержаніе магнезіи до 5%.

Г. Предсѣдатель, пропгласивъ членовъ на слѣдующее засѣданіе, назначенное на 25 Января сего года, объявилъ засѣданіе закрытымъ; при чёмъ подкоммисія, выработывавшей техническія условія, предложено было къ ближайшему засѣданію еще разъ просмотрѣть ихъ и внести редакціонныя и другія поправки въ связи съ обсужденіемъ вопроса въ настоящемъ засѣданіи.

Къ настоящему второму протоколу коммиссіи относятся слѣдующія приложения:

№ 6. Записка Ф. Г. Зброжека о нѣкоторыхъ условіяхъ прочности гидротехническихъ сооруженій.

№ 7. Выписка изъ статьи, г. Бѣлявина о бетонныхъ работахъ въ гор. Николаевѣ.

№ 8. Записка Г. С. Семикольнова объ испытаніи цемента и его пріемкѣ.

№ 9. Записка Н. А. Бѣлелюбскаго по вопросу о химическомъ составѣ цементовъ.

Протоколъ № 3.

Засѣданія Коммиссіи по вопросу о заготовкѣ, приемкѣ и испытаніяхъ портландъ-цементовъ для портовыхъ работъ.

Января 25 дня 1890 г.

Предсѣдательствовалъ: *M. H. Герсановъ.*

Присутствовали: *A. P. Шулляченко.*
H. A. Бѣллюбскій.
A. Г. Нюбергъ.
θ. Г. Зброженъ.
A. Л. Бертье-де-ла-Гарди.
C. И. Руденко.
Д. Д. Гнусинъ.
И. В. Жирухинъ.
M. A. Ляхницкій.
C. θ. Глинка.
B. E. Тимоновъ.

Обязанности Секретаря исполнялъ *H. K. Лахтинъ.*

Г. Предсѣдатель, открывъ засѣданіе, предложилъ прочитать заявленіе торгового дома Гг. Богау въ Москву слѣдующаго содержанія:

Тайному Совѣтнику

Михаилу Николаевичу Герсанову

Докладная записка.

Вслѣдствіе современныхъ требованій по производству портландскаго цемента, Товарищество Рижскаго Цементнаго завода и Маслобойни К. Х. Шмидта рѣшительно прекратило на своемъ заводѣ производство портландскаго цемента съ добавкою романсаго, хотя эта добавка, какъ и признано долголѣтнею практикою, не только не вредила доброкачественности цемента, а напротивъ того улучшала его, дѣлая его болѣе пластичнымъ; добавка романсаго цемента превращена, какъ противорѣчащая новой номенклатурѣ.

Объ изложенномъ Правленіе Товарищества почтительнѣйше доводить до свѣдѣнія, Вашего Превосходительства, въ виду текущихъ работъ подвѣдомственной Вамъ комиссіи.

Товарищество Рижскаго Цементнаго завода и Маслобойни

К. Х. Шмидта.

Директоры Правленія: *К. К. Банза.*

Г. Рюхардтз.

Москва 23 Января 1890 г.

Заявленіе постановлено принять къ свѣдѣнію.

Г. Предсѣдатель предложилъ И. В. Жирихину прочитать его рапортъ по вопросу о способахъ пріобрѣтенія цемента для портовыхъ работъ при условіи установленія правительственного контроля на заводахъ за изготавленіемъ его.

И. В. Жирихинъ читаетъ свой рапортъ, въ коемъ приходитъ къ заключенію, что въ видахъ устраненія возможныхъ недоразумѣній, цементъ долженъ пріобрѣтаться не казною, а подрядчикомъ отъ тѣхъ цементныхъ заводовъ, на коихъ будетъ установленъ правительственный контроль.

(Рапортъ напечатанъ въ приложенияхъ).

Приложение № 10.

A. P. Шуляченко. Я полагаю, что правительственный Инспекторъ тогда именно будетъ находиться на заводѣ, когда правительство будетъ само покупать цементъ; иначе все, сказанное нами, не имѣетъ никакого значенія.

θ. Г. Зброжекъ. У насъ въ подкоммиссіи былъ между прочимъ, возбужденъ вопросъ, относительно отмѣра цемента при отпускѣ на работы, и я думаю, что можно установить совершенно точный приемъ, не допускающій ни какихъ недоразумѣній; тогда въ центральномъ управлении будетъ исчислено по предварительной сметѣ, что на такую-то работу нужно, положимъ, 10 т. пуд. цемента, и будетъ определено, сколько пудовъ цемента должно идти на кубическую сажень кладки, соотвѣтственно этому и будетъ производиться отпускъ цемента на работахъ.

A. Л. Бертье-де-ла-Гарди. Если иностранные цементы не желаютъ исключать вовсе, то можно поставить контрагенту въ условіе, что русскій цементъ онъ будетъ получать уже испробованнымъ, слѣд. не несетъ за него никакой отвѣтственности; если же пожелаетъ выписать цементъ иностранный, то несетъ самъ весь рискъ и слѣд. при испытаніи этого цемента на работахъ, можетъ пострадать.

H. A. Биллелюбскій. Надо прибавить, что тогда и вся расходы по испытаніямъ несетъ подрядчикъ, потому что съ цементомъ, испытаннымъ на заводѣ, предполагается дѣлать на работахъ только иѣ которыя, весьма ограниченныя, повѣрочная испытанія; для приемки же цементовъ не испытанныхъ, потребуется полное испытаніе, расходъ по которымъ долженъ нести самъ подрядчикъ.

A. P. Шуляченко (къ г. Жпрухину). Значитъ цементы, уже испытанные на заводѣ, не будутъ по Вашему, Ивану Васильевичу, мнѣнію, болѣе испытываться на работахъ?

I. В. Жирихингъ. Могутъ, но это будетъ уже, такъ сказать, изъ любознательности, это не будутъ обязательно. Вѣдь есть огромная разница между изслѣдованиемъ цемента въ томъ смыслѣ, иѣть ли какихъ мѣстныхъ вліяній на растворъ и обязательнымъ испытаниемъ качества цемента; вѣдь цементъ самъ по себѣ можетъ быть прекрасный, а песокъ плохаго качества, и растворъ выходитъ никакуда негодный. Я предлагалъ бы, такъ и сказать, испытаніе мѣстныхъ условій, а не качества цемента.

Г. Предсъдатель. Какъ это дѣлается во Франції?

В. Е. Тимоновъ. Во Франції при всякой работѣ имѣется лабораторія, въ которой дѣлаются всѣ испытанія какъ на заводѣ, и даже вполнѣ, потому что на заводѣ нѣть морской воды, которая есть въ портѣ на работахъ. Тамъ правительство само заключаетъ контрактъ съ заводомъ, и послѣдній поставляетъ на работы цементъ, который считается собственностью завода до тѣхъ поръ, пока его не возьмутъ изъ склада въ работу.

Ф. Г. Зброжекъ. Мнѣ кажется, что заготовка цемента должна обязательно производиться казной, иначе, если подрядчику будетъ только указанъ извѣстный заводъ, въ которомъ онъ можетъ брать цементъ *если пожелаетъ*, то всѣ стремленія наши установить контроль цемента на заводѣ, обратятся въ мертвую букву, потому что подрядчикъ, соображаясь съ своими личными выгодами, можетъ пріобрѣтать не контролируемый на заводѣ иностранный цементъ за болѣе низкую цѣну. По моему только на заводѣ можно убѣдиться въ доброкачественности цемента и никакія испытанія, ни въ лабораторіи, ни на мѣстѣ работъ, не выяснятъ вполнѣ качества продукта. Поэтому казна должна заказывать цементъ сама на извѣстномъ заводѣ; установить на этомъ заводѣ надзоръ за качествомъ цемента и поставлять его для работъ отъ себя. При этомъ, я убѣжденъ, никакихъ недоразумѣній между подрядчикомъ и казной, вслѣдствіе несвоевременности поставки, быть не можетъ, такъ какъ казна всегда имѣть средства обеспечить себя съ этой стороны, возложивъ на заводѣ всѣ убытки въ случаѣ остановки работъ изъза недостачи цемента. Я думаю даже, что если ответственность за задержку цемента будетъ падать и на контролера при заводѣ, то и онъ съ своей стороны будетъ заботиться, чтобы не быть причиной замедленій въ поставкѣ.

Затѣмъ вопросъ относительно разсчета съ подрядчикомъ и относительно выдачи ему цемента, разрѣшается очень просто. Цементъ представляется не единственнымъ материаломъ который даетъ казна подрядчику; во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда казна даетъ отъ себя подрядчику материалы, смѣта составляется такимъ образомъ, что въ исчислѣніе единицъ работъ не входитъ стоимость материала, который казна даетъ готовымъ и затѣмъ материалъ отпускается въ размѣрѣ, необходимомъ для производства работы по техническимъ условіямъ. Если по этимъ условіямъ будетъ назначено, что для такой то еди-

ницы кладки или бетонныхъ массивовъ должно употребляться такое-то количество цемента, то подрядчикъ и получаетъ это количество на руки и затѣмъ уже отвѣтаетъ за его сохранность; это должно быть оговорено въ контрактѣ и для этого подрядчикъ долженъ имѣть на работахъ свой небольшой складъ, куда ему доставляется материалъ изъ казенного склада, такъ что въ этомъ смыслѣ отношеніе между казнou и подрядчикомъ совершенно оформлены, и никакихъ недоразумѣній быть не можетъ.

Затѣмъ, если относительно исчислениа количества цемента, потребного для работъ, собственно по техническимъ условіямъ и можетъ быть недоразумѣніе чисто техническое, то оно можетъ быть устранено слѣдующимъ образомъ: Урочное положеніе не даетъ точныхъ нормъ для опредѣленія количества цемента, потребного на кубическую единицу кладки; оно назначаетъ известныя количества цемента въ пудахъ на 1 кубическую сажень раствора при разныхъ объемныхъ пропорціяхъ цемента и песку въ предположеніи, что цементный порошокъ имѣеть вѣсъ 2 пуд. въ 1 куб. фут., и затѣмъ назначаетъ примѣрный объемъ раствора на 1 куб. саж. кладки; но исчислениа основаныя на урочномъ положеніи обыкновенно не сходятся съ практикой. Я полагаю, что прежде всего нужно установить вѣрный пріемъ отмѣра цемента на 1 куб. с. раствора и пріемъ этотъ очень простъ. Каждая бочка цемента, выпускаемая заводомъ, содержитъ въ себѣ опредѣленное количество цемента по вѣсу (отъ 10 до $10\frac{1}{2}$ пуд.) и по объему (около $3\frac{1}{2}$ куб. фут. въ уплотненіи до вѣса около $3\frac{1}{2}$ пудовъ въ 1 куб. футѣ). Такъ какъ плотность цемента, высыпаемаго въ ящикъ для смѣщенія съ пескомъ должна по Уроч. Пол. соотвѣтствовать вѣсу 2 пуда въ 1 куб. ф., то, очевидно, принимая вѣсъ цемента въ бочкѣ равнымъ напр. 10 пудамъ, слѣдуетъ считать объемъ одной бочки цемента, высыпанной въ ящикъ для смѣщенія съ пескомъ, равнымъ $10\frac{1}{2} = 5$ куб. футамъ. Поэтому, смѣшивая $\frac{1}{2}$ бочки или $2\frac{1}{2}$ куб. фут. цемента съ пескомъ въ пропорціи 1 : 2 нужно на $\frac{1}{2}$ бочки цемента 5 куб. ф. песку; для смѣси 1 : 3 на $\frac{1}{2}$ бочки цемента нужно $7\frac{1}{2}$ куб. ф. песку и т. д. Установивъ, такимъ образомъ, отмѣрь цемента—въ бочкахъ или полубочкахъ и песку—въ ящикахъ въ 5 или въ $2\frac{1}{2}$ куб. ф., можно затѣмъ опредѣлить путемъ опыта въ присутствіи подрядчика количества раствора, получаемаго изъ

смѣси цемента и *даннаго* песку въ разныхъ пропорціяхъ и количество раствора, потребного на куб. с. кладки изъ *даннаго* материала и отсюда исчислить тѣ количества цемента въ бочкахъ или пудахъ, которые потребны на 1 куб. с. кладки соответственно техническимъ условіямъ. На основаніи этого исчисленія цементъ долженъ быть отпускаемъ подрядчику и никакія пререканія о недостачѣ или избыткѣ цемента возникнуть не могутъ—весь остатокъ, который получится противъ смѣтного расчета, останется на складѣ казны въ ея пользу.

Д. Д. Гнусинъ. Я не могу согласиться съ тѣмъ, что отвѣтственность инспектора можетъ сколько нибудь гарантировать своевременность поставки, потому что въ сущности отвѣтственность эта, если ее перевести на деньги, сравнительно съ миллионной стоимостью производимой работы, сводится къ нулю; затѣмъ, вообще, казенная поставка есть вмѣшательство въ хозяйственныя распоряженія контрагента. Чтобы пояснить это, я приведу примѣръ Мариупольского порта. Контрактъ на его постройку былъ заключенъ 9-ти лѣтній, а исполненъ былъ въ 5 лѣтъ; предположите теперь, что казна законтрактовала цементные заводы на 9 лѣтнюю поставку; могло-ли-бы тогда явиться это ускореніе въ работе? Разъ казна потребовала бы ускоренія поставки, заводы заломили бы двойную цѣну.

Г. Предсѣдатель. Точно какъ будто у насъ одинъ заводъ! Въ случаѣ, подобномъ Мариупольскому, казна можетъ всегда обратиться къ другому заводу. Во всякомъ случаѣ, я просилъ бы вѣрнуться къ главному нашему вопросу—нужно ли повторительный контроль на работахъ, если будетъ установлено испытаніе на заводахъ? Мне кажется, что въ *иѣ*которой мѣрѣ надо допустить повѣрку на мѣстѣ именно въ зависимости отъ того материала, который смѣшивается въ цементомъ.

Д. Д. Гнусинъ. По моему, если заводскій инспекторъ будетъ знать, что на работахъ производится повѣрочный контроль, то онъ будетъ внимательнѣе къ своимъ облазностямъ.

Ф. Г. Зброжекъ. Мое мнѣніе таково, что только слѣдя за производствомъ на самомъ заводѣ, можно быть увѣреннымъ, что мы имѣемъ вполнѣ доброкачественный продуктъ, потому что при испытаніяхъ на мѣстѣ работы, все-таки выемка пробъ является случайностью и

можетъ быть такая случайная сортировка бочекъ, что всѣ пробы дадутъ прекрасные результаты, а цементъ будетъ все-таки не хорошъ.

А. Л. Бертье-де-ла-Гарди. Я вполнѣ согласенъ, что испытаніе на заводѣ гораздо основательнѣе испытанія на работахъ: тамъ мы можемъ взять 2—3—4 пробы, а на заводахъ—20—30—40; да и людей знающихъ приемы испытанія на заводахъ легче имѣть, чѣмъ на работахъ, а производство испытаній требуетъ большаго навыка и опытности, такъ что я выскаживаюсь за необходимость испытаній на заводахъ. Но затѣмъ является вопросъ о заготовкѣ цемента: здѣсь было высказано, что заготовлять цементъ должна сама казна и отдавать его контрагенту на мѣстѣ работы. Я думаю, что если казна приметь на себя такую работу, то это будетъ такая обуза, съ которой она никогда не раздѣлается: теперь контрагентъ заботится обо всемъ, а тогда казнѣ придется самой строить склады для храненія цемента; для этого придется приглашать новыхъ подрядчиковъ, заключать новые контракты и т. д. Казна заключила договоръ съ заводомъ на 9 лѣтъ, и заводъ обязался выполнять въ годъ $\frac{1}{9}$ часть всей поставки, а контрагентъ могъ бы ускорить работу; конечно, заводовъ много, но у казны написанъ уже контрактъ; конечно контрагентъ можетъ завести переписку съ департаментомъ, но сколько уйдетъ на это времени; между тѣмъ, если онъ распоряжается самъ и въ началѣ года у него, положимъ, работа идетъ тихо, а потомъ вдругъ пошла быстро, то онъ разослѣтъ телеграммы во всѣ концы на заводы и тотчасъ же получить цементъ. А съ казной это нельзя.

По моему, разъ проба на заводѣ произведена и инспекторъ выпустилъ партію по накладной за №, эта партія должна поступать прямо къ контрагенту и никакихъ затрудненій въ этомъ не представится. Контрагентъ, при заключеніи условія съ казной заявляетъ, съ какого завода онъ желаетъ брать цементъ, казна посыпаетъ туда своего инспектора, конечно, за счетъ контрагента.

Что же касается до пробы на работахъ, то по моему нѣтъ ни надобности, ни возможности подвергать цементъ вторичнымъ испытаніямъ. Вообще здѣсь смѣшаны понятія объ испытаніяхъ двухъ родовъ: всякий изъ насъ, производящихъ работы, занимается испытаніями, смотря по времени и желанію; но это не тѣ испытанія, которыя производятся для убѣжденія въ томъ, хорошъ ли цементъ.—

это моя добрая воля; иное дѣло проба контрактная, которая должна служить убѣжденiemъ, надлежащій ли поставленъ материалъ или нѣть, и такая проба становится излишней послѣ того, какъ инспекторъ одобрилъ цементъ. Единственное, что послѣ этой пробы можетъ случиться съ цементомъ, это то, что онъ можетъ быть подмоченъ, но это видно съ первого взгляда и такой цементъ не можетъ быть употребленъ въ работу. Я попрошу Васъ вспомнить время, лѣтъ 5 тому назадъ, когда никакихъ испытаній на мѣстѣ мы тогда не производили, а работы производили громадныя, отвѣтственные, какъ и теперь и ничего съ этими работами не случалось, а чѣмъ, спрашивается, мы были тогда гарантированы? Во первыхъ — нѣкоторымъ практическимъ опытомъ, на основаніи котораго каменщикъ, проработавшій $\frac{1}{2}$ дня, уже говорить, что цементъ хорошъ, или что нѣть — по хуже того, что былъ. Затѣмъ мы гарантируемся репутацией завода, потому что, конечно, если я употреблю дурной цементъ, виноватъ буду я, но и заводчикъ понимаетъ, что и онъ не будетъ въ барышахъ; следовательно, если мы и тогда были до нѣкоторой степени гарантированы, то теперь, когда не только заводчикъ заинтересованъ въ хорошей поставкѣ, но тамъ есть еще и правительственный инспекторъ, который слѣдить за тѣмъ же, то и подавно. Если же мы не уничтожимъ испытаній на мѣстѣ работъ, которыхъ уничтожить желаемъ изъ того, что не всегда имѣемъ на мѣстѣ достаточно опытныхъ людей, то придемъ къ тому, что станемъ повѣрять испытанія, произведенныя людьми знающими, испытаніями людей неопытныхъ и можетъ легко случиться, что хорошій цементъ покажется намъ на работахъ негоднымъ.

Одно изъ двухъ: или надо вовсе отказаться отъ испытаній на работахъ, т. е. думать, что качество цемента достаточно гарантировано заводчикомъ и инспекторомъ, или, надо производить испытание только на работахъ, и тогда уже не надо вовсе производить испытаній на заводахъ; совмѣстить же то и другое — невозможно.

N. A. Бѣлгелобскій. Я хотѣлъ привести примѣръ приемки цемента для работъ въ Сурамскомъ тонелѣ: тамъ цементъ поставляется по заказу начальника работъ Новороссійскимъ заводомъ, и всѣ пробы ведутся уполномоченными начальника на самомъ заводѣ, такъ что эти испытанія прямо сливаются съ испытаніями самаго завода, который каждый день контролируетъ свои партии въ присутствіи уполномоченныхъ.

номоченного от инженера Рыдзевского, затѣмъ партія отправляется на Сурамъ въ магазинъ начальника работъ и тамъ уже за извѣстную цѣну сдается подрядчику.

A. P. Шуляченко. Я убѣжденъ, что казна будетъ болѣе обезпечена, если цементъ будетъ испытываться на самомъ заводѣ, и не зачѣмъ будетъ дѣлать повторительныхъ пробъ на работахъ, потому что испытанія на работахъ могутъ разойтись въ какихъ нибудь маловажныхъ деталяхъ съ заводскими, явится рядъ пререканій и сомнѣній. Слѣдовательно, по моему, заводскія испытанія совершенно исключаютъ испытанія на работахъ; но необходимо прибавить оговорку относительно заграничныхъ цементовъ, потому что теперь они оказываются поставленными въ болѣе легкія условія—они не имѣютъ надъ собой никакого контроля и стоять дешевле русскихъ цементовъ. Я не настаиваю на этомъ, но думаю, что было-бы справедливо ввести на работахъ употребленіе цементовъ исключительно русскихъ.

Г. Предсѣдатель. Очевидно мнѣнія раздѣляются: одни склоняются къ тому, чтобы установить контроль на заводѣ и тогда уже уничтожить его на работахъ, другіе, наоборотъ, желаютъ производить его на мѣстѣ работъ и тогда уже, очевидно, нѣтъ надобности въ заводскомъ контролѣ.

Мнѣ кажется, что примѣръ, цитированный Николаемъ Аполлоновичемъ, относительно командированія на заводъ уполномоченного отъ начальника работъ, который присутствовалъ бы при заводскихъ опытахъ, прекрасно соединяетъ обѣ стороны. Во всякомъ случаѣ, намъ не предоставлено здѣсь решать вопросовъ окончательно; слѣдовательно, отъ правительства зависитъ признать полезнымъ учрежденіе инспекціи на заводахъ.

Теперь я предложилъ бы перейти къ разсмотрѣнію правилъ приемки цементовъ, не вдаваясь въ вопросы о томъ, будетъ ли это поставка казенная или отъ подрядчика.

Ѳ. Г. Зброжекъ читаетъ 1-ї пунктъ условій приемки и испытаній цементовъ, выработанныхъ подкоммиссіею.

Г. Предсѣдатель. Намъ надо решить вопросъ относительно магнезіи: здѣсь сказано 3%, а Николай Аполлоновичъ представилъ документы, на основаніи которыхъ желаетъ допустить не менѣе 5% магнезіи.

A. P. Шуляченко. Позвольте мнѣ прочитать выписку анализовъ лучшихъ цементовъ (читаеть).

Изъ Handbuch der Chemischen Technologie v. R. Wagner
13 stark vermehrte Auflage 1889 г. стр. 804.

Заводы.	Составъ.		Извѣст.	Кремнеземъ.	Глиноземъ. Оксисъ же- лѣза.	Магнезія.	Каль.	Натръ.	Гипсъ.	Сѣрная кислота.	Песокъ и глины.
	Заводы.	Составъ.									
Hein въ Люнебургѣ . . .	62.02	22.58	6.52	2.82	1.13	0.57	1.70	—	—	—	—
White, Brothers.	59.06	24.07	6.92	3.41	0.82	0.73	0.87	2.85	—	1.47	
Штетинскій.	62.81	23.22	5.27	2.00	1.14	—	1.27	1.30	—	2.54	
Вильдовскій	60.33	25.98	7.04	2.46	0.23	0.94	0.30	1.52	—	1.04	
Стернъ.	61.64	23.00	6.17	2.13	—	—	—	2.53	—	1.28	
Штетинскій	61.74	20.63	6.17	0.45	2.24	0.60	0.40	1.64	—	1.13	
Англійскій	55.06	22.92	8.00	5.46	0.77	1.18	1.70	1.75	—	2.27	
Боннскій	57.83	23.81	9.38	5.22	1.35	0.59	0.71	1.11	—	—	
Perlmoos Kraft	55.28	22.86	9.03	6.14	1.64	0.77	—	3.20	—	1.08	
Новороссійскій	63.73	22.41	—	7.07	1.30	—	2.10	—	—	1.48	
	66.61	21.11	—	6.03	1.41	—	1.86	—	—	2.20	
Глухоозерскій.	64.00	22.07	—	10.00	1.04	—	1.60	—	1.53	—	

Изъ таблицы видно, что ни въ одномъ изъ этихъ цементовъ нѣть болѣе $2\frac{1}{4}\%$, слѣдовательно присутствіе магнезіи не составляетъ существен-
ной необходимости для качества цемента, а напротивъ, нѣкоторые
поднимаютъ вопросъ о вредномъ значеніи ея. Къ чему же намъ уве-
личивать содержаніе магнезіи? Мы и такъ уже, допустивъ 3% , сдѣ-
лали отступленіе.

Затѣмъ я хотѣлъ сказать относительно магнезіальной глины:
чтобы въ цементъ попало изъ нея 5% магнезіи, надо чтобы сама
глина содержала въ себѣ 15% магнезіи, а такой глины ни одинъ
 заводъ не употребляеть, такъ что при 3% заводы никакого ущерба

не понесутъ, а покупатель будетъ огражденъ отъ примѣси романскаго цемента. Романскій цементъ часто содержитъ 15—20% магнезіи, слѣдовательно, если я на 80 пуд. портландскаго цемента прибавлю 20 пуд. романскаго, то это составитъ 4 пуда магнезіи на 100 пуд. цемента, и мы видимъ, что при 4% магнезіи оказывается добавленными 20% романскаго цемента. Понятно, что заводчику выгодно подмѣшать 20% цемента, стоящаго 5—6 к. пудъ, къ портландскому стоящему 40 к. пудъ.

H. A. Бѣлгюбскій. Я хотѣль сказать, Алексѣй Романовичъ, что я, конечно, отлично зналъ составъ хорошихъ цементовъ, перечисленныхъ и въ таблицѣ Лабораторной книги, слѣдовательно зналъ, что въ составъ ихъ входитъ не болѣе 2% магнезіи, но все таки повторю, что цифру 3 считаю не достаточно мотивированной, такъ какъ ссылка на таблицы существующихъ цементовъ не есть научное решеніе вопроса.

Присутствуя на всѣхъ совѣщеніяхъ въ теченіе всего периода развиція у насъ цементнаго вопроса, я и Алексѣй Романовичъ можемъ припомнить весь ходъ дѣла; мы всегда ставили въ основаніе нашихъ цѣлей два принципа: прежде всего стоять на интересахъ строительнаго дѣла, когда же убѣждались, что известныя обстоятельства не противорѣчатъ требованіямъ строительной техники, ставили на очередь интересы заводовъ, и мы были постоянно въ числѣ тѣхъ лицъ, которые считали своею обязанностью содѣйствовать развитію русскаго цементнаго производства, но только не въ ущербъ строительному дѣлу; эту же программу я провожу теперь и, убѣдившись, что 3% магнезіицифра не доказанная, я занялся этимъ вопросомъ и рѣшилъ, путемъ собранія разлічныхъ свѣдѣній отъ лицъ, занимающихся цементнымъ дѣломъ, прослѣдить мотивы этой цифры. Оказалось, что содержаніе 4—5% можетъ быть допущено свободно безъ вреда сооруженію.

У насъ являлось 2 вопроса: сѣрная кислота и магнезія. Я зналъ, что ни научной постановкѣ вопроса, ни строительному дѣлу не вредить, когда оказалось, что сѣрной кислоты возможно предѣльно допустить 2%, а магнезіи 4 или 5%, я настаиваю на этомъ въ виду того, что прослѣдивъ составъ цементовъ русскихъ заводовъ, оказывается, что некоторые изъ заводовъ даютъ цементъ съ содержаніемъ сѣрной кислоты болѣе 1,50% (Глухоозерскій заводъ — 1,53%); слѣдовательно, если мы поставимъ сѣрной кислоты $1\frac{1}{2}$ %, то инспекторъ забракуетъ

этот цементъ; между тѣмъ мы видимъ, что 2% не вредятъ дѣлу. Почему же не согласиться на нихъ, чтобы изъ за пустяковъ не вредить заводу?

Точно также относительно магнезіи. Помѣщенный въ Лабораторной книгѣ анализъ цемента Шмидта, дающій 1% магнезіи, безусловно ошибоченъ, потому что въ 1885 г. у Шмидта не могло быть 1%, такъ какъ магнезіальная глина не могла дать 1% магнезіи; по анализу химика завода въ 1868 г. цементъ Шмидта далъ 3,68; затѣмъ по послѣднему анализу смѣшанныхъ цементовъ получилось 8%. Когда я узналъ, что они перешли на приготовленіе не смѣшанного портландъ-цемента, то мы затребовали этотъ цементъ. Анализъ этого цемента далъ $4\frac{1}{2}\%$ магнезіи.

Я не становлюсь на защиту завода Шмидта и думаю, что мое 13-ти лѣтнее завѣданіе Лабораторіей не даетъ никому права сказать, чтобы я защищалъ тотъ или другой заводъ. Но разъ я убѣдился, что строительное дѣло ни чутъ не пострадаетъ отъ допущеній $4\frac{1}{2}\%$, то я сейчасъ же сталъ на почву, на которой мы всегда стояли съ Алексѣемъ Романовичемъ. Я предлагаю даже запретить, положимъ черезъ 2 года, содержаніе магнезіи въ 4%, пусть къ тому времени разыщутъ, гдѣ хотятъ, подходящую глину, но немедленно это совершенно не возможно.

G. Предсѣдатель. Сколько же процентовъ магнезіи, собственно, имѣеть цементъ Шмидта?

H. A. Бѣллюбскій. 4,12%.

A. P. Шулляченко. Что собственно побуждало меня поднять вопросъ о магнезіи — такъ это единственно желаніе предотвратить смѣшиваніе цементовъ; но это только и возможно при установлѣніи извѣстнаго минимума для содержанія магнезіи; съ научной же точки зрѣнія я совершенно согласенъ съ Николаемъ Аполлоновичемъ, что можно допустить безопаснѣ 5%. Но разъ уже говорить объ интересахъ заводчиковъ, то справедливо имѣть въ виду интересъ всѣхъ русскихъ цементныхъ заводчиковъ, а не одного какого-либо. Вѣдь заводчикъ, продающій *мѣшанный* цементъ подъ именемъ портландъ-цемента, наносить прямой ущербъ *всѣмъ* остальнымъ русскимъ заводчикамъ, продающимъ чистый, не мѣшанный портландъ-цементъ. Примѣшивая къ цѣнному портландъ-цементу дешевый романъ-цементъ, заводчикъ тѣмъ самымъ, вѣдь, получаетъ возможность про-

дать свой мѣшанный цементъ дешевле настоящаго портландъ-цемента и, такимъ образомъ, устранить съ рынка послѣдній! Если-же мѣшанный цементъ продается не только подъ именемъ портландъ-цемента, но при томъ еще и не дешевле его, то это уже составляеть ущербъ потребителю, чего поощрять уже, конечно не слѣдуетъ.

С. Ф. Глинка. Сколько мнѣ известно, глина съ большимъ количествомъ магнезія встречается рѣдко; и если рѣчь пдетъ о приготовлениіи хорошаго продукта, то едва ли можно гнаться за дешевизной и только потому брать материалъ, что онъ находится подъ руками. Сколько мнѣ известно, магнезіальный вопросъ возникъ не безъ основанія, а потому и не желательно имѣть слишкомъ большой % магнезія; зачѣмъ же его допускать, если онъ съ одной стороны не желателенъ, а съ другой не не избѣженъ.

Ф. Г. Зброжекъ. Замѣчаніе Николая Аполлоновича о томъ, что 3%—цифра, недостаточно мотивированная, исколькъ не вѣрно: практика имѣть дѣло съ известной группой цементовъ, ей удовлетворяющихъ, и эта практика даетъ право сказать, что портландскій цементъ долженъ заключать въ себѣ тогото не болѣе той нормы, которую заключаютъ въ себѣ, однородные съ нимъ, хорошие продукты. Мы видимъ, что русскіе цементы всѣхъ заводовъ содержать менѣе 3% магнезія, англійскіе—тоже, и по моему это можетъ служить достаточнымъ мотивомъ, чтобы сказать, что портландскій цементъ не долженъ содержать болѣе 3% магнезія, потому что цементы съ 4—5% нами не испробованы.

Н. А. Бѣллюбскій. Напротивъ, примѣры нашихъ сооруженій показываютъ, что 4,5% магнезія отнюдь не вредны, и намъ не признать этого теперь, значитъ, допустить сомнѣніе въ прочности нашихъ сооруженій.

A. Р. Шуляченко. Я совершенно согласенъ допустить 5% если только мы можемъ быть увѣрены, что эти 5% являются не слѣдствиемъ фальсификаціи цементовъ.

Н. А. Бѣллюбскій. На какую оговорку я вполнѣ согласенъ.

Ф. Г. Зброжекъ. У Васъ, Алексѣй Романовичъ, есть задняя мысль. Вы полагаете, что безъ подмѣси романского цемента нельзѧ получить 5% магнезіи.

A. Р. Шуляченко. Именно!

Г. Предсѣдатель. Слѣдовательно, мы склоняемся къ тому, что

следует остановиться на 3%, но затмъ, если существует надзоръ предупреждающей фальсификацію, то можно допустить и 5%.

Ф. Г. Зброжекъ. Если будетъ установленъ надзоръ не допускающій фальсификаціи портландскаго цемента, то, кажется, нельзя и ожидать въ немъ 5% магнезіи.

Н. А. Бѣллобскій. У меня есть анализъ глины, который даетъ 4,12%.

Г. Предсѣдатель. Прошу высказаться, кто за 3%, кто за 5%.

Д. Д. Гнусинъ. За 5%, если не будетъ фальсификаціи.

Ф. Г. Зброжекъ. За 3%.

А. Л. Бетье-де-ла-Гарди. За 5%, потому что, если это не вредно, то зачѣмъ и поднимать норму. Этимъ путемъ мы дойдемъ до такихъ предѣловъ, которые никому не нужны, а цѣну цемента этимъ поднимемъ.

С. И. Руденко. 5%, если не будетъ фальсификаціи.

С. Ф. Глинка. 3%.

А. Р. Шуляченко. 5%.

А. Г. Нюбергъ. Если будетъ оговорено относительно фальсификаціи, то за 5%.

М. А. Ляхницкій. За 3%.

В. Е. Тимоновъ. За 3%.

Н. К. Лахтинъ. За 5%, если будетъ оговорено относительно фальсификаціи.

И. В. Жирихинъ. За 3%.

С. Ф. Глинка. Но что мы будемъ дѣлать съ иностранными цементами, гдѣ нѣть контроля? Тамъ будутъ непремѣнно пріимѣшивать романовскій цементъ.

Н. А. Бѣллобскій. Въ виду выраженного недовѣрія къ инспекторамъ заводовъ, полагаю безразлично и иностранные и русскіе заводы, пользующіеся для полученія портландъ-цементовъ сырьими продуктами почти не содержащими магнезіи, если захотятъ, будутъ пріимѣшивать романскій цементъ на всѣ 3%.

Г. Предсѣдатель. Я за 3% и, въ виду того, что голоса раздѣлились по ровну, при чемъ высказавшіеся за 5% допускаютъ эту пропорцію съ оговоркою, по моему слѣдуетъ остановиться на 3%.

За симъ были прочитаны остальные пункты техническихъ условій поставки портландскихъ цементовъ, инструкція для надзора на заводъ за изготавленіемъ портландскаго цемента и инструкція для испытаній

портландскихъ цементовъ, при чёмъ сопротивление разрыву не повышено до французскихъ нормъ, признанныхъ слишкомъ высокими.

Прочитанное было немедленно исправлено согласно замѣчаніямъ, высказаннымъ гг. членами комиссіи.

Къ настоящему третьему протоколу комиссіи, относятся слѣдующія приложения:

№ 10. Рапортъ инженера И. В. Жирихина о способѣ поставки цемента на работы.



Протоколъ № 4.

Засѣданія Коммиссіи по вопросу о заготовкѣ, приемкѣ и испытаніяхъ портландъ-цементовъ для портовыхъ работъ.

Марта 26 дnia 1890 г.

Предсѣдательствовалъ: *M. H. Герсановъ.*

Присутствовали: *A. P. Шулличенко.*
H. A. Бѣллюбскій.
A. Г. Нюбергъ.
θ. Г. Зброжекъ.
A. A. Брандтъ.
Д. Д. Гнусинъ.
И. В. Жирухинъ.
И. И. Боernerъ.
Д. θ. Жаринцовъ.
M. A. Лахницкий.
C. θ. Глинка.
B. E. Тимоновъ.

Обязанности секретаря исполнялъ *H. K. Лахтинъ.*

Открывъ засѣданіе комиссіи, г. Предсѣдатель предложилъ сдѣлать нѣкоторыя поправки въ „Техническихъ условіяхъ для приемки цемента для портовыхъ работъ“.

Упомянутыя поправки послѣ обсужденія были немедленно внесены въ текстъ условій. Послѣ сего г. Предсѣдатель предложилъ прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію правильности поставки цемента на работы заняться обсужденіемъ, затронутаго въ концѣ прошедшаго засѣданія, вопроса о содержаніи магнезіи въ цементѣ и прочитать тѣ записи, которыя были подготовлены гг. членами къ этому засѣданію и выскажать свои мнѣнія о предѣльномъ содержаніи магнезіи въ портландъ-цементѣ. Проф. Н. А. Бѣлембоскій прочиталъ свою записку нижеслѣдующаго содержанія.

„Въ двухъ предыдущихъ засѣданіяхъ Комиссіи я имѣлъ честь изложить соображенія, какими слѣдовало бы, по моему мнѣнію руководствоваться при назначеніи предѣльного содержанія въ портландъ-цементѣ сѣрной кислоты (SO_3) и магнезіи (MgO). Я пояснилъ нить моихъ разсужденій и полагаю, что ее слѣдуетъ признать въ данномъ случаѣ наиболѣе правильную.

До сихъ порь нигдѣ въ техническихъ условіяхъ для цемента не ставилось какого-либо предѣла относительно магнезіи, но только за послѣднее время констатировано было, что всѣ разрушенія, обнаружившіяся во Франціи, а затѣмъ и въ Германіи, имѣли мѣсто для цемента съ чрезвычайно высокимъ содержаніемъ MgO (отъ 25 до 35%), что и вызвало усиленное изученіе вопроса о предѣльномъ содержаніи магнезіи.

Такъ какъ всетаки предѣль безвреднаго максимальнаго содержанія MgO ниidѣ не установленъ, то при возбужденіи вопроса о введеніи въ наши техническія условія предѣльного количества MgO , а также сѣрной кислоты, обусловленной пока толико кондиціями для французскихъ портовъ, я полагаю что ранѣе принятія какого либо рѣшенія по этимъ вопросамъ, необходимо предварительно установить предѣль безопаснаго содержанія обоихъ элементовъ по существу на основаніи, какъ имѣющихъ результатовъ лабораторныхъ изслѣдований и данныхъ практики, такъ и мнѣнія лицъ компетентныхъ въ этомъ специальному вопросѣ, и затѣмъ, руководствуясь только этими указаніями, ввести въ техническія условія такие предѣлы для MgO и SO_3 , которые въ тоже время не вредятъ интересамъ установившагося

русского цементного производства. Позволю себѣ напомнить, что, какъ среди членовъ Комиссіи, такъ и въ собранныхъ мною мнѣніяхъ отъ другихъ лицъ, нѣтъ разногласія въ томъ что для портовыхъ работъ не требуется дѣлать какого либо различія въ техническихъ условіяхъ для всякою рода другихъ работъ.

Не входя вновь въ подробности, повторю, что по собраннымъ мною даннымъ, безопасній предѣлъ сѣрной кислоты можно считать 2%; въ интересахъ же русского цементного производства оказалось необходимо во избѣженіи браковки цемента нѣкоторыхъ русскихъ заводовъ, пріобрѣвшихъ репутацію, первоначально предложенный въ Комиссіи предѣлъ 1% повысить до 2%, не смотря на то, что по французскимъ кондиціямъ для портовыхъ работъ сѣрной кислоты болѣе одного процента не допускается. Поправку эту Комиссія, по моему предложенію, приняла.

Относительно *магнезіи* точно также, основываясь на опытахъ Диккергофа, Эрдменгера и др., пользуясь мнѣніями Дельбрюка, Дюранъ Кле и др., а также части представителей русскихъ заводовъ, и наконецъ принимая во вниманіе, что всѣ известные случаи разрушенія построекъ только произошли отъ цемента съ несравненно болѣе богатымъ содержаніемъ MgO, я не могъ не прийти къ заключенію, что допущеніе MgO принципіально отъ 4½% до 5%—ниже того предѣла, при которомъ обнаруживается малѣйшее непостоянство объема (*). Просмотръ таблицы химического состава русскихъ портландъ-цементовъ, (**) дополненной официальнымъ анализомъ портландъ-цемента Рижского завода (*новаго производства* — безъ добавленія *романъ-цемента*), показало, что совершенно помимо присутствія MgO въ цементѣ отъ добавленія послѣ обжига слабо обожженаго мергеля (романъ-цемента), содержаніе магнезіи въ цементѣ Рижского завода, старѣйшемъ въ семье русскихъ цементовъ, доходитъ до 4½% попадающихъ въ готовый цементъ прямо изъ глины, идущей на приготовленіе портландъ-цемента (т. е. магнезіи сильно обожженной).

*) Замѣчу при этомъ, что, благодаря чувствительному прибору проф. Баушингера, оказывается, что и всѣ безупречные цементы обладаютъ способностью расширяться въ извѣстныхъ предѣлахъ, не обнаруживая никакого непостоянства объема, и слѣд. нѣкоторое, крайне малое, останавливающееся увеличеніе объема еще не указываетъ на непостоянство объема.

**) См. Книгу «Механическая Лабораторія 75—86» тб. XVI.

Наведенныя справки дали указанія, что съ самаго начала производства Рижскій цементъ изготавлялся безъ добавленія романъ-цемента, при чмъ содержаніе MgO въ готовомъ цементѣ было до 4% (по анализу проф. Шмидта еще въ 68 г.). Практика же строительнаго дѣла представляетъ много сооруженій, построенныххъ въ семидесятыхъ годахъ на такомъ цементѣ, и существующихъ безъ поврежденія *).

Совокупность всѣхъ этихъ обстоятельствъ въ связи съ вышеприведенными результатами новѣйшихъ изслѣдованій дало намъ основаніе предложить для техническихъ условій максимальное содержаніе магнезіи 4,5 до 5%, какъ безвредного процента, не изгоняющаго безпричинно съ рынка цементъ одного изъ русскихъ заводовъ, заработавшаго право на существованіе рядомъ сооруженій и портовыхъ и сухопутныхъ.

Для меня въ данномъ случаѣ было безразлично, нужно ли определенное содержаніе сѣрной кислоты для того завода и магнезіи для этого, или это понадобилось бы для другихъ какихъ либо русскихъ заводовъ.

Я считалъ долгомъ своимъ такъ заявить въ силу высказаннаго выше положенія — *не поступаться чѣмъ либо въ ущербъ требованіямъ науки и въ тоже время не изгонять безъ основанія съ рынка того или другаго члена установившагося цементнаго производства въ Россіи.*

Всякое другое рѣшеніе Коммиссіи будетъ недостаточно обоснованнымъ. Принятое въ проектируемыхъ техническихъ условіяхъ количество магнезіи въ 3% предложено было главнѣйшимъ образомъ на томъ основаніи, чтобы изгнать подмѣсь романскаго цемента; такъ полагаю потому, что въ первомъ засѣданіи Коммиссія никому изъ при-

*) Кстати сказать, я рѣшительно возражаю противъ названія „*фальсифицированный цементъ*“ прилагаемаго къ цементу за то, что по выработанному заводомъ рецепту приготовленія, въ него прибавлялось послѣ обжига вещества, безвредныя для качества цемента. Если съ самаго начала цементнаго дѣла вообще говорилось о недопущеніи болѣе $1\frac{1}{2}$ —2% гипса, то это только потому, что безусловный вредъ отъ содержанія гипса въ большомъ количествѣ сразу обнаружился, а о другихъ добавкахъ никому и въ голову не приходило. Только со дня установления международной номенклатуры разъяснился вопросъ этотъ должнымъ образомъ и только съ того момента цементъ съ разными добавками долженъ открыто называться *Смѣшаннымъ портландъ цементомъ*.

существующихъ не приходилъ на мысль вопросъ о содержаніи магнезія въ глини, идущей на приготовленіе Рижского цемента, и присутствіе магнезію въ этомъ цементѣ до 8% приписывалось добавкѣ романскаго цемента. На основаніи анализа массы изъ отстойного бассейна, где магнезій 2,5%, и анализа разрывныхъ образцовъ, сохранившихся 12 лѣтъ оказывается, что изъ общаго количества магнезія 7,27%, имѣющихъ въ цементѣ—3% поступило изъ добавочнаго въ количествѣ 12% романскаго цемента, а остальное количество представляеть обожженную магнезію пзъ глины *).

Едвали есть какое основаніе составлять заключеніе по анализамъ существующихъ цементовъ; дѣйствительно, въ большемъ количествѣ извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ цементовъ магнезій очень мало, но въ такомъ случаѣ намъ нужно назначить и предельное содержаніе ея не болѣе 1—2%, въ противномъ случаѣ мы, позонля одинъ изъ установившихся цементовъ безъ должнаго основанія, предоставляемъ другимъ нашимъ цементнымъ заводамъ, свободнымъ въ основѣ отъ магнезія, подмѣщивать, выгодный въ материальномъ отношеніи, романъ-цементъ въ такомъ количествѣ, лишь бы выходило магнезіи не болѣе 3%.

Затѣмъ, если придерживаться анализа существующихъ цементовъ, то и спрной кислоты мы въ правѣ допустить никакъ не болѣе 1%, о чёмъ заявляетъ Дюранъ-Кле и заводъ Гродзецъ. Наконецъ, замѣчу, что при баллотировкѣ вопроса въ послѣднемъ засѣданіи присутствующіе специалисты признали въ *принципѣ возможнѣмъ до 5% магнезіи*, лишь бы она поступали изъ сырыхъ продуктовъ, и не отъ добавки романскаго цемента, **) и только чисто академическое опасеніе за добавку романъ-цемента сначала побудило присоединить фразу „при контролѣ инспекціи“, а потомъ и совсѣмъ повело къ снятію вопроса съ баллотировки, оставляя меня при особомъ мнѣніи.

Развѣ нельзѧ было решить вопросъ—*допущеніемъ въ принципѣ не пугающаю содержанія магнезіи до 5%, оговоривъ въ техническихъ*

*.) Количество магнезія 3% соотвѣтствуетъ 25% магнезію содержанія въ романъ цементѣ Рижского завода.

**) Какъ извѣстно магнезій въ романскомъ цементѣ во всякомъ случаѣ безвредна.

условіяхъ, что кромѣ гипса въ количествѣ 2%, не допускается подмѣшивать въ обожженній портландъ-цементъ какія бы то ни было постороннія вещества—какъ то обожженній мергель (романъ-цементъ), шлаки и проч.

Все вышеизложенное побуждаетъ меня просить г. Предсѣдателя Коммиссіи не отказать во вторичномъ расмотрѣніи вопроса о содержаніи магнезіи, если возможно, въ началѣ засѣданія; просить объ этомъ я позволяю себѣ по долгу Завѣдывающаго Механическою Лабораторіей, такъ какъ Коммиссія должна постановить рѣшеніе преслѣдующее одновременно и интересы строительного дѣла и интересы русскаго заводскаго дѣла.

Предлагаемыя мною положенія резюмируются такъ:

1) Магнезіи и сѣрной кислоты въ готовомъ портландъ-цементѣ д. б. возможно менѣше; для первыхъ двухъ лѣтъ дѣйствія настоящихъ техническихъ условій устанавливается максимальное содержаніе магнезіи до 5% и сѣрной кислоты до 2%; по истечении же двухъ лѣтъ содержаніе магнезіи должно допускаться никакъ не свыше 4% и сѣрной кислоты не свыше 1 $\frac{1}{2}$ %.

Къ портландъ-цементу послѣ обжига разрѣшается добавлять исключительно гипсъ и при томъ въ количествѣ никакъ не свыше 2%.

Безусловно воспрещается добавлять къ готовому портландъ-цементу какое бы то ни было другое постороннее вещество, какъ-то слабо обожженній мергель (романъ-цементъ), шлакъ и проч. “

H. Бѣлелюбскій.

C. Ф. Глинка прочиталъ свою записку о вліяніи магнезіи на гидравлические растворы слѣдующаго содержанія:

Для коренной постановки вопроса о значеніи магнезіи въ потландскихъ цементахъ необходимо обратить вниманіе на взаимное сходство и различіе основаній, CaO и MgO. Элементы Ca и Mg считаются аналогами, что, конечно, справедливо, но было бы крайне односторонне разсматривать только эту аналогію и оставлять безъ вниманія другую аналогію, существующую между магніемъ и цинкомъ. Съ нашей точки зрѣнія эта вторая аналогія выражается гораздо определеннѣе, нежели аналогія между магніемъ и кальціемъ, на которую обыкновенно обращаютъ вниманіе и на которой останавлива-

ливаются по преимуществу. Для того, чтобы не затмнять вопроса, мы прямо разсмотримъ здѣсь различіе между кальціемъ и магніемъ.

Кальцій по справедливости считается сильнымъ основнымъ элементомъ и, въ связи съ этимъ, извѣстъ, окись кальція, представляетъ весьма сильное основаніе, основность эта выражается большимъ стремленіемъ окиси кальція вступать въ соединеніе съ кислотными радикалами, такъ что извѣстъ въ свободномъ состояніи въ природѣ не встрѣчается, она не встрѣчается и въ видѣ гидрата, но исключительно въ соединеніи съ различными кислотами. Сильныя щелочныя свойства окиси кальція выражаются въ томъ, что она сильно и быстро поглощаетъ воду съ значительнымъ выдѣленіемъ тепла; соединеніе съ углекислотою—обыкновенная щелочная извѣстъ—начинаетъ разлагаться лишь при 440° , а полное разложеніе ея происходитъ лишь при температурѣ красного каленія. Съ сѣрною кислотою окись кальція образуетъ безводную соль—минералъ ангидритъ, и соль съ двумя частичками воды—гипсъ. Ангидритъ самъ по себѣ въ водѣ не растворимъ, но въ присутствіи воды, особенно будучи въ видѣ порошка, присоединяетъ двѣ частицы воды и переходитъ съ увеличеніемъ объема въ гипсъ, который, какъ извѣстно, обладаетъ слабою растворимостью въ водѣ, такъ что мы можемъ принять еще одну характерную черту для извѣстп—щелочная извѣстъ есть соль въ водѣ трудно растворимая. Одна часть гидрата извѣсти требуетъ для растворенія при обыкновенной температурѣ около 800 частей воды. Характерна также способность извѣсти растворяться въ сахарѣ.

Я остановился на этихъ подробностяхъ, болѣе или менѣе общизвѣстныхъ для того, чтобы рѣзче оттѣнить тѣ черты магнезіальныхъ солей, которыми эти послѣднія съ полною опредѣленностью отличаются отъ солей кальція. Въ противоположность извѣсти, магнезія обладаетъ слабою основностью, съ водою она соединяется лишь медленно, иногда въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, и при весьма незначительномъ повышеніи температуры; чѣмъ сильнѣе была накалена соль магнія для полученія чистой магнезіи, тѣмъ слабѣе эта послѣдняя соединяется съ водою. Вода растворяетъ водную магнезію лишь въ крайне малыхъ количествахъ: для растворенія одной части ея необходимо до 55000 частей воды. Въ отличіе отъ водной окиси кальція гидратъ окиси магнія легко растворяется въ нашатырѣ и при слабомъ накаливаніи разлагается на окись магнія и на воду.. Безводная магнезія

существует въ природѣ, образуя минералъ периклазъ, водная магнезія также встрѣчается въ природѣ, образуя бѣлую пластинчатыя массы минерала брусила. Изъ этого видно, что основной характеръ химической группы, выражающейся въ данномъ случаѣ стремленіемъ къ соединенію съ углекислотою воздуха, проявляется у магнезіи гораздо слабѣе, нежели у извести. По Менделѣеву, углекислая магнезія можетъ разложиться до конца уже при 170° . Въ сахарѣ окись магнія не растворяется вовсе.

Особенно рѣзко выражается несходство магнезіи съ известию въ соединеніяхъ магнезіи съ сѣрною кислотою: сѣрнокислая магнезія весьма легко растворяется въ водѣ и тѣмъ легче, чѣмъ выше температура воды—при 0° въ 100 частяхъ воды растворяется около 26 частей безводной соли, при $14,5^{\circ}\text{C}$ —около 33 частей, при 97° —около 73 частей. Сѣрнокислая магнезія принимаетъ различныя количества кристаллизационной воды, измѣняя температуру кристаллизаций можно получить соединенія съ 1, 2, 5, 6, и 7 эквивалентами воды. Не менѣе важною характерною чертою магнезіи—въ отличие отъ извести и аналогично съ окисью цинка, является способность ея давать двойныя соли и основныя соли, также кристаллогидраты, однимъ изъ примѣровъ которыхъ является сѣрнокислая магнезія съ различными количествами воды. С. Клеръ-Девилль показалъ, что магнезія, полученная прокаливаніемъ хлористаго кристаллъ-гидрата, который разлагается при этомъ по уравненію $MgCl_2 \cdot 6H_2O = MgO + 2HCl + 5H_2O$, будучи обращена въ тѣсто, и помѣщена подъ струю воды, твердѣеть черезъ нѣсколько недѣль; будучи смѣшана съ пескомъ, она даетъ гидравлическій растворъ; магнезія, полученная при бѣломъ каленіи, не обладаетъ выше упомянутыми свойствами. Выше приведенное уравненіе показываетъ, насколько слабо притяженіе магнезіи къ кислотамъ, такъ какъ въ данномъ случаѣ, при нагреваніи сильная, но летучая, соляная кислота легко вытѣсняется водою изъ ея соединенія съ магнезіею.

Опыты, произведенныя въ лабораторіи Николаевской Инженерной Академіи профессоромъ А. Р. Шуляченко, показали, что прокаливаніемъ азотнокислой магнезіи можно получить два продукта, одинакового химического состава MgO , но различныхъ свойствъ: если температура прокаливанія не превосходила 240° , то получается продуктъ, обладающій прекрасно выраженными гидравлическими свойст-

вами; если температура прокаливанія доходила до 600°, то получается вещество, которое вовсе не обладает гидравлическими свойствами.

Резюмируя все вышеприведенное объ извести и магнезії мы можемъ охарактеризовать ихъ въ химическомъ отношенії слѣдующимъ образомъ: известь представляетъ сильное основаніе и поэтому образуетъ прочныя соединенія съ кислотами и съ водою, магнезія представляетъ слабое основаніе со всѣми свойствами слабаго основанія: она сравнительно слабо соединяется съ кислотами и обнаруживаетъ въ этомъ отношеніи большую подвижность, отщепляясь изъ однихъ соединеній и вступая въ другія. Одною изъ особенностей ея является наклонность давать двойныя соли и обусловливать образование основныхъ солей. Въ природѣ извѣстно огромное количество магнезіальныхъ силикатовъ и всѣ они обладаютъ способностью легко подвергаться метаморфозу подъ влияниемъ углекислоты воздуха и воды. Подробное описание явлений этого рода завлекло бы насъ слишкомъ далеко, мы замѣтимъ лишь, что явленія эти легко объясняются подвижностью магнезії, а подвижность эта находится въ прямой связи со слабою ея основностью и способностью образовывать двойныя соли: благодаря чему, въ природѣ наблюдается огромное количество гидратныхъ кремне-магнезіальныхъ соединеній. Неудивительно, поэтому, что была предложена слѣдующая теорія отвердѣванія гидравлическихъ цементовъ, заключающихъ въ своемъ составѣ магнезію: „силикаты и аллюминаты магнезії подвергаясь гидратации, твердѣютъ, какъ силикаты извести, но все заставляетъ предполагать, что ихъ гидратацией происходитъ послѣ того, какъ произошла гидратация кремнекислыхъ соединеній извести. Вслѣдствіе этого, растворы, составленные изъ магнезіальныхъ гидравлическихъ извѣстей, послѣ скватыванія могутъ испытывать частичная передвиженія, которыя уничтожаютъ спѣщеніе, первоначально пріобрѣтенное“. Мы не будемъ утверждать, что въ данномъ случаѣ дѣло происходитъ именно такъ, но не можемъ не отмѣтить того обстоятельства, что мнѣніе, высказанное здѣсь, относительно болѣе поздней гидратации силикатовъ магнезії, является вполнѣ вѣроятнымъ, находясь въ полномъ соотвѣтствіи, напримѣръ, съ отмѣченной выше способностью магнезії переходить въ гидратъ очень медленно, если же химическая энергія этого вещества предварительно ослаблена присоединеніемъ къ нему кремнезема или глиноzemа, то очевидно, процессъ такой гидратации долженъ замедляться еще болѣе.

Но сихъ поръ я стоялъ на чисто теоретической почвѣ; сумма соображеній, аналогичныхъ вышеизложеннымъ заставила меня въ предъидущемъ засѣданіи нерѣшительно, но въ достаточной степени категорично, высказаться противъ большихъ льготъ для содержанія магнезіи въ цементѣ; нерѣшительность происходила отъ тѣхъ естественныхъ соображеній, что въ дѣлѣ практическаго характера, да еще въ столь мало разъясненномъ дѣлѣ, вообще трудно стоять лишь на отвлеченной почвѣ, ссылаясь-же на извѣстные случаи разрушеніямагнезіальныхъ цементовъ я не рѣшался, такъ какъ здѣсь можетъ существовать безчисленное множество объясненій причинъ разрушенія. Я ждалъ опытнаго подтвержденія моихъ теоретическихъ соображеній и нашелъ его въ результатахъ испытаній, произведенныхъ Диккергофомъ. Протоколь засѣданій Общества нѣмецкихъ цементныхъ фабрикантовъ 22—23 февраля 1889 г. любезно сообщенный мнѣ проф. Н. А. Бѣлелюбскимъ, заключаетъ діаграммы испытаній, произведенныхъ Диккергофомъ при помощи прибора Баушингера, наль приготовленными имъ магнезіальными цементами. Обращая интересующихся къ самому протоколу, я приведу здѣсь лишь окончательные выводы Диккергофа. Онъ бралъ цементы съ содержаніемъ магнезіи въ 6,23%, 11,36%, 17,80%, 21,24%—всѣ эти цементы обнаружили съ теченіемъ времени увеличеніе въ объемѣ тѣмъ значительнѣйшее, чѣмъ больше было въ цементѣ магнезіи, и, что особенно важно, увеличеніе это въ предѣлахъ опыта не менѣе одного года все прогрессировало. По мнѣнію Диккергофа „причина послѣдующаго и сильнаго увеличенія объема магнезіального цемента объясняется тѣмъ, что магнезія достигаетъ въ портландскомъ цементѣ, при его обжигѣ, той же плотности, какъ въ фарфоро-обжигательныхъ печахъ, т. е. 3,6, какъ это видно изъ уд. вѣса такого цемента. Въ этомъ плотномъ видѣ она поглощаетъ воду сначала лишь съ крайнею медленностью, а затѣмъ быстрѣе, образуя при этомъ гидратъ магнезіи со значительнымъ увеличеніемъ объема“. Это мнѣніе стоить въ прямой связи съ выше приведенными свойствами магнезіи; если же допустить, что при обжигѣ часть магнезіи или вся магнезія вступила въ соединеніе съ кремнеземомъ, а затѣмъ это соединеніе частью разлагается водою вслѣдствіе слабаго притяженія магнезіи къ кремневой кислотѣ; частью подвергается гидратациія съ увеличеніемъ объема, то продолжительность периода измѣненія объема цемента можетъ быть объяснена еще естественнѣе, а результаты остаются тѣ же самые.

Предсѣдатель Коммиссіи М. Н. Герсевановъ сообщилъ мнѣ нижеслѣдующее: „по заявленію начальника работъ по постройкѣ Сурамскаго тоннеля инженеръ-дѣйствительного статскаго совѣтника Рыдзевскаго, замѣчено, что въ облицовкѣ тоннеля, тамъ, гдѣ она сдѣлана изъ трахита на новороссійскомъ цементѣ, на сводахъ замѣчены известковыя сосульки, которыя безспорно произошли отъ извлечения извести изъ цемента при помощи грунтовой воды, содержащей много углекислоты“. Нѣть сомнѣнія, что въ случаѣ содержанія магнезія въ цементѣ, подобные процессы происходили бы еще энергичнѣе, я лично могъ убѣдиться въ быстротѣ разложенія магнезіальныхъ солей углекислою водою, наблюдая выработки уральскаго хромистаго жѣльзняка, который залегаетъ преимущественно среди водныхъ кремнемагнезіальныхъ горныхъ породъ, тамъ съ поверхности выработки, можно сказать, на глазахъ у людей подвергается метаморфозу, покрываясь слоемъ углекислой магнезіп.

Не имѣя возможности произвести прямое испытаніе на степень долговѣчности того или другого строительного матеріала въ сооруже-

РАСТВОРЫ.	SiO ₂ и магнезій песокъ.	Al ₂ O ₃	CaO	Песокъ крупнай.	Меліе камн.	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	CO ₃
1. Финикийские.									
Развалины храма въ Ларнакѣ (о-въ Кипръ) .	16,20	2,16	26,40	3,37	28,63	0,99	0,97	0,21	20,23
Акведукъ въ Ларнакѣ .	0,96	0,40	51,58	—	—	—	0,70	0,82	40,60
2. Греческие.									
Воздушный растворъ изъ Пилекса (Аѳины) . .	12,06	2,64	45,70	—	—	0,92	1,00	—	37,00
Изъ внутренней части храма (Аѳины) . . .	3,90	0,98	49,65	—	—	0,82	1,09	1,04	38,33
3. Римские.									
Дача Адріана	41,10	14,70	15,30	—	—	4,92	0,30	—	11,80
Облицовка стѣны въ Геркуланѣ	33,36	2,86	29,88	—	—	2,32	0,25	—	23,80
Крыша могильныхъ склеповъ въ Римѣ. . . .	36,26	16,39	19,71	—	—	1,23	0,71	—	13,61
Мозаика изъ пола башни Каракаллы	30,24	10,64	25,19	—	—	3,67	0,90	—	17,97

ніяхъ, мы естественнымъ образомъ стремимся замѣнить опытъ наблюдениемъ уже существующаго явленія, обращаясь къ сооруженіямъ, гдѣ данный материалъ получилъ примѣненіе и, очевидно, чѣмъ дольше и чѣмъ лучше сохранилось данное сооруженіе, тѣмъ выше качества материала, изъ которого оно построено. Въ этомъ отношеніи сооруженія древнихъ народовъ имѣютъ большой интересъ и большое значеніе, если мы только ограничимся фактамъ существованія сооруженія втеченіе нѣсколькихъ столѣтій и даже тысячелѣтій. Прилагаемая таблица даетъ въ этомъ отношеніи интересныя указанія относительно химического состава нѣкоторыхъ древнихъ цементовъ. Взятые, очевидно, случайно, эти образцы не даютъ полной картины растворовъ, употребляемыхъ древними, воздушныхъ и гидравлическихъ; но пользуясь тѣмъ, что въ таблицѣ имѣется, мы видимъ, что послѣдніе три образца носятъ характеръ гидравлическихъ растворовъ, судя по содержанію въ нихъ глинозема. Во всякомъ случаѣ, изъ таблицы видно, что древніе избѣгали брать для растворовъ извѣстъ, которая заключала бы магнезію. Ничтожное содержаніе этой послѣдней здѣсь не можетъ не остановить вниманія. Не зная методовъ химического анализа, древніе, очевидно, могли руководствоваться опытомъ, который заставилъ ихъ упорно обращаться къ известнякамъ, дающимъ наиболѣе чистую извѣстъ, быть можетъ, для этой цѣли обжигали и раковины морскихъ моллюсковъ: количество магнезіи только въ одномъ примѣрѣ, пзъ данныхъ въ таблицѣ, достигаетъ 1,09%, — во всѣхъ другихъ случаяхъ гораздо менѣе и этого ничтожнаго количества.

Изъ всего предыдущаго видно, что магнезія въ портландскихъ цементахъ не представляетъ собою балласта, съ чѣмъ еще можно бы примириться, но является безусловно вредною примѣсью, вліяющею на постоянство объема даннаго раствора, поэтому ея слѣдуетъ избѣгать. Вредное дѣйствіе магнезіи выражается тѣмъ рѣзче, чѣмъ болѣе ея содержится въ цементѣ; по опытамъ Диккергофа, цементъ съ 6% магнезіи, который сначала измѣнялъ свой объемъ слабѣе, чѣмъ даже нормальныя портландскіе цементы, черезъ годъ сравнялся съ ними въ этомъ отношеніи, къ сожалѣнію Диккергофа ничего не говорить о томъ, что сдѣлалось съ цементомъ, содержащимъ 6% магнезіи, послѣ года — продолжалъ ли онъ измѣнять объемъ или же вполнѣ сравнялся съ портландскими цементами, не содержащими магнезіи, — это было бы тѣмъ интереснѣе знать, что цементъ съ 10,80% магнезіи не

пересталъ измѣнять объемъ даже черезъ два года. Въ Central-Anzeiger für Ziegel und Kalk Industrie отъ 1 марта (нов. ст.) текущаго года напечатана замѣтка о новыхъ опытахъ Диккертгофа, на основаніи которыхъ онъ приходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: въ тѣхъ цементахъ, которые были обжигаемы до спеканія съ теченіемъ времени (не раньше, какъ черезъ полгода) магнезія обнаруживается вреднымъ увеличеніемъ объема цемента, что обусловливается и разрушеніе сооруженія; между тѣмъ такое не-постоянство объема цемента не можетъ быть обнаружено предварительными пробами. 3% магнезію въ портландскомъ цементѣ оказываютъся безвредными, необходимо, впрочемъ, точнѣе опредѣлить предѣлы безвредного содержанія магнезіи. Въ виду этого, мы не имѣемъ никакихъ данныхъ для сужденій о *minim* магнезію въ портландскихъ цементахъ, которое можно допустить безъ ущерба дѣлу. Но вмѣстѣ съ этимъ, отсутствіе данныхъ для установки такого *minim* для вредной примѣси заставляетъ, мнѣ кажется, тѣмъ строже отнести къ ней и прямо признать за правило, что при равныхъ прочихъ условіяхъ предпочтеніе отдается тому, который содержитъ менѣе магнезіи, такъ какъ это обстоятельство служитъ ручательствомъ за болѣе тщательный подборъ сырого материала.

Съ другой стороны, однако, мы не можемъ не считаться съ фактами, которые даетъ намъ практика: извѣстны случаи, гдѣ содержаніе магнезію въ цементѣ, въ количествѣ до 5%, не парализовало хорошіхъ его качествъ; такъ напр., въ цементѣ рижского завода мы имѣемъ болѣе 4% магнезію, между тѣмъ всѣмъ извѣстны безусловно хорошія качества этого цемента, постоянство объема и правильность роста механическаго сопротивленія съ теченіемъ времени. Оставлять безъ вниманія такого рода факты не возможно въ виду необходимости всесторонняго изученія вопроса.

Познакомившись подробно со свойствами окиси магнезіи, мы легко поймемъ тотъ, на первый взглядъ парадоксальный, фактъ, что присутствіе магнезію въ романскихъ цементахъ не вредитъ свойствамъ этимъ послѣднихъ. Необходимо имѣть въ виду, что мергеля, изъ которыхъ получаются романскіе цементы, вообще обжигаются очень слабо, даже до неполнаго удаленія угольной кислоты изъ находящейся въ нихъ углекислой извести: на нѣкоторыхъ заводахъ обжиганіе считаются вреднымъ продолжать послѣ того, какъ въ мергелѣ осталось 10 п

даже болѣе процентовъ угольной кислоты. Очевидно, послѣ обжига, магнезія является здѣсь въ состояніи рыхломъ и не связаннымъ химически: она не спекается и не соединяется съ кремнекислотою, что имѣть мѣсто въ процессѣ приготовленія портландскаго цемента, гдѣ масса нагрѣвается до полнаго ея спеканія. Очевидно, въ романскомъ цементѣ магнезія не теряетъ способности вполнѣ и достаточно быстро соединяться съ водою; конечно, такое соединеніе происходитъ здѣсь не строго одновременно съ гидратацией известковыхъ силикатовъ и аллюминатовъ, но, однако здѣсь не можетъ происходить тѣхъ явлений, какія имѣютъ мѣсто въ портландскихъ цементахъ съ содержаніемъ магнезіи.

Помимо отмѣченныхъ различій, кальцій и магній во многихъ отношеніяхъ близки по свойствамъ; углекислый и кремнекислый соединенія ихъ способны образовывать изоморфныя смѣшанія во всѣхъ отношеніяхъ, чѣмъ легко объясняется то явленіе, что какъ въ основныхъ, и во вторичныхъ образованіяхъ земной коры соединенія извести и магнія постоянно встрѣчаются вмѣстѣ; безъ сомнѣнія существуютъ отложенія чистыхъ известковыхъ соединеній съ одной стороны и чистыхъ магнезіальныхъ съ другой, но въ большинствѣ случаевъ мы встрѣчаемъ смѣшанія извести съ магнезіемъ въ различныхъ пропорціяхъ. Это обстоятельство имѣеть неожиданныя практическія, послѣдствія; и для того, кто прислушивается къ преніямъ, которыя возникали и возникаютъ на собраніяхъ людей, имѣющихъ дѣло съ портландскимъ цементомъ, дѣлается ясно, что корень всего лежитъ въ слѣдующемъ: многие заводы расположены въ областяхъ осадочныхъ горныхъ породъ, заключающихъ въ своемъ составѣ магнезію въ большихъ или меньшихъ количествахъ. Въ настоящее время, когда вопросъ о магнезіи въ портландскихъ цементахъ довольно сильно обострился, самое существованіе этихъ заводовъ можетъ находиться въ зависимости отъ того, насколько высоки или низки будутъ официальные нормы нахожденія магнезіи въ портландскихъ цементахъ. Въ виду этого понятна горячность отношенія къ этому вопросу со стороны заводчиковъ; съ другой стороны, въ этомъ заинтересованы и потребители портландскаго цемента, такъ какъ ограниченіе условій пріемки цемента на работахъ обязательно приведетъ къ повышенню цѣны на этотъ продуктъ, который и при существующихъ условіяхъ не можетъ быть названъ дешевымъ.

Для того, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, насколько вообще трудно или легко имѣть сырой матеріалъ для приготовленія портландского цемента безъ содержанія магнезіи въ количествахъ сколько нибудь значительныхъ, я взялъ данныя относительно количества магнезіи въ образцахъ всѣхъ извѣстныхъ русскихъ огнеупорныхъ глинъ, такихъ образцовъ оказалось въ моемъ распоряженіи до пятидесяти. Мѣсторожденія ихъ значатся въ различныхъ мѣстахъ губерній: Екатеринославской, Киевской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Тульской, Херсонской, Черниговской, Петроковской, Пермской—съ обоихъ склоновъ Урала, Уфимской, Оренбургской, Вятской, Томской, Иркутской и Области Донской. Изъ этихъ 50 образцовъ лишь въ одномъ содержаніе магнезіи доходитъ до 4.22%, въ пятнадцати оно колеблется отъ 4.06% до 3.25%, а въ огромномъ большинствѣ остальныхъ образцовъ содержаніе ея менѣе одного процента. Къ сожалѣнію я не могу дать такихъ же подробныхъ свѣденій относительно содержанія магнезіи въ русскихъ известнякахъ, но фактъ приготовленія у насъ вообще портландскихъ цементовъ съ малымъ содержаніемъ магнезіи показываетъ, что едва ли есть недостатокъ для этого въ известнякахъ чистыхъ или почти чистыхъ, лишь съ ничтожнымъ соединеніемъ окиси магнія. Сверхъ того, я могъ бы дать цѣлый рядъ анализовъ французскихъ гидравлическихъ известій лишь съ весьма малымъ и даже ничтожнымъ содержаніемъ этой химической группы, а найти чистую гидравлическую известість труднѣе, нежели чистый простой, не гидравлическій матеріалъ.

Такимъ образомъ, едва ли можетъ быть недостатокъ въ чистыхъ глинѣ и известнякѣ для приготовленія портландского цемента, и мнѣ кажется, что разъ рѣчь идетъ объ этомъ дорогомъ и, безъ преувеличенія, можно сказать, такомъ деликатномъ продуктѣ, мы въправѣ требовать отъ заводчиковъ употребленія для его приготовленія самаго чистаго сырого матеріала, тѣмъ болѣе, что такое требованіе до некоторой степени гарантируетъ потребителю отсутствіе фальсификаціи цемента, напр. прибавленіемъ къ нему цемента романскаго, заключающаго въ своеі составѣ часто магнезію, о чемъ шла рѣчь на предыдущемъ засѣданіи цементной комиссіи.

М. Н. Герсановъ передаетъ на время предсѣдательство А. Р. Шуляченко.

A. R. Шуляченко, по выслушаніи записки г. Глинки, предложилъ

г.г. членамъ засѣданія высказать свои возраженія и взгляды по поводу прочитанного.

H. A. Бѣллебскій. Поданное мною заявленіе я резюмировалъ такъ: предвидя необходимость перехода нѣкоторыхъ русскихъ заводовъ къ выбору такихъ сырыхъ матеріаловъ, которые давали бы опредѣленное небольшое содержаніе магнезіи, я предложилъ временно, года на два, не устанавливать нормы въ 3% содержанія магнезіи. Такъ какъ въ этомъ одинаково заинтересованы какъ строители такъ и заводчики, то приходится принять во вниманіе интересы тѣхъ и другихъ и отнести по справедливости. Я самъ, съ 1887 года, читалъ въ нѣсколькихъ сообщеніяхъ *) о вліяніи магнезіи, раньше чѣмъ былъ поднятъ вопросъ о смѣшанномъ цементѣ, который приготовлялъ Рижскій заводъ. Хотя приходится констатировать, что большое содержаніе магнезіи вредно, но тѣмъ не менѣе можно опредѣлить для содержанія магнезіи извѣстный максимальный предѣлъ, который возможно допустить, принимая извѣстное временное положеніе (въ теченіе двухъ лѣтъ), чтобы, не опуская интересы строительного дѣла, допустить содержаніе магнезіи, нѣсколько повышенное, въ виду самыхъ заводовъ. Я соображалъ, что на заводѣ заготовляется извѣстная масса, которая вылеживается зиму въ отстойныхъ бассейнахъ и потомъ пдетъ на производство цемента. Въ слѣдующемъ году будетъ приготовлена новая масса изъ матеріаловъ, заготовленныхъ въ этомъ году еще до напечатанія трудовъ нашей комиссіи. За это время долженъ быть сдѣланъ переходъ къ лучшимъ сырьимъ матеріаламъ; на основаніи сказанного и опредѣляется мною срокъ дѣйствія времененного положенія. Если мы знаемъ, что заводъ, а въ данномъ случаѣ не одинъ Рижскій, пріобрѣлъ извѣстное положеніе цѣлымъ рядомъ своихъ работъ и можетъ очутиться въ затруднительномъ положеніи, то надо, разумѣется, отнести осмотрительно и къ интересамъ заводскаго дѣла. Вотъ почему я и рѣшился предложить 5% магнезіи вместо 3% и 2% сѣрной кислоты вместо 1%. По истеченіи двухъ лѣтъ, можно будетъ перейти на 3½%, **), съ 3% магнезіи едва ли справятся заводы. Я имѣю телеграмму, по-

*) Въ Собраний Инженеровъ п. с., Техническомъ Обществѣ и пр.

**) За 3½% MgO высказываются, между прочимъ, большая часть иностраннѣхъ специалистовъ.

лученную изъ Берлина, о докладѣ Диккергофа, на февральскомъ съездѣ цементниковъ, гдѣ было предложено 3½%. Пока говорили вообще, то считали безусловно невреднымъ 3%, а какъ только дошло до нормированія, то всѣ отказались отъ 3% и пришлось говорить о большемъ процентѣ. Теперь они признали вопросъ не рѣшеннымъ и назначили комиссию, чтобы обсудить этотъ вопросъ.

Ф. Г. Зброжекъ. Дѣйствительно, неудобно чрезмѣрно высокими требованиями затруднять безъ особенной надобности заводы и даже закрывать имъ сбыть материала, испытанного долголѣтиемъ употребленіемъ, но все-таки, изъ всего сказанного Николаемъ Аполлонови-чевъ можно сдѣлать тотъ выводъ, что магнезіи въ портландъ-цементѣ должно быть не болѣе 3%. Поэтому мнѣ кажется, что комиссія должна высказаться опредѣленно, что она считаетъ содержаніе магнезіи безопаснѣмъ не свыше 3%, но, подчиняясь различнымъ обстоятельствамъ, временно допускаетъ поставку на работы цемента съ большимъ содержаніемъ магнезії. Тутъ возбуждается вопросъ о закрытии заводовъ, но дѣйствительно ли заводы безусловно должны закрыться? Не могутъ ли они принять иѣкоторыя мѣры, болѣе или менѣе энергичныя къ тому, чтобы перейти къ лучшимъ сырьемъ материаламъ.

Н. А. Бѣллюбскій. Заводы, какъ я сказалъ, заготовляютъ сырые материалы, по крайней мѣрѣ на годъ производства, такъ что требовать отъ нихъ внезапнаго перехода къ новому производству—не мыслимо.

Д. Ф. Жаринцовъ. Формулировка г. Глинки самая простая и ясна: изъ двухъ равныхъ по качеству цементовъ отдается преимущество тому, въ которомъ содержится магнезіи менѣе.

Д. Д. Гнусинъ. Вѣдь закрытие нѣсколькоихъ заводовъ влечеть за собою увеличеніе стоимости казенныхъ работъ: меныше явится конкурентовъ, отчего поставка будетъ менѣе быстрая, и пострадаютъ портовыя и желѣзнодорожныя работы; такъ что и интересы завода полезно принять во вниманіе.

Н. А. Бѣллюбскій. И это касается интересовъ не одного Рижскаго завода.

Д. Д. Гнусинъ. Можно сдѣлать поправку, что мы признаемъ три процента магнезії, но въ теченіе двухъ лѣтъ допускаемъ 5%.

Ф. Г. Зброжекъ. Мы требуемъ 3%, но если бы цементъ удовлетворялъ всѣмъ остальнымъ условіямъ, тогда допустить 4%, но никакъ не свыше 5%.

A. P. Шуляченко. Минь кажется, что общее минь можно формулировать такимъ образомъ: портландъ-цементы, которые имѣютъ меныше 3 или 3%, предпочтительнѣе тѣхъ, которые имѣютъ большее содержаніе, и этимъ регулируется совершенно употребленіе тѣхъ и другихъ цементовъ, такъ какъ можно прибавить, что цементы и съ большимъ содержаніемъ магнезіи, но не выше 5%, не исключаются.

Что касается опасенія возможности повышенія цѣнъ, то наоборотъ мы видимъ, что цѣны постоянно понижаются, и это зависитъ не отъ большаго или меньшаго содержанія магнезіи, а отъ того, что знакомство съ фабрикаціей цемента все болыше и болыше распространяется; въ близкомъ будущемъ ожидается возникновеніе новыхъ заводовъ: на Уралѣ, въ Царствѣ Польскомъ, проектируется два завода на Черномъ морѣ, такъ что опасаться повышенія цѣнъ вслѣдствіе того, что одинъ заводъ будетъ ограниченъ, совершенно излишне.

Затѣмъ, собственно относительно магнезіи вопросъ минь кажется, совершенно ясенъ: если, съ одной стороны, доказано, что цементъ вовсе безъ магнезіи безукоризненъ, а съ магнезіей это еще неизвѣстно, то, конечно, чистые цементы предпочтительнѣе.

H. A. Бѣлгембскій. Это совершенно понятно; вѣдь здѣсь и говорится только объ извѣстномъ предѣлѣ.

A. P. Шуляченко. Возбуждался вопросъ, что присутствіе магнезіи вообще можетъ быть вредно. Такъ какъ относительно вреда магнезіи имѣются научные факты, то справедливо-ли, въ интересахъ прочности сооруженій, вообще допускать увеличеніе содержанія ея въ цементѣ.

H. A. Бѣлгембскій. Съ моей стороны, какъ завѣдывающаго лабораторіей, было бы непростительно, если бы я возражалъ противъ научныхъ положеній. Когда стали извѣстны крушенія во Франції, въ Германіи и въ Англіи, то впервые публично я читалъ о вредномъ вліяніи магнезіи и все что сегодня говорилъ С. Ф. Глинка во второй половинѣ своего доклада, я говорилъ и раньше, полтора года тому назадъ, но разница въ томъ, что я полагалъ-бы остановиться временно на извѣстномъ предѣлѣ, который не вредилъ бы строительному дѣлу и точно также согласовался-бы нѣсколько съ интересами заводовъ.

Я получилъ сегодня письмо о производствѣ завода Шмидта прошлаго года: тамъ содержаніе магнезіи, по анализу завода, было 3,81%, а въ обожженной но не молотой еще массѣ цемента Рижскаго завода, по анализу Лабораторіи М-ва Финансовъ, 3,95%.

А. Р. Шуляченко. Нельзя ли сдѣлать слѣдующее заключеніе: цементы имѣющіе меньшее содержаніе магнезіи (3 и меньше 3%), предпочтительнѣе цементовъ съ большимъ содержаніемъ ея. А предѣльного содержанія магнезіи въ нормы не вводить, такъ какъ, разъ будетъ поставленъ предѣлъ, то цементы, съ содержаніемъ магнезіи свыше 3%, совершенно исключаются.

Н. А. Бѣлелюбскій. На время можетъ быть допущенъ высшій предѣлъ. Слѣдуетъ сдѣлать другую постановку вопроса, а именно сказать, что въ теченіе двухъ лѣтъ, 1890 и 1891 годъ, можно допустить до 5%.

Д. Ф. Жаринцовъ. Я просилъ бы срока не ставить. Если цементъ признается хорошимъ въ 1890 и въ 1891 году, то онъ не можетъ быть плохимъ въ 1892 году. Если же два цемента выдержать нормальныя испытанія, то тотъ изъ нихъ, который содержитъ менѣе 3% магнезіи, долженъ быть предпочтенъ.

А. Р. Шуляченко. Позвольте редактировать такъ:

„Содержаніе магнезіи въ портландъ-цементѣ не должно превышать 3%. Примѣчаніе: Въ теченіе 1890 и 1891 годовъ допускается примѣнять портландскіе цементы съ содержаніемъ магнезіи до 5%, но отнюдь не выше“.

Угодно принять такую редакцію?

Всѣ согласны.

Послѣ выслушанія всѣхъ замѣчаній и внесенія сдѣланныхъ исправленій, комиссія приняла напечатанныя въ приложеніяхъ № 13 „Техническія условія для поставки портландъ-цементовъ для портовыхъ работъ“.

Г. Предсѣдатель предложилъ прочитать рапортъ инженера Лисовскаго слѣдующаго содержанія:

Его Превосходительству Господину Директору Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I.

Коммисія по выработкѣ техническихъ условій на поставку цемента для портовыхъ работъ предполагаетъ учредить на заводахъ особый надзоръ за изготавленіемъ цемента. Признавая эту мѣру весьма полезною для снабженія работъ доброкачественнымъ матеріаломъ, полагаю, что въ этомъ случаѣ, нѣть надобности въ производствѣ особыхъ испытаній на мѣстѣ работъ; при поставкѣ такого цемента необходимо будетъ удостовѣриться — не подмоченъ-ли онъ, и опредѣлить размѣръ раструски.

Если-же учрежденіе надзора за изготавленіемъ цемента на заводѣ

признако будеть, почему либо, неудобнымъ, то, въ такомъ случаѣ, въ кондиціи на работы необходимо указывать на заводы, вырабатывающіе цементъ, химическій составъ котораго соотвѣтствуетъ требованіямъ техническихъ условій. — Рекомендовать такие заводы дѣло Механической Лабораторіи Института.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, цементъ, при поступленіи на работы, будеть испытываться такъ же, какъ это дѣлается въ настоящее время.— Производство химическихъ изслѣдованій цемента на мѣстѣ работъ слѣдуетъ считать необязательнымъ, вслѣдствіе затруднительности оныхъ, тѣмъ болѣе, что приблизительный составъ цемента, данного завода, будеть извѣстенъ изъ испытаній Лабораторіи.

Начальникъ работъ по устройству Мариупольского порта
Инженеръ Лисовскій.

По выслушанію рапорта, причемъ было постановлено принять его въ соображеніе, г. *Предсѣдатель* предложилъ дать окончательные заключенія по нижеслѣдующимъ возникшимъ и обсуждавшимся въ комиссіи вопросамъ:

1) Представляетъ-ли морская вода; сравнительно съ другими встрѣчающимися въ природѣ водами, по химическимъ свойствамъ своимъ, особо неблагопріятныя условія для долговѣчности растворовъ изъ портландскаго цемента въ сооруженіяхъ?

Коммисія выразила заключеніе, что въ русской портовой практикѣ нѣтъ данныхъ, которыя указывали-бы, что морская вода, сравнительно съ другими встрѣчающимися въ природѣ водами, можетъ считаться оказывающею особо вредныя химическія вліянія на растворы изъ *хорошаго* портландскаго цемента въ сооруженіяхъ *).

*) При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что условія русской портовой практики, относительно употребленія портланд-цемента въ морѣ, практики, начаю которой надо считать съ 1870 г. (съ началомъ новыхъ портовыхъ работъ въ Одессѣ), имѣвшей до сего времени дѣло лишь съ двумя морями (Балтийскимъ и Чернымъ), составъ воды которыхъ представляетъ значительную разницу съ океанской водою, естественно отличается отъ практики другихъ государствъ, имѣющихъ дѣло съ океанскими водами. Такъ напр., по имѣющимся свѣдѣніямъ въ морской водѣ на 1000 частей воды количество, содержащихся въ нихъ солей составляетъ:

2) На ряду съ необходимостью хорошихъ качествъ портландского цемента для прочности возводимыхъ на немъ гидротехническихъ сооруженій не играютъ-ли, въ этомъ отношеніи, важную роль составъ и способъ приготовленія растворовъ, а также самое производство работъ кладки?

Коммиссія выразила единогласное заключеніе, что наряду съ качествами портландского цемента, составъ растворовъ изъ него, способы ихъ изготовленія и употребленія въ дѣло и самое исполненіе работъ кладки оказываютъ несомнѣнно существенно важное вліяніе на прочность и долговѣчность гидротехническихъ сооруженій.

3) Не нужно-ли, въ видахъ достиженія большей долговѣчности гидротехническихъ сооруженій, обратить вниманіе, какъ при производствѣ работъ, такъ и при *составленіи на нихъ проектовъ и сметъ* не только на качества цемента, но и на надлежащій выборъ всѣхъ матерьяловъ вообще, на то, чтобы растворы изъ цемента приготавлялись надлежащимъ образомъ, въ надлежащихъ пропорціяхъ съ пескомъ, и чтобы всѣ работы исполнялись соотвѣтственно требованіямъ прочности сооруженій? Какія въ этомъ отношеніи условія должны быть соблюдаены?

Коммиссія выразила единогласное заключеніе, что, для достиженія большей долговѣчности гидротехническихъ сооруженій, какъ при производствѣ работъ, такъ и при составленіи проектовъ и сметъ на нихъ, должно быть обращено надлежащее вниманіе на то, чтобы выборъ всѣхъ матерьяловъ, составъ растворовъ и самое исполненіе работъ

Въ Атлантическомъ океанѣ отъ 30° сѣв. широты до сѣверной Шотландіи и Ньюфаундленда	36,9
Въ Средиземномъ морѣ близъ острова Кандіи	39,2
Въ Балтійскомъ морѣ близъ острова Боригольма	7,5
Въ Черномъ морѣ у южнаго берега Крыма	15,365
Въ Одесскомъ же заливѣ, гдѣ, какъ известно, существуетъ теченіе прѣсной воды изъ Днѣпровско-Бугскаго лимана, содержаніе солей должно быть значительно менѣе 15 частей на 1000.	

соответствовали требованіямъ прочности сооруженій, какъ то въ общихъ чертахъ указано въ прилагаемой къ журналу комиссіи запискѣ *) О. Г. Зброжека; при этомъ комиссія признала важнымъ обращать вниманіе на надлежащій выборъ входящихъ въ составъ сооруженій матерьяловъ и на то, чтобы для возведенія гидротехническихъ морскихъ сооруженій отнюдь не употреблять камни пористаго сложенія, мелкій песокъ, растворы и бетоны тощіе, т. е. такие, въ которыхъ промежутки между частицами песку и между частицами каменнаго балласта не заполняются сполна цементнымъ растворомъ.

4) Необходимъ ли контроль на заводѣ за изготавленіемъ цемента для того, чтобы имѣть увѣренность въ надлежащихъ его качествахъ?

Коммисія пришла къ единогласному заключенію, что для полнаго убѣжденія въ надлежащихъ качествахъ портландскаго цемента, необходимъ контроль на заводѣ за его приготовленіемъ.

5) Въ какой формѣ желательно установить этотъ контроль: въ видѣ ли постояннаго надзора за производствомъ чрезъ особыхъ правительственныхъ агентовъ, или же въ видѣ внезапныхъ ревизій, производимыхъ на заводахъ правительственными агентами?

Коммисія выразила заключеніе, что приготовленіе цемента должно быть контролируемо чрезъ правительственные агентовъ на заводахъ постояннымъ надзоромъ за производствомъ во время исполненія заводами казенныхъ заказовъ.

6) При установленіи постояннаго надзора на заводахъ за производствомъ цемента слѣдуетъ ли допустить, и какія именно, испытанія его на мѣстѣ работъ?

Коммисія выразила заключеніе, что начальникъ работъ контролируетъ на мѣстѣ работъ поставляемый цементъ тѣми мѣрами, которыя онъ признаетъ необходимыми.

*) Приложение № 6.

7) Какимъ способомъ долженъ быть пріобрѣтаемъ цементъ для работъ при установлениі на заводѣ правительственаго контроля: казною непосредственно или чрезъ подрядчиковъ, взявшихъ на себя производство работъ, и какъ слѣдуетъ обставить въ сихъ случаяхъ взаимныя отношенія казны и подрядчиковъ?

Коммиссія пришла къ заключенію, что казна или должна пріобрѣтать цементъ непосредственно на заводѣ, *поручая при этомъ заводу же и поставку его на мѣсто работъ*, или предоставлять подрядчику работъ пріобрѣтать цементъ на избранномъ имъ заводѣ, и, въ послѣднемъ случаѣ, казна должна установить на избранномъ подрядчикомъ заводѣ надзоръ за изготовленіемъ его заказа.

8) Въ чемъ долженъ заключаться контроль на заводѣ за изготовленіемъ цемента?

Коммиссія выразила заключеніе, что контроль на заводѣ за изготовленіемъ цемента долженъ заключаться въ наблюденіи за производствомъ его и въ испытаніяхъ изготовленного продукта, согласно правиламъ и инструкцій, выработанныхъ въ коммиссіи.

9) Какія мѣры испытанія и пріемки должны быть приняты относительно иностранныхъ цементовъ?

Коммиссія выразила пожеланіе: 1) чтобы цементъ для казенныхъ работъ пріобрѣтался преимущественно на русскихъ (контролируемыхъ) заводахъ и 2) чтобы иностранные цементы допускались лишь въ случаѣ крайней невозможности удовлетворить потребности работъ русскими заводами. При этомъ коммиссія пришла къ заключенію: а) что поставка иностранныхъ цементовъ на мѣсто работъ должна производиться подрядчиками работъ; б) что иностранные цементы, допускаемые для казенныхъ работъ, должны подвергаться химическому анализу и, на самомъ мѣстѣ работъ, тѣмъ испытаніямъ (удѣльнаго вѣса, крупности измола, сро-

ковъ схватыванія, постоянства объема и крѣпкости), которые установлены для испытанія русскихъ цементовъ на заводахъ, и с) что для сихъ испытаній поставка иностранныхъ цементовъ должна раздѣляться на партіи въ 500 бочекъ и изъ каждой партіи должна браться смѣшанная проба изъ 3-хъ бочекъ, причемъ въсъ бочекъ съ цементомъ не долженъ быть менѣе нормального.

Въ заключеніе коммиссія единогласно высказала мнѣніе, что выработанныя ею техническія условія для пріемки и испытанія портландъ-цементовъ для *портовыхъ работъ* вполнѣ пригодны для всѣхъ вообще работъ по Вѣдомству Путей Сообщенія, какъ-то: для желѣзныхъ дорогъ, мостовъ, внутреннихъ водяныхъ сообщеній, водоснабженія и проч. Въ то же время коммиссія, вполнѣ соглашаясь съ заявлениемъ д-ра Ливена о необходимости, для огражденія русской цементной промышленности, сношенія и съ М-вомъ финансовъ о томъ, чтобы на таможняхъ иностранный цементъ пропускался не иначе, какъ въ бочкахъ, содержащихъ цемента не менѣе 10 пудовъ netto, постановила занести это заявленіе въ протоколъ, выражая желаніе о ходатайствѣ въ этомъ смыслѣ чрезъ г. Министра Путей Сообщенія.

Къ сему четвертому протоколу относятся слѣдующія приложенія:

№ 11. Таблица состава бетона съ разсчетомъ количества щебня, песка и цемента на 1 куб. саж. бетона.

№ 12. Таблица вѣса 1 куб. фута цемента.

№ 13. *Техническія условія пріемки портландъ-цемента для портовыхъ работъ, съ двумя приложеніями:*

Приложеніе 1. Инструкція для производства испытаній портландъ-цементовъ.

Приложеніе 2. Инструкція для техническаго надзора на заводѣ за приготовленіемъ портландъ-цемента.



ПРИЛОЖЕНИЯ.

№ 1.

о техническо-инспекторскому комитету жел. дорогъ.

Циркуляръ инспекторамъ желѣзныхъ дорогъ, правле-
ніямъ желѣзнодорожныхъ обществъ и управляющимъ
желѣзными дорогами, отъ 7 октября 1881 г. № 11.428,

о нормальныхъ условіяхъ по приемкѣ и испытанію портландскихъ цементовъ.

Въ видахъ возможно большаго распространенія русскихъ цементовъ, въ концѣ 1879 года при техническо-инспекторскомъ комитѣтѣ желѣзныхъ дорогъ была образована, подъ предсѣдательствомъ ординарного профессора института инженеровъ путей сообщенія Императора Александра I-го Н. А. Бѣллебского, особая комиссія, которой и было поручено выработать нормальные условія по приемкѣ и испытанію цементовъ.

Въ настоящее время комиссія составила прилагаемыя при семь нормальные условія, которыя утверждены Господиномъ Министромъ по докладу техническо-инспекторского комитета желѣзныхъ дорогъ отъ 19 августа 1881 г. № 1.028, въ видѣ опыта, на три года, и сообщаются, какъ правленіямъ желѣзнодорожныхъ обществъ, такъ и инспекторамъ дорогъ, къ свѣдѣнію и надлежащему руководству.

Подпись: И. д. завѣдывающаго техническою
и инспекторскою частями *Журавскій*.

Скрѣпиль: Дѣлопроизводитель, инженеръ *Деминъ*.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ III.

3) Цементъ въ видѣ лепешки, затвореній на стеклѣ, будучи погруженъ въ воду, спустя нѣкоторое время послѣ схватыванія, долженъ и послѣ долгаго времени — чрезъ 28 дней — не обнаруживать какихъ-либо искривленій или трещинокъ по краямъ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV.

4) Портландскій цементъ долженъ быть *измолотъ возможно мельче*.

При просѣиваніи чрезъ сито въ 900 отверстій на квадр. сант. *), на послѣднемъ должно оставаться ни въ какомъ случаѣ *не болѣе 20%*.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ V.

5) Сила сцепленія портландского цемента опредѣляется испытаниемъ *на разрывъ* смѣси изъ цемента и песка черезъ 7 и 28 дней послѣ затворенія, а также чистаго цемента черезъ 7 дней.

Испытанія должны производиться посредствомъ одинаковыхъ приборовъ, надъ образцами одинакового сѣченія и приготовленными однобразнымъ способомъ.

Песокъ для нормальныхъ испытаний берется *нормальный*, приготвляемый изъ натурального кварцеваго песка просѣвкою его чрезъ сито определенной густоты и промывкою.

Сѣченіе образцовъ въ мѣстѣ разрыва — 5 кв. сант. **).

Всѣ пропорціи для изготавленія образцовъ берутся по вѣсу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VI.

6) Смѣсь изъ 1 части цемента и 3 частей нормального песка должна давать черезъ 28 дней *наименьшее сопротивление разрыву* 8 килл. на квадр. сант. или 3,15 пуд. на квадр. дюймъ.

Употребляемый для приготовленія образцовъ *нормальный песокъ* приготавливается такъ: природный песокъ просѣивается сквозь сита,

*) Т. е. 5.807 на кв. дюйм.

**) Т. е. 0,775 кв. дюйм.

Нормальныя условія для поставки и пріемки портландскихъ цементовъ.

Постановление I.

1) Желательно, чтобы бочки съ поставляемымъ на строительныя работы цементомъ имѣли однообразный вѣсъ, который предлагается въ 180 килл. или 11 пуд. brutto и 170 килл. или $10\frac{1}{2}$ пуд. netto. На бочкахъ требуется ясное обозначеніе фирмы завода и вѣса бочки brutto и netto.

Убыль цемента отъ раструски или разницы въ насыпкѣ въ бочки допускается не свыше 2%.

Поступленіе цемента въ продажу не исключается и въ мѣшкахъ, на которыхъ также должны быть ясно обозначены firma завода и вѣсъ брутто, при чёмъ рекомендуется вѣсъ мѣшковъ въ 60 килл. или $3\frac{2}{3}$ пуд. (brutto), равный $\frac{1}{3}$ вѣса бочки съ цементомъ.

Постановление II.

Цементъ, изготавляемый для работъ, долженъ быть всегда *медленно твердѣющій*, въ виду болѣе легкаго и надежнаго употребленія его въ дѣло, а также вслѣдствіе того, что онъ обладаетъ большею силою схватыванія.

Цементъ считается *медленно твердѣющимъ* тотъ, который схватывается не раньше $\frac{3}{4}$ часа послѣ затворенія его.

Портландскій цементъ схватывается тѣмъ медленнѣе, чѣмъ ниже температура, а потому, во избѣженіе недоразумѣній, слѣдуетъ всѣ испытанія производить въ помѣщеніи съ однообразной температурой отъ 15° до 8° , П. (2—14 Р.), употребляя воду комнатной температуры.

Во время схватыванія *медленно твердѣющаго цемента* температура повышается несущественно, между тѣмъ какъ *быстро твердѣющій* цементъ можетъ дать значительное возвышеніе температуры.

Проба на схватываніе дѣлается надъ лепешкой изъ чистаго цемента, изготовленной на стеклянной плиткѣ; причемъ, спустя вышеуказанный срокъ, она должна настолько затвердѣвать, что не будетъ получаться впечатлѣнія при легкомъ нажатіи ногтемъ или не будетъ выступать вода, когда будемъ слегка тереть поверхность лепешки.

имѣющія 64,121 и 225 отвер. на квадр. сант. *), причемъ части, остающіяся на ситѣ въ 64 отв. и прошедшія чрезъ сито въ 225 отв., отбрасываются, а остатки на ситахъ въ 121 и 225 отв. смѣшиваются поровну и эта смѣсь образуетъ нормальный песокъ.

Воды для приготовленія цементнаго раствора берется 50% отъ вѣса цемента, или $12\frac{1}{2}\%$ отъ вѣса сухой смѣси изъ цемента и песку, если заводчикъ не заявить съ своей стороны о количествѣ воды, наиболѣе пригодномъ, по его мнѣнію, для его цемента.

7) Для контроля болѣе равномѣрнаго качества отдѣльныхъ поставокъ цемента одного и того же завода, дѣлается также испытаніе чистаго цемента.

При выборѣ цементовъ для работъ, той фирмѣ отдается предпочтеніе, которой цементъ, при всѣхъ другихъ одинаковыхъ условіяхъ, даетъ большее сопротивленіе разрыву черезъ 7 дней при испытаніи его въ чистомъ видѣ.

Сопротивленіе чистаго цемента черезъ 7 дней должно быть *отъ 21 до 25 килл. на кв. сант.* (8_{27} — 9_{85} пуд. на кв. дюм.). Для приготовленія образцовъ изъ чистаго цемента берется воды $\frac{1}{3}$ отъ вѣса цемента (при всасывающемъ способѣ изготавленія образцовъ).

8) Образцы для пробъ должны оставаться на воздухѣ въ теченіи первыхъ 24 часовъ послѣ приготовленія ихъ, а потомъ, до самаго момента испытанія ихъ, сохраняются въ водѣ.

При каждомъ срокѣ испытанія результаѣтъ берется для цемента фирмы, вновь испытываемой, изъ 10 разрывовъ, для известной же фирмы не менѣе, какъ изъ 5 разрывовъ.

9) При лабораторномъ опредѣленіи нормальности какого-либо цемента одновременно съ испытаніями, изложенными въ постановлѣніи VI, дѣлается еще испытаніе раствора черезъ 7 дней и выводится отношеніе сопротивленія раствора черезъ 7 дней къ сопротивленію раствора черезъ 28 дней, что слѣдуетъ знать при краткосрочныхъ контролльныхъ испытаніяхъ. Отъ раствора, дающаго черезъ 28 дней сопротивленіе 8 килл. на кв. сант. (3_{15} пуд. на кв. дм.), слѣдуетъ ожидать черезъ 7 дней никакъ не менѣе 5 килл. на кв. сант. (1_{97} пуд. на кв. дм.).

*) Т. е. 413,780 и 1452 отвер. на кв. дюйм.

Постановление VII.

10) Всѣ испытанія, поименованныя въ предыдущихъ параграфахъ, опредѣляютъ нормальность цемента той или другой фирмѣ.

Для цемента испытannой фирмѣ допускаются, въ виду ускоренія дѣла (особенно на мѣстѣ работъ), контрольныя испытанія, заключающіяся въ опредѣленіи:

а) срока схватыванія;

б) свойства плитокъ, залитыхъ изъ чистаго цемента, необнаруживать трещинокъ и искривленій въ теченіи 7 дней;

с) измola цемента;

д) сопротивленія разрыву черезъ 7 дней, причемъ цементъ испытывается, какъ въ смѣси съ пескомъ, такъ и въ чистомъ видѣ. Сопротивленіе раствора изъ 1 части цемента и 3 частей нормального песку черезъ 7 дней послѣ затворенія должно быть никакъ не менѣе 6 килл. на кв. сант. ($2,36$ пуд. на кв. дм.). Если цементъ изъ четырехъ пунктовъ контрольныхъ испытаній а — д не удовлетворяетъ только пункту д, то пробы могутъ быть оставлены до 28-дневнаго срока, подчиняясь тогда требованіямъ, изложеннымъ въ постановлениі VI.

Поясненія къ нормальнымъ условіямъ поставки и приемки
портландскихъ цементовъ.

Къ постановлению I.

11) Предлагаемое введеніе однообразнаго вѣса бочекъ основывается на возможно большемъ соблюденіи интересовъ потребителей, главнымъ образомъ, въ виду того, что цѣна цемента обыкновенно назначается съ бочки. Всѣ бочки въ 180 кил.=400 англійскимъ фунтамъ=11 пудамъ, предлагаемый въ настоящихъ нормальныхъ условіяхъ, наиболѣе соответствуетъ вѣсу, принятому въ международной торговлѣ.

Поставка цемента на работы въ мѣшкахъ, вообще, признается неудобною, за исключеніемъ потребленія цемента на мѣстѣ производства его, а также въ мѣстахъ, связанныхъ съ мѣстомъ производства удобнымъ способомъ доставки.

Къ постановленю II.

12) Придать цементу свойство схватываться не ранѣе извѣстнаго времени находится въ рукахъ завода, такъ какъ это условіе главнымъ образомъ зависитъ отъ выбора составныхъ частей для цемента и отъ хода обжига.

Для опредѣленія срока схватыванія, затворяется изъ чистаго цемента довольно густое тѣсто, которое наливается на стеклянную плитку въ видѣ лепешки, толщиною въ серединѣ до 1,5 сант. ($\frac{2}{3}$ дм.) и утоняющеяся къ краямъ на нѣтъ; воды берется $\frac{1}{3}$ отъ вѣса цемента.

При опредѣленіи срока схватыванія, желательно обозначать продолжительность пребыванія цемента въ складѣ.

Хотя цементъ, схватывающійся черезъ полчаса, можетъ уже обладать свойствами медленно твердѣющаго цемента, но въ виду нѣкотораго затрудненія точно замѣтить моментъ схватыванія и желаемаго перехода къ сроку схватыванія въ одинъ часъ, послѣ пробныхъ лѣтъ существованія нормальныхъ условій, наименьшій срокъ схватыванія назначается въ *три четверти часа*.

Примѣчаніе. Если при удовлетвореніи всѣмъ постановленіямъ настоящихъ условій, цементъ схватывается раньше $\frac{3}{4}$ часа, но никакъ не раньше 30 минутъ, то приемка такового цемента допускается, но предпочтеніе отдается цементу, позже схватывающемуся.

Къ постановленю III.

13) Появленіе трещинокъ въ ребрахъ лепешки, а также искривленій, указываетъ на разновременность процессовъ образованія силикатовъ въ цементномъ тѣстѣ, а также на присутствіе свободной извести, имѣющее послѣдствіемъ уменьшеніе сопротивленія уже затвердѣвшаго цемента.

Для испытанія по постановленію III лепешка погружается въ воду *черезъ часъ* послѣ настѣпленія схватыванія.

Недостатокъ въ цементѣ, изложенный въ постановленіи III, можетъ обнаружиться уже черезъ 7 дней послѣ затворенія и даже ранье.

Портландскій цементъ, выдержаный въ складѣ отъ 1,5 до 2 мѣсяцевъ (безъ доступа сырости), предпочтительнѣе употреблять, чѣмъ свѣжій, только что изготовленный.

14) Приводимъ еще одну пробу по настоящему постановленію:

густое тѣсто изъ чистаго цемента наливается въ видѣ лепешки, утоняющейся къ краямъ, на черепицу или кирпичъ, пропитанную водою и высушеннюю затѣмъ съ наружной стороны. Лепешка, опущенная въ воду, по предыдущему, послѣ схватыванія не должна отдѣляться отъ черепицы и не показывать никакихъ искривленій или трещинокъ въ ребрахъ.

По постановлению IV.

15) Такъ какъ цементъ употребляется почти исключительно въ смѣси съ пескомъ, даже часто съ значительнымъ содержаніемъ послѣдняго, и какъ, съ другой стороны, чѣмъ мельче измолотъ цементъ, тѣмъ сопротивление раствора выше (ибо тѣмъ больше частицъ цемента вступаетъ во взаимодѣйствіе съ пескомъ), то возможно мелкій измоль цемента имѣть серьезное значеніе для силы сѣщенія цемента съ пескомъ.

Просѣвка цементовъ русскихъ и иностранныхъ, произведенная въ лабораторіи института инженеровъ путей сообщенія, показала, что, при настоящемъ состояніи цементного производства, можно рѣшительно требовать, чтобы остатокъ на ситѣ въ 900 отвер. получался никакъ не болѣе 20%, такъ какъ большинство хорошихъ цементовъ даетъ остатокъ не свыше 15%.

Къ постановлению V*).

16) Лучшею пробою для портландского цемента служить испытаніе его на дѣйствіе механическихъ усилий съ опредѣленіемъ сопротивленія его раздробленію или разрыву. Хотя въ практикѣ цементъ почти исключительно подвергается сжатию, но въ виду дороговизны приборовъ, необходимыхъ для производства опытовъ этого рода, и большой затруднительности послѣднихъ, предпочтается довольствоваться опытами на разрывъ, тѣмъ болѣе, что опыты указываютъ на существование почти постояннаго отношенія между сопротивленіемъ разрыву и раздробленію (около $\frac{1}{7}$ — $\frac{1}{8}$).

*.) Для опытовъ на разрывъ предлагается пользоваться приборомъ В. Михаэлиса (Berlin, Friedenstrasse 15), имѣющимъ при себѣ и всѣ приспособленія для приготовленія образцовъ.

Къ постановленю VI.

17) Хотя качество цементнаго раствора находится въ зависимости оть свойствъ самого цемента и его измола, но рѣшающимъ въ настоящемъ случаѣ должно быть сопротивлѣніе раствора или смѣси изъ цемента и песка, такъ какъ по сопротивлѣнію чистаго цемента нельзѧ дѣлать вѣрныхъ заключеній о силѣ сцѣпленія цемента съ пескомъ. Въ виду возможно большей правильности заключеній берется смѣсь съ большимъ содержаніемъ песка, а именно изъ 1-й части цемента и 3-хъ частей (нормального) песка по вѣсу.

Семидневное испытаніе цементнаго раствора не даетъ еще опредѣленнаго заключенія о силѣ сцѣпленія цемента той или другой фирмы съ пескомъ, такъ какъ можетъ случиться, что цементы, имѣющіе меныше сопротивлѣніе, черезъ 7 дней превзойдутъ другіе цементы сопротивлѣніемъ черезъ 28 дней.

Наконецъ, указаніе на полезность производить испытаніе и чистаго цемента основывается на томъ, чтобы побудить заводчиковъ къ производству самого цемента возможно лучшаго достоинства, такъ какъ замѣчено, что можно до нѣкоторой степени увеличивать силу сцѣпленія цементовъ относительно худшихъ большею мелкостью измола.

Въ случаѣ заготовки нормального песка для цѣлаго ряда затвореній, слѣдуетъ по временамъ пропускать его вновь сквозь сито.

Воду, въ которой лежать образцы, необходимо чаше мѣнять.

Къ постановленю VII.

18) Результаты опытовъ показали, что при контрольныхъ испытанияхъ нельзѧ довольствоваться опредѣленіемъ только измола и сопротивлѣнія чистаго цемента черезъ 7 дней, а потому предписывается и испытаніе смѣси изъ цемента и песку, въ пропорціи 3 части нормального песка на 1 часть цемента.

Сопротивлѣніе смѣси черезъ 7 дней при контрольномъ испытаніи назначается въ $\frac{3}{4}$ оть сопротивлѣнія ея же черезъ 28 дней, ибо выяснилось, что нельзѧ ожидать нормального сопротивлѣнія смѣси послѣ 28 дней, если не получимъ сопротивлѣнія ея черезъ 7 дней оть $\frac{2}{3}$ до $\frac{3}{4}$ перваго.

Примѣчаніе. Настоящія нормальныя условія, а также способы изготавленія образцовъ, изложенные въ § 19, состав-

лены цементною комиссиєю *), образованною при министерствѣ путей сообщенія, причемъ приняты были во вниманіе, какъ нормы, выработанныя въ Германіи, Австріи и Швеціи, такъ и результаты опытовъ, произведенныхъ надъ цементами въ механической лабораторіи института инженеровъ путей сообщенія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

Наставленіе для приготовленія образцовъ для испытанія.

19) Образцы для испытанія цементовъ должны приготавляться, по возможности, однообразнымъ способомъ, на основаніи извѣстныхъ установленныхъ правилъ, соотвѣтствующихъ принятымъ въ нормальныхъ условіяхъ численнымъ величинамъ сопротивленія разрыву.

a) *Приготовление образцовъ изъ раствора въ смѣси 1 части цемента и 3-хъ частей (по вѣсу) песку.*

Отвѣшанные цементъ и песокъ, въ отношеніи 1 части къ 3-мъ частямъ, перемѣшиваются тщательно въ чашкѣ; затѣмъ прибавляютъ воды $12\frac{1}{2}\%$ по вѣсу отъ сухой смѣси и перерабатываютъ массу до тѣхъ поръ, пока она не получится совершенно однородною. Въ такомъ состояніи масса представляетъ очень густой растворъ, похожій съ виду на свѣже вырытую землю и позволяющій дѣлать комки руками. Въ формы (хорошо вычищенныя и слегка смоченные водою), расположенные на металлической или мраморной доскѣ, накладываютъ растворъ сразу съ излишкомъ такъ, чтобы онъ значитель но возвышался надъ формами. Затѣмъ желѣзною лопаткою вѣсомъ 4—5 фунт. (150—200 грамм.) сначала слабо, потомъ сильнѣе вколачиваютъ растворы въ формы обязательно до тѣхъ поръ, пока растворъ не получить эластичности, и на поверхности его не покажется вода. Тогда срѣзаютъ излишекъ и выглаживаютъ формы ножемъ, а когда образцы достаточно затвердѣютъ, освобождаютъ ихъ изъ формъ, выпуская на гипсовую дочку съ прокладкой сырватой пропускной бумаги.

Добавленіе въ формы и вторичное вколачивание не допускается во избѣжаніе неодинаковой плотности образцовъ.

*) Изъ инженеровъ: А. В. Барминскаго, Н. А. Бѣлелюбскаго, А. В. Бѣлинскаго, Ф. Г. Зброжека, А. Р. Шуляченко и М. И. Ісюковича.

б) Приготовление образцов из чистого цемента по водопоглащающему способу.

Массою, приготовленною из чистаго цемента и $\frac{1}{3}$ воды (по вѣсу), наполняютъ формы, расположенные на пористой, хорошо всасывающей подкладкѣ—лучше всего на гипсовой доскѣ—подложивъ подъ формы сырватую пропускную бумагу, и затѣмъ, поколачивая слегка деревяннымъ молоточкомъ или двигая доску взадъ и впередъ, приводимъ массу въ движение, заставляя ее черезъ то совершиеніе заполнить формы. Съ этою же цѣлью, раньше чѣмъ масса, наполняющая формы, затвердѣеть, формы переворачиваются такъ, чтобы растворъ, расположившійся внизу, находился наверху, затѣмъ встряхнувъ слегка формы и чрезъ то возстановивъ влажность на поверхности налитой массы, добавляютъ, немного раствора и затѣмъ опять слегка ударяютъ форму.

Какъ только свѣтлая вода съ поверхности исчезнетъ, снимаютъ излишекъ прямымъ гибкимъ ножемъ, поколачиваютъ форму со всѣхъ сторонъ, поднимаютъ ее вертикально и освобождаютъ отъ цементнаго образца. Спустя немного времени, можно, освободивъ образцы отъ пропускной бумаги, переложить ихъ на стеклянную или мраморную доску.

Особенно важно, при изготовлении образцовъ изъ чистаго цемента, наблюдать, чтобы гипсовые доски вполнѣ хорошо поглощали воду, тщательно ихъ вычищать, высушивать и замѣнять своевременно новыми, чѣмъ предупреждается возможность осѣданія образцовъ.

Примѣчаніе. Если пожелають приготавлять образцы изъ чистаго цемента на непоглащающей подкладкѣ, то берутъ воды отъ 25 до 30%, и приготовленнымъ растворомъ наполняютъ формы, расположенные на мраморной доскѣ съ прокладкою пропускной бумаги; послѣ поколачиванья формъ, для удаленія пузырьковъ воздуха и предупрежденія пустотъ въ массѣ, срѣзаютъ излишекъ раствора и осторожно освобождаютъ образцы изъ формъ.

Замѣтимъ при этомъ, что въ нормальныхъ условіяхъ предполагается приготовление образцовъ изъ чистаго цемента по водопоглащающему способу.



№ 2.

О ЗАГОТОВЛЕНИИ И ИСПЫТАНИЯХЪ портландскихъ цементовъ для портовыхъ работъ во Франціи.

СОДЕРЖАНИЕ:

-
- § 1. Общія указанія. — § 2. Контроль надъ производствомъ на заводѣ и пр. —
 - § 2. Доставка цемента къ мѣсту работъ и поступленіе въ склады управліенія. —
 - § 4. Испытаніе. — § 5. Временная и окончательная приемка цемента. Выдача его изъ складовъ для работъ. — § 6. Удаленіе забракованного цемента изъ рабочаго склада. Возвратъ мешковъ. — § 7. Заключенія.
-

§ 1. Общія указанія.

Какъ известно, портландскій цементъ находитъ себѣ все большее и большее примѣненіе въ нашихъ портовыхъ работахъ и становится постепенно материаломъ, безъ котораго вскорѣ совершенно нельзя будетъ обойтись. Хотя у насъ и рѣдки еще постройки сплошныхъ сооруженій изъ литаго бетона и мы до сихъ поръ не имѣемъ пріимѣровъ устройства подобныхъ моловъ, тѣмъ не менѣе употребленіе цементныхъ массивовъ стало въ нашихъ южныхъ портахъ дѣломъ обыкновеннымъ и въ послѣднее время уже нашло себѣ примѣненіе и въ Балтійскомъ (Либавскій портъ). При такихъ условіяхъ возбужденный нынѣ г. Вице-предсѣдателемъ Коммиссіи по устройству коммерческихъ портовъ, тайн. сов. М. Н. Герсевановымъ, вопросъ объ урегулированіи поставокъ и приемокъ цементовъ для портовымъ ра-

боть представляетъ весьма большую важность. Тѣ или другія качества и особенности цемента имѣютъ огромное вліяніе на прочность и долговѣчность морскихъ сооруженій, въ которыхъ онъ входитъ какъ существенный элементъ. Задача, весьма и весьма трудная, опредѣленія пригодности цемента для портовыхъ цѣлей разрѣшалась до сихъ поръ обыкновенно путемъ испытаній цемента, въ которыхъ преимущественное значеніе имѣютъ опредѣленіе сопротивленія разрыву об разцовъ цемента и смѣси его съ пескомъ и изслѣдованіе цементной плоской лепешки, погруженной въ воду (дастъ-ли она при твердѣніи трещины и искривленія или нѣтъ). Цѣлый рядъ болѣе или менѣе значительныхъ несчастій, случившихся съ портовыми сооруженіями въ западной Европѣ и имѣвшихъ своей причиной разложеніе и разрушеніе въ нихъ цементнаго раствора, привель однако къ убѣжденію, что на приведенные выше испытанія цемента полагаться нельзя, и французскіе правительственные инженеры, по всестороннемъ обсужденію вопроса, пришли къ заключенію, что средства обеспеченія надлежащихъ качествъ цементу нужно искать не только въ контрольныхъ испытаніяхъ, но въ значительной степени въ надлежащемъ надзорѣ за всѣми операциами производства и поставки его. Этотъ взглядъ былъ проведенъ ими въ жизнь и получилъ уже силу закона.

По установленнымъ для новѣйшихъ портовыхъ работъ правиламъ цементъ поставляется не подрядчикомъ-строителемъ, а заводомъ, по непосредственно заключенному имъ, на основаніи торговъ, съ правительствомъ контракту, причемъ правительство въ лицѣ своихъ агентовъ слѣдить за всѣми операциами производства и пр. Этотъ надзоръ нисколько не исключаетъ однако тщательныхъ изслѣдованій поставляемаго цемента предъ его употребленіемъ въ дѣло.

Изложеніе основаній этихъ новѣйшихъ французскихъ постановленій по вопросу о заготовкѣ и испытаніяхъ цементовъ для портовыхъ работъ съ соответствующими выводами и заключеніями и составляетъ предметъ настоящей замѣтки *).

*) Настоящая замѣтка составлена мной на основаніи документальныхъ свѣдѣній, полученныхъ отъ французскихъ портовыхъ инженеровъ при посѣщеніи портовъ Ламанша.

Краткое изложеніе описываемыхъ условій см. въ сочиненіи профессора Бѣллюбского „Лабораторія Института инженеровъ путей сообщенія“, приложение къ Журналу Министерства путей сообщенія 1886 г.

§ 2. Контроль надъ производствомъ на заводѣ и пр.

Управлению работъ предоставляется право контролировать по своему усмотрѣнію правильность производства пред назначенаго для него цемента на заводѣ, храненія его въ заводскихъ складахъ, упаковки и доставки къ мѣсту работъ.

Для осуществленія этой цѣли инженеръ управлениа работъ или его уполномоченный имѣть право посѣщать во всякое время части завода, пред назначенныя для поставляемаго цемента и можетъ далѣе:

- 1) принимать всѣ мѣры, какія найдеть необходимыми для изслѣдованія состава сырого тѣста, предназначенаго для цемента,
- 2) провѣрять сортировку материала по обжиганіи,
- 3) слѣдить за всѣми операциами отъ сортировки продуктовъ обжига до укладки готоваго цемента въ склады,
- 4) провѣрять укупорку цемента при выпускѣ изъ склада и отправку его,
- 5) назначить на заводѣ постоянныхъ агентовъ для цѣлей надзора.

Если заводской надзоръ обнаруживаетъ въ фабрикаціи цемента неправильности или несовершенства, внушающія опасенія относительно достоинствъ продукта, то вся соотвѣтствующая партія объявляется подозрительной и должна быть подвергнута въ лабораторіи управлениа трехмѣсячнымъ испытаніемъ, до окончанія коихъ она хранится въ складахъ завода, но подъ замкомъ управлениа работъ. Заводу предоставляется отказаться отъ поставки партій, объявленной подозрительной, и тѣмъ освободить себя отъ необходимости продолжительного храненія.

§ 3. Доставка цемента къ мѣсту работъ и поступленіе въ склады управления.

Въ зависимости отъ дѣйствительной потребности въ цементѣ на работахъ, заводъ по ордерамъ инженера управлениа обязанъ доставлять цементъ изъ своихъ складовъ въ склады управлениа, находящіеся на мѣстѣ работъ. Склады эти, устроенные управлениемъ работъ, передаются имъ безвозмездно въ распоряженіе завода, и храненіе цемента совершаются въ нихъ подъ отвѣтственностью сего послѣдняго, какъ по отношенію къ количеству, такъ и къ качеству продукта.

Въ случаѣ, если бы подрядчикомъ, т. е. заводомъ, не были приняты своевременно всѣ надлежащія мѣры, то инженеръ управлѣнія послѣ понудительного, срочнаго въ 24 часа наряда принимаетъ эти мѣры лично и производить нужныя работы, все за счетъ подрядчика. Управлѣніе работъ ни въ какомъ случаѣ не отвѣчаетъ за хранящійся въ складѣ цементъ. Цементъ доставляется въ рабочіе склады въ мѣшкахъ, вмѣщающихъ ровно 50 килограммовъ цемента. Мѣшки должны быть сшиты внутреннимъ швомъ и запломбированы пломбой управлѣнія работъ. Въ моментъ доставки они не должны имѣть поврежденій. Цементъ, доставленный въ поврежденныхъ или недостаточно прочныхъ мѣшкахъ, не принимается. Немедленно по прибытіи каждой партии накладныя, до разгрузки, сообщаются инженеру управлѣнія, который дѣлаетъ распоряженіе о досмотрѣ и помѣщеніи цемента въ складъ. При досмотрѣ обращается особенное вниманіе на то, чтобы цементъ былъ вполнѣ сухъ. Каждый мѣшокъ, подвергшійся дѣйствію сырости и содержащій не безукоризненный порошкообразный цементъ, безусловно бракуется и не допускается въ складъ. Такимъ образомъ въ рабочій складъ можетъ поступить только цементъ вполнѣ сухой и доставленный въ прочныхъ и цѣлыхъ оболочкахъ. Этотъ цементъ взвѣшивается вмѣстѣ съ мѣшками въ моментъ поступленія въ складъ. Затѣмъ впослѣдствіи, по мѣрѣ возвращенія съ работъ пустыхъ мѣшковъ, они тоже взвѣшиваются для опредѣленія тары. На основаніи этихъ взвѣшиваній, которыя дѣлаются въ присутствіи агентовъ управлѣнія и завода и заносятся въ-кѣтченыя книжки первыхъ (*carnets d'attachements*), и актовъ приемки или браковки, опредѣляется впослѣдствіи точный чистый вѣсъ принятаго окончательно отъ завода цемента и составляется разсчетъ.

Принятые въ склады мѣшки съ цементомъ укладываются въ штабеля, причемъ въ каждомъ долженъ быть цементъ только одной партии. Штабеля должны быть легко доступны со всѣхъ сторонъ и снабжены ярлыками съ указаніемъ ихъ содержанія, удостовѣренными инженеромъ управлѣнія. Размѣры и распределеніе штабелей опредѣляются инженеромъ управлѣнія.

Всѣ расходы по укладкѣ, передвиженію, взвѣшиванію и пр. мѣшковъ, какъ полныхъ, такъ и пустыхъ, производятся подрядчиками на свой счетъ.

Храненіе цемента въ рабочемъ складѣ производится, какъ сказано, подъ исключительной отвѣтственностью поставляющаго завода, но агенты управлениія работъ имѣютъ право постояннаго посѣщенія склада во всякое время. Заводу предоставляется право имѣть въ складѣ аккредитованного письменной довѣренностью агента для присутствія при приемкѣ и испытаніяхъ, производимыхъ агентами управлениія. Время, когда имѣютъ быть произведены операциіи для каждой партіи, сообщается заводу по крайней мѣрѣ за часъ впередъ.

Отсутствіе агента завода, увѣдомленного своевременно, не можетъ, однако, быть причиной непроизводства или замедленія въ производствѣ приемочныхъ и испытательныхъ операций. Агенты управлениія производятъ таковыя и въ отсутствіи агента завода, причемъ оказавшіеся результаты считаются равносильными тѣмъ, кои были бы получены при совмѣстныхъ дѣйствіяхъ.

§ 4. Испытанія.

Часть партіи цемента, удовлетворяющая условію сухости и принятая въ рабочій складъ, подвергается ряду испытаній, имѣющихъ цѣлью опредѣлить:

- а) плотность цемента,
- б) химическій составъ его,
- в) время схватыванія,
- г) отсутствіе или присутствіе трещинъ и искривленій послѣ схватыванія,
- д) сопротивленіе чистаго цемента и
- е) сопротивленіе образцовъ изъ смѣси цемента съ нормальнымъ пескомъ.

Продолжительность этихъ испытаній опредѣляется въ 28 дней для партіи цемента, которая ни при производствѣ на заводѣ, ни при испытаніяхъ не будетъ объявлена подозрительной. Для подозрительныхъ партій она опредѣляется въ 84 дня. Причины объявленія партіи подозрительной, кромѣ приведенной выше — несовершенства фабрикаціи, будуть указаны ниже.

Для производства испытаній, въ присутствіи и по указанію инженера управлениія работъ или его уполномоченнаго, вынимается изъ нѣсколькихъ мѣшковъ съ разной глубины цементъ, причемъ пробы изъ отдѣльныхъ мѣшковъ не смѣшиваются между собой. Каждая изъ

такихъ пробъ отдельно должна удовлетворять всѣмъ нижеприведеннымъ условіямъ, но для характеристики всей партіи и опредѣленія дальнѣйшихъ мѣръ по отношенію къ ней принимаются въ разсчетъ результаты, данные наименѣе удовлетворительной пробой.

Подрядчикъ или его представитель, присутствуя при опытахъ, имѣютъ право, въ случаѣ, если какая либо изъ операций покажется имъ исполненной неудовлетворительно, удостовѣрить это совмѣстнымъ съ агентомъ управлѣнія засвидѣтельствованіемъ и немедленно донести о такомъ упущеніи инженеру управлѣнія; если же заводъ не воспользуется этимъ правомъ, то никакія позднѣйшія заявленія не принимаются, и операция принимается въ разсчетъ, хотя бы она и дала наиболѣе плохіе результаты.

a) *Плотность цемента.*

Для опредѣленія плотности цемента находятъ въсъ одного литра мелкой пыли, проходящей сквозь сито съ 5000 отверстіями на квадратномъ сантиметрѣ и не сжатой. Этотъ въсъ долженъ быть по крайней мѣрѣ равенъ нѣкоторому минимуму, опредѣляемому для каждого завода по нижеуказанному правилу, въ противномъ случаѣ партія объявляется подозрительной. Обязательный минимумъ въса опредѣляется путемъ взвѣшиванія цемента, изготовленного изъ тѣста нормального (по заявленію завода) состава, при условіи отсортировки продуктовъ обжига подъ непосредственнымъ надзоромъ инженера управлѣнія. По его указанію при разсортировкѣ готовой печи отбираются куски обожженного тѣста, имѣющіе цвѣтъ черный, черносиневатый или черно-зеленоватый. Эти куски измельчиваются такъ, чтобы оставлять на ситѣ въ 5000 отверстій на квадратномъ сантиметрѣ 20—25% остатка. Въсъ литра пыли, проходящей сквозь это сито и несжатой, уменьшенный на 100 граммовъ, и принимается за обязательный минимумъ для всѣхъ поставокъ завода.

Чтобы достигнуть возможнаго однообразія въ характерѣ получаемыхъ результатовъ и сдѣлать ихъ удобосравнимыми, самое наполненіе сосуда объемомъ въ одинъ литръ цементной пылью производится слѣдующимъ образомъ. Мѣра въ одинъ литръ, въ формѣ кубического ящика, устанавливается на прочной поставкѣ; за нимъ устанавливается цинковый листъ, имѣющій 50 сантиметровъ въ длину и наклоненный подъ угломъ въ 45° , причемъ нижній край листа возвы-

пается на одинъ сантиметръ надъ мѣрой; далѣе ложкой осторожно насыпаютъ цементъ на верхній край наклонной плоскости до наполненія мѣры и снимаютъ пизлишечъ прямой линейкой, строго наблюдая, чтобы не было никакихъ сотрясеній и ударовъ. Всѣ одного литра опредѣляется общимъ взвѣшиваніемъ 5 такихъ мѣръ, наполненныхъ съ указанными предосторожностями.

б) Химический состав.

При изслѣдованіи химического состава обращается прежде всего вниманіе на присутствіе сѣрной кислоты и сѣрнистыхъ соединеній. Если оказывается сѣрной кислоты болѣе 1% или сѣрнистая соединенія въ пизмѣримыхъ пропорціяхъ, то партія цемента бракуется.

Партія объявляется подозрительной, если въ цементѣ окажется болѣе 4% окиси желѣза или отношеніе между общимъ вѣсомъ кремнезема и глинозема и вѣсомъ извести менѣе $\frac{44}{100}$.

в) и г) Испытанія чистаго цемента.

При испытаніяхъ чистаго цемента употребляется исключительно морская вода. Нормальная пропорція воды опредѣляется для каждой пробы отдельно и остается для всѣхъ испытаній, производимыхъ съ этой пробой, если они заканчиваются въ день опредѣленія пропорціи. Въ противномъ случаѣ пропорція опредѣлляется заново.

Температура воды и воздуха поддерживаются во время испытаний, по возможности, въ предѣлахъ 15 и 18 градусовъ Цельсія. Нормальной пропорціей воды признается такая, которая даетъ растворъ въ видѣ плотнаго, вязкаго, блестящаго и пластичнаго тѣста, удовлетворяющаго слѣдующимъ условіямъ:

- 1) Консистенція тѣста не измѣняется, если перемѣшваніе будетъ продолжено, сверхъ первоначальныхъ 5 минутъ, еще на 3;
- 2) Маленькое количество тѣста, взятое лопаточкой, должно легко отдѣляться отъ нея, не оставляя никакихъ частицъ на металлѣ, и, падая съ высоты около 50 сантиметровъ на мраморную доску, приблизительно сохранять свою форму и не давать трещинъ;
- 3) Маленькое количество тѣста, взятое въ руку, должно нѣсколько легкими сотрясеніями приводиться въ окруженной формѣ, причемъ на его поверхности должна выступать вода; тѣсто во время

этой операциі не должно расплываться или приставать къ кожѣ и, брошенное съ высоты около 50 сантиметровъ, должно сохранять, слегка сплющившись, свою округленную форму и не давать трещинъ;

4) Наконецъ, нормальная пропорція воды должна быть такова, чтобы съ одной стороны при меньшей пропорції тѣсто было сухимъ, невязкимъ и давало при паденіи трещины, съ другой — при пропорціи, большей на 1 — 2% отъ вѣса цемента, тѣсто становилось полужидкимъ, пристающимъ къ лопаткѣ, расплывающимся, пристающимъ къ рукѣ и неспособнымъ скатываться въ шарики. Определеніе нормальной пропорціи дѣлается путемъ ряда опытовъ съ отдѣльными количествами цемента въ 900 граммовъ каждое. Взявъ первую дозу воды по соображенію, ее вливаютъ сразу въ цементъ и перерабатываютъ смѣсь на мраморной доскѣ лопаточкой въ теченіи пяти минутъ, считая отъ момента влитія воды. Изготовленное такимъ образомъ тѣсто изслѣдываются, какъ указано. Если оно не нормальной консистенціи, то дѣлаютъ новый опытъ, беря воды на 20 граммовъ болѣе или менѣе, смотря по надобности и т. д., до тѣхъ поръ, пока опредѣляются предѣлы, между коими лежитъ нормальная пропорція.

Тогда дѣлаютъ послѣдній опытъ съ количествомъ воды, отличающимся на 10 граммовъ отъ предѣльныхъ и, наконецъ, принимаютъ за нормальную наибольшую изъ испробованныхъ пропорцій воды, дающихъ тѣсто, которое удовлетворяетъ вышеприведеннымъ условіямъ 1 — 4.

Продолжительность схватыванія.

Для определенія продолжительности схватыванія затворяютъ 900 граммовъ цемента съ нормальнымъ количествомъ воды, найденнымъ, какъ указано выше, вливая всю воду сразу и перемѣшивая растворъ лопаточкой на мраморной доскѣ въ теченіи 5 минутъ съ момента прибавленія воды. Приготовленнымъ такимъ образомъ растворомъ наполняютъ цилиндрическую металлическую коробку вышиной 0,04 метра и диаметромъ 0,08 метра, затѣмъ встряхиваютъ коробку нѣсколько разъ до появленія воды на поверхности цемента. Надъ коробкой подвѣшиваютъ на блокѣ призматическую иглу вѣскомъ 300 граммъ и сѣченіемъ 1 кв. миллиметръ.

Началомъ схватыванія считаются моментъ, когда игла, опускаемая осторожно и постепенно, болѣе не проходитъ сквозь растворъ въ коробкѣ. Концомъ схватыванія считаются моментъ, когда игла останавливается на поверхности раствора, не проникая внутрь замѣтнымъ образомъ.

Если цементъ начинаетъ схватываться ранѣе, чѣмъ черезъ $\frac{1}{2}$ часа по затвореніи, или схватываніе оканчивается ранѣе, чѣмъ черезъ 3 часа, то партія бракуется.

Партія бракуется также, если схватываніе не оканчивается черезъ 12 часовъ *).

Всѣ эти сроки считаются съ момента, когда вода вливается въ цементъ для изготошенія раствора.

Температура во время этихъ опытовъ также поддерживается между 15° и 18° Цельсія.

Отсутствіе трещинъ по схватываніи.

Непосредственно вслѣдъ за наполненіемъ коробки, въ которой изслѣдуется скорость схватыванія, остатокъ заготовленного раствора употребляется для изготошенія на стеклянныхъ пластинкахъ круглыхъ лепешекъ отъ 0,08 метра до 0,10 метра въ діаметрѣ и толщиної, уменьшающейся отъ центра (0,02 м.) къ краямъ почти до нуля.

Эти лепешки погружаются немедленно въ чанъ съ морской водой, температура которой поддерживается въ предѣлахъ 15° и 18° Ц.

Если при окончательной пріемкѣ партіи, т. е. во время выпуска ея изъ склада на работы, хотя на одной изъ лепешекъ окажутся трещины или искривленія, то вся партія бракуется.

Сопротивленіе образцовъ изъ чистаго цемента.

Растворъ для образцовъ изъ чистаго цемента приготавляется всегда на мраморной доскѣ путемъ перемѣшівания лопаткой 900 граммовъ цемента съ нормальною пропорціей морской воды. Изъ этого количества изготавливается 6 образцовъ обыкновенного вида (для

*) Это условіе встрѣчается не вездѣ: его нѣть, напримѣръ, въ контрактѣ на работы въ Кале.

прибора Михаэлиса съ узкимъ съченiemъ въ 5 кв. сантиметровъ (0,0225 м. ширины и 0,0222 толщины). Всѣхъ образцовъ для испытания извѣстной пробы требуется 18, вслѣдствіе чего изготовление раствора должно быть сдѣлано каждый разъ трижды.

Отчищенные и смоченные формы располагаются на мраморной или полированной металлической доскѣ, уложенной горизонтально на неподвижной подставкѣ. Всѣ формы наполняются растворомъ сразу, причемъ въ каждую растворъ накладывается такъ, чтобы онъ выступалъ изъ нея. Затѣмъ плоской стороной лопатки растворъ вдавливается въ формы до совершенного ихъ заполненія и нѣсколькими легкими ударами по формѣ приводится въ сотрясеніе для того, чтобы его нѣсколько размягчить и изгнать пузырьки воздуха. Сотрясенія прекращаются чрезъ нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ цементъ покроется тонкимъ слоемъ воды. Далѣе, какъ только плотность тѣста позволить, острымъ ребромъ вполнѣ прямаго ножа, положеннаго на форму почти горизонтально, снимаютъ избытокъ тѣста, избѣгал при этомъ всякаго нажиманія на растворъ въ формѣ.

Спустя нѣкоторое время, по крайней мѣрѣ равное продолжительности схватыванія, опредѣленной, какъ указано, формы разнимаютъ и удаляютъ, не поднимая образцовъ и не снимая ихъ съ доски.

Въ теченіи первыхъ 24 часовъ со времени изготовления тѣста, образцы сохраняются на доскѣ во влажномъ воздухѣ, въ дѣйствія сквознаго вѣтра и прямыхъ лучей солнца, при температурѣ отъ 15° до 18° Цельсія. Чрезъ 24 часа ихъ погружаютъ въ резервуаръ съ морской водой, возобновляемой каждую недѣлю и также имѣющей температуру отъ 15° до 18°.

Изъ изготовленныхъ такимъ образомъ для каждой пробы цемента 18 образцовъ, 6 разрываются чрезъ 7, 6 — чрезъ 28 и 6 — чрезъ 84 дня, считая съ момента затворенія тѣста.

Для каждого испытанія берется по 2 образца каждого отдѣльного затворенія.

Образцы разрываются обыкновеннымъ приборомъ съ двойнымъ рычагомъ (называемымъ Михаэлиса). Изъ 6 результатовъ каждого испытанія берутъ въ разсчетъ только 3 высшіе; среднее изъ нихъ и принимается за соответствующее сопротивленіе чистаго цемента чрезъ 7, 28 и 84 дня.

Сопротивлениe это должно быть чрезъ сеmь днeй по меньшей мeрe 20 килограммовъ на кв. сантиметръ наименьшаго поперечнаго съченiя образца, а чрезъ 28 днeй—35 килограммовъ. Всякая партiя, одна изъ пробъ которой не удовлетворяетъ этому условiю, бракуется.

Сверхъ того требуется, чтобы сопротивлениe чрезъ 28 днeй было по крайней мeрe больше на 5 килограммовъ сопротивления чрезъ 7 днeй; въ противномъ случаѣ партiя объявляется подозрительной, если только сопротивлениe чрезъ 28 днeй не будетъ не мене 55 килограммовъ.

Сопротивлениe разрыву на квадратный сантиметръ образцовъ чистаго цемента чрезъ 84 днeя должно быть по крайней мeрe равно 45 килограммамъ и, сверхъ того, быть больше сопротивления чрезъ 28 днeй, если оно было мене 56 килограммовъ.

Всякая партiя, неудовлетворяющая въ одной изъ пробъ этимъ условiямъ, бракуется.

Сопротивлениe образцовъ изъ смѣси цемента съ пескомъ (1:3 по вѣсу).

Для изслѣдованiя сопротивления смѣси цемента съ пескомъ употребляется особый *нормальный* песокъ.

Песокъ этотъ заготовляется управлениемъ работъ и получается искусственно измельченiемъ кварцитовъ, выламываемыхъ изъ горы Roule въ Шербургѣ. Продукты измельчанiя просыпаются сквозь сито съ 64 отверстиями на квадратномъ сантиметрѣ, для удаленiя слишкомъ крупныхъ зеренъ, и затѣмъ чрезъ сито съ 144 отверстиями на квадратномъ сантиметрѣ, для удаленiя слишкомъ мелкихъ. Остатокъ отъ этого 2 просыпанiя, тщательно промытый водой и высушенный, и составляетъ нормальный песокъ.

Пропорцiя (воды морской) для изготовления раствора изъ смѣси цемента съ пескомъ принимается въ 12% отъ вѣса смѣси. Каждое затворенiе дѣлается съ количествомъ цемента, нѣсколько большимъ, чѣмъ нужно для изготовления 3 образцовъ, а именно берутъ 125 граммовъ цемента, 375 граммовъ песку и 60 граммовъ воды. Операциi повторяютъ 6 разъ, чтобы заготовить для каждой пробы 18 образцовъ.

Образцы приготавляются въ тѣхъ же формахъ, какъ и образцы чистаго цемента, съ соблюдениемъ слѣдующихъ правилъ:

- a) песокъ предварительно смѣшивается съ цементомъ на сухо въ чашкѣ;
- б) вода влиивается сразу и перемѣшиваніе производится въ чашкѣ же въ теченіи пяти минутъ съ момента влитія;
- в) полученный такимъ путемъ растворъ, видъ коего долженъ быть схожъ съ видомъ свѣже-взрытой земли, накладывается въ чистыя и смоченные водой формы съ значительнымъ избыткомъ такъ, чтобы онъ выступалъ изъ формы по утрамбовкѣ;
- г) трамбованіе производится колотушкой вѣсомъ около 200 граммовъ по направленію отъ краевъ образца къ срединѣ до появленія воды, послѣ чего избытокъ снимается прямымъ ножемъ и образецъ выглаживается.

Когда образцы достаточно отвердѣютъ, формы осторожно разнимаютъ, не поднимая образцовъ и не сдвигая ихъ съ мѣста.

Чрезъ 24 часа по затвореніи образцы погружаются въ резервуаръ съ морской водой, которая мѣняется разъ въ недѣлю. Температуру воздуха и воды при изготавленіи и твердѣніи образца, а равно температуру воды въ резервуарѣ постоянно поддерживаются въ предѣлахъ 15° и 18° Цельсія. Воздухъ въ помѣщеніи, где происходитъ твердѣніе, всегда поддерживается влажнымъ.

Испытаніе образцовъ разрывомъ дѣлается при посредствѣ обыкновенного прибора чрезъ 7, 28 и 84 дня по затвореніи, причемъ каждый разъ разрывается 6 штукъ, по одной каждого отдельнаго затворенія.

Изъ 6 результатовъ среднее изъ 3 высшихъ принимается за сопротивленіе образцовъ въ моментъ испытанія.

Это сопротивленіе для образцовъ должно быть по меньшей мѣрѣ въ 8 килограммовъ на кв. сантиметръ наименьшаго сѣченія образцовъ изъ смѣси 1 части цемента и 3 частей по вѣсу нормального песка послѣ 7 дней, и въ 15 килограммовъ послѣ 28 дней.

Партія, одна изъ пробъ которой не удовлетворяетъ этимъ условіямъ, бракуется.

Если притомъ сопротивленіе чрезъ 28 дней не будетъ по крайней мѣрѣ на 2 килограмма больше сопротивленія чрезъ 7 дней, то партія признается подозрительной. Она подвергается тогда ис-

питаніямъ еще чрезъ 84 дня, причемъ сопротивленіе должно быть больше, чѣмъ чрезъ 28 дней, и равняться, по крайней мѣрѣ, 18 килограммамъ на квадратный сантиметръ. Въ противномъ случаѣ партія бракуется.

§ 5. Временная и окончательная пріемка цемента. Выдача его изъ склада для работы.

Партія цемента, доставленная въ рабочій складъ и выдержанная съ успѣхомъ, т. е. не будучи забракованной или объявленной подозрительной, испытаніе плотности, химическаго состава, скорости схватыванія и сопротивленія чрезъ 7 и 28 дней (чистаго цемента и смѣси), признается временно-принятой и вносится въ счетъ заготовленныхъ матеріаловъ.

Подобнымъ же образомъ считается временно принятой и заносится въ счетъ заготовокъ партія цемента, которая, бывъ объявленной подозрительной по одной изъ указанныхъ выше причинъ, выдержить затѣмъ успѣшно 84 дневныя испытанія сопротивленія какъ чистаго цемента, такъ и смѣси.

Относительно каждой партіи составляются точные акты, въ коихъ указывается, принята ли она временно, оставлена ли подъ подозрѣніемъ или забракована.

Окончательная пріемка поставленнаго цемента и внесеніе его въ счетъ оконченныхъ работъ производится только при выпускѣ его изъ склада въ работу. Окончательно принимаются только тѣ партіи, относительно которыхъ имѣются уже акты о временной пріемкѣ, причемъ требуется: 1) чтобы въ моментъ выпуска изъ склада партіи цемента, своевременно изготовленный изъ него и все время бывшія въ морской водѣ лепешки не представляли трещинъ и искривленій и 2) чтобы мѣшки и содержащейся въ нихъ цементъ были безусловно сухи и цементъ не имѣлъ никакихъ слѣдовъ вліянія сырости, т. е. былъ вполнѣ порошкообразенъ. Промежутокъ времени между временнай и окончательной пріемкой зависитъ всецѣло отъ усмотрѣнія управлениа работъ, и подрядчикъ не можетъ возбуждать по сему предмету никакихъ жалобъ.

Отпускъ цемента изъ склада для работъ совершаются подъ постояннымъ наблюдениемъ агентовъ управлениія. Полученіе изъ склада и доставка къ мѣсту употребленія совершаются средствами подрядчика, производящаго работу.

Подрядчикъ этотъ обязанъ брать цементъ изъ мѣсть, которыя ему указываются управлениемъ, взвѣсить его, перевезти къ мѣсту употребленія и сложить въ сухомъ помѣщеніи, достаточномъ по размѣрамъ для 3 — 4 дневнаго запаса. Онъ доставляетъ при этомъ свои мѣшкы, или въ противномъ случаѣ отвѣчаетъ за мѣшкы, которые ему передаются, уплачивая за каждый пропавшій или испорченный по 1 франку.

За цементъ, испорченный по его винѣ или неправильно употребленный въ дѣло, съ него взыскивается стоимость материала по цѣнѣ, платимой управлениемъ поставщику, увеличенной 5% на общій расходъ по храненію.

§ 6. Удаленіе забракованного цемента изъ рабочаго склада. Возвратъ мѣшковъ.

Окончательно забракованный цементъ долженъ быть удаленъ заводомъ на свой счетъ въ 8 дневный срокъ со дня составленія акта о браковкѣ.

Шарти, оставленныя подъ подозрѣніемъ послѣ 28 дневныхъ испытаний, могутъ оставаться въ рабочихъ складахъ только въ томъ случаѣ, если онѣ не занимаютъ нужнаго мѣста.

Въ противномъ случаѣ подрядчикъ обязанъ также въ 8 дневный срокъ со дня распоряженія инженера перенести ихъ въ свои склады, гдѣ онѣ хранятся подъ замкомъ управлениія.

Если подрядчикъ не исполнитъ своевременно этихъ требованій, то забракованный или подозрительный цементъ переносится помимо него въ магазины, занятые управлениемъ съ отнесеніемъ всѣхъ расходовъ на его счетъ.

Если затѣмъ подозрительный цементъ по 84 дневнымъ испыта-
ніямъ будетъ признанъ годнымъ, то половина расходовъ по пере-
носѣ и храненію его подрядчику возвращается.

Во всякомъ случаѣ подрядчикъ можетъ совершенно удалить по-

дозрительную партію ради избѣжанія расходовъ по храненію и пр.; тогда она считается забракованной.

Порожніе мѣшки, по мѣрѣ возврата ихъ въ рабочій складъ, должны быть убираемы заводомъ обратно на свой счетъ послѣ взвѣшиванія; въ противномъ случаѣ, если присутствіе ихъ окажется неудобнымъ, то, чрезъ 24 часа послѣ предписанія завodu, оставшагося неисполненнымъ, управлѣніе работъ удаляетъ ихъ за счетъ завода, взвѣшивая ихъ самостоятельно; подрядчикъ не можетъ протестовать противъ результатовъ этого взвѣшиванія. Стоимость мѣшковъ, невозвращенныхъ заводу чрезъ 6 мѣсяцевъ послѣ окончательной пріемки послѣдней партіи, возвращается заводу по разсчету 60 сантимовъ за мѣшокъ съ уменьшеніемъ согласно общей скидкѣ подряда.

§ 7. Заключенія.

Сопоставляя приведенные въ предшествующихъ §§ правила заготовленія и испытанія портландскаго цемента для портовыхъ работъ во Франціи и постановленія по сему предмету нашего Министерства путей сообщенія *), мы можемъ провести между ними слѣдующую параллель:

По правиламъ французскаго правительства.

По правиламъ Министерства путей сообщенія.

a.

Цементъ поставляется для работъ заводомъ по контракту, заключенному между нимъ и правительствомъ, совершенно независимому отъ подряда на производство работъ.

Цементъ поставляется подрядчикомъ, производящимъ работы.

*) Во избѣжаніе недоразумѣній считаю необходимымъ оговориться, что правила Министерства путей сообщенія, съ которыми приходится сравнивать французскія, были созданы не для портовыхъ нуждъ, а для желѣзныхъ дорогъ (цирк. Департ. жел. дор. отъ 7 октября 1881 г. № 11.428), и высокая комплекція лицъ, коимъ было поручено ихъ выработать (коммисія подъ предсѣдательствомъ профессора Н. А. Бѣлелюбскаго) служитъ ручательствомъ въ ихъ вполнѣшемъ соотвѣтствіи намѣченной цѣли. Вносясь въ Россію, при быстромъ развитіи портовъ въ Россіи, для испытанія цементовъ, предназначенныхъ для этихъ работъ, пришлось, по необходимости, примѣнить тѣ же правила.

б.

Правительство слѣдитъ за производствомъ поставляемаго для него цемента на поставляющихъ его заводахъ при посредствѣ своихъ агентовъ, а равно за храненiemъ въ заводскихъ складахъ, укупоркой и перевозкой цемента; оно хранитъ его на мѣстѣ работы въ своихъ складахъ подъ отвѣтственностью поставщика и подъ своимъ непрерывнымъ надзоромъ.

Надзора за производствомъ и пр. не имѣется. Цементъ хранится въ складахъ подрядчика, производящаго работы.

в.

При испытаніяхъ, пробы, вынутыя изъ разныхъ мѣшковъ одной партіи, не смѣшиваются и ко всей партіи примѣняются результаты, данные худшей пробой.

При испытаніи, пробы одной партіи смѣшиваются.

г.

Для признанія цемента пригоднымъ къ употребленію въ дѣло требуется испытаніе его чрезъ 7 и 28 дней.

Для признанія цемента пригоднымъ къ употребленію требуется испытаніе только чрезъ 7 дней.

д.

Для партій, объявленныхъ подозрительными, испытанія производятся чрезъ 84 дня.

Для партій, объявленныхъ подозрительными, испытанія производятся чрезъ 28 дней.

е.

Для каждой партіи цемента опредѣляется его плотность, которая должна быть не менѣе опредѣленного минимума.

Плотность цемента обыкновенно не опредѣляется.

ж.

Для каждой партіи дѣлается химическій анализъ и требуется удовлетвореніе извѣстнымъ условіямъ состава.

Анализъ не дѣлается и ограниченній состава не существуетъ.

з.

Начало схватыванія должно наступать не ранѣе $\frac{1}{2}$ часа, а конецъ долженъ быть въ предѣлахъ 3 и 12 часовъ со времени затворенія.

Для начала схватыванія предѣла не положено, а конецъ не долженъ наступать ранѣе 30 минутъ по затвореніи.

и.

Лепешки для изслѣдованія растрескиванія и искривляемости лежать въ водѣ до самаго употребленія цемента въ дѣло (т. е. не менѣе 28 дней), и цементъ бракуется, если въ моментъ взятія его изъ складовъ на нихъ есть трещины или искривленія.

Пластинки осматриваются послѣ 7 дневнаго пребыванія въ водѣ.

и.

Образцы для опредѣленія сопротивленія изготавливаются обязательно съ морской водой и выдерживаются въ таковой же.

Обязательного правила нѣть.

к.

Сопротивленіе образцовъ изъ чистаго цемента чрезъ 7 дней требуется не меньше 20 килограммовъ на квадр. сантиметръ;—чрезъ 28 дней не меньше 35 килограммовъ на квадр. сантиметръ;—чрезъ 84 дня не меньше 45 килограммовъ на квадр. сантиметръ.

Сопротивленіе образцовъ изъ чистаго цемента чрезъ 7 дней требуется не меньше 21 килограмма, но для 28 дней и болѣе минимумовъ не указано.

л.

Сопротивленіе образцовъ изъ смѣси 1 части цемента и 3 частей (по вѣсу) нормального песка требуется чрезъ 7 дней не меньше 8 килограм. на кв. сант., чрезъ 28 дней не меньше 15 килограммовъ на кв. сант., чрезъ 84 дня не меньше 18 килограммовъ на квадр. сантиметръ.

Сопротивленіе образцовъ изъ смѣси 1 ч. цемента и 3 частей (по вѣсу) нормального песка требуется чрезъ 7 дней не меньше 6 килограм. на кв. сант., чрезъ 28 дней не меньше 8 килограм. на кв. сант., для 84 дневнаго срока испытаній не назначено.

М.

Требуется, чтобы даже при сопротивленияхъ, превосходящихъ установленные минимумы, прочность цементного раствора возрастала, съ течениемъ времени, такъ: сопротивление образцовъ изъ чистаго цемента чрезъ 28 дней должно быть на 5 килограммовъ больше, чѣмъ чрезъ 7 дней и пр.

Соответствующаго требованія не имѣется.

Останавливаясь на этихъ существенныхъ чертахъ, мы видимъ, что французскія правила даютъ несравненно болѣе гарантій прочности и долговѣчности портовымъ сооруженіямъ. Эти гарантіи заключаются съ одной стороны въ болѣе усовершенствованномъ способѣ заготовленія цемента для работъ, съ другой—въ болѣе разнообразныхъ и строгихъ его испытаніяхъ.

По отношенію къ вопросу о заготовкѣ цемента представляется очевиднымъ, что выдаленіе этой поставки изъ общей массы подряда и предоставлениe ея одному изъ известныхъ правительству заводовъ на основаніи контракта, непосредственно съ нимъ заключеннаго, даетъ большую увѣренность въ томъ, что поставляемый продуктъ будетъ однороденъ и хорошаго качества, чѣмъ поставка цемента, въ числѣ другихъ материаловъ, подрядчикомъ-строителемъ. Въ послѣднемъ случаѣ, при невозможности слишкомъ стѣснять подрядчика требованіемъ определенныхъ марокъ, ограничиваются общимъ указаніемъ въ контрактѣ, что цементъ долженъ быть лучшихъ заводовъ, результатомъ чего бываетъ большее или меныше разнообразіе въ поставленномъ продуктѣ, который подрядчикъ старается взять каждый разъ тамъ, где онъ въ данную минуту обойдется ему дешевле. Это разнообразіе мѣшаетъ установлению правильныхъ рабочихъ нормъ и производству правильныхъ наблюдений и выводовъ надъ прочностью кладки. Кромѣ того и самое достоинство продукта, получаемаго при посредствѣ подрядчика-строителя, при одинаковости цѣнъ въ обоихъ случаяхъ, должно, по необходимости, быть ниже, чѣмъ продукта, поставляемаго заводомъ правительству непосредственно, въ виду того, что въ первомъ случаѣ известный %, долженъ отчисляться посреднику за комиссію. Но наиболѣе важнымъ недостаткомъ

полученія цемента при посредствѣ подрядчика-строителя является отсутствіе возможности установить при этомъ правильный правительственный надзоръ за производствомъ цемента на заводѣ. Какъ показала практика французскихъ портовыхъ работъ, установленіе такого надзора имѣло огромное вліяніе на улучшеніе качествъ цемента и должно быть разсмотриваемо какъ существенно важное подспорье, и даже болѣе, всѣхъ изслѣдований и испытаній, которымъ подвергается заготовленій цементъ. Здѣсь, на заводѣ, слѣдя шагъ за шагомъ за всѣми операциами изготавленія, храненія, укупорки и доставки цемента, есть полная возможность убѣдиться въ томъ а priori, что вся партія цемента болѣе или менѣе удовлетворительна, и знать, во всякомъ случаѣ, что она однородна. Тогда химическая и механическая изслѣдованія, сдѣланныя для иѣкотораго числа пробъ, могутъ, дѣйствительно, считаться показателями достоинствъ или недостатковъ партіи.

Между тѣмъ, при поставкѣ цемента подрядчикомъ, управлению работъ предъявляются сразу для изслѣдованія партіи въ иѣсколько тычиачъ бочекъ, могущія заключать продукты самыхъ различныхъ качествъ, и обѣ этихъ партіяхъ приходится составлять сужденіе по иѣсколькимъ пробамъ, взятымъ, по необходимости, на удачу и подвергнутымъ непродолжительнымъ недѣльнымъ испытаніямъ.

По вопросу о болѣе разнообразныхъ и строгихъ испытаніяхъ, коимъ подвергается цементъ во Франціи, слѣдуетъ прежде всего отметить тотъ важный фактъ, что тамъ для каждой партіи дѣлается химическій анализъ пробъ. Если для обыкновенныхъ сооруженій на сушѣ известный химическій составъ цемента признается желательнымъ, то что и говорить о сооруженіяхъ, возводимыхъ въ морѣ, гдѣ для цемента кроется столько агентовъ разрушенія. Здѣсь требование отъ цемента определенного состава и въ особенности отсутствія элементовъ, могущихъ вызвать при содѣйствіи морской воды процессы разложенія, представляется безусловной необходимостью. А такое требованіе можетъ получить почву только при посредствѣ химического изслѣдованія.

Помимо этого, во французскихъ испытаніяхъ заслуживаютъ вниманія несравненно болѣе продолжительные сроки и высокія нормы сопротивленій.

Резюмпруя сказанное, мы приходимъ къ заключенію, что въ

имѣющія быть выработанными условія поставки и пріемки портландскихъ цементовъ для портовыхъ работъ въ Россіи было крайне полезно ввести слѣдующія требованія:

- 1) чтобы цементъ поставлялся на работы рукою заводами по контрактамъ, заключеннымъ ими непосредственно съ правительствомъ;
- 2) чтобы производство, храненіе и прочія заводскія операциі совершились подъ постояннымъ правительственнымъ надзоромъ;
- 3) чтобы при пріемкѣ производился химическій анализъ и допускаемое количество вредныхъ примѣсей было нормировано;
- 4) чтобы сроки испытаній и нормы сопротивленій были увеличены, сообразно указаніямъ новѣйшихъ данныхъ.

B. Тимоновъ.



№ 3.

Записка военного инженера капитана *) Шуляченко

по поводу поврежденій, замѣченныхъ на пущолан-
ныхъ и цементныхъ массивахъ, употребляемыхъ при
постройкѣ Одесского порта.

При возведеніи моловъ, образующихъ рейдъ и гавани въ Одесскомъ портѣ, были допущены массивы изъ пущоланическаго и цементнаго растворовъ, на основаніи двухъѣтнихъ опытовъ производителя работъ, г. Августиновича.

Материалы для массивовъ и способъ ихъ приготовленія были слѣдующіе:

1. Для пущоланныхъ массивовъ:
 - а) Римская пущолана изъ раскопокъ Г. Непоти.
 - б) Известь негашеная, т. н. Подольская, изъ имѣнія г. Арци-
мовича. (Подольская губ.)
 - в) Аккерманскій щебень.
 - г) Аккерманскій крупный камень.

Всѣ эти составныя части перемѣшивались такимъ образомъ, что сначала известь, погашенная и разбавленная значительнымъ количествомъ воды, перемѣшивались подъ бѣгунами вмѣстѣ съ опредѣ-

*) Нынѣ Генералъ-Майора.

леннымъ количествомъ пущоланы, въ теченіи 15—20 минутъ времени, а послѣ того совершенно однородная смѣсь опускалась въ расположенные подъ бѣгунами бочки, куда одновременно прибавлялось требуемое количество щебня. Въ бочкахъ вращающихся на горизонтальной оси и имѣющихъ внутри горизонтальный валъ съ ножами, перемѣшивались пущолано-известковый растворъ со щебнемъ и уже вполнѣ однородная масса, изъ пущоланы, извести и щебня, принималась въ тачки и отвозилась къ мѣсту формовки массивовъ; крупный камень закладывался въ массивы во время самой формовки.

*Пропорція составныхъ частей пущолановыхъ массивовъ
на 1 куб. саж.*

1. Пущоланы	320	пуд.
2. Извести негашеной	40	"
3. Щебня Аккерманскаго	0,9	кб. сж.
4. Камня крупнаго	0,1	" "

Такихъ массивовъ приготавляется до 15 куб. саж. въ день, при числѣ рабочихъ въ 130 человѣкъ.

Прежде погруженія въ воду пущолановые массивы, по условію съ контрагентомъ, должны быть выдержаны на воздухѣ не менѣе 3-хъ недѣль.

2. Для цементныхъ массивовъ.
 - а) Портландъ-цементъ фабрики Робинса и Вайта.
 - б) Песокъ Люстдорфскій.
 - в) Гравій.
 - г) Щебень Аккерманскій.
 - д) Камень крупный

Составные части цементныхъ массивовъ перемѣшиваются въ такомъ порядке: сначала смѣшиваютъ цементъ съ пескомъ на сухо, потомъ кладутъ эту смѣсь въ бочки, вращающіяся на горизонтальной оси, туда же высыпается промытый щебень, прибавляется вода, бочки приводятся во вращательное движеніе, и когда смѣсь достигнетъ полной однородности, выкидываютъ ее изъ бочекъ въ поставленныя подъ ними формы для массивовъ. Рабочие у формъ разравниваютъ бетонную массу закладываютъ крупный камень и утрамбовываютъ.

*Пропорція составныхъ частей цементныхъ массивовъ на
1 куб. саж.*

1. Цементу	130	пуд.
2. Песку	120	куб. фут.
3. Гравію	0,2	" саж.
4. Щебню	0,7	" "
5. Крупнаго камня	0,1	" "

Такихъ массивовъ приготавляется въ день до $7\frac{1}{2}$ куб. саж., при числѣ рабочихъ 34 человѣка.

Чрезъ трое сутокъ, по приготовленіи, цементные массивы достигаютъ такой твердости, что могутъ быть ощущены въ море.

Вслѣдствіе того, что въ послѣдніе мѣсяцы (сентябрь, октябрь и ноябрь 1871 г.) было заготовлено пущоланныхъ и цементныхъ массивовъ болѣе того, сколько ихъ удалось опустить въ море, до прекращенія осеннихъ работъ, часть массивовъ (около 30 штукъ) осталась неупотреблено въ дѣло; эти массивы, по недостатку мѣста, были поставлены временно на стѣну рейдового мола, съ тѣмъ, чтобы, по окончаніи зимы и съ наступленіемъ весеннимъ работъ въ 1872 г., опустить ихъ въ воду. Но бурею, разразившеюся надъ Одесскимъ рейдомъ 23 января 1872 г., стѣнка рейдового мола, на которой стояли массивы, была разрушена, а вмѣстѣ съ нею были опрокинуты и сброшены въ море массивы, на ней находившіеся.

Когда весною 1872 г. (съ 18 марта) приступлено было къ извлечению пзъ воды упавшихъ въ нее массивовъ, а также и тѣхъ, которые входили въ составъ стѣнки рейдового мола и были разметаны бурею, то между поднятыми изъ воды массивами, оказались нѣкоторые сильно побитыми, другіе же съ отбитыми углами и трещинами, такъ что пзъ числа 140 массивовъ (57 цементныхъ и 83 пущоланныхъ), поднятыхъ въ теченіе времени съ 16 марта по 18 іюля, около 20 массивовъ найдено сильно поврежденными, остальные же сохранились на столько, что признаны вполнѣ годными для употребленія въ правильную кладку. Ни одинъ изъ массивовъ не оказался вполнѣ разрушеннымъ, и даже въ сильно побитыхъ массивахъ ядро ихъ осталось вполнѣ прочнымъ, безъ всякихъ признаковъ разрушенія.

Должно также замѣтить, что всѣ сильно побитые массивы, за

исключениемъ одного, признаны были за массивы, стоявшіе на стѣнкѣ и сброшеные въ море. Глубина моря у разрушенной стѣнки рейдового мола 20—30 фут., въсъ массивовъ, стоявшихъ на стѣнкѣ, отъ 900 до 1400 пуд.

Паденіе столь большаго груза со столь значительной высоты, конечно, должно было вызвать болѣе или менѣе значительныя механическія поврежденія въ массивахъ и незначительное, относительно, количество поврежденныхъ массивовъ, послужило бы, безъ сомнѣнія, къ убѣжденію строителей въ необыкновенной прочности бетонныхъ массивовъ, если бы на нѣкоторыхъ изъ числа поврежденныхъ массивовъ, не были замѣчены и признаки химического разложенія.

Такъ, при поднятіи изъ воды поврежденныхъ массивовъ изъ внутри ихъ иногда вытекала бѣлая цвѣта жидкость, имѣвшая цвѣтъ известковаго мола. На побитыхъ частяхъ массивовъ и въ трещинахъ нѣрѣдко можно было найти бѣлую рыхлую массу, очевидно, другаго состава, нежели растворъ, изъ котораго массы были приготовлены. Ближайшія къ мѣсту нахожденія бѣлой рыхлой массы части бетоннаго массива отличались весьма слабою степенью твердости и сцѣпленія. Кроме того, очень часто у разрушенныхъ частей замѣчено было образованіе особенныхъ бѣлыхъ натековъ, по анализу, заключавшихъ значительныя количества магнезіи (окоło 30%), которой, въ первоначально взятыхъ матеріалахъ для . авленія бетонныхъ массивовъ, не заключалось вовсе или только въ незначительныхъ количествахъ.

Все вышеприведенное, относительно замѣченныхъ признаковъ химического разложенія, взятое вмѣстѣ, возбудило сомнѣніе у производителя работъ Одесского порта, г. Августиновича въ химической прочности массивовъ, т. е. въ способности ихъ сопротивляться химически разлагающему дѣйствію морской воды.

Прежде чѣмъ высказать свое мнѣніе о причинахъ и значеніи замѣченныхъ признаковъ химического разложенія массивовъ, я, въ виду важности вопроса о химическомъ дѣйствіи морской воды на тѣ гидравлические составы, изъ которыхъ приготавляются бетонные массивы, нахожу необходимымъ кратко изложить современное состояніе этого вопроса съ научной точки зренія.

Всѣ гидравлические растворы, какого бы наименованія они не были, напр., пуздолановый, цементный, изъ гидравлической извести

и др. содержать одинъ и тѣ же существенныя составныя части: это 1-е *аморфный кремнеземъ*, 2-е *известъ* и 3-е *вода*. Всѣ другія составныя части, какъ-то: глиноzemъ, окись желѣза, магнезія и щелочи, имѣютъ только второстепенное значеніе. Кремнеземъ, известъ и вода соединяются вмѣстѣ между собою химически, образуя въ водѣ трудно растворимую, водную кремнеземную известъ. Образованіе этой *водной кремневой извести*, мало растворимой, и составляетъ причину отвердѣванія въ водѣ смѣси изъ кремнезема, извести и воды.

Въ каждомъ гидравлическомъ растворѣ, по его отвердѣніи, содержится водная кремнеземная известъ; способъ ея образованія, однако, не во всѣхъ гидравлическихъ растворахъ одинаковъ, напр., въ пущдоланномъ растворѣ, гдѣ къ пущдоламъ примѣшиваются известъ и вода, водная кремнеземная известъ образуется постепеннымъ присоединеніемъ частичекъ извести и воды къ кремнезему, содержащемуся въ пущдоланѣ. Такъ какъ такое присоединеніе происходитъ медленно, то и самое твердѣніе пущдоланового раствора медленно.

Въ растворахъ же изъ портландскаго цемента, который приготавляется сильнымъ прокаливаниемъ извести (содержащейся въ мѣлѣ) съ кремнеземомъ (содержащимся въ глинѣ), кремнеземъ соединяется съ известью еще при прокаливаніи, образуя кремнеземную известъ.

По отвердѣнію цементнаго раствора, въ немъ находится также водная кремнеземная известъ, какъ и въ пущдоланномъ растворѣ, но способъ ея образованія, очевидно, другой, кремнеземная известъ уже готова въ портландскихъ цементахъ и, при твердѣніи, происходитъ только процессъ превращенія ея въ водную кремнеземную известъ чрезъ присоединеніе воды.

А какъ присоединеніе воды, или, какъ говорятъ, гидратациѣ кремнеземной извести происходитъ вообще быстро, то потому процессъ твердѣнія цементнаго раствора, какъ заключающійся только въ гидратациї кремнеземной извести, совершаются болѣе или менѣе быстро *).

Но какъ бы не образовалась водная кремнеземная известъ, скоро-ли, медленно ли, вслѣдствіе ли простой гидратациї или отъ по-

*) Процессъ твердѣнія портландскаго цемента сложнѣе, чѣмъ выше изложено, такъ какъ, при обжигѣ его, образуется и глиноzemная известъ, но все-таки образованіе водной кремнеземной извести и для портланд-цементовъ есть существеннѣйшее условіе ихъ твердѣнія

степенного присоединения частичекъ извести и воды къ кремнезему, во всякомъ случаѣ всѣ изслѣдователи согласны въ томъ, что она есть важнейшее соединеніе, играющее главную роль въ процессѣ твердѣнія гидравлическихъ растворовъ, а потому ясно, что вопросъ о химическомъ дѣйствіи на тотъ или другой гидравлическій составъ сводится, главнымъ образомъ, къ вопросу о химическомъ дѣйствіи морской воды и солей, въ ней заключающихся, на водную кремнеземную извѣсть.

Морская вода, сходная по качественному составу содержащихся въ ней солей, нѣсколько различна по количественному отношенію составныхъ частей. Для примѣра приведу составъ воды въ разныхъ моряхъ.

Въ 100 частяхъ воды содержится:

Составные части.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Хлористый натрій	2.588	2.644	2.942	2.722	2.705	1.386
Хлористый калій	—	—	0.050	0.001	0.076	0.003
Бромистый натрій	0.037	0.326	0.056	—	—	—
Хлористый магній	0.488	—	0.321	0.614	0.366	0.179
Сѣрно-кальціева соль	0.162	0.155	0.135	0.015	0.140	0.052
Сѣрно-магніева соль	0.111	0.058	0.247	0.702	0.229	0.123
Сѣрно-каліева соль	0.135	0.149	—	—	—	—
Угле-кальціева соль	—	—	0.014	0.009	0.003	0.015
Всего твердыхъ частей.	3.521	3.232	3.765	4.063	3.519	1.758
Воды	96.479	96.668	96.235	95.937	96.481	98.242

№ 1. Воды Тихаго океана.

№ 2. „ Атлантическаго океана.

№ 3. „ Средиземнаго моря у Сетта.

№ 4. „ „ „ у Марсели.

№ 5. „ пролива Па-де-Кале у Брайтана.

№ 6. „ Чернаго моря въ Босфорѣ *).

*) Lehrbuch d. Chemischen Technologien Knapp, 1^o Band, Seit. 38.

Изъ приведенной таблицы, выражющей составъ воды въ разныхъ моряхъ, можно видѣть, что количество твердыхъ солей не превышаетъ 4%, а въ нѣкоторыхъ, какъ, напр., въ Черномъ, не достигаетъ и 2%. Такое незначительное количество солей уже a priori позволяетъ заключить, что дѣйствіе морской воды на водную кремнеземную извѣстъ будеть зависѣть, главнымъ образомъ, отъ дѣйствія воды, дѣйствіе же солей будеть только второстепенное.

Какъ же дѣйствуетъ вода на водную кремнеземную извѣстъ?

Отвѣтомъ на это служатъ слѣдующіе химические факты:

1) Водная кремнеземная извѣстъ не растворяется въ водѣ только въ случаѣ не очень большаго ея количества, болѣе же количества воды, какъ показалъ Фейхтингеръ и др., вполнѣ разлагаютъ водную кремнеземную извѣстъ.

При этомъ вся извѣстъ, вошедшая въ составъ кремнеземной извѣсти, растворяется въ водѣ.

2) Несоединенная, свободная извѣстъ легко растворяется въ водѣ (1 ч. извѣсти растворяется въ 800 ч. воды).

Итакъ, вода въ большихъ количествахъ является разрушительнымъ дѣятелемъ, по отношенію къ гидравлическимъ растворамъ. Она разлагаетъ ту водную кремнеземную извѣстъ, образованіе которой构成ляетъ основаніе и причину твердѣнія всѣхъ гидравлическихъ растворовъ.

Отсюда, повидимому, слѣдуетъ заключить, что ни одинъ гидравлическій составъ не представляетъ достаточныхъ гарантій въ прочности, при твердѣніи его въ присутствіи большихъ массъ воды, какъ это и бываетъ всегда при возведеніи гидротехническихъ сооруженій.

Въ особенности должно было бы опасаться пущолановыхъ растворовъ, въ которыхъ водная кремнеземная извѣстъ образуется медленно, и извѣстъ долгое время находится неприсоединенно, а слѣдовательно, легко можетъ растворяться въ водѣ.

И однако, въ практикѣ морскихъ сооруженій извѣстенъ не одинъ случай прекраснаго сохраненія построекъ, выведенныхъ на пущоланическихъ растворахъ за много сотенъ лѣтъ тому назадъ.

Это видимое противорѣчіе, однако, объясняется тѣмъ, что:

1) Дѣйствію большихъ количествъ воды подвергается только поверхность бетонныхъ массивовъ; внутренность же массивовъ содер-

жить только незначительное количество воды, вошедшей въ массивъ при его опусканиі въ воду въ тѣ поры, которыхъ нельзя избѣгнуть даже при самомъ тщательномъ приготовленіи массивовъ.

2) Морская вода содержитъ въ растворѣ углекислоту, которая, соединяясь съ извѣстью, входящею въ составъ водной кремнеземной извѣсти, а также и со свободною извѣстью, если таковая имѣется, образуетъ углекислую извѣсть, въ водѣ совершенно нерастворимую. Это образованіе нерастворимой углекислой извѣсти на поверхности массивовъ должно считать за одинъ изъ существеннѣйшихъ моментовъ въ процессѣ твердѣнія бетонныхъ массивовъ въ водѣ, ибо онъ видоизмѣняетъ составъ поверхности массивовъ. Вмѣсто водной кремнеземной извѣсти и свободной извѣсти, которыя болѣе или менѣе легко разложились бы отъ дѣйствія большихъ количествъ воды, поверхность массивовъ противупоставляетъ разрушительному дѣйствію воды уже углекислую извѣсть и кремнеземъ, вещества въ водѣ почти нерастворимыя. Съ другой стороны, углекислая извѣсть, образуя вмѣстѣ съ кремнеземомъ плотную, трудно проникаемую для воды кору на поверхности массивовъ, затрудняетъ доступъ большихъ количествъ воды во внутренность его и способствуетъ такимъ образомъ безпрепятственному образованію одной кремнеземной извѣсти.

3) Морская вода содержитъ водоросли и ракушки, которыя присасываются къ поверхности массивовъ въ теченіи короткаго времени (въ Одессѣ отъ 2 — 6 мѣсяцевъ) покрываютъ массивъ плотнымъ и непроницаемымъ слоемъ, почти недопускающимъ воды до непосредственного соприкосновенія съ составными частями массива.

Это обстоятельство, неимѣющее ничего общаго съ химическими процессами, оказывается, однако, въ высокой степени благопріятнымъ для сохраненія прочности массивовъ, препятствуя непосредственному соприкосновенію воды съ гидравлическими составами.

Какъ видно, всѣ вышеозначенныя явленія, противодѣйствующія разрушительному дѣйствію воды, имѣютъ одно общее основаніе, именно, удаление большихъ массъ воды отъ непосредственного соприкосновенія съ водною кремнеземною извѣстью. Отсюда слѣдуетъ, что всѣ обстоятельства, обусловливающія дѣйствіе воды въ ограниченномъ количествѣ, будутъ способствовать сохраненію массивовъ, т. е. чѣмъ плотнѣе массивъ, чѣмъ менѣе поръ, отверстій, тре-

щинъ, словомъ, чѣмъ онъ *водонепроницаемые*, тѣмъ лучше онъ будетъ сохраняться въ водѣ.

Поэтому-то выдерживание пущенныхъ массивовъ болѣе или менѣе продолжительное время на воздухѣ необходимо не только для того, чтобы дать время для образованія водной кремнеземной известки, но также и для того, чтобы на ихъ поверхности образовался, трудно проницаемый для воды, слой углекислой известки.

Переходя теперь къ дѣйствію солей, содержащихся въ морской водѣ на водную кремнеземную известку, мы, въ этомъ отношеніи, имѣемъ слѣдующіе химические факты.

1) Хлористый натрій, хлористый калій, бромистый натрій, сѣрно-кальціева и угле-кальціева соли на водную и кремнеземную известку замѣтного химического дѣйствія не оказываютъ.

2) Хлористый магній и сѣрно-магніева соль вступаютъ въ химическое взаимодѣйствіе съ водною кремнеземною известью, взаимно разлагаясь. Образуются кремнеземная магнезія и хлористый кальцій или кремнеземная магнезія и сѣрно-кальціева соль.

3) Свободная известка разлагаеть магніевы соли, причемъ образуются водная магнезія и хлористый кальцій или сѣрно-кальціева соль.

Итакъ, водная кремнеземная известка разлагается магніевыми солями, а т. к. всѣ гидравлические составы, употребляемые до сихъ поръ, твердѣютъ, вслѣдствіе образованія водной кремнеземной известки, и во всѣхъ моряхъ находятся магніевы соли, то, казалось бы, слѣдовало заключить, что ни одинъ изъ гидравлическихъ составовъ не можетъ сохраняться въ морской водѣ безъ разрушенія.

Примѣры сохранившихся въ морѣ сооруженій, выведенныхъ на гидравлическихъ растворахъ, представляютъ, однако, и въ этомъ случаѣ наглядное опроверженіе вышеупомянутаго заключенія. Этого, впрочемъ, и должно было ожидать на основаніи того, что было сказано о дѣйствіи воды на кремнеземную известку.

Выше уже было указано, что разрушительное дѣйствіе воды на массивы парализуется ихъ водонепроницаемостію *), а если они не-

*) Говоря о водонепроницаемости массивовъ, я разумѣю, конечно, не абсолютную ихъ водонепроницаемость, въ каковой, впрочемъ, и нетъ никакой надобности, ибо для безпрепятственнаго образованія водной кремнеземной известки нужно только чтобы вода не была въ большомъ избыткѣ.

проницаемы для воды, то, конечно, непроницаемы и для солей въ водѣ растворенныхъ, соли могутъ попасть во внутренность массива не иначе, какъ вмѣстѣ съ водою и притомъ въ относительно маломъ количествѣ. Поверхность же массивовъ, противопоставляя дѣйствію магнезіальныхъ солей кору изъ углекислой извести ими неразлагаемой, не боится разрушительного вліянія морскихъ солей.

Изъ сказанного ясно, что предохраненіе массивовъ отъ разлагающаго дѣйствія магнезіальныхъ солей требуетъ соблюденія того же условія, какъ и сохраненіе ихъ отъ разрушающаго дѣйствія воды, т. е. водонепроницаемости массивовъ. Другими словами: массивы неразлагаемые водою, не будутъ разлагаться и солями. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда массивы пористы и фильтруютъ внутрь значительныя количества морской воды, они будутъ разрушаться и отъ дѣйствія солей.

Отсюда же слѣдуетъ, что растворы, хорошо выдерживающіе дѣйствіе прѣсной воды, будутъ выдерживать и дѣйствіе морской воды.

Противъ послѣдняго положенія, логически вытекающаго изъ всѣхъ предъидущихъ разсужденій, могутъ быть приведены случаи совершенно противоположнаго характера, наблюденные во Франціи, гдѣ нѣкоторые изъ гидравлическихъ растворовъ, выдержавшихъ дѣйствіе прѣсной воды, оказались несостоятельными въ морской водѣ. Но такие случаи могли бы имѣть только тогда силу научнаго доказательства, если бы доказано было, что гидравлическій цементъ, употребленный въ прѣсной и морской водѣ, имѣлъ тождественный составъ, а этого нѣтъ. Однаковость же названія или фирмы не можетъ служить ручательствомъ въ одинаковости состава, особенно во Франціи, гдѣ главнымъ материаломъ для приготовленія гидравлическихъ известій и цементовъ былъ глинистый известнякъ, отличающійся большимъ разнообразiemъ въ составѣ, нерѣдко въ одномъ и томъ же карьерѣ. Поэтому цементъ или гидравлическая известь, выложенная изъ глинистыхъ известняковъ, какъ и вообще всѣ т. п. естественные гидравлические цементы (романъ-цементы) и естественные гидравлическія известія, весьма нерѣдко отличаются болѣшимъ разнообразиемъ въ качествахъ, даже изъ одной и той же фабрики. Для примѣра приведу извѣстную Тэйльскую известь, которая, какъ извѣстно, дала хорошие результаты въ Марсели.

Составъ глинистаго известняка изъ карьера Pavin de Lafarge, по

анализу Риво различается по количеству глины 12—17% *). При такомъ разнообразі неудивительно, если Тэйльская известь не всегда даетъ одинаковые результаты. Такъ, оказываясь вполнѣ годною въ Марсели, при опытахъ въ Гаврѣ, она не выдерживаетъ дѣйствія морской воды пролива. Риво, изслѣдовавшій качество этой извести, нашелъ ее довольно низкаго качества, чemu и приписываетъ причину ея разложенія въ морѣ **); а можно было бы сказать, что разница въ составѣ воды Средиземного моря и Ламашскаго канала причиною такого различнаго отношенія.

Поэтому, пока не будетъ точными анализами доказано, что составъ, сохранившагося въ прѣсной водѣ и разрушившагося въ морской, одинаковъ и находится при совершенно равныхъ условіяхъ приготовленія и употребленія въ дѣло, до тѣхъ поръ за подобными фактами нельзя признать никакаго научнаго значенія. Точно тоже можно сказать и о примѣрахъ сохраненія цемента въ одномъ морѣ и разрушенія его въ другомъ. Если бы такое различіе въ дѣйствіи морской воды въ разныхъ мѣстахъ дѣйствительно существовало, то такой фактъ, какъ сохраненіе растворовъ изъ портландъ-цемента, имѣющаго всегда однородный составъ и употребляемаго въ разныхъ моряхъ, съ одинаковымъ успѣхомъ, былъ бы непонятенъ.

Такимъ образомъ, при настоящемъ состояніи научныхъ свѣдѣній о гидравлическихъ цементахъ и растворахъ, можно съ большою вѣроятностію утверждать, что хорошіе гидравлические растворы вполнѣ однороднаго состава, сохраняющіеся въ прѣсной водѣ, будутъ сохраняться и во всякой морской водѣ.

Что-же касается до того, какіе именно изъ гидравлическихъ составовъ слѣдуетъ признать хорошими, то въ этомъ отношеніи наука не даетъ еще точныхъ указаній. Пропорція составныхъ частей: кремнезема и извести, способы ихъ обжига, плотность цемента, всѣ эти обстоятельства не остаются безъ вліянія на доброкачественность гидравлическаго раствора; но точнымъ безошибочнымъ руководителемъ,

*) Rivot et Shateney. Considerations g nerales des mat riaux employ s dans les constructions   la mer. Paris. 1856. pag. 124.

**) Тамъ-же стр. 150. La chaux envoy e du Teil pour les essais № 1, 2, 3 et 4 etait evidentement d'une qualit  inf rieure, ce qui montre, pour dire en passant combien on se rend peu compte sur les carieres de la valeur r elle de produit.

при выборѣ того или другаго цемента или гидравлическихъ массивовъ, можетъ служить только опытъ. Ни одинъ строитель не решится приступить къ возведенію значительного морскаго сооруженія, не произведя предварительно тщательныхъ и многостороннихъ опытовъ надъ прочностью гидравлическихъ растворовъ. Здѣсь должно еще остановиться на вопросѣ имѣющемъ большую практическую важность: какъ долго нужно производить опыты, чтобы пріобрѣсти убѣженіе въ доброкачественности гидравлическаго раствора.

Извѣстно, что нѣкоторые гидравлические растворы, отвердѣвшіи первоначально, по прошествіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени разрушаются. Приводятъ нерѣдко примѣры нѣкоторыхъ французскихъ морскихъ сооруженій, которыя разрушились по прошествій 7—8 лѣтъ. На это нужно замѣнить, что всѣ обстоятельства, обусловливающія разрушеніе цементнаго раствора первоначально отвердѣвшаго (присутствіе гипса, магнезіи, неоднородность въ составѣ, неодинаковая величина зеренъ цемента), проявляются не позже 100—200 дней. Неизвѣстно ни одного точно обслѣдованнаго факта, который-бы показывалъ, что цементный растроръ, сохраняющійся въ теченіе года, безъ всякихъ признаковъ разрушенія, началь-бы потомъ разлагаться. Приведенный примѣръ разрушенія моловъ во французскихъ портахъ, по истеченію 7—9 лѣтъ, не имѣеть рѣшающаго значенія, ибо разрушеніе мола, по прошествію 7—9 лѣтъ, не доказывается еще, что и гидравлические растворы, на которыхъ были выведенены молы, начали разрушаться чрезъ 7 лѣтъ. Никто не слѣдилъ за состояніемъ гидравлическихъ растворовъ, а, можетъ быть, они начали разрушаться непосредственно послѣ погруженія, но разложеніе, въ началѣ весьма медленное, прогрессивно увеличивалось до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, обрушеніе мола не сдѣлалось для всѣхъ очевиднымъ.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что отвердѣвшій гидравлическій растворъ, сохранившися въ теченіе года и по прошествіи этого времени не показывающій никакихъ признаковъ разрушенія или ослабленія прочности, представляетъ ручательство и въ дальнѣйшемъ его сохраненіи. А потому, двухлѣтній срокъ, для испытанія прочности массивовъ, можно считать вполнѣ достаточнымъ для убѣженія производителя опытовъ въ неразрушимой прочности массивовъ.

Резюмируя теперь въ немногихъ словахъ все вышеизложенное

о сохраняемости бетонныхъ массивовъ въ морской водѣ, мы можемъ сказать: *Бетонный массивъ, приговленный изъ гидравлическаго раствора, доброкачественность котораго доказана двухъмѣсячными практическими испытаниями, будетъ сохраняться въ морской водѣ безъ разрушения, если только массивъ имѣетъ достаточную однородность, плотность и водонепроницаемость.*

Обращаясь теперь къ вопросу о разрушениіи массивовъ въ Одесскомъ портѣ, мы отмѣтимъ прежде всего слѣдующіе факты.

- 1) При работахъ по уширению Одесскаго порта, въ теченіе 4 лѣтъ, положено въ воду до 6 тысячъ массивовъ, какъ пущеланныхъ, такъ и цементныхъ, которые сохраняются въ отлпчномъ видѣ, безъ всякихъ признаковъ разрушенія.
- 2) Поднятый изъ воды пущеланный массивъ опытныхъ работъ г. Августиновича, пролежавшій въ водѣ около 6 лѣтъ, оказался вполнѣ сохранившимся.
- 3) Изъ числа разброшенныхъ бурею массивовъ большая часть оказалась вполнѣ сохранившейся и безъ всякихъ признаковъ химического разложенія.
- 4) Между побитыми массивами съ признаками химического разложения оказалось не мало такихъ, у которыхъ, при очевидномъ поврежденіи нѣкоторыхъ частей, углы, бока и другія части сохранились вполнѣ твердыми и безъ всякихъ признаковъ химического разложенія.
- 5) Всѣ побитые и съ признаками химического разложения массивы суть изъ числа тѣхъ, которые стояли на стѣнкѣ и упали зимою въ воду или находились въ стѣнкѣ, но были разбросаны бурею.
- 6) Между массивами съ признаками химического разложения, находятся, какъ пущеланные, такъ и цементные, причемъ составъ потековъ, найденныхъ въ мѣстахъ химического разложения, какъ для тѣхъ, такъ и для другихъ массивовъ одинаковъ. Анализъ потековъ былъ сдѣланъ въ химической лабораторіи Новороссійскаго Университета мною и профессоромъ Вериго.

Привожу здѣсь результаты этихъ анализовъ:

Составная части.	№ 1.	№ 2.	№ 3.
Окиси кальція	31,72%	31,60%	31,3
Окиси магнія	26,12	27,10%	23,6

Составные части.	№ 1.	№ 2.	№ 3.
Углекислоты.	40,64	20,03	20,0
Воды.		20,83	20,9
Кремнезема	0,89	—	40,%

№ 1. Составъ потека пущполаннаго, по анализу Шуляченко.

№ 2. Составъ потека изъ цементнаго массива, по анализу Шуляченко.

№ 3. Составъ потека, собраннаго на разныхъ массивахъ, по анализу профессора Вериго.

Количество углекислоты и воды, въ отдельности, въ потекѣ № 1 не могло быть определено, по недостатку вещества.

7) Массивы, положенные въ прошломъ году и вошедшіе въ составъ той части стѣны рейдового мола, которая была пощажена бурею, сохранились вполнѣ и безъ всякихъ признаковъ химического разложенія. Въ этомъ я имѣлъ случай лично убѣдиться, опустившись для этого подъ воду въ скафандрѣ у стѣнки рейдового мола 7 августа 1872 года.

Изучая внимательно всѣ вышеприведенные факты, становится очевиднымъ, что какихъ бы кто воззрѣній, относительно дѣйствія морской воды на бетонные массивы, не держался, морская вода въ Одессѣ пощадила отъ разрушенія огромное число массивовъ, какъ пущполанныхъ, такъ и цементныхъ. А какъ составъ морской воды въ Одессѣ одинаковъ, то причину разрушенія нѣкоторыхъ немногихъ массивовъ должно искать не въ химическомъ разлагающемъ дѣйствіи одесской морской воды.

Въ чёмъ же нужно искать причины разрушенія, замѣченного на нѣкоторыхъ массивахъ въ Одесскомъ портѣ?

Очевидно, что если большинство массивовъ отлично сопротивляется дѣйствію морской воды, то немногіе, разрушенные массивы различались чѣмъ нибудь отъ сохранившихся. Въ чёмъ же могло заключаться это различіе?

Массивы могли различаться:

- 1) Составомъ.
- 2) Однородностію и неодинаковою степенью плотности и водонепроницаемости.

Разматривая критически вышеприведенные причины различія сохранившихся и разрушенныхъ массивовъ, должно замѣтить:

1) Относительно состава:

Въ составъ разрушенныхъ массивовъ вошли пущолана изъ раскопокъ Манчини и известъ не подольская, а балаклавская, изъ балаклавского мрамора. По наведеннымъ, чрезъ наше Посольство, въ Римѣ, справкамъ, оказалось, что карьеры италіанской пущоланы, принадлежавшіе Непоти, перешли въ собственность Манчини и что, слѣдовательно, нѣть особенной разницы между пущоланою Манчини и Непоти, что также отчасти подтвердилось и химическимъ анализомъ профессора Вериго. Что же касается балаклавской известы, употребленной замѣнъ подольской, то замѣна одной известы другою не могла повліять на прочность массива.

Другія составныя части пущоланныхъ массивовъ остались тѣ же, и все перемѣшивалось въ той же пропорціи, которая была принята и для опытныхъ массивовъ. И такъ, составъ остался тотъ же, пропорція составныхъ частей та же, откуда слѣдуетъ, что не въ различіи состава должно искать причинъ разрушенія массивовъ, что, впрочемъ, можно было видѣть уже изъ того, что не на всѣхъ массивахъ, приготовленныхъ изъ пущоланы Манчини и балаклавской известы, замѣчены трещины и признаки химического разложенія, а только на нѣкоторыхъ, немногихъ.

Сверхъ того, на нѣкоторыхъ изъ цементныхъ массивовъ, упавшихъ въ море, также замѣчены признаки химического разложенія и притомъ вполнѣ сходные съ таковыми же на пущоланныхъ массивахъ, какъ это можно видѣть изъ выше приведенныхъ анализовъ потековъ, собранныхъ на пущолановыхъ и цементныхъ массивахъ. Но, такъ какъ составъ цементныхъ массивовъ, отъ начала работъ и до сихъ поръ, всегда былъ одинъ и тотъ же, то это также служить доказательствомъ, что не въ различіи состава должно видѣть причину замѣченныхъ признаковъ разложенія массивовъ.

2) Относительно неоднородности, неодинаковой степени плотности и водонепроницаемости:

Хотя на заводахъ, приготвляющихъ пущоланические и цементные массивы, и приняты возможныя предосторожности къ предохраненію отъ неоднородности въ составѣ массивовъ, тѣмъ не менѣе, очевидно, что, при фабрикаціи большаго числа массивовъ, невозможно достигнуть полной однородности во всѣхъ массивахъ; неоднородность же въ составѣ, конечно, можетъ повліять на качество массивовъ. Но,

однако, множество массивовъ, отлично сохранившихся въ Одесскомъ портѣ, показываютъ, что обстоятельству этому не можетъ быть приписано большаго значенія.

Что же касается неодинаковой водонепроницаемости, то не-трудно видѣть, что побитые массивы въ этомъ отношеніи находились въ особенно неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Почти всѣ они стояли зимою на низкой стѣнкѣ, обмываемые нерѣдко перекатывающеюся чрезъ нихъ волною. Подвергаясь въ тоже время дѣйствию мороза, въ невполнѣ еще окрѣпшемъ состояніи, они неминуемо должны были понести сильныя поврежденія, въ отношеніи прочности и водонепроницаемости. И на самомъ дѣлѣ, вся наружная поверхность массивовъ, наиболѣе прочная, имѣющая, по предьидущему, столь важное значение для охраненія прочности массивовъ, уничтожена на массивахъ, подвергавшихся дѣйствию мороза и всплесковъ морской волны. Они представляются какъ бы ободранными. На нѣкоторыхъ изъ нихъ образовались въ углахъ, на самыхъ слабыхъ частяхъ, трещины, а на одномъ замѣтно даже разрушеніе. Въ такомъ ослабленномъ уже состояніи массивы сброшены бурею въ море съ высоты 20—30 футъ при грузѣ въ 900—1400 пуд. *).

При этомъ массивы неизбѣжно должны были понести еще большія поврежденія. Части массивовъ отбивались, обнажая внутренность массивовъ, углы и бока мялись, появлялись трещины. Всѣ эти обстоятельства, уменьшая водонепроницаемость массивовъ, безъ сомнѣнія, способствовали проникновенію значительныхъ количествъ воды во внутренность массивовъ. Вода же, приходя въ непосредственное соприкосновеніе съ слабо защищаемою внутренностью массива, разрушала его, растворяя свободную извѣстъ и разлагая водную кремнеземную извѣстъ. Магнезіальная соли, проникая вмѣстѣ съ водою, вступаютъ въ обмѣнъ съ извѣстью, какъ свободною, такъ и кремнеземною, и тѣмъ еще усиливаютъ разложенія массива. Вотъ почему въ побитыхъ частяхъ массивовъ замѣтны потеки и бѣлая рыхлая масса, содержащая магнезію. И то и другое, конечно, составляетъ несомнѣнное доказательство химического взаимодѣйствія между солями, содержащимися въ морской водѣ, и составными ча-

*) Въ водѣ массивы теряютъ часть своего вѣса, именно одна куб. саж., вѣсящій около 1400 пуд., теряетъ около 600 пуд. вѣсу,

стями массива, но такое взаимодействие сдѣлалось возможнымъ только вслѣдствіе механическихъ поврежденій разрыхлѣвшихъ, болѣе слабыхъ частей массива и допустившихъ просасываніе воды вмѣстѣ съ солями во внутрь массива. Такимъ образомъ, по моему мнѣнію: *Ослабленіе прочности массивовъ и ихъ водонепроницаемости, вслѣдствіе механическихъ поврежденій, есть вѣроятнѣйшая причина тѣхъ признаковъ химического разложенія, которые были замѣчены на нѣкоторыхъ изъ побитыхъ массивовъ.*

Стоимость нѣкоторыхъ единичныхъ работъ Одесского порта.	По цѣнамъ контра- гента полк. Почин- скаго зал. 25 июля 1868 г.		По цѣнамъ ком- иссіи, бывшей въ концѣ 1874 г. подъ предв. Ст. Сов. Салова.	
	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
Кубическая сажень бетонныхъ массивовъ:				
Пуццоланыхъ	128	56,59	170	62,92
Цементныхъ	150	94,40	184	52,24
Подъемъ, передвиженіе и положеніе на место куб. саж. массива, считая краны, желѣзныя дороги, подмости и проч.				
Въ карантинный молъ	30	50,02	34	23,24
Въ набережная гавани.	10	86,19	45	96,51
Кубическая сажень бутовой кладки, изъ местного плитного камня, на цемент- номъ растворѣ:				
На среднемъ растворѣ	119	86,23	132	26,76
На слабомъ растворѣ	98	22,65	118	99,2
Квадр. саж. облицовки тесаннымъ Аккерманскимъ камнемъ 75 куб. саж.	41	35,6	49	96,11
Кубическая сажень бетона:				
На сильномъ цементномъ растворѣ .	160	38,9	243	53,4
На среднемъ	130	78,33	199	07,85
Кубическая сажень наброски естествен- наго камня:				
Аккерманскаго.	46	51,57	63	50,31
Мѣстнаго:				
Изъ отдаленныхъ окрестностей . . .	{ 31	01,7	43	30,11
	{ 31	01,7	43	81,06

На основаніи всего вышеизложеннаго, я прихожу къ убѣжденію, что, продолжая фабрикацію пущоланныхъ массивовъ, а также и цементныхъ, какъ это дѣлалось до сихъ поръ, и устранивъ, по возможности, всѣ обстоятельства, которыя могутъ вредно вліять на плотность и водонепроницаемость массивовъ, нѣтъ никакого повода сомнѣваться въ прочности тѣхъ сооруженій, которыя нынѣ возводятся въ Одесскомъ портѣ. Подлинную подпись военный инженеръ капитанъ Шуляченко. 12 августа 1872 г. Одесса.

№ 4.

Выписка изъ журнала особой, командированной по распоряженію Г. Министра Путей Сообщенія, Коммиссіи по вопросу о поврежденияхъ въ кладкѣ надводныхъ стѣнокъ сооруженій Одесскаго порта.

(Коммиссія состояла изъ инженеровъ: А. К. Гольмстрема, М. А. Лишина, А. А. Брандта и Чеховича).

16 Март кущаго 1889 года за № 271 Главный Инженеръ Новороссійскаго коммерческихъ портовъ сдѣлалъ представление въ Коммиссію по устройству коммерческихъ портовъ, въ которомъ объяснилъ, что старый цементный растворъ въ бутовой кладкѣ надводной стѣнки Рейдового мола совершенно разрушился, такъ что безъ него она оказалась кладкою на сухо. Предполагаемыя причины такого разрушения раствора были разобраны Главнымъ Инженеромъ въ особомъ техническомъ актѣ, приложенномъ къ представленію. Въ числѣ этихъ причинъ было указано на движение надводной кладки при волненіи и, вслѣдствіе осадки всего мола, на несовершенство каменного материала, пропитывающагося влагою и промерзающаго, и, наконецъ, на несовершенство самой бутовой кладки изъ непостелистаго камня.

Ознакомившись предварительно изъ представленія Главнаго Инженера и другихъ документовъ съ положениемъ дѣла о поврежденіяхъ въ портовыхъ сооруженіяхъ, Члены Совѣщанія приступили къ подробному ихъ осмотру. Для этой цѣли, въ нѣсколькихъ мѣстахъ Рейдового мола, а именно на 34, 45, 83, 222 саженяхъ и у головы

моля, а также на 423 сажени волнолома, на глаголѣ, на 19 сажени портовой части Караантинного мола (считая отъ глаголя), на Военномъ и Платановскомъ молахъ была снята состоящая изъ Аккерманского камня облицовка и разобрана внутренняя бутовая кладка изъ мѣстнаго камня.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ, за исключеніемъ головы Рейдового мола, Военного и Платоновскаго моловъ, было найдено, что какъ между облицовочными аккерманскими, такъ и между внутренними, такъ называемыми, мѣстными камнями растворъ, или совершенно на всю свою толщину превратился уже въ труху, или же постепенно въ нее превращается. Въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ еще не послѣдовало полнаго разрушенія раствора, между двумя слоями трухи, прилегающими къ поверхностямъ камней, сохранились еще плитки раствора, обыкновенно легко разламываемыя руками, иногда же еще довольно крѣпкія. Эти плитки какъ бы щелушатся со стороны аккерманского камня, со стороны же мѣстнаго камня разрушеніе происходитъ не щелушеніемъ раствора, а распаденіемъ на округленныя зерна. Въ иныхъ мѣстахъ, особенно на наружной сторонѣ Рейдового мола, растворъ, превратившійся въ труху, вымытъ волненіемъ. Вообще кладка надводныхъ стѣнокъ Рейдового мола, портовой части Караантинного мола и волнолома оказались дѣйствительно кладкою на сухо и по видимому удерживается отъ разрушенія лишь наружною оболочкою, (облицовкою) сохраняемою тщательнымъ ремонтомъ, а именно ежегодно расшивкою наружныхъ швовъ и замѣною поврежденныхъ облицовочныхъ камней.

Въ кладкѣ парапета на головѣ Рейдового мола, произведенной весьма недавно, а именно въ 1886 году, растворъ оказался еще вполнѣ цѣлъ. Въ кладкѣ же надводной стѣнки набережной Платоновскаго мола оказалась труха и разрушающійся растворъ между облицовочными аккерманскими камнями, за расшивкою швовъ. Растворъ же въ постелистой бутовой кладкѣ стѣнки оказался вообще цѣлъ. Въ стѣнкѣ Военного мола растворъ оказался неповрежденнымъ. Во всѣхъ перечисленныхъ выше мѣстахъ были взяты образчики камня и раствора, прилагаемые при семъ по особой описи.

Обращаясь къ объясненію причинъ порчи раствора въ Одесскихъ сооруженіяхъ, Совѣщеніе должно было прийти къ заключенію, что такая порча произошла не отъ дурныхъ качествъ раствора. Такое

зинѣніе, конечно, требуетъ повѣрки и можетъ быть окончательно установлено лишь послѣ химического анализа разрушенного раствора. Однако, по мнѣнію Совѣщанія, оно подтверждается слѣдующими обстоятельствами:

1) Растворъ найденъ испропившимся одинаково въ нѣсколькихъ сооруженіяхъ, построенныхъ въ разное время разными подрядчиками. Невозможно предположить, чтобы употребляемый для кладки цементъ обладалъ всегда одинаковыми дурными качествами, или что, при приготовленіи раствора, дѣлалась всегда одна и та же ошибка.

2) Разрушеніе раствора начинается всегда съ поверхностей, прилегающихъ къ камню, а не внутри.

3) Если-бы разрушеніе раствора зависѣло отъ качествъ самого раствора, то онъ долженъ быть-бы разрушился не только въ надводной бутовой кладкѣ, но и въ надводныхъ массивахъ. Между тѣмъ подробный осмотръ надводныхъ массивовъ укрѣпленія Караантинаго мола показываетъ, что они держатся хорошо, и только около кусковъ Аккерманского камня, почему либо обнажившихся, замѣчается образованіе трухи. Установивъ такимъ образомъ, что разрушеніе кладки происходитъ не отъ дурныхъ качествъ раствора, совѣщаніе обратилось къ разсмотрѣнію другой составной части кладки, а именно камня.

При осмотрѣ на мѣстѣ различныхъ образцовъ Аккерманского и мѣстнаго камня, было усмотрѣно, что оба сорта камня весьма мягки, легко ломаются при подъемѣ ломомъ, весьма пористы, легко проникаются влагою и весьма легко отстаютъ отъ раствора даже въ тѣхъ мѣстахъ кладки, где растворъ повидимому еще совершенно цѣлъ.

Мѣстами камень на столько мягокъ, что безъ всякоаго усиленія раздавливается между пальцами. Кое гдѣ между камнями найдено желтое глинистое вещество, представляющее изъ себя разрушенный камень.

Между тѣмъ, по заявлению Главнаго Инженера и по наблюденіямъ совѣщанія, Аккерманскій и мѣстный камень, особенно первый, при получении изъ ломокъ, достаточно крѣпки, и при кладкѣ растворъ хорошо къ нимъ пристаетъ, проникая въ ихъ поры.

Такимъ образомъ, очевидно, что, послѣ укладки камня, въ немъ происходятъ подъ дѣйствиемъ влаги и мороза, известныя измѣненія, которыя, вѣроятно, прежде всего проявляются разстройствомъ связи между камнемъ и растворомъ.

При неизбежномъ движениі сооруженій, вслѣдствіе осадки въ слабый грунтъ и ударовъ волнъ, связь эта окончательно нарушается и между растворомъ и камнемъ появляются замѣчаемыя особенно на расшивкѣ швовъ волосныя трещины, по которымъ влага получаетъ свободный доступъ во внутренность кладки. Надо полагать, что во время сильныхъ морозовъ вся кладка надводныхъ стѣнокъ промерзаетъ насквозь, причемъ морозъ дѣйствуетъ разрушающимъ образомъ, какъ на пропитанный влагою камень, такъ и на прилегающую къ камню поверхность раствора. Разрушенію раствора, можетъ быть, способствуетъ и химическое дѣйствіе на растворъ составныхъ частей камня въ присутствіи влаги. Это послѣднее обстоятельство, конечно, требуетъ особаго химического изслѣдованія. Меньшее разрушеніе раствора, замѣченное въ стѣнкахъ набережныхъ Платоновскаго и Военнаго моловъ, повидимому, объясняется меньшимъ движениемъ стѣнокъ, впрочемъ, и въ стѣнѣ Платоновскаго мола, со стороны гавани, гдѣ дѣйствіе овлаженія и промерзанія сильнѣе, замѣтно разрушеніе раствора.

Въ составъ массивовъ, изъ которыхъ сложены сооруженія Одесскаго порта, входитъ щебень, полученный отъ разбивки Анкерманскаго камня. Но этотъ щебень, повидимому, не оказываетъ вреднаго вліянія на массивы. Это можно объяснить тѣмъ, что, предварительно поступленія въ массивы, этотъ щебень нѣсколько очищается при самой разбивкѣ и затѣмъ обмывается. Кромѣ того, въ массивахъ Аккерманской щебень, будучи окруженъ со всѣхъ сторонъ растворомъ, не размокаетъ и потому не можетъ оказать вреднаго вліянія на растворъ.

16-го Августа состоялось засѣданіе, во время которого образчики камня и раствора, взятые изъ различныхъ сооруженій порта, были подробно осмотрѣны. Совѣщеніе пришло къ заключенію, что надводныя стѣнки Рейдового мола, волнолома и портовой части карантинного мола, при обнаруженныхъ въ нихъ качествахъ кладки, будутъ продолжать все болѣе и болѣе разрушаться отъ дѣйствія атмосферныхъ и другихъ причинъ, которые вызвали обнаруженныя въ настоящее время поврежденія, и что потому крайне необходимо замѣнить кладку надводныхъ стѣнокъ этихъ сооруженій новою, болѣе прочною.

Что же касается надводныхъ стѣнокъ набережныхъ во внутреннихъ гаваняхъ порта, то, по мнѣнію совѣщенія, состояніе ихъ каменной кладки въ настоящее время еще небезнадежно и не вызываетъ необходимости капитального исправленія или перекладки заново.

Обращаясь къ вопросу—какой материалъ употребить для новой кладки въ стѣнкахъ сооруженій, Совѣщаніе должно было признать, что мѣстный бутовый камень представляетъ изъ себя чрезвычайно дурной материалъ, какой вовсе не долженъ быть допускаемъ къ употребленію въ сооруженіяхъ. Аккерманскій же плитный камень, по мнѣнію Совѣщанія, можетъ быть допущенъ, но лишь для бученія наливныхъ стѣнокъ, неподвергающихся ударамъ волнъ и, притомъ непремѣнно подъ гранитною облицовкою.

Изъятіе изъ употребленія мѣстнаго камня и ограниченіе примѣненія Аккерманскаго камня, по мнѣнію Совѣщанія, представляется тѣмъ болѣе полезнымъ, что, по заявлению Главнаго Инженера, оба сорта камня, вслѣдствіе истощенія ломокъ, постепенно ухудшаются въ качествахъ. Къ примѣненію же Аккерманскаго щебня для выѣлки массивовъ, повидимому, не встрѣчается препятствій.

Что же касается перекладки надводныхъ стѣнокъ Рейдового мола, волнолома и портовой части Караантиннаго мола, подвергненныхъ ударамъ волнъ, то Совѣщаніе нашло настоятельно необходимымъ примѣнить въ работахъ исключительно гранитный камень, какъ для бутовой кладки, такъ равно и для облицовки.

Отѣльные массивы, входящіе въ составъ Рейдового мола, по заявлению Главнаго Инженера, пѣлы. Поэтому Совѣщаніе не усмотрѣло препятствій къ введенію ихъ въ новую гранитную кладку.

Гранитной кладкѣ Совѣщаніе отдало предпочтеніе передъ бетонною, которая также, повидимому, представляется цѣлесообразною, въ виду того, что гранитная облицовочная кладка значительно крѣпче бетонной и вполнѣ испытана во многихъ сооруженіяхъ, а также потому, что гранитъ есть материалъ вполнѣ безукоризненный во всѣхъ отношеніяхъ, и доброкачественность кладки изъ него не подвержена никакимъ случайностямъ. Кроме того, гранитная кладка представляетъ еще то преимущество, что при возможныхъ поврежденіяхъ, камень всегда вновь можетъ быть употребленъ въ дѣло, чѣмъ удешевляется производство самаго ремонта.

По поводу срока исполненія работъ, Совѣщаніе пришло къ убѣждѣнію, что настоящее положеніе надводныхъ частей Рейдового мола, волнолома и портовой части Караантиннаго мола не представляетъ собою еще немедленной опасности, т. е. нѣть пока основанія предполагать, чтобы силою какой либо бури могла быть снесена вся

верхняя надстройка этихъ сооруженій. Конечно, при отсутствіи ремонта, она можетъ быть уничтожена въ небольшой сравнительно пе-
ріодъ времени, но, при производящемся въ настоящее время тща-
тельномъ исправленіи облицовки, при расшивки швовъ и заполненіи
образующихся пустотъ, разрушенія, вѣроятно, еще нѣсколько лѣтъ
будутъ имѣть такой же мѣстный характеръ, какои въ нихъ замѣчался
и до нынѣ, вслѣдствіе сего, по мнѣнію Совѣщанія, нѣть настоятель-
ной необходимости въ производствѣ перестройки сооруженія одно-
временно въ 1 или 2 года.

Однако съ другой стороны, съ теченіемъ времени поддержаніе
сооруженій текущимъ ремонтомъ должно становиться все труднѣе и
труднѣе, и степень ихъ поврежденія постепенно должна становиться
все болѣе и болѣе угрожающе. Поэтому, по мнѣнію Совѣщанія,
следуетъ назначить нѣкоторый опредѣленный срокъ, напримѣръ,
12 лѣтъ, для полной перекладки надводныхъ стѣнокъ, причемъ
работу начать съ Рейдового мола, который будучи подверженъ боль-
шему дѣйствію волненія, представляетъ больше опасности разрушенія,
чѣмъ волноломъ и портовая часть Каратиннаго мола.

Вслѣдствіе всего вышеизложеннаго Совѣщаніе полагало:

- 1) Не допускать впредь во вновь возводимыхъ сооруженіяхъ примѣ-
ненія мѣстнаго камня въ бутовой кладкѣ сооруженій Одесскаго порта.
- 2) Допускать Аккерманскій камень только для бутовой кладки
сооруженій, неподвергенныхъ ударомъ волнъ, и притомъ непремѣнно
одѣвать такую кладку облицовкою изъ гранита.
- 3) Признать необходимымъ капитальное исправленіе надводныхъ
стѣнокъ Рейдового мола, вѣнѣшней стороны портовой части Кара-
тиннаго мола и волнолома.
- 4) Для исправленія надводныхъ стѣнокъ сооруженій разбирать
всю бутовую кладку и облицовку, и разобранную кладку замѣнять
новою изъ гранита на цементомъ растворѣ $1 : 2\frac{1}{2}$, съ облицовкою ско-
лотымъ гранитомъ, горизонтальными рядами. Годный матеріаль, по-
лученный отъ разборки стѣнокъ, употреблять при ремонтѣ порта.
Массивы, входящіе въ настоящее время въ составъ бутовой кладки
Рейдового мола, вновь ввести въ кладку *).

*) Съ такими положеніями въ комиссіи не послѣдовало согласія — такъ какъ,
по мнѣнію нѣкоторыхъ, одною изъ причинъ поврежденія надводной кладки служить
крайняя ея неоднородность изъ отдельныхъ массивовъ, и, такъ сказать, привлеченной
къ ней облицовкой и бутовой кладкой между массивами.

5) Признать возможнымъ распределение всей работы по перекладкѣ стѣнокъ, безъ прямой опасности для сопруженія, на продолжительный срокъ, не болѣе, однако, 12 лѣтъ, при непремѣнномъ условіи самаго тщательнаго поддержанія незамѣненныхъ частей кладки текущимъ ремонтомъ.

6) Работу по перекладкѣ Рейдового мола, какъ наиболѣе подверженного волненію и наиболѣе опаснаго, отнести на ближайшіе сроки.

7) Ходатайствовать передъ Коммиссіею по устройству коммерческихъ портовъ объ ассигновавіп на 1890 годъ особаго кредита, въ суммѣ 25000 руб., на капитальный ремонтъ оградительныхъ сооруженій Одесскаго порта для приступа, въ будущемъ же году, къ перекладкѣ наиболѣе опасныхъ частей надводной стѣнки Рейдового мола, независимо отъ перекладки надводной стѣнки на 20 пог. саженяхъ, отъ 59 до 77 саж., разсмотрѣнной Совѣщаніемъ, по журналу № 2.



№ 5.

Изъ статьи Д. Д. Гнусина:

„Обзоръ нѣкоторыхъ заграничныхъ портовъ“, помѣщенной въ приложеніи къ журналу Министерства Путей Сообщенія 1884 г.

Въ Гаврѣ.

Цементные растворы употребляются различного состава:

Для бетона основанія водослива, ограждающей дамбы и шлюза берется на куб. м. песку 500 кил. цемента, т. е. 1 часть цемента на $2\frac{3}{4}$ ч. песку по объему. Для бетона основанія стѣнъ набережной, а также для стѣнъ колодцевъ, облицовки и кордона набережной и всей вообще кладки ограждающей дамбы на 1 куб. метръ песку 400 кил. цемента, т. е. на 1 ч. приходится почти $3\frac{1}{2}$ ч. песку.

Наконецъ, для бетона, заполняющаго внутренности колодцевъ, 300 кил. цемента на 1 куб. м. песку, или на 1 ч. цемента около $4\frac{1}{2}$ ч. песку.

Гидравлическая известь идетъ въ количествѣ 3 объемовъ на 5 объемовъ песку. Цементъ, быстро вяжущій, употребляется въ чистомъ видѣ.

Бетонъ составляется изъ 3 объемовъ гравага, на 2 объема раствора, какой бы ни былъ составъ послѣдняго.

С. Назеръ.

Бетонная кладка на растворѣ изъ 1 ч. портландъ-цемента и 3 ч. песку. Кладка изъ бута на растворѣ изъ 2 ч. гидравлической извести и 3 ч. песку. Гранитная облицовка на растворѣ изъ 2 ч. цемента на 5 ч. песка.

Бетонъ составляется изъ 2 ч. по объему раствора и 3 ч. щебня, котораго любое измѣреніе не превосходило 2 дюйма.

Алжиръ.

Всѣ растворы для кладки и бетона приготавлялись изъ Тейльской извести. Пуццолановые растворы, прежде употреблявшіеся, нынѣ оставлены совершенно по ихъ непрочности. Тейльская изесть, стоящая въ Алжирѣ 42 фр. за тонну, употребляется для массивовъ въ пропорціи 350 кил. на 1 куб. метръ песка, а для бетона 500 кил. на 1 куб. м. Для кладки 1 куб. м. массивовъ идетъ 0,35 к. м. раствора. Бетонъ для стѣники набережной состоять изъ 1 куб. метра щебня и 0,66 куб. м. раствора. Растворы приготавляются машиннымъ способомъ, лакомобилемъ.

Марсель.

Массивы для одежды наружнаго откоса дамбы, начиная съ глубины отъ 6 до 18 метр., дѣлались вначалѣ изъ бетона. Впослѣдствіи стали дѣлать ихъ исключительно изъ каменной кладки, во-первыхъ, потому что послѣдніе дешевле первыхъ, потребляютъ меныше раствора и не нуждаются въ формовочныхъ ящикахъ; во-вторыхъ, потому что камень, входя въ бутовые массивы въ большомъ количествѣ, нежели въ бетонные, увеличиваются, сравнительно съ послѣдними, ихъ прочность, ибо онъ во всякомъ случаѣ представляетъ болѣе сопротивленія дѣйствію морской воды, чѣмъ растворъ; и, наконецъ, потому что поверхность бутовыхъ массивовъ гладче, чѣмъ бетонныхъ, что для одежды набережныхъ довольно важно. Приводя эти доводы, считаю необходимымъ замѣтить, что они выражаютъ собою мнѣніе марсельскихъ инженеровъ. Что же касается до меня, то, отдавая полное преимущество бутовымъ массивамъ, въ случаѣ правильной ихъ укладки, какъ, напр., въ набережныхъ, я предпочелъ бы, тѣмъ не менѣе, имъ бетонные при наброскѣ, гдѣ для прочности требуется одинаковость сопротивленія по всѣмъ направленіямъ. Этимъ качествомъ бетонные массивы обладаютъ въ большей степени, нежели бутовые, хотя съ другой стороны остальные свойства послѣднихъ, можетъ быть, съ избыткомъ искупаютъ указанный недостатокъ.

Для 1 куб. м. бутового массива употреблялось камня 1,05 куб. м. и 0,44 куб. м. раствора. Послѣдній состоять изъ 350 кил. Тейльской извести на 1 куб. м. песку. Такъ какъ 1 куб. м. извести вѣсить около 700 кил., то, слѣдовательно, въ растворъ клался 1 объемъ извести на 2 объема песку. А потому въ нашихъ мѣрахъ 1 куб. саж. кладки потребляла:

Камня	1,05	куб. саж
Песку	0,44	" "
Извести	0,22	" "

Кромъ массивовъ, въ Марсепп набережныя строились еще изъ литаго бетона. Составъ бетона, вырабатывалась опытомъ, съ течениемъ времени измѣнялся. Въ болѣе новыхъ работахъ, какъ напримѣръ, въ bassin de vadouв при постройкѣ мола въ Национальной гавани брали 3 объема камня на 2 объема раствора. Растворъ состоялъ изъ 400 кил. Тейльской извести на 1,07 к. м. песку.

Генуя.

Бетонные массивы приготавляются ручнымъ способомъ. Опытъ показалъ, что 2 массива или $4 \times 2 \times 6,75 \times 2 = 28$ куб. м. выдѣливались 18 рабочими въ день, считая здѣсь всѣ работы по приготовленію щебня, раствора и бетона, укладку его въ формы и даже подвозку материаловъ къ мѣсту работъ, а массивовъ къ крану. Такимъ образомъ въ среднемъ одинъ человѣкъ дѣлаетъ въ день 1,556 куб. метр. Массивъ по приготовленію остается въ формѣ въ теченіи 20 дней, а затѣмъ, еще сущится два мѣсяца на воздухѣ, прежде своего употребленія въ дѣло. Массивы приготавляются изъ щебня, длиною не болѣе 5 сантиметровъ, изъ жирной извести и пущолланъ: римской и неаполитанской. Неаполитанская пущоллана хорошо держится въ водѣ и потому идетъ только въ подводныхъ частяхъ сооруженія. Римская же употребляется въ подводныхъ и въ перемежномъ слоѣ. Растворъ для массивовъ, составляемый изъ 4-хъ частей извести и $4\frac{1}{2}$ частей пущолланы употребляется въ количествѣ $4\frac{1}{2}$ частей на 7 частей щебня.

Фіуме.

Бетонъ употреблялся только въ мѣстахъ поврежденій набережныхъ и имѣлъ слѣдующій составъ: 0,7 частей щебня, 0,65 санторинской земли, 0,25 извести и 0,6 песку. Массивы бутовые, а не бетонные, приготавлялись на растворѣ того же состава, что и для бетона, за исключениемъ, конечно, щебня. Передъ укладкой ихъ весьма важно было выяснить вопросъ, черезъ сколько времени послѣ приготовленія, ихъ можно употреблять въ дѣло. Съ этой цѣлью обратились къ опыту. Три массива были брошены съ высоты $1\frac{1}{2}$ метра, спустя 6, 8 и 12 недѣль по ихъ приготовленію. Въ первомъ случаѣ массивъ развалился, во второмъ произошли незначительныя поврежденія и въ по-

слѣднемъ никакого поврежденія не замѣтно. Изъ этого заключили, что массивы можно смѣло употреблять въ дѣло чрезъ три мѣсяца по ихъ приготовленіи. Практика вполнѣ подтвердила справедливость этого вывода, такъ какъ изъ 3800 массивовъ, изъ которыхъ многіе при поврежденіяхъ набережной отъ осадки были передвигаемы 5—6 разъ, только 8 оказались поврежденными и изъ нихъ только 4 были совершенно негодны.

Сулина.

Бетонъ и массивы дѣлались отчасти на пущолланѣ, а главнымъ образомъ (изъ 15838 куб. метр. массивовъ, бетона и кладки на пущолланѣ сдѣлано только 975 куб. метр., остальное же на цементномъ растворѣ), на портландъ-цементѣ, который передъ употребленіемъ въ дѣло подвергался испытанію на разрывъ. Онъ долженъ быть выдержать черезъ 7 дней 9,3 пуда на кв. дюймъ.

Составъ бетоновъ и массивовъ виденъ изъ слѣдующихъ примѣровъ:

1) Для составленія литаго бетона для сѣверной дамбы употреблено: 1 куб. метр. портландъ-цемента (7 бочекъ), 1 куб. метр. песка и 2 куб. метр. гравія. Изъ этой смѣси выходило $2\frac{1}{2}$ куб. метра бетона.

2) Для составленія литаго бетона для южной дамбы употреблено:

1 куб. метръ цемента,

2 куб. метра песка и 2 куб. метра гравія.

Изъ этого выходило $3\frac{1}{3}$ куб. метра бетона.

Массивы были также различного состава.

Въ сдѣланныхъ на мѣстѣ работѣ, для подводной части употреблялось:

1 куб. метръ цемента,

2 куб. метра песка и 5 гравія.

Изъ этого выходило $5\frac{1}{3}$ куб. метр. кладки.

Массивы, сдѣланные на мѣстѣ надводной кладки, составляли:

1 куб. метръ цемента,

2 куб. метра песку и 2 куб. метра гравія

2 куб. метра камня.

Изъ этого выходило $4\frac{2}{3}$ куб. метра кладки.

№ 6.

Записка инженера О. Г. Зброжека.

О некоторыхъ условіяхъ прочности гидротехническихъ сооруженій.

Вопросъ о пересмотрѣ правилъ пріемки портландскаго цемента для работъ приморскихъ сооруженій вытекаетъ несомнѣнно изъ желанія достигнуть въ сооруженіяхъ этого рода иѣкоторой надежной прочности и долговѣчности.

Такъ какъ долговѣчность сооруженій зависитъ не только отъ качествъ, но и отъ способовъ употребленія входящихъ въ составъ ихъ материаловъ, то, признавая всю важность вопроса о пересмотрѣ правилъ пріемки портландскаго цемента, я позволю себѣ въ впадахъ выясненія значенія этого вопроса, высказать иѣсколько нижеиздѣйщихъ соображеній относительно условій прочности гидротехническихъ сооруженій вообще.

Не подлежитъ сомнѣнію, что разрушенія и поврежденія въ гидротехническихъ сооруженіяхъ происходятъ отъ дѣйствія тѣхъ же силъ природы, которымъ постоянно разрушается земная кора, дающая материалы для этихъ сооруженій.

Дѣйствіе разрушительныхъ силъ природы уже настолько хорошо изучено въ геологии по отношенію къ земной корѣ и въ строительной многовѣковой практикѣ по отношенію къ гидротехническимъ сооруженіямъ, что въ настоящее время, при современныхъ успѣхахъ строительной техники, казалось-бы представляется полная возмож-

ность, руководствуясь указаниями природы и рационального строительного опыта, возводить более или менее долговечные гидротехнические сооружения или по крайней мере такия, которые бы переживали своих строителей.

Тем не менее въ современной намъ строительной практикѣ встречаются (у насъ и за границей) случаи крайней недолговечности гидротехническихъ сооруженій и въ особенности сооруженій приморскихъ.

Въ чемъ же слѣдуетъ искать причины этого печального явленія?

Ихъ нельзя, очевидно, искать въ недостаткѣ средствъ для выбора, обработки и заготовленія надлежащихъ материаловъ или же въ недостаткѣ средствъ для надлежащаго исполненія работъ, потому что въ отношеніи всѣхъ этихъ средствъ, благодаря успѣхамъ строительной техники, строитель настоящаго времени находится въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ строители прошлыхъ временъ.

Ихъ нельзя также искать вообще въ неудовлетворительности качествъ портландского цемента, какъ материала для растворовъ, преимущественно нынѣ употребляемаго въ гидротехническихъ сооруженіяхъ, потому что высокія качества этого материала, сравнительно со всѣми другими прежде употреблявшимися гидравлическими материалами, помимо лабораторныхъ испытаній, доказываются долговечностью громаднаго числа гидротехническихъ сооруженій, возведенныхъ на немъ.

Поэтому, за исключениемъ тѣхъ рѣдкихъ случаевъ, въ коихъ недолговечность гидротехническихъ сооруженій, по явнымъ доказательствамъ, можетъ быть приписана особымъ неблагопріятнымъ качествамъ цемента, дурнаго изготавленія, допущенного въ дѣло по недосмотру или ошибкѣ въ приемкѣ; причины недолговечности гидротехническихъ сооруженій вообще слѣдуетъ, по моему мнѣнію, прежде всего искать въ несоблюденіи тѣхъ правилъ прочнаго ихъ устройства, которыхъ вытекаютъ изъ извѣстныхъ уже намъ указаній природы и опыта строительного искусства.

Будучи практикомъ строительного дѣла и зная слабыя его стороны, я ставлю это положеніе съ нѣкоторою увѣренностью и постараюсь пояснить его.

Какъ извѣстно, главными разрушительными дѣятелями природы въ земной корѣ и въ гидротехническихъ сооруженіяхъ являются: атмосфера, сила тяжести, механическая и химическая сила воды.

Вредные дѣйствія силы тяжести и механической силы воды (напора, удара и теченія), наиболѣе нагляднымъ образомъ проявляясь въ сооруженіяхъ, сосредоточиваются на себѣ вниманіе строителей, изучаются и, можно сказать, въ мѣрѣ возможности, всегда предотвращаются.

Что же касается вліяній атмосферы и химической силы воды, то мнѣ кажется, что въ настоящее время, въ борьбѣ съ болѣе замѣтными врагами прочности сооруженій, въ погонѣ за уденевленіемъ работъ и, можетъ быть, иногда вслѣдствіе непониманія отношенія этихъ вредныхъ силъ къ прочности сооруженій, ими весьма часто и въ непростительномъ размѣрѣ пренебрегаютъ.

Химическая разрушительная сила воды и атмосферы въ природѣ, т. е. способность встрѣчающейся въ природѣ воды, при содѣйствіи атмосферныхъ газовъ, растворять каменные породы земной коры, давно выяснена геологическими изслѣдованіями; разрушительное дѣйствіе этой силы на каменные, въ особенности, гидротехническія сооруженія, также давно известно въ строительной практикѣ и въ разное время (даже въ отдаленные отъ насъ времена) ему противопоставлялись разныя средства.

Относительно способности водъ, встрѣчающихся въ природѣ, растворять каменные породы и материалы можно считать установленными слѣдующія положенія:

1) Вода, въ силу особыхъ свойствъ ея вещества, обладаетъ способностью смачивать всѣ нежирныя каменные породы, проникать въ самыя тончайшія поры этихъ породъ и растворять всѣ смачиваемыя или прощиваляемыя ею породы въ болѣе или менѣе степени, такъ что, строго говоря, въ природѣ, вообще, почти нѣтъ каменныхъ породъ, совершенно нерастворимыхъ въ водѣ, а есть породы, лишь практически нерастворимыя, т. е. такъ мало растворимыя, что растворимость эту трудно измѣрить.

2) Растворяющая способность воды значительно увеличивается при разрушительномъ содѣйствіи атмосферы и если вода содержитъ въ себѣ кислородъ и въ особенности углекислоту.

3) Всѣ встрѣчающіяся въ природѣ естественные воды содержать въ себѣ большія или меньшія количества разлагающихъ каменные породы газовъ; но между естественными водами наибольшая растворяющая сила встрѣчается въ почвенныхъ и ключевыхъ водахъ.

4) Содержаніе въ водѣ растворовъ солей не увеличиваетъ ея растворяющей силы, а потому естественныя воды, изобилующи только солями (напр. морскія воды) не обладаютъ особою силою растворенія горныхъ породъ, сравнительно съ другими водами; содержащіяся въ этого рода водахъ соли лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ вступаютъ въ процессъ обмѣнного разложенія съ омыаемыми ими породами.

5) Наибольшее растворяюще дѣйствіе вода оказываетъ при медленномъ движеніи по поверхности каменныхъ породъ и, въ особенности, просачиваясь чрезъ ихъ поры, трещины и разсѣлины.

6) Изъ каменныхъ породъ наиболѣе поддаются растворенію водою нѣкоторые песчаники, известняки и вообще кремнеизвестковыя породы.

Относительно растворяющаго дѣйствія воды, инженеръ Вагнеръ въ его сочиненіи „Приложеніе геологии къ инженерному дѣлу“ говоритъ: „если мы обратимъ вниманіе на растворяющее дѣйствіе воды, то уже въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ замѣтимъ поразительныя измѣненія на земной поверхности, вызванныя исключительнымъ вліяніемъ этого фактора. Если же вообразимъ непрерывное его дѣйствіе въ теченіе громаднаго промежутка времени, соответствующаго періоду образованія одной изъ геологическихъ системъ, то этотъ процессъ перемѣщенія веществъ земной коры приметъ такие размѣры, что по истинѣ для сужденій о нихъ трудно найти критерій“.

Разрушительное разлагающее дѣйствіе атмосферы и растворяющее дѣйствіе воды проявляются въ гидротехническихъ сооруженіяхъ съ еще большою силою, чѣмъ въ каменныхъ породахъ земной коры, потому что гидротехническія сооруженія сравнительно съ массами каменныхъ породъ въ земной корѣ во 1-хъ болѣе открыты дѣйствію этихъ разрушителей, во 2-хъ, будучи сложены изъ отдѣльныхъ кусковъ горныхъ породъ, представляются болѣе проницаемыми для воды и атмосферныхъ газовъ.

Значительные разрушенія гидротехническихъ сооруженій отъ химического дѣйствія атмосферы и воды совершаются главнымъ образомъ тремя путями:

1) Въ надводныхъ наружныхъ поверхностяхъ сооруженія — отъ непосредственного на нихъ дѣйствія атмосферныхъ газовъ и атмосферной воды.

2) Внутри надводной массы сооруженія — отъ дѣйствія проникаю-

щихъ въ нее путемъ вертикальныхъ фільтрацій (сверху внизъ) атмосферной воды и атмосферныхъ газовъ, увлекаемыхъ водою;

и 3) Внутри подводной массы сооруженія — отъ растворяющаго дѣйствія воды, проникающей въ нее путемъ боковыхъ и вертикальныхъ фільтрацій подъ вліяніемъ напора.

Эти три способа разрушенія гидротехническихъ сооруженій давнымъ давно извѣстны и противъ нихъ искони принимались слѣдующія мѣры:

Во 1-хъ, матеріаломъ для кладки и, въ особенности, для наружной облицовки (въ боковыхъ и верхнихъ граняхъ) гидротехническихъ сооруженій выбирались исключительно такія плотныя (не пористыя) твердыя породы камней, которая по опыту или на основаніи тщательныхъ осмотровъ въ карьерахъ и обнаженіяхъ, признавались трудно поддающимися вывѣтриванію и растворенію въ водѣ. Во 2-хъ, такъ какъ швы между камнями, заполненные растворомъ, считались всегда самою слабою частью сооруженія и проводниками разрушительной силы внутрь его, то облицовка дѣлалась съ возможно тонкими швами и въ тѣхъ случаяхъ, когда сооруженіе подвергалось напору воды, могущему производить фільтраціи, въ нихъ прокладывался и тщательно зачеканивался листовой свинецъ; облицовочные камни при этомъ связывались между собою желѣзными связями и забутка за облицовкой клалась въ растворъ и зашебенивалась возможно плотно; въ сооруженіяхъ, подверженныхъ боковому напору воды, избѣгали сквозныхъ горизонтальныхъ швовъ въ толщину сооруженія и швы облицовки закрывали сзади цѣльными камнями забутки. Для предотвращенія вертикальныхъ фільтрацій атмосферной воды въ надводныхъ частяхъ сооруженій, устраивались по возможности водонепроницаемыя верхнія покрытія изъ желѣза, мѣди, свинца или изъ большихъ каменныхъ лещадей съ зачеканкою швовъ между ними свинцомъ.

Такія обдуманно тщательно построенные гидротехническія сооруженія, конечно, вообще отличались долговѣчностью, но въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ, несмотря на принятые мѣры, по какимъ либо обстоятельствамъ подвергались разрушительному дѣйствию фільтрующихъ атмосферныхъ или напорныхъ водъ, въ нихъ происходили весьма значительныя слѣдующія разрушенія: камни облицовки не только песчаниковыхъ и известковыхъ, но даже гранитныхъ породъ оказывались въ наружныхъ кромкахъ своихъ обкрошившимися, какъ бы обглоданными, и иногда потрескавшимися и разслоившимися въ

массѣ; тѣ гнѣзда въ этихъ камняхъ, въ которыхъ были залиты свинцомъ желѣзныя связи, оказывались настолько разъѣденными, что связи вмѣстѣ со свинцомъ могли выниматься свободно, вмѣсто твердаго вещества гидравлическаго раствора въ массѣ кладки оказывался бурый зернистый поропокъ; песчаниковые, известковые камни, а иногда и кирпичъ желѣзнякъ, въ забуткѣ оказывались обратившимися въ такое щебнеобразное состояніе разрушенія, что оно удачно опредѣлялось на языкѣ русскаго каменщика терминомъ: камень „*сникъ*“ или „*струхъ*“.

Введеніе въ употребленіе портландскаго цемента составило эру въ дѣлѣ устройства гидротехническихъ сооруженій.

Практическое изученіе этого материала привело къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Портландскій цементъ хорошихъ качествъ, при надлежащей обработкѣ, даетъ съ хорошимъ чистымъ кварцевымъ пескомъ такие растворы, которые послѣ затвердѣванія, *хотя и поддаются растворяющему дѣйствію воды*, но всетаки хорошо ему сопротивляются. Чѣмъ больше примѣсь песку, чѣмъ мельче песокъ, т. е. чѣмъ пористѣе растворъ, тѣмъ сопротивленіе его растворяющему дѣйствію воды слабѣе. Нечистота песку и ненадлежащія обработка и употребленіе раствора — влекутъ за собою значительное ослабленіе его устойчивости противъ растворяющаго дѣйствія воды. Растворы, въ коихъ всѣ пустоты между песчинками заполнены съ избыткомъ цементнымъ тѣстомъ и поверхности всѣхъ песчинокъ имъ облѣплены, оказываются, по затвердѣніи, такое же сопротивленіе растворяющему дѣйствію воды, какъ обыкновеннаго хорошаго качества песчаники и известняки. Этому условію примѣрно удовлетворяетъ хороший растворъ съ 2-мя частями средняго чистаго кварцеваго песку. Чистый цементный растворъ хорошей обработки, безъ песку, обладаетъ большею устойчивостью противъ растворяющаго дѣйствія воды, чѣмъ обыкновенные известняки. Тошіе же растворы (съ примѣсью болѣе 3-хъ частей песку) и въ особенности при плохомъ пескѣ, при неудовлетворительной обработкѣ и ненадлежащемъ употребленіи, отъ дѣйствія фильтрирующихъ атмосферныхъ водъ и вообще водъ содержащихъ въ себѣ углекислоту, разрушаются по прошествіи одного года.

2) Хорошо обработанный растворъ портландскаго цемента съ примѣсью не болѣе 4-хъ объемовъ средняго кварцеваго песку (на 1 объемъ

цемента) весьма сильно сцепляется съ твердыми, чистыми, не пыльными, сухими (но не лишенными гигроскопической и волосной воды) поверхностями камней; при примѣси $1\frac{1}{2}$ частей песку и менѣе, эта сила сцепленія раствора, напр., съ гранитомъ гангеудскимъ такъ велика, что, по прошествію 4-хъ мѣсяцевъ, оторванный отъ раствора камень оставляетъ на поверхности раствора частицы своей массы въ видѣ табличекъ, блестокъ и зеренъ.

Сила сцепленія раствора съ камнями вообще уменьшается съ увеличеніемъ примѣси песку, съ примѣсью болѣе мелкаго песку и отъ нечистоты песку.

Самый хороший растворъ весьма слабо сцепляется и иногда во-все не сцепляется съ пыльными, мокрыми и слишкомъ сухими (утратившими волосную и гигроскопическую влажность) поверхностями камней, а также съ поверхностью *всякою начавшаго отвердѣвать и не вполне отвердѣвшаго цементнаго раствора.*

3) Цементный растворъ, заливаемый въ вертикальные швы между камнями, при самомъ спльномъ разжиженіи, весьма трудно и не-плотно заполняетъ ихъ, если они имѣютъ ширину менѣе $\frac{1}{8}$ дюйма; въ горизонтальныхъ швахъ слои положеннаго цементнаго раствора толщиною менѣе $\frac{1}{8}$ дюйма не достигаютъ полной силы сцепленія съ камнями; изъ наружныхъ незакрытыхъ горизонтальныхъ швовъ толщиною болѣе $\frac{1}{4}$ дюйма цементный растворъ вытекаетъ, отдѣляясь отъ поверхности положеннаго на немъ камня; поэтому — швы тесовой облицовки должны быть не менѣе $\frac{1}{8}$ и не болѣе $\frac{1}{4}$ дюйма; всѣ же наружные швы въ нетесовой кладкѣ, толщиною болѣе $\frac{1}{4}$ дюйма, послѣ отвердѣванія въ нихъ раствора (чрезъ 2—3 дня), должны быть расчищены и вновь расшиты густымъ болѣе крѣпкимъ растворомъ.

4) Растворъ цементный хорошо, крѣпко затвердѣваетъ и получаетъ надлежащее сцепленіе съ камнями въ томъ лишь случаѣ, если камни, послѣ посадки на растворъ или послѣ заливки растворомъ, не подвергаются никакимъ движеніямъ и сотрясеніямъ; поэтому камни должны такъ плотно сажаться на постели, чтобы неизбѣжная при работѣ ходьба по нимъ не вызывала въ нихъ никакихъ движений и, кроме того, швы между ними должны щебениться съ осторожностью и такимъ порядкомъ, чтобы разщебенка не вызывала движений въ прежде положенныхъ камняхъ.

5) Для возможно плотного и прочного заполнения швовъ кладки растворомъ и для достижения надлежащаго его сцѣпленія съ камнями, въ особенности въ сооруженіяхъ, могущихъ подвергаться боковымъ напорнымъ фильтраціямъ, необходимо соблюдать слѣдующіе приемы: а) каждый рядъ бута долженъ быть укладываемъ такъ, чтобы растворъ изъ вертикальныхъ швовъ его отнюдь не выступалъ на его поверхность и не грязнилъ ее; смазываніе поверхности положенного ряда растворомъ (какъ это иногда допускается при употреблении глиняныхъ и известковыхъ растворовъ) должно быть строго воспрещено; б) слѣдующій рядъ долженъ выкладываться по чистой и сухой (не потерявшей гигроскопической влажности) *) поверхности прежде положенного ряда, съ предварительной забуткою неровностей въ немъ мелкими камнями на растворѣ, которымъ одновременно заполняются и верхнія части вертикальныхъ швовъ нижняго ряда; в) подкладываніе подъ постели камней—щебня и мелкихъ камней, для выверстыванія верхней поверхности ряда, должно быть строго воспрещено.

6) Для достижения хорошихъ результатовъ относительно крѣпкаго затвердѣванія и сцѣпленія цементныхъ растворовъ съ камнями должны быть соблюдены слѣдующія правила:

а) цементъ долженъ быть предварительно хорошо и равномѣрно перемѣшанъ съ пескомъ въ данной пропорціи, причемъ песокъ неизменно долженъ быть сухой: сырость песка препятствуетъ равномѣрному распределенію цемента въ массѣ песка и въ результата даетъ тѣ же послѣдствія, какъ и излишняя, сверхъ нормы, примѣсь песку.

б) Сухая смѣсь цемента и песка должна быть хорошо обработана въ растворъ съ достаточнымъ количествомъ воды.

в) Растворъ долженъ быть употребленъ въ работу въ періодъ отъ момента полнаго *затворенія* до момента начала *затвердѣванія*.

г) Соответственно потребностямъ работы растворъ можетъ быть троекратной густоты: жидкий—для заливки, средней густоты—для кладки и разсыпчатый—для приготовленія искусственныхъ камней трамбованіемъ.

*) Если поверхность ряда утратила гигроскопическую влажность, что бываетъ въ сухую жаркую погоду лѣтомъ, то она должна быть спрыснута водою съ голяка.

Жидкий раствор долженъ быть обрабатываемъ тщательнымъ, быстрымъ размѣшиваніемъ смѣси цемента и песку съ такимъ количествомъ воды, которое необходимо для образованія массы — вида густыхъ сливокъ, удобной для заливки.

Такъ какъ отъ разжиженія до такой степени растворъ значительно теряетъ въ силѣ отвердѣванія и сцѣпленія, то жидкие растворы должны быть заготовляемы съ небольшими примѣсями песку — не болѣе $1\frac{1}{2}$, частей.

Растворъ средней густоты для кладки долженъ быть тщательно обрабатываемъ мятьемъ смѣси цемента и песку съ количествомъ воды, достаточнымъ для затворенія цемента. Явленіе затворенія цемента заключается въ томъ, что послѣ постепенного прилитія нѣкотораго количества воды, растворъ, безъ дальнѣйшей прибавки воды, отъ одного только мятія начинаетъ самъ разжижаться. Начало саморазжиженія раствора есть начало его затворенія. Количество воды необходимое для затворенія цемента зависитъ отъ свойствъ цемента, количества и качества песка; опредѣлить его въ точности очень трудно и на практикѣ берется то количество, при которомъ затвореніе наступаетъ легко, безъ особо тяжелой работы, т. е. количество нѣсколько большее дѣйствительно потребнаго. При этомъ однако же слѣдуетъ имѣть въ виду, что нѣкоторый излишекъ воды въ растворѣ менѣе вреденъ, чѣмъ недостатокъ ея, потому что небольшой излишекъ воды лишь нѣсколько ослабляетъ величину силы крѣпкости и сцѣпленія раствора, не нарушая правильности процесса его отвердѣванія, тогда какъ недостатокъ воды въ растворѣ нарушаетъ правильный ходъ гидратациї цемента и можетъ имѣть послѣдствіемъ постепенное разрушеніе отвердѣвшаго раствора. Наступающее съ начала затворенія постепенное саморазжиженіе раствора, при дальнѣйшей его обработкѣ, достигаетъ своего максимума, послѣ чего начинается постепенное сгущеніе раствора, сопровождающееся выдѣленіемъ чистой воды. Начало этого процесса сгущенія есть начало схватыванія раствора. По мѣрѣ дальнѣйшей обработки сгущеніе раствора усиливается и завершается образованіемъ какъ бы корки на поверхности раствора, съ выдѣленіемъ на ней слоя чистой воды — это есть моментъ конца схватыванія и начала затвердѣванія раствора, опредѣляемый терминомъ — *растворъ съг.* Съ этого момента дальнѣйшая переработка раствора разрушаетъ его и онъ не годится

для употребленія въ работу. Въ періодъ отъ начала до конца схватыванія растворъ называется *спильмъ* и даеть наилучшіе результаты при употребленіи въ дѣло.

Продолжительность процесса схватыванія цементнаго раствора— вообще тѣмъ больше, чѣмъ болѣе разведенъ растворъ водою и нѣсколько увеличивается еще отъ размѣшиванія и мятъя его; но все-таки каждый цементъ имѣеть свой предѣльный срокъ этого процесса, а потому цементные растворы должны быть заготовляемы небольшими порціями соотвѣтственно ходу работъ и должны быть *безостановочно перерабатываемы до полнаго израсходованія*.

Растворъ средней густоты употребляется также для изготошенія бетона, какъ для сухой, такъ и для подводной кладки. Заготовленный съ такимъ растворомъ бетонъ — въ сухой кладкѣ требуетъ небольшаго утрамбованія для сближенія отдѣльныхъ щебенокъ между собою.

Подъ воду же такого рода бетонъ долженъ быть опускаемъ не ранѣе того, какъ въ немъ, замѣтно, процессъ схватыванія раствора придется къ концу, причемъ погруженіе его должно быть произведено безъ всякаго утрамбованія, по возможности большими массами, непрерывно и такъ, чтобы массы бетона при своемъ паденіи на подготовленное основаніе проходили возможно меньшій слой воды.

Безъ принятія этихъ предосторожностей значительная часть раствора и даже весь растворъ можетъ быть вымытъ водою изъ бетона.

Разсыпчатый растворъ — для искусственныхъ камней долженъ быть приготовляемъ перемѣшиваніемъ смѣси цемента и песку съ такимъ возможно меньшимъ количествомъ воды, которое достаточно для затворенія раствора при послѣдующей ударной обработкѣ его въ массѣ заготовляемаго камня. Явленіе затворенія раствора въ этомъ случаѣ выражается тѣмъ, что отъ ударовъ трамбовками, сырое разсыпчатое тѣло его обрашается въ плотную пластическую массу.

Опасный, по вышеобъясненнымъ причинамъ, недостатокъ воды въ разсыпчатомъ растворѣ выражается тѣмъ, что растворъ этотъ вслѣдствіе трамбованія, дѣлается пластичнымъ лишь на нѣкоторую глубину отъ трамбуемой поверхности, но не пріобрѣтаетъ пластичности во всей массѣ, излишекъ же воды въ разсыпчатомъ растворѣ, ослабляющій его и препятствующій надлежащему его сплотненію, выражается значительнымъ саморазжиженіемъ массы при трамбованіи.

Дѣйствительно потребное количество воды для разсыпчатаго раствора зависить отъ способа обработки его и отъ толщины слоевъ, въ коихъ масса его трамбуется.

При ручномъ трамбованіи, обработка обыкновенно ведется слоями не толще 1 фута и количество потребной воды опредѣляется тѣмъ, чтобы слой массы такой толщины отъ непродолжительной работы трамбовками приходилъ въ *плотно-пластичное* состояніе во всей толщѣ.

Слабо смоченный водою цементъ, (какъ это имѣеть мѣсто въ разсыпчатомъ растворѣ), весьма быстро приходитъ въ отдѣльныхъ группахъ зеренъ въ состояніе полной гидратации, поэтому перемѣшаніе разсыпчатаго раствора съ водою должно совершаться быстро и имѣть лишь цѣлью приведеніе его въ равномѣрно-смоченное и равномѣрно-рыхлое состояніе; приготовленный же такимъ образомъ растворъ долженъ поступать въ работу немедленно.

Каждый протрамбованный слой раствора долженъ быть покрываемъ послѣдующимъ слоемъ раствора немедленно послѣ достигнутаго трамбованіемъ затворенія. Если новый слой раствора будетъ положенъ на слой, начавшій уже съ поверхности затвердѣвать, то надлежащаго сцѣпленія между слоями не будетъ.

Искусственные цементные камни могутъ быть приготовляемы изъ одного раствора цемента съ пескомъ и изъ смѣси этого раствора съ щебневымъ балластомъ разной крупности: мелкимъ, среднимъ и крупнымъ.

При приготовленіи камней со щебневымъ баластомъ, сухая смѣсь цемента съ пескомъ должна быть предварительно насухо смѣшиваема съ сухимъ же баластомъ. Въ этомъ случаѣ наилучшее смѣшеніе достигается, если баластъ примѣшивается послѣдовательно по степенямъ крупности, т. е. такъ, что сначала смѣшивается цементъ съ пескомъ, затѣмъ эта первая смѣсь смѣшивается съ мелкимъ баластомъ, затѣмъ эта вторая смѣсь смѣшивается со среднимъ баластомъ и, наконецъ, эта третья смѣсь смѣшивается съ крупнымъ баластомъ. Послѣ этого общая сухая смѣсь должна быть перемѣшана съ водою и обрабатываема, какъ выше сказано, для разсыпчатаго раствора.

Для гидравлическихъ цѣлей основная смѣсь цемента съ пескомъ должна быть такова, чтобы пустоты въ пескѣ заполнялись съ избыткомъ растворомъ цемента (для чистаго кварцеваго песку средней

крупности не менѣе 1 части цемента на 2½, части песка); примѣсь же баласта должна быть такова, чтобы весь объемъ пустотъ баласта заполнялся растворомъ цемента съ пескомъ. Слѣдствіями недостатка цемента въ основномъ растворѣ и недостачи основнаго раствора въ баластѣ являются слабость спѣленія и большая пористость массы искусственного камня, т. е. такія качества, при коихъ камень легко поддается растворяющему дѣйствію воды.

Строительная практика гидротехническихъ сооруженій (акведуковъ, водопроводовъ, водостоковъ, плотинъ и мостовъ) доказала: во 1-хъ, что, руководствуясь вышеописанными основными положеніями относительно свойствъ портландского цемента и условій надлежащаго употребленія его въ дѣло, а также правилами строительного искусства вообще, можно устраивать, при помощи портландского цемента, безъ желѣзныхъ связей и свинца въ кладкѣ и безъ металлическихъ покрытій, сооруженія, хорошо сопротивляющіяся разрушительному химическому дѣйствію атмосферы и воды и вообще достаточно долговѣчныя, и во 2-хъ, что при несоблюдѣніи вышеописанныхъ условій надлежащаго употребленія портландского цемента, сооруженія всегда страдаютъ болѣе или менѣе значительною пористостью и, подъ вліяніемъ фільтрації воды и атмосферныхъ газовъ, подвергаются болѣе или менѣе скорымъ разрушеніямъ, которыя выражаются совершенно такими же явленіями, какія наблюдались и въ сооруженіяхъ старой конструкціи, а именно: прежде всего въ нихъ происходитъ постепенное распаденіе твердаго тѣла цементнаго раствора въ порошкообразное состояніе въ наружныхъ швахъ и внутри массы кладки, затѣмъ идетъ постепенное раствореніе и распаденіе каменныхъ материаловъ.

Въ настоящее время мы видимъ такія случаи возведенія гидротехническихъ и въ особенности приморскихъ сооруженій, въ которыхъ очевидно, игнорируются всѣ вышеобъясненныя мною данныя относительно разрушительного химического дѣйствія атмосферы и воды и всѣ указанія рациональнаго опыта строительного искусства.

Мы видимъ, что во многихъ случаяхъ:

1) Каменные материалы для гидротехническаго сооруженія выбираются по лабораторнымъ испытаніямъ, главнымъ образомъ, относительно сопротивленія механическимъ усилиямъ давленія и мороза, безъ надлежащаго соображенія обѣихъ сопротивленій разлагающему

дѣйствію атмосферы и растворяющему дѣйствію воды и безъ всякаго соображенія о томъ, можно ли, при обыкновенныхъ условіяхъ работы, разсчитывать на крѣпкое спѣщеніе съ ними цементныхъ растворовъ.

2) Цементные растворы назначаются самые тонкіе, причемъ пропорціи песку и цемента опредѣляются безъ всякаго соображенія со степенью крупности и прочими качествами того песку, который будетъ употребляться въ дѣло.

3) Устройство каменной кладки на цементныхъ растворахъ назначается въ такихъ условіяхъ (напр. на волноломахъ и молахъ подверженныхъ частымъ сильнымъ волненіямъ), при коихъ надлежащее исполненіе работы кладки немыслимо.

4) Работы производятся по такимъ низкимъ цѣнамъ, что ихъ исполняютъ, обыкновенно, не мастера каменного гидротехническаго дѣла, а разные кирпичники, неудавшіеся печники, штукатуры и т. п. однимъ словомъ люди неопытные и незнающіе дѣла.

5) При всѣхъ этихъ условіяхъ въ исполненіи, неизбѣжно совершаются отступленія не только отъ идеаловъ, но даже отъ элементарныхъ требованій хорошей работы: цементъ смѣшиивается нерѣдко съ сырымъ и даже мокрымъ пескомъ, сѣвшій растворъ смѣшиивается со свѣжимъ и идетъ въ дѣло, работа идетъ подъ паяющими лучами солнца и никакихъ мѣръ противъ чрезмѣрного высыханія каменныхъ матеріаловъ и противъ усушки растворовъ не принимается, поверхности слоевъ кладки замазываются растворомъ (какъ въ печахъ) и т. д., и т. д.

Если мы представимъ себѣ: съ одной стороны — въ исполненіи гидротехническаго сооруженія перечисленныя неблагопріятныя условія, хотя бы не во всей совокупности, а лишь въ большей или меньшей степени, съ другой — упорное дѣйствіе разрушительныхъ химическихъ силъ атмосферы и воды; то само собою разумѣется, мы не можемъ прийти ни къ какому другому заключенію, кромѣ того, что сооруженіе это должно болѣе или менѣе скоро разрушиться.

Если иѣкоторые изъ сооруженій, возведенныхъ такими плохими порядкомъ стоять болѣе или менѣе продолжительное время и даютъ какъ бы поводъ къ оправданію приемовъ, примѣненныхъ къ ихъ исполненію, то это объясняется лишь тѣмъ, что та же природа, ко-

торая разрушаеть наши сооруженія, въ нѣкоторой, иногда довольно чувствительной степени, сама себѣ противудѣйствуетъ.

Такъ, всѣ воды въ природѣ, могущія разрушать сооруженія, содержать въ себѣ болѣе или менѣе значительныя примѣси взвѣшеннѣхъ и растворенныхъ минеральныхъ и органическихъ веществъ. Вступая въ поры сооруженія, воды эти сами себѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ заграждаютъ ходъ отложеніями взвѣшеннѣхъ, а иногда и растворенныхъ веществъ; кроме того, разрушая сооруженіе, онѣ иногда заграждаютъ себѣ ходъ продуктами же своей дѣятельности, т. е. частицами разрушенной массы сооруженія.

Мнѣ приходилось видѣть нѣсколько неудачно построенныхъ каменныхъ водопроводныхъ сооруженій, плотинъ, набережныхъ, мостовыхъ устоевъ, и т. п., которые послѣ постройки обнаруживали довольно значительныя фильтраціи, угрожавшія ихъ долговѣчности; но по прошествіи нѣкотораго времени, фильтраціи эти прекратились и сооруженія, благодаря этому, стоять.

Въ заключеніе, я позволю себѣ сказать еще нѣсколько словъ специальнѣ о дѣйствіи разрушительныхъ химическихъ силъ природы на приморскія сооруженія.

Какъ видно изъ приведенной мною справки относительно химическаго дѣйствія воды вообще, соли морской воды не имѣютъ опаснаго значенія для сооруженій.

Существенное вліяніе на долговѣчность сооруженій въ морской водѣ, очевидно, могутъ оказывать лишь содержащія ею газообразныя примѣси и тѣ условия относительно фильтрацій, въ коихъ сооруженія, стоящія въ морской водѣ, находятся.

Эти то послѣднія условия и имѣютъ наиболѣе важное значеніе въ вопросѣ долговѣчности приморскихъ сооруженій сравнительно съ другими сооруженіями.

Стоящія въ морѣ стѣны моловъ и волноломовъ, въ предѣлахъ той части ихъ по высотѣ, которая соответствуетъ полной высотѣ волнъ, подвергаются перемѣннымъ сильнымъ боковымъ напорнымъ давленіямъ воды, подъ вліяніемъ которыхъ въ нихъ могутъ происходить разрушительныя боковыя фильтраціи то въ одну, то въ другую сторону.

Падающіе сверху на эти сооруженія гребни и брызги волнъ, при отходѣ волнъ, устремляются съ большою силою внизъ и могутъ

производить вертикальныя фильтраціі въ верхнихъ частяхъ сооруженій. Эти оба рода фильтрацій, сопровождающіеся ударами воды, могутъ дѣйствовать гораздо разрушительнѣе, чѣмъ фильтраціі происходящія отъ мертваго напора воды.

Кромѣ сего, верхнія надводныя части всѣхъ приморскихъ сооруженій подвергаются тому же разрушительному дѣйствію атмосферныхъ газовъ и водъ, какъ и надводныя части всѣхъ другихъ гидротехническихъ сооруженій, а морскія набережныя подвергаются при этомъ иногда еще разрушительному дѣйствію наземныхъ и почвенныхъ водъ, какъ и набережныя вообще.



№ 7.

Изъ статьи „Бетонные работы при постройкѣ набережной въ г. Николаевѣ“ Л. Бѣлявина,
(Журн. Минист. Путей Сообщенія, № 4, 1889 г.).

Бетонъ обоихъ слоевъ по проекту былъ назначенъ слѣдующаго состава: на одну куб. саж. щебня положено 0,37 куб. саж. раствора изъ одной части портландъ-цемента и $2\frac{1}{4}$, ч. песка.

Производство работы было затруднено тѣмъ, что кладка находилась вблизи горизонта воды, *въ области волненія*.

Послѣднее не только вымывало растворъ изъ верхнихъ слоевъ бетона, но и всасывало его въ ниже-лежащій слой чистаго щебня. Для устраненія этого препятствія оставили неспилленною переднюю свайную стѣнку, которая и оберегала бетонъ отъ волненія, но никакъ не могла уберечь его отъ спокойныхъ колебаній воды, зависящихъ отъ волнъ, существующихъ спаружи стѣнки. Эти колебанія, какъ показало наблюденіе, всасывая растворъ внизъ, дѣйствуютъ на бетонъ не менѣе прямаго волненія; кроме того стѣнка, возвышаясь надъ ординаромъ на 0,30—0,40 саж., допускала волнамъ, при небольшомъ повышеніи горизонта, перекатываться черезъ нее и производить еще болѣе вредное вліяніе на бетонъ.

При такихъ условіяхъ первый опытъ погруженія бетона нижняго слоя оказался неудачнымъ. По освидѣтельствованію оказалось, что верхніе 0,12—0,15 саж. бетона представляютъ одинъ щебень. Такъ какъ по причинѣ мутности воды и проч. наблюденіе не давало точныхъ указаній, то прибѣгнули къ опыту. Взяли нѣсколько бочекъ,

въ днѣ которыхъ было просверлено нѣсколько отверстій; одинъ изъ бочекъ наполнили бетономъ, а другія слоемъ щебня въ 1 футъ и бетономъ и опустили въ воду на мѣстѣ работъ до глубины, гдѣ производилась работа. Черезъ 10 дней бочки вынули и розняли при этомъ оказалось, что въ бочкахъ, наполненныхъ щебнемъ и бетономъ растворъ наполнилъ слой щебня, а верхнія части бетона были безъ раствора. Въ бочкахъ, наполненныхъ однимъ бетономъ, произошло аналогичное явленіе—верхніе слои были вполнѣ лишены раствора. Изъ этихъ опытовъ получился несомнѣнныи выводъ, что значительная часть раствора изъ бетона уходитъ внизъ въ лежащій подъ бетономъ щебень. Подобные же опыты, но произведенныи въ лабораторіи въ стоячей водѣ, привели къ такимъ же результатамъ. Это обстоятельство навело на мысль, что не одно волненіе вліяетъ на уменьшеніе количества раствора въ верхніхъ частяхъ бетона, но и вообще при данныхъ условіяхъ употребленное для составленія бетона количество бетона—мало.

Чтобы получить хороший бетонъ, надо, чтобы всѣ промежутки между щебenkами были вполнѣ заполнены растворомъ—при такихъ условіяхъ и при отсутствіи размыва, бетонъ можетъ дать всей своей массою осадку, но никакимъ образомъ не могутъ одни слои освободиться отъ раствора въ пользу другихъ. Если же растворъ не вполнѣ заполняетъ промежутки между щебenkами, то такое явленіе становится совершенно понятнымъ и неизбѣжнымъ. Прежде всего надлежало решить вопросъ объ объемѣ пустоты между щебenkами. Для этого щебень за сутки до опыта опускали въ воду, чтобы онъ вполнѣ напитался водой; затѣмъ его вынимали и, давъ обсохнуть покрывавшей его водѣ, клали до верху въ деревянный, обитый внутри желѣзомъ ящикъ, объемомъ въ 1 футъ, при этомъ щебень много разъ перетряхивался и слегка утрамбовывался, чтобы достичнуть по возможности наибольшаго уплотненія. Затѣмъ въ ящикъ вливали воду до краевъ его, измѣряя количество вливаемой воды.

Щебень изъ мѣстнаго ракушечнаго камня былъ взятъ 4-хъ сортовъ:

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------------|---------|-------------|-----|----------|---|-----|---|
| 1) | Щебень, | объемомъ въ 12,6 | куб. д. | въ среднемъ | 47% | пустоты. | | | |
| 2) | " | " | " | 3,7 | " | " | " | 47% | " |
| 3) | " | " | " | 1,3 | " | " | " | 48% | " |
| 4) | " | " | " | 0,5 | " | " | " | 46% | " |

Смѣсь всѣхъ сортовъ по ровну	43,5%	пустотъ.
Натуральный щебень	44,8%	"

Опыты эти были повторены 12 Ноября 1887 года въ присутствіи дѣйст. стат. сов. Головачева и дали подобные же результаты.

Такимъ образомъ, количество пустотъ въ щебнѣ оказалось отъ 45% до 48% и слѣд. менѣе этого количества раствора нельзя назначать для полученія хорошаго бетона. Затѣмъ произведены еще опыты погруженія въ бочкахъ бетона съ 50, 55 и 60% раствора; опыты эти вообще показали достаточность въ бетонѣ 50% раствора. Поэтому техническое присутствіе, состоявшееся при работахъ 12 Ноября 1887 года подъ предсѣдательствомъ дѣйст. статск. совѣтн. Головачева, рѣшило употреблять для составленія бетона 50% раствора. Такъ какъ увеличеніе содержанія въ бетонѣ раствора до 50% значительно увеличило стоимость бетонной кладки, то былъ произведенъ на самомъ мѣстѣ рядъ испытаній, нельзя ли уменьшить стоимость кладки, вводя растворъ другаго состава, именно изъ 1 ч. цемента на $3\frac{1}{2}$ части песка? Для этой цѣли на небольшомъ протяженіи загрузили бетонъ съ растворомъ указанного состава; по его отвердѣніи оказалось, однако, что онъ обладаетъ значительно меньшимъ сопротивленіемъ, нежели бетонъ съ растворомъ состава 1 на $2\frac{1}{2}$; поэтому мысль объ измѣненіи состава раствора была оставлена и растворъ для бетона нижняго слоя окончательно принятъ состава 1 : $2\frac{1}{2}$.

Изъ вышеупомянутыхъ опытовъ было вычислено, что растворъ изъ бетона переходитъ въ щебень лежащій подъ бетономъ, который при этомъ дѣлается болѣе тощимъ. Для устраненія этого предполагали сначала дѣлать засыпку щебнемъ толщиною въ 0,05 саж., но способъ этотъ не достигъ своей цѣли и былъ отвергнутъ. Лучшимъ способомъ, судя по заграниценнымъ работамъ, казалась, *подстилка подъ бетонъ полотна*.

Для выясненія пригодности этого способа зимою 1887—1888 г. былъ произведенъ опытъ; въ тепломъ помѣщеніи въ большой разъемный ящикъ положили: въ самый низъ слой чистаго щебня, толщиною въ 1 футъ, поверхъ него разостлали полотно, спитое изъ подержанныхъ джутовыхъ мѣшковъ; полотно это не только покрывало поверхность щебня, но по стѣнкамъ ящика загибалось кверху и закрывало ихъ вполнѣ. Поверхъ полотна погрузили бетонъ, а

сверху налили воды. Послѣ 28 дневнаго отвердѣнія стѣнки были сняты, оказалось, что бетонъ окрѣпъ всею своею массою достаточно прочно; сквозь полотно прошла часть раствора настолько, однако, незначительная, что ни въ какомъ случаѣ не могла бы повліять на достоинство бетона. Этотъ опытъ наглядно доказалъ, что подстилка полотна подъ бетонъ достигаетъ своей цѣли—удерживаетъ растворъ отъ перехода изъ бетона въ щебень. Чтобы удержать и то небольшое количество раствора, которое перешло, можно употреблять матерію болѣе плотную, или положивъ въ нѣсколько рядовъ менѣе плотную, но едва ли расходы на устройство такой подстилки могутъ соотвѣтствовать выгодѣ при совершенномъ сохраненіи раствора въ бетонѣ.

Вышеозначеній опытъ привезъ къ решенію: употреблять подъ бетонъ подстилку изъ холста или другой какой либо матеріи, что и осуществилось при открытіи работъ съ весны слѣдующаго года.

Бетонъ изъ портландъ-цемента Новороссійскаго завода и песка изъ праваго берега р. Буга приготавлялся на особомъ плоту.

Пропорція бетона составлялась такъ: брали 8 носилокъ щебня, 4 носилокъ песка и опредѣленное по вѣсу количество цемента. Для нижняго слоя бетона при составѣ раствора $1:2\frac{1}{2}$, цемента шло на зарядъ 4 пуда 32 фунта, для верхняго слоя при составѣ $1:3$ — 4 пуда. Объемъ носилокъ равенъ 0,0052 куб. саж. Это количество составляло зарядъ или замѣсь: объемъ одного замѣса бетона слѣд. былъ около 0,042 к. с. Цементъ хотя и разсчитывался по вѣсу, но вѣсъ его для одного замѣса былъ переведенъ для упрощенія манипуляціи также на объемъ, для чего были сдѣланы особыя носилки. Замѣшивали растворъ въ ручную. Замѣсь производился такъ: прежде всего подъ навѣсомъ плота перемѣшивали между собой лопатами сухія порціи цемента и песка; работа эта производилась очень скоро, особенное вниманіе обращалось на возможно полное перемѣшиваніе цемента съ пескомъ. Одновременно съ этимъ на открытой платформѣ приготавляли потребное количество щебня, обливали его и затѣмъ смѣшивали съ сухою смѣстью песка и цемента; всю эту смѣсть при этомъ поливали водой въ такомъ количествѣ, чтобы она на ощупь производила впечатлѣніе мокраго песка, но отнюдь не было бы замѣтно избытка воды. Количество употребляемой воды въ разное время года и при разной погодѣ различно. Лѣтомъ въ среднемъ отъ 7 до 8 ве-

деръ воды на замѣсь, осеню же и весной отъ 5 до 6 ведерь. Послѣ приготовленія бетона его оставлялъ на открытой платформѣ вылеживаться, закрывая въ случаѣ дождя брезентомъ; цѣлью этого вылеживанія было уменьшеніе, на сколько возможно потери отъ размыва раствора при погружениіи бетона. Вылеживаться на воздухѣ бетонъ долженъ быть до первыхъ признаковъ схватыванія; время это осенью и ранней весной было опредѣлено въ 4 часа, лѣтомъ же, по мѣрѣ повышенія температуры, срокъ этотъ постепенно сокращался и въ самое теплое время доходилъ до 1 часу и менѣе.

Выдержаный определенное время на воздухѣ бетонъ погружался помошью воронки. Послѣ погружения бетонъ пробовали укатывать чугунными катками оббитымъ деревомъ, вѣсомъ $3\frac{1}{2}$ пуда. При этомъ щебенка сдвигалась въ кучи. Тогда перешли къ трамбованію, но не непосредственному, а помошью передаточной болванки. На бетонъ ставилась выступающая изъ воды деревянная болванка, по которой производились удары трамбовкой,

Было вообще установлено, чтобы бетонные работы велись только тогда, когда температура воздуха будет выше $4^{\circ}R$, а температура воды — выше $5^{\circ}R$. Единичная контрактная стоимость всех вышеописанных работ следующая:

Загрузка нижняго слоя бетона при 50% раствора 1:2½, 1 куб. саж.	195	р.	78	к.
Залпвка растворомъ состава 1:3½ 1 к. с.	179	р.	78	к.
Настилка полотна на 1 пог. саж. набережн.	8	р.		
Загрузка верхняго слоя бетона при 50% раствора 1:3, 1 куб. саж.	176	р.	26	к.

№ 8.

ЗАМѢТКА

объ испытаниі цемента и его пріемкѣ.

Инженера Г. Семикольнова.

Въ настоящее время при всѣхъ работахъ, производимыхъ, какъ самимъ Министерствомъ Путей Сообщенія, такъ и учрежденіями ему подвѣдомственными, предписывается соблюдать нижеслѣдующія условія касательно цемента:

- 1) Цементъ долженъ браться съ русскихъ заводовъ. (Цѣль—развитіе отечественной промышленности).
- 2) Цементъ долженъ вполнѣ удовлетворять нормальнымъ условіямъ для поставки и пріемки портландскихъ цементовъ, утвержденнымъ Господиномъ Министромъ Путей Сообщенія 19 Августа 1881 г., съ измѣненіями, объявленными по Департаменту Шоссейныхъ въ Водяныхъ сообщеній Правленіемъ Округовъ въ циркулярѣ отъ 12-го Сентября 1887 г. за № 5629. (Цѣль—желаніе заставить заводы вырабатывать продуктъ надлежащаго качества).
- и 3) Цементъ долженъ на мѣстѣ работъ подвергаться испытаніямъ, которыя подробно излагаются въ контрактахъ, кондиціяхъ, условіяхъ и другихъ подобныхъ документахъ, на основаніи коихъ производятся работы по Министерству Путей Сообщенія. (Цѣль—убѣдиться, что заводы поставляютъ цементъ требуемаго качества).

Коль скоро Министерство предписываетъ брать цементъ съ русскихъ заводовъ и требуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы цементъ удовле-

творялъ нормальнымъ условіямъ и разнымъ другимъ постановленіямъ, то тѣмъ самыемъ Министерство, хотя и косвенно, но совершенно ясно ручается, что на русскихъ заводахъ изготавляется цементъ какъ разъ такой, какой желательно Министерству.

Если свидѣтельство Министерства вѣрно, то какая цѣль писать объ этомъ въ каждомъ условіи на работы, производимыя Министерствомъ, и зачѣмъ требовать испытанія цемента на мѣстѣ работъ? На оборотъ, если русскіе заводы не производятъ цемента надлежащаго качества, то контрагенту предоставляется возможность и право, опираясь на указанное свидѣтельство Министерства, сложить съ себя отвѣтственность за сроки исполненія работъ, такъ какъ контрагентъ вѣдь ни мало не виноватъ въ томъ, что заводы, съ которыхъ контрагентъ обязанъ брать цементъ, изготавливаютъ цементъ ненадлежащаго качества.

Испытаніе цемента на самомъ мѣстѣ работъ совершенно непропорционально, ибо каждый заводъ долженъ имѣть всѣ необходимыя приспособленія для испытаній и испытанія должны производиться, такъ какъ безъ того заводъ не можетъ быть убѣжденъ въ доброкачественности поставляемаго имъ матеріала. Во всякомъ случаѣ—изготавляютъ-ли заводы дѣйствительно портландскій цементъ, или подъ этимъ названіемъ изготавляютъ и продаютъ какой-либо другой продуктъ — испытаніе не имѣеть никакого другаго смысла, кроме контролированія заводовъ,—и трудно понять, почему въ такомъ контролѣ непремѣнно долженъ участвовать расходами и прочими потерями отъ проволочки времени каждый контрагентъ Министерства?

Испытаніе цемента на мѣстѣ работъ есть великая помѣха для работъ и очень дорого обходится контрагенту—слѣдовательно, и самому Министерству, такъ какъ контрагентъ въ сущности есть повѣренный Министерства, отъ которого всего болѣе зависитъ успѣхъ работъ и стоимость ихъ. Для совершенія всѣхъ операций, предписываемыхъ нынѣшними контрактными условіями, контрагентъ вынужденъ имѣть особаго техника съ однимъ или двумя помощниками изъ рабочихъ, долженъ имѣть наборъ инструментовъ и разной посуды, наконецъ долженъ имѣть особое помѣщеніе для изготавленія и склада образчиковъ и производства опытовъ; расходы на все это, разумѣется, падаютъ на стоимость цемента. Съ другой стороны, чтобы не задержать производства работъ, контрагентъ обязанъ держать большиe партии

цемента въ складахъ, уплачивая за то проценты безъ всякой пользы для дѣла. Такимъ образомъ, если необходимо изготавлять ежедневно по 40 куб. саж. массивовъ,— а это для Либавы весьма умѣренная норма—то ежедневный расходъ цемента составить болѣе 400 бочекъ и для 28 дневнаго испытанія необходимо имѣть неизвестовенный запасъ въ $400 \times 28 = 11200$ бочекъ на сумму болѣе 75000 руб.; а въ дѣйствительности, на случай задержки въ испытаніяхъ, которая легко можетъ произойти, напримѣръ, хотя бы вслѣдствіе неудачнаго изготавленія образчиковъ, необходимо имѣть запасъ не менѣе двойнаго количества, т. е. на сумму болѣе 150000 руб. Изъятіе такого значительнаго капитала изъ работы, несомнѣнно обходится очень дорого.

Принятый нынѣ Министерствомъ Путей Сообщенія контроль цемента имѣеть, въ сущности, форму рекламы цементнымъ заводамъ, которая дѣлается на счетъ казны или контрагентовъ (т. е. опять таки на счетъ казны, такъ какъ контрагентъ расплачивается казенными деньгами), каковымъ обстоятельствомъ заводы весьма прироко пользуются,— стоять только обратить вниманіе на то, что всякий заводъ, рекомендую свой цементъ, непремѣнно, подробно указываетъ, на какихъ казенныхъ работахъ этотъ цементъ уже употреблялся и какіе далъ результаты при испытаніяхъ, и, правду сказать, подобное указаніе всегда производить желаемый заводомъ эффектъ,—не неся при томъ никакой ответственности за качеству изготавленного имъ продукта. По принятымъ нынѣ Министерствомъ правиламъ, если цементъ, поставленный заводомъ, будетъ забракованъ, то за это отвѣтствуетъ контрагентъ, или, что все одно и то же, само Министерство—если прямой потери, въ случаѣ браковки послѣ испытаній на мѣстѣ работы, и не будетъ, то во всякомъ случаѣ послѣдуетъ косвенный убытокъ вслѣдствіе остановки работы, какъ-то: уплата служащимъ и рабочимъ жалованья, содержаніе приспособленій, процентъ на капиталъ и проч., за все время остановки работы—а заводъ по винѣ котораго произошла остановка работы остается въ сторонѣ, такъ какъ ничто не препятствуетъ ему сбыть забракованный цементъ другимъ, менѣе требовательнымъ покупателямъ. Ожидать при такомъ порядкѣ надлежащаго развитія русскаго цементнаго производства нельзя.

Въ виду вышеизложеннаго необходимо и цѣлесообразно устроить контроль непосредственно надъ самими заводами на мѣстѣ производ-

ства цемента. Этотъ контроль можетъ быть осуществленъ хотя бы въ такой формѣ:

Заводъ, желающій поставлять *русскій* цементъ для работъ по Министерству Путей Сообщенія, долженъ подать заявленіе Министерству, что:

1) (Такой-то) заводъ обязуется подъ названіемъ „портландскій цементъ“ изготавлять и продавать *цементирующее вещество*, получаемое посредствомъ сильнаго обжига (до спеканія) тѣснѣйшимъ образомъ смѣшанныхъ между собою матеріаловъ, содержащихъ извѣстъ и глину, и затѣмъ раздробленіемъ въ тончайшій порошокъ полученнаго по обжигу продукта, безъ всякой подмѣси къ этому продукту послѣ обжига какихъ-либо веществъ.

2) Изготавляемый заводомъ цементъ будетъ удовлетворять нормальнымъ условіямъ для поставки и приемки портландскихъ цементовъ, утвержденнымъ Господиномъ Министромъ Путей Сообщенія 19 августа 1881 года, съ измѣненіями, объявленными по Департаменту Шоссейныхъ и Водяныхъ Сообщеній Правленіямъ Округовъ въ циркулярѣ отъ 12 Сентября 1887 года за № 5629.

3) Всякая партія цемента, доставляемая заводомъ на работы, состоящія въ вѣдомствѣ Министерства Путей Сообщенія, будетъ сопровождаться свидѣтельствомъ завода, что препровождаемый цементъ былъ испытанъ (тогда-то), оказался удовлетворяющимъ всѣмъ требованіямъ Министерства Путей Сообщенія и даль при испытаніи результаты (такіе-то).

4) Заводъ подчиняется наблюденію Министерства Путей Сообщенія и предоставляетъ Министерству право черезъ посредство командируемыхъ имъ лицъ слѣдить за производствомъ цемента на заводѣ и производить по данной имъ инструкціи всѣ потребныя испытанія цемента на заводѣ; и также брать образцы изготовленного цемента для испытаній въ лабораторіи Министерства Путей Сообщенія.

Заводъ, который согласится на вышеизложенные условія, получаетъ отъ Министерства Путей Сообщенія свидѣтельство на право поставки изготавляемаго имъ портландскаго цемента для всѣхъ работъ по вѣдомству этого Министерства.—Если бы при какомъ либо испытаніи оказалось, что приготовляемый заводомъ портландскій цементъ не удовлетворяетъ требуемымъ условіямъ, то Министерство объявляетъ выданное заводу свидѣтельство недѣйствительнымъ и

налагаетъ запрещеніе употреблять изготавляемый на этомъ заводѣ портландскій цементъ для работъ по вѣдомству Министерства Путей Сообщенія.

Необходимость имѣть свидѣтельство на право поставки портландскаго цемента для казенныхъ работъ заставить заводъ держать производство портландскаго цемента на требуемой высотѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дастъ возможность и частнымъ лицамъ получать дѣйствительно портландскій цементъ, а не иѣчто такое, что имѣть только одно название общее съ портландскимъ цементомъ.

Имѣть постоянныхъ агентовъ на заводахъ для наблюденія за производствомъ нѣть необходимости, такъ какъ постоянное занятіе испытаніемъ, не представляющимъ, говоря откровенно, особаго интереса, непремѣнно прискучить и вызоветъ равнодушное отношеніе къ дѣлу. Гораздо лучше время отъ времени командировать свѣдущихъ лицъ для осмотра завода и для испытанія имѣющагося въ наличности цемента. Необходимо только, чтобы заводъ былъувѣренъ, что ревизія изготавляемаго имъ продукта можетъ быть произведена во всякую минуту. Потеря заводомъ свидѣтельства на право поставки цемента для правительственныхъ работъ будетъ почти равносильна закрытию завода, такъ какъ съ одной стороны несомнѣнно, что наибольшее количество цемента потребуется именно для правительственныхъ работъ, а съ другой—и частныя лица, узнавъ, что заводъ лишается права ставить свой цементъ для правительственныхъ работъ, сами станутъ обходить этотъ заводъ.

Настоящее время самое удобное для введенія контроля надъ цементными заводами; дурной курсъ нашего рубля доставляетъ огромнѣйшія выгоды этимъ русскимъ заводамъ, и если бы цѣна нашего рубля поднялась до нормальной, то, для поддержанія нынѣшней цѣны русского цемента, потребовалось бы увеличить пошлину по крайней мѣрѣ въ $3\frac{1}{2}$ раза т. е. до 30—35 коп. съ пуда.

Если указанный выше контроль надъ производствомъ русскаго портландскаго цемента будетъ введенъ въ дѣйствіе, то можно быть вполнѣ увереннымъ, что заводамъ будетъ изготавляться цементъ требуемаго Министерствомъ качества, и въ такомъ случаѣ въ кондиціяхъ на работы необходимо вмѣстѣ съ тѣмъ достаточно ввести нижеслѣдующія условія:

- 1) Контрангентъ обязанъ поставлять для работъ портландскій

цементъ русскихъ заводовъ, которые имѣютъ свидѣтельство Министерства Путей Сообщенія на право поставки портландскаго цемента для работъ этого Министерства.

2) Цементъ долженъ быть неподмоченный, въ бочкахъ, на которыхъ должно быть точно обозначено, что это портландскій цементъ, и написана фирма завода, на которомъ онъ изготовленъ. Цементъ до употребленія въ дѣло долженъ храниться въ закрытыхъ отъ воды помѣщеніяхъ.

3) Начальникъ работъ имѣеть право изъ каждой, по его усмотрѣнію, партіи портландскаго цемента, поставленной на мѣсто работъ, выбирать образчики для представленія на испытаніе въ лабораторію Министерства Путей Сообщенія. Выборъ образчиковъ долженъ дѣлаться Начальникомъ работъ, по его усмотрѣнію, въ присутствіи контрагента или его довѣренного и представителя Контроля. — Взятые образчики должны быть ссыпаны въ особое помѣщеніе, вполнѣ защищающее цементъ отъ дѣйствія воды, плотно укупоренное, и самое помѣщеніе должно быть опечатано печатями Начальника работъ, Контрагента и Представителя Контроля. О выемкѣ образчиковъ долженъ быть составленъ актъ, подписанный всѣми упомянутыми лицами, копія съ которого должна быть препровождена вмѣстѣ съ образчиками.

4) Если цементъ съ русскихъ заводовъ нельзя будетъ получить вслѣдствіе распоряженія Министерства Путей Сообщенія, или вслѣдствіе недостатка цемента на русскихъ заводахъ, или же стоимость русскаго цемента будетъ выше иностраннаго, то контрагентъ имѣеть право выписывать цементъ изъ заграницы съ обязанностью уплаты таможенной пошлины. Таковой цементъ долженъ удовлетворять нормальнымъ условіямъ для поставки и приемки портландскихъ цементовъ, утвержденнымъ Господиномъ Министромъ Путей Сообщенія 19 Августа 1881 года и послѣдующимъ дополненіямъ этихъ условій. Образчики для испытанія слѣдуетъ брать изъ каждой поставленной въ одинъ разъ партіи по разсчету одинъ образчикъ на 200 бочекъ.

Взятые образчики должны подвергаться испытаніямъ, указаннымъ въ нормальныхъ условіяхъ и въ дополненіяхъ къ нимъ. — Если нѣкоторая изъ взятыхъ пробъ не будутъ удовлетворять нормальнымъ условіямъ, тогда изъ той-же партіи беруть пробы въ тройномъ противу первого количества и вновь подвергаютъ испытанію. Если при

этомъ второмъ испытаніп болѣе 5 процентовъ (5%) взятыхъ пробъ дадутъ неудовлетворительный результатъ, то вся партія бракуется. Пробы должны браться по указанію Начальника работъ, въ присутствіи контрагента или его уполномоченнаго. Испытаніе цемента должно производиться на мѣстѣ работъ подъ контролемъ Начальника работъ, въ присутствіи контрагента или его повѣренного, но, кромѣ того, образцы цемента должны высылаться въ Министерство Путей Сообщенія. Для производства испытаній контрагентъ обязанъ пріобрѣсти на свой счетъ и предоставить въ распоряженіе Начальника работъ всѣ необходимые для сего приборы, безъ особой за это платы отъ казны. Испытаніе цемента на мѣстѣ работъ должно производиться не позже, какъ за два мѣсяца до употребленія его въ дѣло.

Инженеръ Г. Семиколѣновъ.

№ 9.

Записка Н. А. Бѣлелюбскаго по вопросу о химическомъ составѣ портландъ- цементовъ.

Какъ по дѣйствующимъ въ Россіи нормальнымъ условіямъ приемки портландъ-цементовъ, такъ и по всѣмъ заграничнымъ техническимъ условіямъ, за исключениемъ французскихъ, доброкачественность портландъ-цементовъ проверяется исключительно механическими испытаниями, признаваемыми вполнѣ достаточными для приемки цемента. Во французскихъ условіяхъ для портовыхъ работъ даются указанія относительно гидравлическаго модуля, а также предельного содержания сѣрной кислоты и окиси желѣза, и не имѣется какихъ либо ограниченій относительно магнезіи, вѣроятно, потому что самый вопросъ о вредномъ дѣйствіи магнезіи вызванъ былъ не въ виду применения цементовъ для портовыхъ работъ, а вслѣдствіе обнаружившагося разрушенія значительного числа сухопутныхъ сооруженій во Франції. Изслѣдованія Lechartier цемента взятаго изъ означенныхъ сооруженій, напечатанныя въ Comptes rendues Парижской Академіи Наукъ (1886 г.) возбудили магнезіальный вопросъ въ Англіи и Германіи, гдѣ также обнаружены были поврежденія вслѣдствіе непостоянства объема цемента *).

*.) По вопросу о дѣйствіи магнезіи на цементъ Н. А. Бѣлелюбскій имъ сдѣланы были въ началѣ 1889 г. доклады въ Собраниі Инженеровъ и въ Техническомъ Обществѣ.

Тщательныя изслѣдованія цементовъ Campbon во Франціи и Trubenhauer въ Германіи показали, что причина рѣшительно всѣхъ извѣстныхъ по настоящее время случаевъ разрушенія заключалась въ необыкновенно *высокомъ* содержаніи магнезіи въ цементѣ. Такъ по французскимъ анализамъ въ 5 случаяхъ отъ 16 до 27%, по нѣмецкимъ въ 4 пробѣ отъ 28 до 30%.

Изслѣдованія при этомъ показали, что магнезія, вошедшая въ портландъ-цементъ изъ обожженныхъ до спеканія сырыхъ материаловъ переходитъ постепенно въ гидратъ магнезіи, который даже, спустя долгое время послѣ употребленія цемента въ дѣло ведетъ къ растрескиванію и увеличенію раствора въ объемѣ. Диккергофъ въ докладѣ Обществу нѣмецкихъ заводчиковъ въ 1889 г. приводить случаи такого разрушительного дѣйствія цемента Blieskastel въ 70 годахъ на дорогахъ въ Эльзасъ Лотарингіи, причемъ содержаніе MgO оказалось въ цементѣ 20—28%.

Перечисленныя выше событія повели къ усердному лабораторному изученію магнезіального вопроса въ Германіи и во Франціи съ тою разницею что въ Германіи явилась прежде всего забота о принципіальной чистотѣ портландъ-цемента, а во Франціи совокупно съ разслѣдованіемъ вліянія магнезіи на цементъ вообще, обращено было вниманіе на дѣйствіе на цементные растворы солей морской воды.

Въ Германіи параллельно съ продолженіемъ изслѣдованія дѣйствій магнезіи на цементъ состоялось рѣшеніе Общества цементныхъ заводчиковъ, въ числѣ 60 заводовъ, что цементъ, содержащий болѣе 3% магнезіи, не считать портландъ-цементомъ, причемъ высшій предѣлъ содержанія MgO считается еще не опредѣлившимся, а 3% признается безусловно безопаснымъ. Во Франціи, не смотря на крайнюю возбужденность магнезіального вопроса, не сдѣлано какихъ либо постановлений относительно предѣльного содержанія магнезіи въ цементѣ, вѣроятно потому что цементъ съ столь высокимъ содержаніемъ магнезіи, какъ выше указано для прекратившаго свою дѣятельность завода Cambon, слѣдуетъ считать исключительно рѣдкостью.

Слѣдуетъ при этомъ различать форму, въ которой магнезія попадаетъ въ цементъ, она или входитъ изъ сырыхъ материаловъ, подвергаясь дѣйствію температуры спеканія, или въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ входить къ портландъ-цементу изъ романъ-цемента, который

для приданія большої пластичності пропавляється къ портландъ-цементу, послѣ обжига послѣдняго; въ послѣднемъ случаѣ дѣйствие магнезіп совершенно безвредно, какъ это и имѣло мѣсто въ портландъ-цементѣ завода Шмидта. Считаю нужнымъ оговориться, что при дальнѣйшихъ разсужденіяхъ мы имѣемъ въ виду чистый портландъ-цементъ т. е. такой къ которому послѣ обжига никакихъ добавленій не дѣлается, за исключеніемъ отъ 1½ до 2% гипса, если это требуется, и, следовательно при обсужденіи вопроса о содержаніи MgO говорится исключительно о MgO , попадающей пзъ сырыхъ матеріаловъ—глины и проч.

Замѣтимъ при этомъ, что вопросъ о присутствіи MgO въ портландъ-цементѣ путемъ добавленія романъ-цемента къ обожженному уже портландъ-цементу самъ собою теряетъ значеніе въ виду формального заявленія Рижского завода о совершившемся уже переходѣ производства на путь международно установленной номенклатуры.

Въ виду происходящаго еще по настоящее время разногласія въ отношеніи предѣла MgO въ чистомъ портландъ-цементѣ невольно является потребность при назначеніи въ проектируемыхъ нынѣ для портовыхъ работъ въ Россіи техническихъ условіяхъ пріемки цементовъ иѣсколько полнѣе посмотрѣть на положеніе магнезіального вопроса въ виду особенно рѣзкаго различія между количествомъ MgO , послужившемъ къ разрушенню сооруженій (16—30%) и предѣломъ принятыхъ Обществомъ иѣмецкихъ заводчиковъ (3%) и попросить по крайней мѣрѣ лѣпъ, занимавшихся изслѣдованіями цементовъ вообще и специально въ отношеніи MgO , высказать свое обѣ мнѣніе.

При запискѣ приложено извлеченіе пзъ отвѣтовъ, любезно полученныхъ отъ значительного числа лицъ въ видѣ перечня лаконическихъ выводовъ.

Одновременно съ вопросомъ о содержаніи MgO интересъ представляеть и вопросъ о содержаніи сѣрной кислоты (SO_3) въ виду того что, кромѣ сѣрной кислоты, являющейся въ цементѣ отъ добавленія гипса, можетъ еще входить она и изъ сырыхъ матеріаловъ или изъ тоцлыва.

Въ отвѣтахъ приводятся мнѣнія и относительно предѣльного содержанія или сѣрной кислоты или гипса.

	Магнезія MgO %	Гипсъ Ca SO ₄ %	Сѣрный ангиридъ SO ₃ %.	Одно-сѣр- нистый кальцій CaS %.
Ливенъ 2-й	3	2	—	1,5
Берманъ (въ рижскомъ порт. цем.) SO ₃ — 1,75%.	5	—	до 3	—
Шиллингъ	больше 3 На основанія долго сущ. сооружений и ла- бораторныхъ опытовъ.	—	1,50	—
Дижергофъ	больше 3	—	2	—
Вернулли	Изслѣдованія не за- кончены, но во вся- комъ случаѣ больше 4%, безвредно.	больше 2	—	—
Дельбрюнъ	вредно свыше 5 Обществомъ постанов- лено 3	—	бываетъ безвредно и большое колич.	—
Тетмайеръ (есть цементы съ 8% MgO, рѣшительно безопасные).	предварительно 3	—	—	—
Эрдменгеръ (рекомендуетъ пробу ки- паченiemъ для опредѣле- нія вліянія MgO).	6 — 7 въ подводныхъ работахъ. 4 — въ воздушныхъ.	—	2	—
Михаэлисъ	3 слишкомъ мало, следуетъ 5	—	—	—
Кандло	4	—	—	—
Дюранъ Кле	не болѣе 5	—	1,5	—



№ 10.

Р А П О Р ТЪ

Инженера Статского Советника Жирухина.

Въ числѣ вопросовъ, которые были поставлены на обсужденіе комиссіи, состоящей подъ предсѣдательствомъ Вашего Превосходительства, имѣлось предложеніе инженера Тимонова — вмѣнить въ обязанность казеннымъ распорядительнымъ управлѣніямъ, по примѣру Франціи, — выдалять, при отдачѣ исполненія портовыхъ работъ съ подряда, поставку главнѣйшаго для таковыхъ работъ материала — цемента — изъ числа прочихъ поставокъ, предоставляемую поставку цемента непосредственно цементнымъ заводамъ, съ цѣлью обеспечить, такимъ образомъ, поставку для портовыхъ работъ цемента наиболѣе однообразныхъ и извѣстныхъ распорядительному управлѣнію качествъ.

Существовавшій до сего времени порядокъ отдачи съ подряда портовыхъ работъ оптомъ, съ уплатою подрядчику по количеству дѣйствительно исполненныхъ имъ учетныхъ единицъ работъ, въ случаѣ принятія къ исполненію предложенія инженера Тимонова, придется измѣнить въ нѣкоторыхъ деталяхъ, а именно: для нѣкоторыхъ единицъ работъ придется отпускать оптовому подрядчику отъ казны готовый казенный материалъ на мѣстѣ работъ, съ учетомъ сметной цѣны данной единицы работъ сметнымъ назначеніемъ и цѣною цемента, поступающаго натурою въ распоряженіе подрядчика, или же придется, не учитывая цѣны единицы работъ, обязывать оптоваго

подрядчика пріобрѣтать необходимый для работъ цементъ на заранѣе указанныхъ ему заводахъ изъ партій цемента, одобренныхъ прави-тельственнымъ инспекторомъ, назначаемымъ на заводъ для испытаній и браковки цемента, пред назначенаго для поставки на портовыя работы.

Въ первомъ случаѣ порядокъ подобнаго учета цѣны единицъ ра-боты и отпуска подрядчику казеннааго цемента на мѣстѣ работъ мо-жетъ быть организованъ въ различныхъ формахъ, а потому долженъ быть заранѣе разработанъ, дабы обезпечить однообразное составленіе кондицій на отдачу съ подряда портовыхъ работъ, при введеніи въ оныя не практиковавшагося до сего времени условія.

Первымъ послѣдствіемъ новаго порядка будетъ учетъ цѣны дан-ной единицы работъ черезъ исключеніе смѣтной стоимости готоваго матеріала, отпускаемаго отъ казны бесплатно въ распоряженіе под-рядчика.

Вторымъ послѣдствіемъ новаго порядка будетъ поставка казною подрядчику означенаго матеріала въ потребномъ для работъ коли-чествѣ. При такой поставкѣ въ распоряженіе подрядчика на мѣстѣ работъ казною принадлежащаго ей матеріала могутъ быть два случая:

1) Готовый матеріалъ можетъ быть отпускаемъ казною подряд-чику бесплатно въ размѣрѣ дѣйствительной потребности по его лич-ному усмотрѣнію, не соображаясь со смѣтнымъ назначеніемъ, при чёмъ остатокъ или недостатокъ матеріала сравнительно со смѣтнымъ назначеніемъ составитъ рискъ казны.

2) Готовый матеріалъ можетъ быть отпускаемъ казною подряд-чику бесплатно лишь въ размѣрѣ смѣтного назначенія, при чёмъ остатокъ матеріала будетъ поступать въ пользу подрядчика, а недо-статокъ будетъ его убыткомъ, ибо ему придется уплатить казнѣ за весь излишне полученный имъ отъ казны противъ смѣтного назна-ченія цементъ.

Въ первомъ случаѣ для казны можетъ быть убыточно небрежное обращеніе подрядчика съ отпущенными въ его распоряженіе казен-нымъ матеріаломъ, подверженными порчѣ отъ подмочки и ущербу отъ раструски или щедраго примѣшиванія къ смѣси для образова-нія раствора, но качество исполненной подрядчикомъ работы будетъ обезпечено употребленіемъ матеріала надлежащаго качества и въ должномъ количествѣ. Во второмъ случаѣ казна будетъ гарантирована

отъ убытокъ, причиняемыхъ перерасходованіемъ матеріала свыше смѣтного назначенія, но не обеспечена отъ порчи качества работы вслѣдствіе естественного желанія подрядчика имѣть иѣкоторый барышъ на экономії матеріала, который останется въ его пользу и, во всякомъ случаѣ, вслѣдствіе стремленія подрядчика избѣжать убытка, происходящаго отъ превышенія смѣтной нормы потребленія цемента въ работу.

Первый способъ благонадежнѣе и потому почти всегда практикуется при хозяйственномъ способѣ работъ, гдѣ все основано на личномъ довѣріи къ подрядчику, производящему работу, и при томъ вообще выгоднѣе возвести благонадежное сооруженіе, хотя бы и израсходовавъ цементу болѣе, нежели положено по смѣтѣ, чѣмъ получить сооруженіе недостаточно прочное изъ за стремленія экономить на цементѣ и тѣмъ безъ надлежащей пользы загубить остальные потребные на сооруженіе матеріалы.

По вышепизложеннымъ причинамъ я лично полагаю бы полезнымъ примѣнять лишь первый способъ отпуска казеннаго цемента въ разпоряженіе подрядчика безъ ограниченій смѣтнымъ назначениемъ, но думаю, что примененіе такого способа встрѣтить затрудненіе со стороны чиновъ контроля.

Впрочемъ, порядокъ поставки казеннаго цемента подрядчику на мѣсто работъ будетъ сопряженъ и съ другими затрудненіями юридического свойства, которыя также слѣдуетъ имѣть въ виду. А именно, по приемѣ цемента на заводѣ въ казну, казенная партия цемента будетъ доставлена на мѣсто работъ въ качествѣ матеріала, всѣмъ требованіямъ министерства удовлетворяющаго и годнаго къ употребленію въ дѣло; между тѣмъ матеріалъ этотъ по свойствамъ своимъ, во время перевозки, способенъ при небрежной укупоркѣ портиться и утрачиваться. Такимъ образомъ, при полученіи партии цемента на мѣсто работъ будутъ возникать вопросы объ убыткахъ казны вслѣдствіе доставки цемента и отпущеній съ завода цементъ будетъ подлежать вновь приемкѣ и браковкѣ, при чемъ съ юридической стороны придется выяснить вопросъ, кто обязанъ будетъ замѣнить подмоченный цементъ новымъ, годнымъ къ употребленію въ дѣло? Затѣмъ, въ случаяхъ разрушенія какихъ либо сооруженій, возведенныхъ оптовымъ подрядчикомъ или поврежденій, обнаруженныхъ въ этихъ сооруженіяхъ придется разрѣшать вопросъ объ ответственности, пра-

чемъ, если не представится возможности съ очевидностью установить причину поврежденія, въ небрежномъ исполненіи данной работы, то оптовый подрядчикъ, неучаствовавшій въ приемѣ цемента съ завода, всегда будетъ имѣть возможность слагать съ себя отвѣтственность за небрежное исполненіе работы, ссылаясь на недоброкачественность предоставленнаго въ его распоряженіе казеннаго матеріала. Въ предупрежденіе сего придется допускать подрядчика браковать доставляемый въ его распоряженіе и оплаченный казною матеріалъ, причемъ подрядчикъ будетъ являться въ роли приемщика, а казна въ роли поставщика, каковое положеніе юридически не вполнѣ совмѣстимо съ остальными условіями оптоваго договора. Предоставленіе же права подрядчику браковать цементъ до его оплаты и ранѣе приема начальникомъ работъ юридически неправильно, ибо онъ является стороннимъ лицомъ въ договорѣ между казною и заводомъ, поставляющимъ цементъ казнѣ, а не подрядчику. Затѣмъ нельзя не предвидѣть, что исправное исполненіе поставки заводомъ цемента, потребного для выполненія работъ, будетъ оказывать свое влияніе на исправность исполненія портовыхъ работъ оптовымъ подрядчикомъ, причемъ всякая задержка въ поставкѣ цемента на мѣсто работъ будетъ приносить убытокъ оптовому подрядчику, возмѣщеніе какового убытка онъ въ правѣ будетъ требовать со стороны казны. Во избѣженіе подобныхъ исковъ къ казнѣ пришлось бы заготовлять и хранить на мѣстѣ работъ очень значительные запасы цемента, что несомнѣнно представило бы большія затрудненія.

По всѣмъ вышеизложеннымъ причинамъ надлежало-бы отказаться отъ поставки казною на мѣстѣ работъ оптовому подрядчику по портовымъ работамъ казеннаго цемента, заготовляемаго казною для работъ по особымъ договорамъ, заключаемымъ казною непосредственно съ цементными заводчиками, обращаясь къ иному порядку, точно также способному гарантировать употребленіе для портовыхъ работъ цемента, одобреннаго распорядительнымъ управлениемъ.

Одобряя въ принципѣ предложеніе инженера Тимонова, распорядительному управлению придется избрать рядъ цементныхъ заводовъ, извѣстныхъ хорошими фабрикатами, и назначить на эти заводы правительственный инспекторовъ или агентовъ казны, обязанныхъ испытывать партии цемента, предназначаемаго къ отправкѣ куда либо для производства казенныхъ портовыхъ работъ. Затѣмъ

въ кондиціяхъ на отдачу портовыхъ работъ съ подряда оптовымъ подрядчикамъ придется включить условіе, что весь потребный для работы цементъ подрядчикъ обязанъ пріобрѣтать не иначе, какъ на такихъ-то, указанныхъ ему, подрядчику, заводахъ, причемъ вся закупленная подрядчикомъ на заводѣ партія цемента ранѣе отправки ея на работы должна быть предъявлена къ освидѣтельствованію правительенному инспектору даннаго завода для удостовѣренія, что закупленный цементъ удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ министерства, установленнымъ для приема цемента на портовыя работы. Партия цемента, закупленная подрядчикомъ и доставленная на мѣсто работы, должна быть имъ предъявлена мѣстному начальнику работъ съ удостовѣреніемъ правительеннаго заводскаго инспектора въ доброкачественности данной партіи цемента, и въ этомъ лишь случаѣ цементъ можетъ быть допущенъ въ работу, за отводомъ лишь цемента, подмоченного дорогого.

Такой порядокъ пріобрѣтенія цемента на портовыя работы не измѣнить по существу практикуемаго нынѣ характера отдачи съ подряда производства портовыхъ работъ оптовымъ подрядчикамъ, обеспечивая вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣль предложенія инженера Тимонова— употреблять на портовыя работы лишь цементъ, освидѣтельствованый на мѣстѣ его изготавленія.

Въ виду вышеизложеннаго полагалъ бы полезнымъ пріурочить разрабатываемыя правила испытанія и приемки цемента для портовыхъ работъ исключительно къ описанному порядку поступленія его на работы, составивъ при этомъ подробнія инструкціи, какъ для правительенныхъ инспекторовъ на цементныхъ заводахъ, такъ и для начальниковъ работъ по испытанію, освидѣтельствованію, приему, храненію и перевозкѣ цемента.

О вышеизложенномъ имѣю честь представить на благоусмотрѣніе Вашего Превосходительства.

Инженеръ *I. Жирухинъ.*

№ 11.

ТАБЛИЦА СОСТАВА БЕТОНА

съ разсчетомъ количества щебня, песка и цемента на 1 куб. саж. бетона.

Соотношения объемныхъ.

При составлении предлагаемой таблицы состава бетона было принято въ основание слѣдующее:

1... Въ столбцахъ 3, 4 и 5-мъ напечатаны жирными данныя, взятые изъ статьи Д. Д. Гнусина „Обзоръ нѣкоторыхъ заграничныхъ портовъ“. Изъ таблицъ А. Г. Нюберга и Д. Ф. Жаринцова, приведенныхъ въ протоколахъ №№ 1 и 2.

2... Въ столбцѣ 4-мъ принято по урочному положенію

$$\begin{aligned} \text{при } k \leq 2 & \dots l = \frac{m}{k} \\ " \quad k = 1^{1/2} & \dots l = 0.60 \times m \\ " \quad k = 1 & \dots l = 0.73 \times m \end{aligned}$$

3... Въ столбцѣ 5-мъ принято по урочному положенію

$$\begin{aligned} \text{при } k \geq 2 & \dots m = l \times k \\ " \quad k = 1^{1/2} & \dots m = \frac{l}{0.60} \\ " \quad k = 1 & \dots m = \frac{l}{0.73} \end{aligned}$$

4... Въ столбцѣ 6-мъ $n = m + k$

5... Въ столбцы 7 и 8 принято по урочному положенію пустотъ

въ щебнѣ 40%, а въ щебнѣ въ Николаевѣ согласно опытамъ 50%
при $\frac{1}{l} > 0.40$ x и p получаются изъ слѣдующихъ уравненій

$$x + p - 0.40 \quad x = 1 \text{ куб. саж. бетона}$$

$$p = \frac{x}{l}$$

$$\text{откуда } x = \frac{1}{1 + \frac{1}{l} - 0.40} \quad p = \frac{x}{l}$$

$$\text{при } \frac{1}{l} \leq 0.40 \quad x = 1 \quad p = \frac{1}{l}$$

6... Въ столбцѣ 9 и 10-мъ по урочному положенію

$$\text{при } k \geq 2 \quad y = p \quad z = \frac{y \times 343}{k} \text{ куб. футъ.}$$

$$\text{, } \quad k = 1^{1/2} \quad y = 0.88p \quad z = 0.60 \times P \times 343$$

$$\text{, } \quad k = 1 \quad y = 0.73p \quad z = 0.73 \times P \times 343$$

Если плотность цементнаго порошка принимается, согласно урочному положенію, соотвѣтствующею вѣсу 1 куб. фута въ 2 пуда, то для перехода въ столбцѣ 10 отъ объемнаго количества цемента къ вѣсовому въ пудахъ, надо числа, стоящія въ этомъ столбцѣ, умножить на 2.

№№ по порядку.	2	НАЗВАНИЕ ПОРТА.	Растворъ изъ смѣси 1 ч. вяжущаго материала и k ч. песка. Бетонъ: на 1 ч. раствора l ч. примѣсей (гравий, щебень).	Примѣсь на 1 ч. вяжущаго материала n ч. песка, щебня и гравия.	Примѣсь на 1 ч. вяжущаго материала n ч. песка, щебня и гравия. Въ 1 куб. саж. раствора, p куб. саж. бетона.	На 1 куб. саж. бетона.	11				
							8	9	10	PРИМѢЧАНІЕ.	
1	Абердинъ	Портландъ-цементъ	1 : 4	1 : 1,25	1 : 5	1 : 9	0,57	0,71	0,57	48,88	Массивы.
			1 : 3	1 : 1,33	1 : 4	1 : 7	0,55	0,74	0,55	62,88	Монолитъ.
			1 : 2 $^{1/2}$	1 : 1,40	1 : 3 $^{1/2}$	1 : 6	0,54	0,76	0,54	74,09	Мѣшки.
2	Амстердамъ	1 : 3	1 : 1,67	1 : 5	1 : 8	0,50	0,83	0,50	57,17	Массивы.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАЗВАНИЕ ПОРТА.	Растворъ изъ смысла 1 ч. вяжущаго материала и $\frac{1}{4}$ ч. песка.	Бетонъ: на 1 ч. раствора 1 ч. примѣсей (гравий, щебень).	Примѣсь на 1 ч. вяжущаго материала изъ ч. щебня и гравия.	Примѣсь на 1 ч. вяжущаго материала изъ песка, щебня и гравия.	Въ 1 куб. саж. бетона	На 1 куб. саж. бетона.			ПРИМѢЧАНІЕ.
3	Гавръ	$1 : 2^{\frac{3}{4}}$		1:4,12	1:6,87	0,53	0,79	0,53	66,16	Основаніе водослива огражд. дамбы и шлюза. Основ. стѣнь набер. стѣнъ колодъ. в облн. Заполненіе внутрен- ности колодцевъ.
		$1 : 2^{\frac{1}{2}}$	$1 : 1^{\frac{1}{2}}$	1:5,25	1:8,75	0,53	0,79	0,53	51,93	
		$1 : 4^{\frac{1}{4}}$		1:6,37	1:10,62	0,53	0,79	0,53	42,78	
4	Дублинъ	$1 : 2^{\frac{3}{4}}$	1:2,55	1:7	1:9,75	0,39	1,00	0,39	48,64	Массивы.
5	Ноломбо	1 : 2	1:3	1:6	1:8	0,33	1,00	0,33	56,59	Массивы.
6	Нуррачи	1 : 2	1:1,44	$1 : 5^{\frac{3}{4}}$	1:9,75	0,54	0,77	0,54	46,40	Массивы.
7	Мадрасъ	1 : 2	1:3,75	$1 : 7^{\frac{1}{2}}$	1:9,50	0,27	1,00	0,27	46,40	
8	Маріуполь (портландъ-цементъ Новороссийск. зав.)	$1 : 2^{\frac{1}{2}}$	$1 : 2^{\frac{1}{2}}$	1:6,25	1:8,75	0,40	1,00	0,40	54,80	Бетонъ.
		1 : 2	—	—	—	—	—	—	—	Облицовка.
		$1 : 2^{\frac{1}{2}}$	—	—	—	—	—	—	—	Кладка.
9	Николаевъ (портландъ-цементъ Новороссийск. зав.)	$1 : 2^{\frac{1}{2}}$	1:2	1:5	1:7,50	0,50	1,00	0,50	68,60	Бетонъ для ниж- него слоя.
		1 : 3	1:2	1:6	1:9	0,50	1,00	0,50	57,17	Бетонъ для верх- него слоя.
		1 : 3	—	—	—	—	—	—	—	Облицовка.
		$1 : 3^{\frac{1}{2}}$	—	—	—	—	—	—	—	Кладка.
10	Новороссийскъ (портландъ-цементъ Новороссийск. зав.)	1 : 3	$1 : 2^{\frac{3}{4}}$	1:8,25	1:11,25	0,36	1,00	0,36	41,16	Бетонъ
		1 : 2	—	—	—	—	—	—	—	для расшивки швовъ
		1 : 3	—	—	—	—	—	—	—	для облицовки
		1 : 4	—	—	—	—	—	—	—	для кладки.
11	Ньюгавенъ	1 : 2	1:2,50	1:5	1:7	0,40	1,00	0,40	68,60	Бетонъ.

№№ по порядку.	2	НАЗВАНИЕ ПОРТА.	Растворъ изъ смѣси 1 ч. вяжущаго мате- риала и $\frac{1}{2}$ ч. песка.	3	4	5	6	7	На 1 куб. саж. бетона.			11
									8	9	10	
12	Одесса (портландъ-цементъ Новороссийск. зав.).		1:2 $\frac{1}{2}$	1 ч. раство- р. 1,62 ч. щебня 0,77 ч. гравия	1:6	1:8,50	0,41	0,99	0,41	56,24	Бетонъ.	
13	Портсмутъ		1:2 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	—	—	для облицовки	
			1:3	—	—	—	—	—	—	—	для кладки	
			1:4 $\frac{1}{2}$	1:2,50	1:11 $\frac{1}{4}$	1:15,75	0,40	1,00	0,40	30,41	Доковая стѣны.	
14	Ревель (портландъ-цементъ Шведта и Портъ-Кунда).		1:3	1:2	1:6	1:9	0,45	0,91	0,45	51,45	Бетонъ	
			1:2	—	—	—	—	—	—	—	Облицовка.	
			1:4	—	—	—	—	—	—	—	Кладка.	
15	С. Назеръ		1:3	1:1 $\frac{1}{2}$	1:4,50	1:7,50	0,53	0,79	0,53	60,59	Бетонъ.	
			1:2 $\frac{1}{2}$		1:3,75	1:6,25	0,53	0,79	0,53	72,72	Гранитная облицовка	
16	Сулина		1:1	1:1,46 гравий	1:2	1:3	0,53	0,78	0,39	133,77	Литой бет. сѣвер. дамбы (вых. 2 $\frac{1}{2}$ объема).	
			1:2	1:1 гравий	1:2	1:4	0,62	0,62	0,62	106,33	Лит. бет. южн. дамбы (выходило 3 $\frac{1}{2}$ объема).	
			1:2	1:2,50 гравий	1:5	1:7	0,40	1,00	0,40	68,60	Бетонные массивы (выходило 5 $\frac{1}{3}$ объема).	
			1:2	1:3 гравий и щебень по ровну.	1:6	1:8	0,33	1,00	0,33	56,59	(выход. 4 $\frac{2}{3}$ объема)	
17	Таганрогъ (порт.-цем. Новоросс. з.)		1:1 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	—	—		
18	Фазебургъ и Бунки		1:1 $\frac{1}{2}$	1:2,40	1:4	1:5 $\frac{1}{2}$	0,41	0,99	0,36	84,38	Лит. бетонъ для под- водной облицовки.	
			1:4 $\frac{3}{4}$	1:2,52	1:12	1:16,75	0,40	1,00	0,40	28,87	Литой бетонъ для внутренней облицовки.	
			1:4 $\frac{3}{4}$	1:2,52	1:12	1:16,75	0,40	1,00	0,40	28,87	Стѣны доковъ.	
19	Чатамъ		1:2	1:2	1:4	1:6	0,45	0,91	0,45	77,67	Облицовка стѣнъ.	
			1:3 $\frac{1}{2}$	1:2,57	1:9	1:12,50	0,39	1,00	0,39	38,22	" болѣе важныхъ частей	

ПРИМѢЧАНІЕ.

№№ по порядку.	НАЗВАНИЕ ПОРТА.	Растворъ изъ смысъ 1 ч. наякучаго мате- риала и к ч. песка.	Бетонъ на 1 ч. рас- твора 1 ч. примѣщей (гравий, щебень).	Примѣсь на 1 ч. вя- жущаго материала и ч. щебня и гравия	Примѣсь на 1 ч. вя- жущаго материала и ч. песка, щебни и гравия.	Въ 1 куб. саж. бетона и куб. саж. раствора.	На 1 куб. саж. бетона.			ПРИМѢЧАНІЕ.
							8	9	10	
							Гравия и щебня в куб. саж.	Песка у куб. с.	Цемента в куб. фут.	
20	Ялта (портланд - цементъ Шмидта и Новорос- сийского завода).	1:3 1:2 1:2 $\frac{1}{2}$	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Кладка. Облицовка. Бутовые массивы.
21	Севастопольск. долин	1:1 $\frac{1}{2}$ 1:2 $\frac{1}{2}$	1:2,70 1:3,80	1:2+2 $\frac{1}{2}$ 1:3 $\frac{1}{2}$ +6	1:6 1:12	0,37 0,26	1,00 1,00	0,32 0,26	76,15 35,67	Облицовка стѣнъ. внутренняя кладка.
22	Своды Варш. крѣп.	1:2 $\frac{1}{2}$	1:2,50	1:6 $\frac{1}{4}$	1:8,75	0,40	1,00	0,40	54,88	
23	Алжиръ	Тейльская известкъ. 1:2 1:1 $\frac{1}{2}$	1:3 1:1 $\frac{1}{2}$	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Массивы. Литой бетонъ.
24	Гавръ	1:1 $\frac{2}{3}$	1:1 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	—	
25	Марсель	1:2 1:2	1:2 $\frac{1}{3}$ 1:1 $\frac{1}{2}$	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Для бутовыхъ мас- сивовъ. Литой бетонъ набе- режной.
26	Портъ-Сайдъ	1:2 $\frac{1}{6}$	—	—	—	—	—	—	—	
27	С. Назеръ	1:1 $\frac{1}{2}$	1:1 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	—	бутовая кладка.
28	Генуя	4 ч. извести + 4 $\frac{1}{2}$ ч. пушко- ланы	1:1 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	—	Для бетонныхъ мас- сивовъ.
29	Фіуме	0,70 ч. щебня 0,65 ч. сантори- нскай земли	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Для исправленія по- врежденій въ набе- режной бутовые мас- сивы.
		0,25 ч. извести 0,60 ч. песка тоже но бѣзъ	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Бутовые массивы.

ИНСТИТУТЬ
ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ
Императора Александра I.

№ 12.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.

С.-Петербургъ.

17-го мая 1890 года.


ТАБЛИЦА

Вѣса 1 куб. фута цемента въ пудахъ.

	Въ уплотненномъ состояніи.	Въ рыхломъ состояніи.
	I.	II.
A. Портландъ-цементы.		
Заводы: Шмидта	3,05	1,95
Портъ-Кунда.	2,86	1,75
Гродзецъ	3,10	2,05
Подольскій	3,15	2,10
Глухоозерскій	3,17	2,10
Липгарта	3,20	2,00
„Высока“	3,27	2,10
Новороссійскій	2,70	1,75
Уайта	2,80	1,75
B. Романъ-цементы.		
Заводы: Шмидта	2,07	1,30
Липгарта	1,50	0,98
Ново-Саратовской колоніи, фирма „Медвѣдь“	2,35	1,48
Известь Lafarge (du Teil)	2,00	1,34
Цементъ Lafarge (du Teil)	2,85	1,85

Вѣсъ цемента въ рыхломъ состояніи опредѣляется такъ: цементъ ложкою осторожно насыпается на плоскость длиною въ 0,5 метра наклоненную подъ угломъ въ 45° .

Край наклонной плоскости отстоитъ отъ верха формы на 1 сантиметръ. Когда форма (литръ) насыпана съ нѣкоторымъ избыткомъ, тогда этотъ излишекъ срѣзается, не приводя въ сотрясеніе самой формы. Вѣсъ netto есть вѣсъ одного литра цемента въ рыхломъ состояніи.



Для полученія вѣса цемента въ уплотненномъ состояніи постукиваютъ форму о столъ и добавляютъ цемента, продолжая постукиванія о столъ и о бока формы деревяннымъ молоткомъ до тѣхъ поръ, пока совершенно не прекратится осѣданіе цемента. Нажатіе при этомъ цемента сверху не допускается. Вѣсъ netto есть вѣсъ одного литра цемента въ уплотненномъ состояніи *).

Подписали: Завѣдывающій лабораторіею *Н. Бѣлобскій*.

Н. Лахтинъ.

*) Для перехода отъ вѣса литра въ килограммахъ къ вѣсу кубич. фута въ пудахъ надо данное число килограммовъ раздѣлить на 0,58.

М. П. С.

УПРАВЛЕНИЕ
РАБОТАМИ
ПО УСТРОЙСТВУ
НОВОРОССИЙСКАГО ПОРТА.

№ 12 bis *).

№. 49.

1 Февраля 1890 г.

Новороссийскъ.

Г. Завѣдывающему механическою Лабораторію Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I, Инженеру Н. А. Бѣлелюбскому 1-му.

Всльдствіе постановленіи, состоявшагося 24 мая 1889 г., въ присутствії Вашего Превосходительства, относительно производства лабораторныхъ опытовъ для выясненія крѣпости бетона, приготовленнаго изъ голыша и битаго щебня,—при ввѣренныхъ мнѣ работахъ были приготовлены въ январѣ сего года 24 штуки бетонныхъ массивчиковъ, согласно сдѣланнаго Вами предложенія, о чемъ составленъ прилагаемый при семъ актъ отъ 15 января сего года. Объ испытаніи цемента, употребленнаго для этихъ работъ препровождается при семъ актѣ отъ 19 декабря 1889 года.

Двѣнадцать **) изъ 24 приготовленныхъ массивчиковъ, заключенные въ формахъ и укупоренные въ 6 ящикахъ, обитыхъ войлокомъ изъ середины, 28 января сданы по адресу лабораторіи Новороссийской станціи Владикавказской ж. д. по накладной за № 507, для доставленія на станцію Петербургъ Николаевской ж. д., остальные же массивчики, въ виду возможной порчи отправленной партии морозами, оставлены на мѣстѣ до болѣе теплого времени съ тѣмъ, чтобы выслать ихъ въ Лабораторію для испытанія къ трехъ мѣсячному сроку послѣ изготавленія.

*) Напечатано по распоряженію Г. Предсѣдателя Комиссіи по вопросу о заготовлении, поставкѣ и испытаніи портландъ-цемента для портовыхъ работъ.

**) Остальные 12 были доставлены Управлениемъ работами по устройству Новороссийского порта при отношеніи отъ 16 Марта 1890 г. № 119.

Сообщая объ этомъ, препровождаю дубликатъ накладной за № 507 для полученія массивчиковъ со станціи и покорнѣйше пропу не замедлить сообщить мнѣ результаты испытаній.

Начальникъ работъ

Инженеръ *М. Бернадукій.*

Письмоводитель *Н. Преображенскій.*

А К Т Ъ.

1889 года 19 Декабря г. Новороссійскъ. Согласно распоряженія Г., Начальника работъ по устройству Новороссійскаго порта,—Помощникъ Начальника работъ, Инженеръ Чарномскій, пригласивъ представителя Контроля отношеніемъ отъ 17-го Ноября 1889 г. за № 312, производилъ совмѣстно съ Старшимъ Техникомъ Дейнеке и Химикомъ Общества Черноморскаго цементнаго производства Колобовымъ испытанія цемента, предназначаемаго для изготавленія опытныхъ массивчиковъ для Лабораторіи Инженеровъ Путей Сообщенія, причемъ получены были слѣдующіе результаты: 1) Остатка на нормальному ситѣ въ 900 отверстій, на \square сантиметръ получено 7%. 2) Начало времени схватыванія 3 часа 20 минутъ—конецъ его черезъ 8 часовъ. 3) Нормальная консистенція опредѣлена въ 28% воды. 4) При нагрѣваніи до 120° по Ц. лешепка, послѣ окончанія схватыванія, трещинъ по краямъ не дала. 5) На лепешкѣ послѣ 7-ми дневнаго ея пребыванія подъ водой никакихъ трещинъ по краямъ не оказалось. 6) Вѣсъ 1-го литра цемента безъ встряхиванія 1126 gramm'овъ; со встряхиваніемъ въ теченіи пяти минутъ—1696 gramm.; $\frac{p}{p_1} = \frac{1}{1,50}$. 7) Вѣсъ 1-го литра нормального песка безъ встряхиванія—1443 gramm., со встряхиваніемъ въ теченіи пяти минутъ—1613 gramm.; $\frac{p}{p_1} = \frac{1}{1,12}$. 8) Сопротивленіе разрыву смѣси изъ 1-й части по вѣсу цемента съ 3-мя частями нормального песку и съ 10% воды дало чрезъ 7-ми дней по затвореніи въ среднемъ тринадцать и семь десятыхъ klgrm. (13.7 klgrm.) на \square сантиметръ; причемъ — среднее выведено изъ разрыва шести образцовъ: 1-го 13.5 klgrm.; 2-го=14 klgrm.; 3-го=13 klgrm.; 4-го 14,5=klgrm.; 5-го=12 klgrm.; 6-го=13 klgrm.; для чего взято 4 наибольшихъ результата. 9) Сопротивленіе разрыву чистаго цемента съ 28% воды по

нормальной консистенции (причем образцы были помешены в герметически закрывающейся шкафъ, въ предохранение ихъ отъ сильного испаренія воды до погружения въ воду, при *NO* вѣтрахъ) получено въ среднемъ тридцать одинъ и пятьдесятыхъ klgrm (31.5) чрезъ 7-мъ дней по затворенію; причемъ это среднее получено изъ разрыва шести образцовъ: 1-го=31.8 klgrm.; 2-го 31 klgrm, 3-го=30.2 klgrm.; 4-го=30.5 klgrm.; 5-го=33 klgrm.; 6-го=30 klgrm.; для чего взято 4 наибольшихъ результата. (Циркуляры Министерства Путей Сообщенія 19-го Августа 1881 г., и 21 Мая 1887 года).

Помощникъ Начальника работъ, Инженеръ *В. Чарномскій*. Старшій техникъ *Д. Дейнеке*. Химикъ *Ю. Колобовъ*.

А К ТЪ.

1890 г. Января 15 дня г. Новороссійскъ. Согласно распоряженія Начальника работъ по постройкѣ Новороссійского порта, по акту отъ 24 Мая 1889 года, составленному профессоромъ Института инженеровъ Путей Сообщенія инженеромъ Н. А. Бѣлелюбскимъ — Помощникъ Начальника работъ, инженеръ Чарномскій, совмѣстно съ Старшимъ Техникомъ Дейнеке, пригласивъ Представителя контроля отношеніемъ отъ 9 Января сего года за № 12, приготовилъ въ присутствіи Директора Черноморского цементнаго производства, инженера технолога Лёша и химика того же завода Колобова, опытные массивчики въ количествѣ 28 штукъ, изъ которыхъ 24 штуки предназначаются къ отправкѣ въ Лабораторію Института инженеровъ Путей сообщенія, остальные же 4 останутся въ Управлениі работъ, 1) Всѣ массивчики размѣрами $10'' \times 10'' \times 10''$ приготовлены въ деревянныхъ ящикахъ. Изъ нихъ: семь изъ голыша — при отношеніи цемента къ песку по объему, какъ 1 : 3; семь изъ щебня — при отношеніи цемента къ песку по объему, какъ 1 : 3; семь изъ щебня — при отношеніи цемента къ песку по объему, какъ 1 : $2\frac{1}{2}$; семь изъ щебня при отношеніи цемента къ песку по объему, какъ 1 : $2\frac{1}{2}$. 2) Голышъ, (образцы котораго при семь прилагаются), взять изъ Суджукской косы; щебень, (образцы котораго также прилагаются) и получены изъ слѣдующихъ мѣсть: образецъ *A* изъ карьера Никифораки съ содержаніемъ $CaOCo_2$ — 12,91%; *B* — изъ Широкой Балки съ содержаніемъ $CaOCo_2$ — 70.90% и *B* — мѣстный дикарь, изъ отрога Маркотхъ съ содержаніемъ $CaOCo_2$ — 67,86%). 3) Песокъ,

(образецъ котораго при семъ прилагается), взять съ прибрежной полосы въ Геленджикской бухтѣ. 4) Для смѣси голыша, щебня и песку были взяты слѣдующія отношенія: на 1,05 голыша или щебня, раствора 45%; песку 45%; цемента же: для семи массивчиковъ (изъ голыша) обозначенныхъ № 1 и семи массивчиковъ (изъ щебня), обозначенныхъ № 2 въ отношеніи къ песку, какъ 1 : 3; для семи же массивчиковъ (изъ голыша), обозначенныхъ № 3 и семи массивчиковъ (изъ щебня) обозначенныхъ № 4 въ отношеніи къ песку какъ 1 : 2 $\frac{1}{2}$. 5) Для опредѣленія потерь материаловъ отъ раструски и уплотненія при трамбовкѣ, взято для производства массивчиковъ каждого номера количество песка, цемента, голыша и щебня, въ объемѣ соотвѣтствующемъ не семи массивчикамъ, а восьми; при чмъ всѣ объемы подвергались взвѣшиванію. Средній вѣсъ одного ящика (объемомъ $10'' \times 10'' \times 10'' = 1000$ куб. дюйм.) голыша оказался въ 65 фунтовъ, щебня—53 фунта, цемента — 52 фунта, песку— 58 фунтовъ. Количество воды было опредѣлено консистенціей раствора при условіи, что бы комокъ раствора при сжатіи рукой не прилипалъ къ рукѣ и не распадался. 6) Для производства 7-ми массивчиковъ № 1 изъ голыша, при отношеніи цемента къ песку по объему, какъ 1 : 3, употреблено было голыша $1,05 \times 8 = 8.4$ ящиковъ (или 8400 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 546 фунтовъ; песку 3.6 ящиковъ (или 3600 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 209 фунтовъ; цемента 1.2 ящика (или 1200 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 62 $\frac{1}{2}$ ф. Для перемѣшиванія раствора употреблено—5 минутъ, для перемѣшиванія раствора съ голышемъ — 12 минутъ; утрамбовка производилась слоями не свыше 3-хъ дюймовъ въ теченіи 5 минутъ до выступленія воды на поверхность бетона. Послѣ утрамбовки получилось бетона 8.5 ящиковъ, т. е., обозначивъ количество взятаго голыша черезъ K , а количество полученнаго бетона черезъ K_1 —опредѣлится отношеніе $\frac{K}{K_1} = \frac{8.4}{8.5} = \frac{1}{6.012}$.

7) Для производства семи массивчиковъ № 2 изъ щебня, при отношеніи цемента къ песку по объему, какъ 1:3, употреблено было щебня $1.05 \times 8 = 8.4$ ящиковъ (или 840 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 445 фунтовъ; песку 3.6 ящика (или 3600 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 209 фунтовъ; цемента 1.2 ящика, (или 1200 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 62 $\frac{1}{2}$ ф. Для перемѣшиванія раствора употреблено 5 минутъ; для перемѣшиванія раствора съ щебнемъ — 15 минутъ, утрамбовка производилась слоями не свыше 3-хъ дюймовъ въ теченіи

15 минутъ, до выступленія воды на поверхность бетона. Послѣ утрамбовки получено бетона 7.66 ящика; т. е. (обозначивъ количество взятаго щебня черезъ K_2 а количество полученнаго бетона черезъ K_3) опредѣлится отношеніе $\frac{K_2}{K_3} = \frac{8.4}{7.66} = \frac{1}{0.913}$. 8) Для производства семи массивчиковъ изъ голыша подъ № 3 при отношеніи цемента къ песку по объему, какъ 1:2 $\frac{1}{2}$, употреблено было голыша $1.05 \times 8 = 8.4$ ящиковъ (или 8400 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 546 ф., песку — 3.6 ящиковъ (или 3600 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 209 фунтовъ; цемента 1.44 ящика общимъ вѣсомъ 75 фунтовъ. Время для перемѣшыванія раствора 5 минутъ, для перемѣшыванія раствора съ голышемъ 12 минутъ; утрамбовка производилась слоями не свыше 3-хъ дюймовъ въ теченіи 5 минутъ, до выступленія воды на поверхности бетона. Послѣ утрамбовки, получено бетона 8.6 ящика, т. е. (обозначивъ количество взятаго голыша черезъ K , а количество полученнаго бетона черезъ K_1) опредѣлится отношеніе $\frac{K}{K_1} = \frac{8.4}{8.6} = \frac{1}{1.024}$. 9) Для производства семи массивчиковъ изъ щебня подъ № 4, при отношеніи цемента къ песку по объему какъ 1:2 $\frac{1}{2}$, употреблено было щебня $1.05 \times 8 = 8.4$ ящика (или 8400 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 445 фунтовъ; песку — 3.6 ящика (или 3600 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 209 фунтовъ; цемента 1.44 ящика (или 1440 куб. дюйм.) общимъ вѣсомъ 75 фунтовъ. Время для перемѣшыванія раствора 5 минутъ; для перемѣшыванія раствора съ щебнемъ 15 минутъ; утрамбовка производилась слоями не свыше 3-хъ дюймовъ въ теченіе 12 минутъ, до выступленія воды на поверхность. Послѣ утрамбовки получено бетона 7.5 ящиковъ: т. е. (обозначивъ количества взятаго щебня черезъ K_2 , а количество полученнаго бетона черезъ K_3) — опредѣлится отношеніе $\frac{K_2}{K_3} = \frac{8.4}{7.5} = \frac{1}{0.893}$. Всѣ массивчики до отправки на желѣзн. дорогу находились послѣ ихъ производства въ закрытомъ помѣщеніи и для того, чтобы высокие скорѣе для большаго сопротивленія морозу въ пути, не подвергались поливкѣ. Средній вѣсъ массивчиковъ опредѣлился 27-го января (передъ отправкой на желѣзную дорогу), за вычетомъ средняго вѣса формы — для массивчиковъ № 1-ый въ 2 пуд. 16 фунтовъ, для № 2 — 2 пуд. 16 фунт., для № 3 — 2 пуд. 17 фунт. и для № 4 — 2 пуд. 15 фунт.

Помощникъ Начальника работъ инженеръ *В. Чарномскій*. Старшій техникъ *Д. Дейнеке*, химикъ *Ю. Колобовъ*, инженеръ механикъ *Н. А. Лѣтизъ*.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

Результаты испытаний на раздробление, произведенных на бетонными образцами из цементного раствора съ голышомъ или щебнемъ, доставленными Управлениемъ Новороссійского порта при отношении 1890 г. № 589.

отъ 1 февраля и 16 марта 1890 года за №№ 49 и 119.

Тб. № 710.

№	Текущий лаборатор. Въ достав-кѣ.	Родъ образца.	Временное сопротив-ление.	Среднее временное со-противление.		Текущий лаборатор. Въ достав-кѣ.	Родъ образца.	Временное сопротив-ление.	Среднее временное со-противление.		Приимчаніе.
				изогр. на кв. см.	на кв. см. кв. дм.				изогр. на кв. см.	на кв. см. кв. дм.	
Бетонные образцы.											
132	I	На 1,05 голыша 45% раств. состава 1:3.	44,9	48	19	151	I	На 1,05 голыша 45% раств. состава 1:3.	55	56	22
133	I		51,1			152	I		57		
135	II	На 1,05 щебня 45% раств. состава 1:3.	86,8			153	II	На 1,05 щебня 45% раств. состава 1:3.	105		
136	II		74,4	78	31	154	II		79	80	32
140	II		73,6			155	II		108		
134	II		37,2			156	III		61		
137	III	На 1,05 голыша 45% раств. состава 1:2½.	58,0	52	20	157	III	На 1,05 голыша 45% раств. состава 1:2½.	49	59	23
141	III		60,4			158	III		67		
138	IV		79,8			159	IV		99		
139	IV	На 1,05 щебня 45% раств. состава 1:2½.	82,8	80	32	160	IV	На 1,05 щебня 45% раств. состава 1:2½.	74	90	35
142	IV		76,7			161	IV		97		
Завѣдывающій лабораторію Н. Бѣ. обскій.											
Соотношенія объемных.											
Образцы для испытаний представляли кубы въ стоянѣ 25,4 см. при плошади давленія въ 645 кв. см.											
Полный разрушающій грузъ измѣнялся отъ 24 до 70 тоннъ.											
Образцы №№ 132—136 были испытаны черезъ 64 дни по затвореніи.											
Образцы №№ 137—142 черезъ 45 дней.											
Образцы №№ 151—161 черезъ 124 дня послѣ затворенія.											
Въ испытанияхъ принимали участіе Инженеры: Лахницкій и Лахтинъ.											

№ 13.

ТЕХНИЧЕСКІЯ УСЛОВІЯ ПРИЕМКИ ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТОВЪ для портовыхъ работъ.

§ 1. Определеніе портландъ-цемента и составъ его.

Портландъ-цементъ есть продуктъ, получаемый изъ мергелей или изъ искусственныхъ смѣсей матеріаловъ, содержащихъ глину и углекислую известь, посредствомъ обжига до спеканія и послѣдующаго измельченія въ тонкій порошокъ. Называемое гидравлическимъ модулемъ, отношеніе *) вѣсоваго количества окиси кальція (CaO) и щелочей къ суммѣ вѣсовыхъ количествъ кремнезема (SiO_2), глинозема (Al_2O_3) и окиси желѣза (Fe_2O_3) въ портландъ-цементѣ должно быть не менѣе 1,7 и никакъ не больше 2,2. Сѣрной кислоты въ портландъ-цементѣ должно быть возможно менѣе и никакъ не болѣе 2%. Содержаніе магнезіи (MgO) въ портландъ-цементѣ не должно превышать 3%.

Примѣчаніе 1. Въ теченіе 1890—1891 года содержаніе магнезіи въ портландъ-цементѣ допускается до 5%.

Примѣчаніе 2. Для регулированія важныхъ въ техническомъ отношеніи свойствъ портландъ-цементовъ постороннихъ веществъ допускается не свыше 2% по вѣсу.

§ 2. Укупорка и вѣсь въ доставкѣ.

Бочки, поставляемаго на работы цемента, должны имѣть однообразный вѣсь,—преимущественно по принятому размѣру бочекъ въ

*) $\frac{CaO + Na_2O + K_2O}{SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3} = 1,7 - 2,2.$

продажъ,—около $10^{1/4}$ пудовъ цемента netto. На бочкахъ требуется ясное обозначеніе фирмы завода, нумера партіи и времени приготовленія.

Убыль отъ растрюки въ мелкихъ поставкахъ допускается не болѣе 2%, въ крупныхъ же поставкахъ опредѣляется по соглашенію *). Кромѣ цемента, доставляемаго въ бочкахъ, дозволяется, по особому соглашенію, поставлять цементъ также и въ мѣшкахъ. Вѣсъ цемента netto въ мѣшкахъ опредѣляется по соглашенію, около $1^{1/2}$ вѣса цемента netto въ бочкахъ.

§ 3. Удѣльный вѣсъ.

Удѣльный вѣсъ портландъ-цемента долженъ быть не менѣе 3,05.

§ 4. Условія схватыванія.

Цементъ, приготовляемый для работъ, долженъ бить *медленно твердѣющій*.

Цементъ медленно твердѣющимъ считается тотъ, который медленно *схватывается*.

Цементъ считается *медленно схватывающимся* тотъ, для котораго начало схватыванія наступаетъ не ранѣе $1^{1/2}$ часа, считая съ момента прибавленія воды къ цементу, причемъ вода берется обыкновенная прѣсная, а конецъ схватыванія—не ранѣе одного часу и не позже 8 часовъ. Растворъ изъ чистаго цемента, употребляемый для опредѣленія, какъ начала, такъ и конца схватыванія, долженъ бить *нормальной густоты*. Начало схватыванія опредѣляется на *иглы Вика* моментомъ, когда игла діаметромъ въ 1 мм. подъ грузомъ въ 300 граммовъ, при погруженіи въ цементное тѣсто, не доходитъ на $1^{1/2}$ мм. до дна сосуда, вмѣщающаго цементное тѣсто, а конецъ (срокъ) схватыванія, конца игла *всегда* не углубляется въ цементное мѣсто.

Количество воды, соответствующее нормальной густотѣ чистаго раствора, опредѣляется условіемъ, чтобы штифтъ *измѣрителя густоты*, діаметромъ въ 1 см. подъ грузомъ въ 330 граммовъ, не доходилъ до дна сосуда на 6 мм.

Предварительную пробою для опредѣленія срока схватыванія

*.) Растрюка свыше 2% и свыше опредѣленной нормы по соглашенію влечетъ за собою соотвѣтственный учетъ при уплатѣ денегъ за цементъ.

можетъ служить проба лепешкою, приготовленной изъ чистаго раствора нормальной густоты. Цементъ можно считать схватившимся, если не будетъ получаться впечатлѣніе отъ легкаго нажатія лепешки ногтемъ, или если не будетъ выступать вода, когда слегка тереть поверхность лепешки.

Проба лепешкою можетъ служить также для опредѣленія приблизительного срока схватыванія, при послѣдовательныхъ поставкахъ на работы цемента одного и того же завода. Цементъ для работъ долженъ употребляться вылежавшійся не менѣе $1\frac{1}{2}$ мѣсяца, т. е. такой, со временеми пгтотвленія коего прошло не менѣе $1\frac{1}{2}$ мѣсяца.

§ 5. Постоянство объема.

Растворъ изъ портландъ-цемента долженъ обладать постоянствомъ объема какъ въ водѣ, такъ и на воздухѣ.

При пробахъ лепешкою, какъ въ водѣ въ теченіе 28 дней, такъ и нагрѣваніемъ, лепешка не должна представлять искривленій, а также какихъ либо радиальныхъ трещинокъ у краевъ.

Растворъ изъ чистаго цемента, употребляемый для пробы на постоянство объема, долженъ быть нормальной густоты.

§ 6. Помолъ.

Цементъ долженъ быть измоловъ возможно мельче.

При совершенной просѣвкѣ цементнаго высушенаго порошка черезъ цементное сито, количество цемента, оставшееся на ситѣ въ 900 отв. на 1 кв. см., должно быть не болѣе 15%, а прошедшее черезъ сито въ 4900 отв. на 1 кв. см. не менѣе 50% всего количества, по вѣсу взятаго для просѣвки цемента.

Примѣчаніе. Толщина проволоки должна быть 0,05 мм. для сита въ 4900 отв. и 0,1 мм. для сита въ 900 отв.

§ 7. Условія испытанія крѣпости.

Крѣпость цементнаго раствора опредѣляется испытаніемъ посредствомъ разрыва образцовъ изъ смѣси цемента съ пескомъ черезъ 7 и 28 дней послѣ затворенія, а также чистаго цемента черезъ 7 дней. Испы-

танія раствора изъ смѣси цемента съ пескомъ производятся въ пропорціи 1 ч. цемента и 3 ч. *нормального* песка по вѣсу.

Всѣ испытанія крѣпости должны производиться посредствомъ одинаковыхъ приборовъ надъ образцами одинакового сѣченія, приготовленными однообразнымъ способомъ и съ количествомъ воды, соответствующимъ *нормальной* *устотой*.

Песокъ для испытаній долженъ быть кварцевый, приготовляемый просѣвкою черезъ сита въ 64, 144 и 225 отв. на кв. см. Остатки на ситахъ въ 144 и 225 отв., смѣшанные по ровну, образуютъ *нормальный* песокъ.

Толщина проволоки въ песочныхъ ситахъ должна быть 0,4 мм. для сита въ 64 отв. на кв. см., 0,3 мм. для сита 144 отв. и 0,2 мм. для сита въ 225 отв.

Всѣ пропорціи для приготовленія образцовъ берутся по вѣсу, и образцы должны приготавляться на не всасывающей подкладкѣ.

Сѣченіе образцовъ въ мѣстѣ разрыва 5 кв. см.

Образцы испытываются на приборѣ Михаэлиса, причемъ для каждого срока испытанія берется 6 образцовъ, и, для вывода средняго сопротивленія, принимаются во вниманіе 4 наибольшихъ результата.

§ 8. Крѣпость цементнаго раствора.

Временное сопротивленіе разрыва раствора изъ смѣси 1 части цемента и 3 ч. нормального песка, при соблюденіи всѣхъ условій, указанныхъ въ п. 7, должно быть черезъ 7 дней не менѣе 6 кил., черезъ 28 дней не менѣе 8 кил. на кв. см.

Сопротивленіе раствора изъ чистаго цемента, при тѣхъ же условіяхъ, должно быть черезъ 7 дней не менѣе 23 кил. на кв. см., а если сопротивленіе чистаго цемента черезъ 7 дней не достигаетъ 23 кил., но все же не менѣе 20 кил., то дѣлается испытаніе черезъ 28 дней, когда сопротивленіе это должно быть *никакъ* не менѣе 25 кил. на кв. см.

Въ видахъ ускоренія приемки цемента для работъ разрѣшается принимать цементъ послѣ 7-дневнаго испытанія, если цементъ удовлетворяетъ всѣмъ вышеуказаннымъ пробамъ по §§ 3—8. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что изъ двухъ пробъ относительно постоянства объема при 7-дневномъ испытаніи слѣдуетъ употреблять пробу болѣе

строгую, а именно—пробу нагреваниемъ. Точно также обязательно применение пробы нагреваниемъ для работы на воздухѣ.

Если-же цементъ, удовлетворяя сказаннымъ условіямъ, даетъ сопротивление смѣси 1 : 3 черезъ 7 дней менѣе 6 кил., но не ниже 5 кил., то цементъ не бракуется, а ожидаются результаты испытаний черезъ 28 дней.

Примѣчаніе. Въ виду однообразнаго испытания цемента съ цѣллю взаимнаго сравненія результатовъ, всѣ пріемы по производству испытаний, а также по всѣмъ физическимъ опредѣленіямъ должны быть одинаковы, для чего служить прилагаемая при семъ инструкція, заключающая способы производства определений и испытаний, поименованныхъ въ настоящихъ Техническихъ условіяхъ.

Приложение 1 къ техническимъ условіямъ.

ИНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАНІЙ ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТОВЪ.

Къ § 3. Удѣльный вѣсъ.

Удѣльный вѣсъ опредѣляется помошью объемомѣра *), представляемаго стеклянныи сосудъ съ трубкою, раздѣленною на десятые доли куб. сантиметра.

Для сего, вливъ скпицдарь до нулеваго дѣленія на трубкѣ, всыпаютъ постепенно 100 граммовъ цемента (взвѣшеннаго съ точностью до миллиграммма), встряхивая приборъ и постукивая по трубкѣ. По удаленіи воздуха, закрываютъ трубку пробкою и, выждавъ 10—15 минутъ, пока жидкость не сдѣлается свѣтлою, читаютъ показаніе уровня ея (по нижней части мениска); частное отъ раздѣленія вѣса всыпаннаго цемента на объемъ, занимаемый послѣднимъ въ объемомѣрѣ,

*.) Это опредѣленіе признается достаточно точнымъ для практическихъ цѣлей.

представляет удѣльный вѣсъ цемента. Необходимо соблюдать, чтобы во время опыта не мѣнялась температура и чтобы приборъ, скрипидаръ и цементъ находились, по возможности, дольше въ одной температурѣ, для уравненія температуръ ихъ. За удѣльный вѣсъ даннаго цемента принимается среднее изъ двухъ опредѣленій.

Къ § 4. Схватываніе цемента.

A. Определение нормальной густоты чистаго раствора.

Количество воды для нормальной густоты раствора изъ чистаго цемента опредѣляется измѣрителемъ густоты—приборомъ такого-же устройства, какъ игла Вика, только съ стержнемъ болѣе толстымъ, а именно, діам. 1 см. Вѣсъ всего стержня съ тарелкою 330 грам., кольцо для помѣщенія тѣста имѣть высоту 4 см. и діаметръ 8 см. Для опредѣленія нормальной густоты чистаго раствора, замѣшиваются тѣсто изъ 400 грамм. цемента съ такимъ количествомъ воды, которое примѣрно даетъ густоватое тѣсто, перемѣшиваются тѣсто самыемъ тщательнымъ образомъ, энергично обрабатываютъ въ теченіе 5 минутъ (для быстро схватывающихся цементовъ отъ 1—2 минутъ), послѣ чего наполняютъ имъ, по возможности, безъ встряхиванія, кольцо, уложенное на не всасывающей (стеклянной) подкладкѣ, и срѣзаютъ излишки тѣста.

Далѣе, стержень спускаютъ осторожно до тѣхъ поръ, чтобы указатель сталъ противъ дѣленія 40 на шкалѣ, и затѣмъ даютъ ему свободно погружаться въ тѣсто.

То количество воды въ % по вѣсу отъ взятаго для затворенія цемента, при которомъ погруженіе стержня соответствуетъ положенію указателя противъ дѣленія 6 на шкалѣ, есть *нормальное* для чистаго раствора, и это количество воды берутъ для затворенія, при изученіи условій схватыванія на иглѣ Вика, а также въ случаѣ приготовленія изъ чистаго цемента лепешекъ и образцовъ для испытанія крѣпости.

Количество воды, соответствующее нормальной густотѣ чистаго раствора, для различныхъ цементовъ измѣняется обыкновенно въ предѣлахъ отъ 24 до 31%, но для различныхъ партий цемента одного и того-же завода въ извѣстной поставкѣ довольно постоянно.

B. Начало и срок схватывания.

Для определения начала и срока схватывания, затворяется тесто изъ 400 граммов цемента съ вышеопределеннымъ нормальнымъ количествомъ воды (п. А) и накладывается съ тѣмъ же предосторожностями въ кольцевую коробку (сосудъ), которая подставляется подъ тонкую иглу (діам. 1 мм.). Иглѣ этой даютъ черезъ известные промежутки времени (для медленно схватывающихся цементовъ чрезъ 5 и болѣе минутъ, для быстро схватывающагося ежеминутно) свободно погружаться въ тесто, каждый разъ подводя подъ иглу новую часть теста и доводя ее до его поверхности.

Начало схватывания наступаетъ, когда игла только что не доходитъ до стеклянной подкладки, показывая на шкалѣ, примѣрно, дѣленіе $\frac{1}{2}$ миллиметра (между 0 и 1), а срокъ схватывания, когда игла *всес* не углубляется въ тесто.

Для определенія срока схватыванія съ меньшей точностью служить лепешка на стеклѣ, которая можетъ имѣть значеніе только, какъ предварительная проба или какъ практическая проба для послѣдовательныхъ поставокъ извѣстной партии цемента и, притомъ, медленно схватывающагося. Лепешка приготовляется точно такъ же, какъ для пробы относительно *постоянства объема*. Во всякомъ случаѣ, срокъ схватыванія опредѣляется не менѣе, какъ по *двумъ* лепешкамъ, въ виду неточности этого способа определенія.

Во всѣхъ случаяхъ, когда схватываніе при предварительной пробѣ лепешкой оказывается быстрое, а также въ спорныхъ случаяхъ вообще, определеніе срока схватыванія обязательно производить *иглою*. Цементъ, оказавшійся быстро схватывающимся, не бракуется и подвергается новой пробѣ послѣ вылеживания, причемъ вторая проба считается окончательной.

Къ § 5. Постоянство объема.

A. Проба лепешкою въ водѣ.

Для этой пробы изъ теста, приготовленного изъ чистаго цемента съ количествомъ воды, соответствующимъ *нормальной* густотѣ, дѣлается на гладкомъ стеклѣ или на желѣзной пластинкѣ ле-

лешка діаметромъ 8—10 см. и толщиною (въ срединѣ) въ 1 см. Черезъ 24 часа и, во всякомъ случаѣ, не ранѣе наступленія схватыванія лепешка погружается въ воду, гдѣ остается въ теченіи 27 дней.

Въ теченіе этого времени появленіе трещинокъ въ радиальномъ направленіи у краевъ лепешки или искривленіе ея безусловно указываетъ на непостоянство объема портландъ-цемента.

Б. Проба нагреваніемъ.

Лепешка, приготовленная такимъ же образомъ и также не ранѣе наступленія срока схватыванія, помѣщается въ воздушную баню, гдѣ должна оставаться, при температурѣ въ 120° С., не менѣе часа. Лепешка при этомъ не должна обнаруживать искривленій или радиальныхъ трещинокъ по краямъ.

Примѣчаніе къ А и Б (§ 5).

Въ виду того, что цементъ идетъ на работы, какъ подводныя, такъ и воздушныя, то удовлетвореніе § 5 требуется одновременно *на воздухѣ и въ водѣ*.

Для обоего рода пробъ относительно постоянства объема берется по двѣ лепешки.

Трещинки усыханія, появляющіяся не у краевъ лепешки, а у средины ея въ видѣ концентрическихъ или поверхностныхъ волосныхъ трещинокъ, не служать доказательствомъ измѣняемости объема цементного раствора; они происходятъ отъ усыханія тѣста, вслѣдствіе быстрого и неравномѣрного удаленія воды (по причинѣ сухой атмосферы, теченія воздуха, дѣйствія солнечныхъ лучей и т. п.).

Къ § 6. Помоль цемента.

Крупность помола цемента опредѣляется просѣвкою черезъ цементныя сита въ 900 отверстій и 4900 отв. на 1 кв. см.; для чего берется 100 граммовъ порошка и просѣивается до тѣхъ поръ, пока части цемента проходятъ черезъ соотвѣтственное сито.

Къ § 7. Условія испытанія крѣпости.

Количество воды для затворенія смѣси изъ 1 ч. цемента и 3 ч. нормального песка, соотвѣтствующее также нормальной густотѣ

раствора съ пескомъ, или опредѣляется лабораторнымъ путемъ по-мощью цементнаго копра, или же берется на основаніи заявленія заводчиковъ.

Если же количество воды не можетъ быть опредѣлено за неимѣ-ниемъ копра и не указано заводчикомъ, то рекомендуется брать около 10% воды отъ вѣса сухой смѣси и измѣнять это количество соотвѣт-ственно дѣйствительной надобности, для полученія удобно обраба-тываемаго тѣста.

Количество воды для затворенія чистаго цемента, соотвѣтствую-щее нормальной густотѣ раствора, опредѣляется, какъ выше сказано, измѣрителемъ густоты (см. § 4).

Образцы, какъ изъ чистаго цемента, такъ и пзъ смѣси цемента съ пескомъ должны оставаться въ теченіе первыхъ 24 часовъ на воздухѣ, во влажномъ пространствѣ (для предупрежденія трещинокъ усыханія), послѣ чего погружаются въ воду, гдѣ остаются до мо-мента испытанія. Вода, въ которой хранятся образцы, должна мѣ-няться разъ въ недѣлю.

A. Определение количества воды для нормальной густоты раствора изъ смѣси цемента съ пескомъ.

Количество воды для нормальной густоты раствора изъ смѣси цемента съ пескомъ опредѣляется известною механическою работою на цементномъ копре.

Для сего къ смѣси 750 граммовъ, пзъ 1 части цемента и 3 част. нормального песка, на сухо перемѣшанной, прибавляется примѣрно та-кое количество воды, которое необходимо для полученія сырватой смѣси, и все перерабатывается въ теченіе 5 минутъ (для быстро схватываю-щихся въ теченіе 1—2 мин.). Переработанная смѣсь кладется въ форму прибора и уплотняется механическою работою въ 75 килограм-мометровъ, по совершеніи которой при нормальной густотѣ раствора должно появиться выдѣленіе изъ подъ формы цементной жидкости *).

Опредѣленное такимъ образомъ количество воды берется для при-готавленія образцовъ изъ смѣси 1 части цемента и 3 частей песка.

*) Такъ напр. на копрѣ Тетмайера этотъ моментъ соотвѣтствуетъ 15 ударамъ.

Б. Приготовление образцовъ изъ раствора изъ смѣси 1 ч. цемента и 3 ч. нормального песка для испытания крѣпкости.

Отвѣшанные цементъ и песокъ, въ пропорціи 1 : 3, тщательно перемѣшиваются и затворяются водой въ количествѣ, соответствующемъ нормальной густотѣ (§ 7), причемъ тѣсто перерабатывается въ теченіе 5 мин. для медленно схватывающихся цементовъ и 1—2 мин.— для быстро схватывающихся.

Приготовленное тѣсто накладывается въ металлическія формы, хорошо вычищенные, смоченные водой и расположенные на не всасывающей (мраморной, стеклянной или металлической) доскѣ. Растворъ накладывается сразу съ излишкомъ такъ, чтобы онъ значительно возвышался надъ формами и вколачивается желѣзной лопаточкой, вѣсомъ до 250 граммовъ, до тѣхъ поръ, пока на поверхности не покажется вода; тогда излишки раствора срѣзаются и выглаживаются ножемъ. Приготовленные такимъ образомъ образцы освобождаются изъ формъ послѣ затвердѣванія и кладутъ ихъ на не всасывающую доску и покрываютъ стекляннымъ ящикомъ, подставивъ подъ него сосудъ съ водою.

Примѣчаніе. Добавленіе раствора въ формы и вторичное вколачивание не допускаются, во избѣжаніе неодинаковой плотности образцовъ. Какъ замѣшиваніе тѣста, такъ и приготовленіе образцовъ должны дѣлаться, по возможности, одними и тѣми же лицами и инструментами.

Количество образцовъ, приготвляемыхъ изъ одного и того же тѣста, слѣдуетъ дѣлать, для медленно схватывающагося цемента, не свыше 12, и, во всякомъ случаѣ, приготовленіе образцовъ изъ затворенного тѣста должно заканчиваться до наступленія начала схватыванія.

В. Приготовление образцовъ изъ чистаго раствора на не всасывающей подкладкѣ.

Приготвляютъ растворъ изъ чистаго цемента съ количествомъ воды, соответствующимъ нормальной густотѣ, обрабатываютъ его тщательно въ теченіе 5 мин., и затѣмъ накладываютъ съ излишкомъ одновременно въ нѣсколько положенныхъ на мраморную доску, формъ

(для медленно схватывающегося цемента не свыше 12 формъ), тщательно вычищенныхъ и смазанныхъ масломъ. Приподнимая доску съ одного конца, даютъ ей мелкие толчки о столъ, для полнаго удаления воздуха изъ раствора, и затѣмъ срѣзаютъ излишекъ раствора.

Образцы остаются въ формахъ до тѣхъ поръ, пока достаточно не затвердѣютъ, вообще же, отъ 15 до 24 часовъ, также во влажномъ пространствѣ (къ § 7 В), а чрезъ сутки по затвореніи опускаются въ воду, гдѣ остаются до испытанія.

Формы кладутся на доску съ прокладкой слегка влажной пропускной бумаги.

Г. Испытаніе разрывной крѣпкости на приборѣ Михаэлса.

Приборъ Михаэлса представляетъ рычажный приборъ съ двойною передачею. При отношеніи плечъ 10 и 5 къ 1 и сѣченіи образца въ 5 квадр. сантим., сопротивленіе на кв. см. получится, умножая разрывающій грузъ на 10.

Предъ производствомъ опыта, образецъ, вынутый изъ воды, слегка обтирается и осторожно очищается отъ неровностей, избѣгая малѣйшаго поврежденія образца.

Нагружение чашки прибора должно производиться механически *) мелкой дробью № 9 съ однообразной скоростью, прпмѣрно, около 150 граммъ въ секунду. Въ случаѣ рѣзко отличающихся другъ отъ друга результатовъ, должно обращать особое вниманіе на сѣченіе разрыва образцовъ, не существовало-ли трещинокъ, образовавшихся въ мѣстахъ разрыва образцовъ до испытанія, а также на правильность формы образцовъ.

Общее замѣчаніе.

Всѣ затворенія, для приготовленія личешекъ и образцовъ для пробы на крѣпкость, могутъ быть исполнены какъ на прѣсной, такъ и на морской водѣ, приливая воду сразу или въ нѣсколько приемовъ. Рекомендуется, при производствѣ испытаній на портовыхъ работахъ, опредѣленіе срока схватыванія и пробы на постоянство объема дѣлать и на морской водѣ, съ цѣлью болѣе полнаго изученія свойствъ цементовъ въ этомъ отношеніи.

*) Напр. приборами Урѣшева, Михаэлса и др.

Всѣ опредѣленія и испытанія слѣдуетъ производить въ помѣщеніи съ однообразной температурой, отъ 15 до 18° Ц., употребляя воду комнатной температуры.

Въ тѣхъ случаѣахъ, когда это требованіе въ отношеніи температуры не выполнимо, необходимо дѣлать оговорку въ журналахъ испытанія, указывая температуру.

Всякое перемѣшиваніе для полученія тѣста изъ чистаго цемента или изъ смѣси цемента съ пескомъ должно продолжаться одинаковое время, а именно: 5 минутъ для медленно схватывающихся цементовъ и 1 до 2 мин. для быстросхватывающихся.

Какъ лепешки, такъ и образцы, приготовленныя для пробы на крѣпкость, въ теченіе всего времени пребыванія ихъ на воздухѣ до погруженія въ воду (во всякомъ случаѣ до наступленія схватыванія) должны храниться во влажномъ пространствѣ, во избѣженіе трещинокъ усыханія.

Приложение 2 къ техническимъ условіямъ.

ИНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКАГО НАДЗОРА НА ЗАВОДѢ ЗА ИЗГОТОВЛЕNIЕМЪ ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТА.

Техническій надзоръ на заводѣ за изготовленіемъ договоренного къ поставкѣ портландъ-цемента имѣть цѣлью удостовѣриться въ томъ, что заготовляемый для поставки портландъ-цементъ обладаетъ тѣмъ опредѣленнымъ, постояннымъ составомъ и тѣми качествами хорошаго продукта, которыя отъ него требуются техническими условіями приемки для работы.

Надзоръ сей долженъ заключаться:

1) Въ наблюденіи за доброкачественностью употребляемыхъ для приготовленія портландъ-цемента сырьихъ материаловъ, а именно: глины и известняка, при производствѣ портландъ-цемента изъ искусственной смѣси, и мергелей, при производствѣ естественнаго портландъ-цемента. Материалы эти должны обладать постоянно, во время всего выполненія заводомъ заказа, такимъ составомъ, который соответствуетъ

требуемому техническими условиями составу продукта; причемъ мергели для естественного портланд-цемента, хотя бы и добываемые изъ одного и того же карьера, должны, въ виду возможнаго разнообразія ихъ состава, тщательно сортироваться. Песокъ въ составѣ глины, подготовленной для употребленія, можетъ быть допускаемъ лишь очень мелкій и притомъ въ количествѣ, не превосходящемъ 3—4% по вѣсу. Углекислый магній ($MgCO_3$) въ составѣ глины, известы и мергелей можетъ быть допускаемъ лишь въ такихъ количествахъ, которыя въ готовомъ продуктѣ дадутъ содержаніе окиси магнія (MgO) не свыше 3% по вѣсу, а въ теченіе 1890 и 1891 гг.—не свыше 5%.

2) Въ наблюденіи за правильнымъ составомъ сырой смѣси, пред назначенной для обжига.

3) Въ надзорѣ за надлежащей сортировкой материала, поступающаго въ дробилку и подъ жернова послѣ обжига: материалъ этотъ долженъ обладать слѣдующими наружными признаками:

а) темнымъ, сѣровато-чернымъ цветомъ съ оттенками: зеленымъ или зеленоватымъ и синеватымъ.

и б) большою плотностью.

Эти качества рѣзко отличаютъ хорошо обожженный продуктъ отъ недожженаго, обладающаго менышею плотностью и свѣтымъ, желтоватымъ или красно-сѣрымъ цветомъ.

Примѣчаніе. Явленіе большаго количества недожога указываетъ:

а) на неправильный ходъ обжига при производствѣ портланд-цемента изъ искусственной смѣси;

б) на неоднородность сырого материала и на несоответствие обжига со свойствами его при производствѣ естественнаго портланд-цемента изъ естественныхъ мергелей.

4) Въ надзорѣ за количествомъ и составомъ добавочныхъ примѣсей къ обожженному продукту; примѣси эти должны быть допускаемы лишь соответственно техническимъ условиямъ.

5) Въ наблюденіи за тѣмъ, чтобы тонкость помола цемента удовлетворяла требованіямъ техническихъ условій.

6) Въ проверкѣ химического состава цемента по заводскимъ даннымъ относительно вошедшихъ въ составъ его материаловъ или же, въ случаѣ надобности, посредствомъ химического его анализа.

Примѣчаніе. Повѣрка химическимъ анализомъ состава готоваго цемента, а также служащихъ для изготоенія его материаловъ и ихъ смѣсей, можетъ заключаться или въ наблюденіи за соотвѣтственными анализами, производимыми заводомъ, или въ особыхъ повѣрочныхъ анализахъ, въ случаѣ надобности.

7) Въ наблюденіи за тѣмъ, чтобы насыпка, укупорка бочекъ и срокъ вылеживанія цемента на заводѣ до отпуска на работы соотвѣтствовали техническимъ условіямъ.

и 8) Въ повѣркѣ качествъ отпускаемаго заводомъ цемента механическими испытаніями, согласно требованіямъ техническихъ условій; каковая повѣрка можетъ заключаться или въ наблюденіяхъ за испытаніями, производимыми заводомъ, или, въ случаѣ надобности, въ особыхъ повѣрочныхъ испытаніяхъ.

Въ случаѣ замѣченныхъ отступленій въ предварительныхъ процессахъ при изготоеніи цемента отъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 1 и 2, наблюдающій, не затрудняя производства своими требованиями, предоставляетъ себѣ право удостовѣриться въ надлежащихъ качествахъ готоваго продукта болѣе полными испытаніями.
